

ข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ *
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วศ
กม
อว 31

เอกสารผลงานเสนอประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 8 ว.

เรื่องที่ 2

การศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพทินเนอร์

และ

ศึกษาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารพิษในทินเนอร์

โดย

นางสาวเกษร ตันนุกิจ

นักวิทยาศาสตร์ 7 ว

กลุ่มงานอินทรีย์เคมีวิเคราะห์

กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2537

เอกสารผลงานเสนอประเมิน


เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 8 ว.

เรื่องที่ 2


การศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพหินเนออร์

และ

ศึกษาวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารพิษในหินเนออร์



โดย



นางสาวเกษร ตันนุกิจ

นักวิทยาศาสตร์ 7 ว

กลุ่มงานอินทรีย์เคมีวิเคราะห์

กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2537

บทคัดย่อ

ศึกษาคุณภาพทินเนอร์จากผลวิเคราะห์ตัวอย่างทินเนอร์ทั้งหมด 56 ตัวอย่าง เป็นทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์และทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห่งเร็วไนโตรเซลลูโลสประเภทละ 28 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ใช้วิธีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 496 - 2526 และทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห่งเร็วไนโตรเซลลูโลสใช้วิธี มอก. 520 (1) - 2527 พบว่าทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 21.4 เนื่องจากคุณสมบัติการเจือจางแล็กเกอร์ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด ได้ปรับปรุงคุณภาพโดยทดลองผสมสารหน่วงการระเหย 2-นอร์มัล-บิวทอกซี-1-เอทานอล ในปริมาณร้อยละ 5 ผลปรากฏว่ามีคุณภาพเทียบเท่าทินเนอร์มาตรฐาน ส่วนทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห่งเร็วไนโตรเซลลูโลสไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 10.7 เนื่องจากมีสารที่ไม่ระเหยลักษณะเป็นน้ำมันสีเหลืองอ่อนในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่มีผลต่อการเจือจางแล็กเกอร์มาตรฐานแต่อย่างใด

การศึกษาวิธีวิเคราะห์สารพิษเมทานอล และเบนซีน ด้วยวิธีที่ระบุใน มอก. 520 (1) - 2527 โดยการทดสอบปฏิกิริยาเคมีตรวจไม่พบสารทั้งสองในทุกตัวอย่าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatograph (GC) พบเมทานอล 44 ตัวอย่าง ในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.001 ถึง ร้อยละ 0.15 พบเบนซีน 52 ตัวอย่าง ปริมาณร้อยละ 0.0006 ถึง ร้อยละ 0.07 เมทานอลและเบนซีนที่ตรวจพบเป็นสารเจือปนของสารตั้งต้นที่นำมาผลิตทินเนอร์ จากการศึกษาทดลองวิธีปฏิกิริยาเคมีสามารถตรวจพบเมทานอลและเบนซีนได้ในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับปริมาณสารเจือปนมากที่สุดที่ยอมให้มีได้ในตัวทำละลายชั้นคุณภาพการค้า ดังนั้นวิธีนี้ในปัจจุบันยังเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษในทินเนอร์ในระดับเกณฑ์กำหนดพบหรือไม่พบ

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(3)
บทที่ 1	
บทนำ	
-ความสำคัญและที่มาของการศึกษาทดลอง	1-3
-วัตถุประสงค์	3
-ขอบเขตของการศึกษาทดลอง	3
-ประโยชน์ที่ได้รับ	4
-ระยะเวลาดำเนินการ	4
บทที่ 2	
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ	
-ตัวอย่าง	5
-รายการวิเคราะห์	5
-วิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	5
-การวิเคราะห์สารพิษ เทนอล เบนซีน โดยปฏิกิริยาเคมี	5
-การวิเคราะห์สารพิษ เมทาบอลและเบนซีนโดย Gas Chromatograph (GC)	5-6
บทที่ 3	
-ผลการวิเคราะห์	7-9
-วิจารณ์ผล	14-15
บทที่ 4	
สรุปผล	16
คำขอบคุณ	17
เอกสารอ้างอิง	18
ภาคผนวก	19-26
รายละเอียดการทดสอบความเป็นพิษตาม มอก.520(1)-2527	25-26

สารบัญตาราง

	<u>หน้า</u>
ตารางที่ 1 ตัวทำละลายอินทรีย์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบผิว	2
ตารางที่ 2 ปริมาณสารไม่ระเหย ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ และค่าของกรด ของทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์	7
ตารางที่ 3 ปริมาณสารไม่ระเหย ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ และค่าของกรด ของทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส	7
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ปริมาณเมทานอลและเบนซีน โดยวิธีปฏิบัติกริยาเคมีและวิธี Gas Chromatograph	8
ตารางที่ 5 แสดงค่า Retention times (RT) ของสารมาตรฐานเมทานอลและเบนซีน และตัวอย่าง ทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ วิเคราะห์ด้วย Gas Chromatograph	8
ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์คุณภาพทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์และทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์ แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส	9
ตารางผนวกที่ 1 เกณฑ์กำหนดมาตรฐานทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ ตาม มอก.496-2526	19
ตารางผนวกที่ 2 เกณฑ์กำหนดมาตรฐานทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส ตาม มอก. 520 (1) -2527	20
ตารางผนวกที่ 3 ผลวิเคราะห์คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีตัวอย่างทินเนอร์สำหรับ แลกเกอร์	21-22
ตารางผนวกที่ 4 ผลวิเคราะห์คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีตัวอย่างทินเนอร์สำหรับ สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส	23-24

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 Gas Chromatogram ของเมทานอลและเบนซีนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยคอลัมน์ SPB-1	10
ภาพที่ 2 Gas Chromatogram ของเมทานอลและเบนซีนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยคอลัมน์ Supelco wax-10	11
ภาพที่ 3 Gas Chromatogram ของตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ วิเคราะห์โดยคอลัมน์ SPB-1	12
ภาพที่ 4 Gas Chromatogram ของตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ วิเคราะห์โดยคอลัมน์ Supelco wax-10	13

บทที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญและที่มาของการศึกษาทดลอง

กลุ่มงานอินทรีย์เคมีวิเคราะห์ กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี ได้แก่ ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนำผลวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์และทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลสเป็นมาตรฐานบังคับผลวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดจึงจำหน่ายได้ ผลจากการวิเคราะห์ทดสอบทินเนอร์จากบางแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงได้ศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ หรือผู้ผลิตรายใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจผลิตทินเนอร์จำหน่าย และผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก และปลอดภัย สำหรับการตรวจสอบสารพิษเมทานอล เบนซีน และคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้กำหนดให้ทดสอบโดยวิธีปฏิกิริยาเคมีหรือวิธี Gas Chromatograph ถ้ามีข้อโต้แย้งให้วิเคราะห์ด้วย Gas chromatograph จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ทั้งสองวิธีเพื่อให้ได้วิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการดำเนินการทดสอบสารพิษในทินเนอร์

ทินเนอร์⁽¹⁾ เป็นสารผสมของตัวทำละลายประเภทสารอินทรีย์ (organic solvents) นำไปใช้เป็นส่วนผสมในสีทาหมึกพิมพ์ แล็กเกอร์ วาร์นิช หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทินเนอร์เป็นคำภาษาอังกฤษแปลว่าทำให้บางหรือเจือจางลง ทำหน้าที่ช่วยลดความหนืด หรือช่วยควบคุมความชื้นเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ทำให้ได้แผ่นฟิล์มของสีหรือแล็กเกอร์หลังจากที่ทาแห้งแล้ว มีคุณภาพดีและหนาบางตามต้องการ

การผลิตทินเนอร์กระทำได้โดยการนำตัวทำละลายอินทรีย์ผสมกัน จะเป็นประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้ (ตารางที่ 1) สำหรับทินเนอร์ที่นำไปใช้ผสมผลิตภัณฑ์แล็กเกอร์ที่มีไนโตรเซลลูโลสเป็นสารยึดเหนี่ยว (binder) ต้องประกอบด้วยตัวทำละลายที่สามารถละลายไนโตรเซลลูโลสได้ดี คือ เอสเตอร์และคีโตน ส่วนแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายร่วมเพื่อปรับความสามารถละลายของเอสเตอร์ให้อยู่ในระดับสูงสุด และตัวเจือจางได้แก่ โทลูอินหรือไซลีน เพื่อปรับการไหลของฟิล์มและช่วยลดต้นทุนการผลิต นอกจากสารดังกล่าวแล้ว ยังต้องเติมสารเพิ่มคุณสมบัติอื่น เช่น ไกลคอลอีเทอร์ เพื่อหน่วงการระเหยของทินเนอร์ทำให้ฟิล์มไม่เป็นฝ้า เป็นต้น

การผสมสูตรทินเนอร์ เช่น ผสมโทลูอิน บิวทิลอะซีเตต ไอโซบิวทานอล เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน บิวทิลเซลโลโซลท์ ไอโซโพรพานอล และเมทิลเอทิลคีโตน โดยปริมาตร ร้อยละ 70, 5, 5, 5, 5, 5 และ 5⁽²⁾ ตามลำดับ ในสูตรส่วนผสมนี้จะมีกลุ่มสารที่มีจุดเดือดสูงกว่า 150 องศาเซลเซียสคือ บิวทิลเซลโลโซลท์ ร้อยละ 5 กลุ่มจุดเดือดระหว่าง 100 ถึง 145 องศาเซลเซียส คือ โทลูอิน เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน และบิวทิลอะซีเตต ร้อยละ 80 กลุ่มจุดเดือดต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส คือ ไอโซโพรพานอล เมทิลเอทิลคีโตน และไอโซบิวทานอล ร้อยละ 15 ตัวทำละลาย

อินทรีย์เหล่านี้มีหลายชั้นคุณภาพ ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิต กระบวนการผลิตทำให้ปริมาณสารเจือปนที่มีสูตรโครงสร้างของโมเลกุลใกล้เคียงกัน เช่น ไอโซโพรพานอลที่มีคุณภาพต่ำอาจมี เมทานอลเจือปน ในทำนองเดียวกันโพลีอินทรีย์ที่ไม่มีบริสุทธิ์อาจมีสารพิษเบนซีนเจือปน หรือเกิดจากความตั้งใจของผู้ผลิต โดยการผสมตัวทำละลายที่มีคุณภาพต่ำซึ่งมีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ตารางที่ 1 ตัวทำละลายอินทรีย์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบผิว

กลุ่ม ประเภท	แอลกอฮอล์	คีโตน	เอสเทอร์	ไกลคอลอีเทอร์หรืออีเทอร์เอสเทอร์
1. จุดเดือดต่ำกว่า 100 °C	- เมทานอล - เอทานอล - ไอโซโพรพานอล	- อะซีโตน - เมทิลเอทิล-คีโตน	- เมทิลอะซีเตต - เอทิลอะซีเตต	
2. จุดเดือดระหว่าง 100-150 °C	- 2 - บิวทานอล - n - บิวทานอล - เมทิลไอโซบิวทิลคาร์บีนอล	- เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน	- n-บิวทิลอะซีเตต - ไอโซบิวทิลอะซีเตต	* EGME
3. จุดเดือดสูงกว่า 150 °C	- ไดอะซีโตนแอลกอฮอล์	- ไดอะซีโตนแอลกอฮอล์ - เอทิลเอทิลคีโตน - ไอโซฟอร์โรน	- เอทิลอะซีเตต - เมทิลเอทิลอะซีเตต	** EGMBE *** EGMEEA


* = Ethylene glycol mono - ethyl ether

** = Ethylene glycol mono - butyl ether



*** = Ethylene glycol mono - ethyl ether acetate

ทินเนอร์เป็นสารที่ให้คุณสมบัติแต่มีโทษมหันต์ เนื่องจากประกอบด้วยตัวทำละลายที่มีคุณสมบัติระเหยง่าย ไวไฟ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยทำลายเนื้อเยื่อ ระบบหายใจ ระบบประสาทและสมองอย่างถาวร เมทานอลทำลายประสาทตาอย่างรุนแรง เบนซีนและคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอนเป็นสารก่อมะเร็ง⁽⁵⁾ คลอรีเนตไฮโดรคาร์บอนเมื่อระเหยสู่อากาศจะทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์การใช้งานและควบคุมปริมาณสารพิษ โดยกำหนดคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ และทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส (ตารางผนวก 1 และ 2) ซึ่งเกณฑ์กำหนดใกล้เคียงกับมาตรฐานต่างประเทศ^(6,7,8) ยกเว้นสารพิษเมทานอล เบนซีน และคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมาตรฐานของญี่ปุ่นไม่ได้กล่าวถึง


การตรวจสอบสารพิษเหล่านี้โดยปฏิกิริยาทางเคมี โดยเมทานอลทดสอบด้วย chromatropic acid ⁽⁴⁾ เกิดสาร p-quinonoid compound ซึ่งมีสีม่วง



ทำละลายตะกอนแมงกานีสไดออกไซด์โดยการเติม โซเดียมซัลไฟต์



ส่วนการตรวจเบนซีนโดยการทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกเข้มข้นเกิดสารประกอบไนโตรเบนซีนเป็นผลึกรูปเข็มสีเหลืองมีกลิ่นเฉพาะตัว



benzene

nitrobenzene

ผลึกสีเหลือง กลิ่นเฉพาะตัว

การตรวจวิเคราะห์สารพิษในเชิงคุณภาพทำได้หลายวิธี วิธีทางเคมีโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีเกิดสารประกอบที่ให้สีเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัดและสะดวก วิธีนี้มีข้อจำกัดปริมาณสารน้อยกว่า detection limit value ไม่สามารถตรวจวัดสีได้ หรือปริมาณสารน้อยจนไม่สามารถมองเห็นสีได้ด้วยตาเปล่าถึงแม้ปริมาณสารมากกว่าค่า detection limit value ก็ตาม ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้วิธีวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น Spectrophotometric method หรือ ใช้เทคนิค Gas Chromatography เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพทินเนอร์จากหลายแหล่งผลิต โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์

2.2 ปรับปรุงคุณภาพทินเนอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

2.3 ทหาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์สารพิษเมทานอล เบนซีน ของตัวอย่างทินเนอร์ในปัจจุบัน

3. ขอบเขตของการศึกษาคล่อง

3.1 ศึกษาคุณภาพทินเนอร์สำหรับแอลกอฮอล์และทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็ว ไนโตรเซลลูโลสที่จำหน่ายในท้องตลาด จากผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี

3.2 ศึกษาปรับปรุงคุณภาพสำหรับตัวอย่างทินเนอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

3.3 ศึกษาวิธีวิเคราะห์สารพิษ เมทานอล เบนซีน โดยศึกษาเปรียบเทียบวิธีมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส (มอก.520 (1)-2527)โดยวิธีปฏิกิริยาเคมี และ วิธี Gas Chromatograph

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนำผลวิเคราะห์ไปควบคุมคุณภาพทินเนอร์ที่จำหน่ายในท้องตลาด

4.2 ผู้ผลิตที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทินเนอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ หรือผู้ผลิตรายใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจผลิตทินเนอร์ที่มีคุณภาพจำหน่าย เป็นการช่วยสนับสนุนให้มีการแข่งขันกันในทางการค้า

4.3 ผู้บริโภคได้ใช้สินค้า ราคาถูก มีคุณภาพ และปลอดภัย

4.4 ห้องปฏิบัติการได้วิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสม ประหยัดเวลาในการดำเนินการทดสอบสารพิษเมทานอล เบนซีน

4.5 เป็นแนวทางในการแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๗๘. ระยะเวลาดำเนินการ

มี.ค. 2535 - พ.ย. 2537

บทที่ 2

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

1. ตัวอย่าง ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งตัวอย่างทินเนอร์จากห้องตลาด

- | | |
|--|-------------|
| 1.1 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ จำนวน | 28 ตัวอย่าง |
| 1.2 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส จำนวน | 28 ตัวอย่าง |

2. รายการวิเคราะห์

- 2.1 ลักษณะทั่วไป
- 2.2 ความเป็นพิษ
- 2.3 คราบ
- 2.4 การเจือจาง
- 2.5 การละลายไนโตรเซลลูโลส
- 2.6 ปริมาณสารที่ไม่ระเหย
- 2.7 ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ ร้อยละโดยปริมาตร
- 2.8 ค่าของกรด

3. วิธีการวิเคราะห์ ใช้วิธีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- 3.1 มอก. 496 - 2526 : ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
- 3.2 มอก. 520 (1) - 2527 : ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

4. การวิเคราะห์สารพิษเมทานอล เบนซีน โดยปฏิกิริยาทางเคมี

รายละเอียดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส มอก. 520 (1) - 2527 หน้า 6 ถึง 9 (ภาคผนวกหน้า 25-26)

5. การวิเคราะห์สารพิษ เมทานอลและเบนซีนโดย Gas Chromatograph (GC)

ได้ยืนยันผลวิเคราะห์จากคอลัมน์ 2 ชนิด โดยใช้สภาวะการวิเคราะห์ดังนี้

Gas Chromatograph Model HP 5880A, FID Detector

1. SPB - 1 fused silica capillary column, 30 m x 0.53 mm I.D ,1.5 μm film thickness, Helium carrier gas 3 psi inlet pressure, sample size 2 μl ,detector temperature 220 °C, injector temperature 150 °C , oven temperature program (initial 50 °C hold 6 min., program rate 15°C/min temp. 2 100 °C hold 0, program rate 2 15°C /min, final temp. 220°C)

2. Supelco wax-10, fused silica capillary column 30 m x 0.53 mm I.D ,1.0 μ m film thickness, Helium carrier gas 2 psi inlet pressure, sample size 2 μ l, detector temperature 220 °C,injector temperature 150°C, oven temperature program (initial 50°C hold 10 min., program rate 15°C /min. final temp, 220°C)

บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์

ตารางที่ 2 ปริมาณสารที่ไม่ระเหย ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ และค่าของกรดของทินเนอร์สำหรับ แล็กเกอร์

รายการ	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน มอก. 496-2526 ⁽²⁾
1. ปริมาณสารที่ไม่ระเหย g/100 cc	0.014	0.190	0.001	0.035	ไม่เกิน 0.02
2. ปริมาตรของเหลว ที่กลั่นได้ระหว่างอุณหภูมิ 100 - 145 °C % โดยปริมาตร	72.275	96.4	46.8	14.683	ไม่น้อยกว่า 40
3. ค่าของกรด	0.048	0.14	0.01	0.024	ไม่เกิน 0.3

จากตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ ที่มีองค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีจุดเดือดระหว่าง 100 - 145 °C ปริมาณสารที่ไม่ระเหย และค่าความเป็นกรดของตัวอย่าง ในปริมาณสูงสุดและต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 3 ปริมาณสารที่ไม่ระเหย ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ และค่าของกรดของทินเนอร์สำหรับ สีฟนรยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

รายการ	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน มอก. 520(1)-2527 ⁽³⁾
1. ปริมาณสารที่ไม่ระเหย g/100 cc	0.012	0.05	0.001	0.011	ไม่เกิน 0.02
2. ปริมาตรของเหลว ที่กลั่นได้ระหว่าง อุณหภูมิ 100 - 140 °C % โดยปริมาตร	77.404	93.0	12.7	21.190	ไม่น้อยกว่า 60
3. ค่าของกรด	0.051	0.13	0.01	0.023	ไม่เกิน 0.3

จากตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติของทินเนอร์สำหรับสีฟนรยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส ที่มีองค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีจุดเดือดระหว่าง 100 - 140 °C ปริมาณสารที่ไม่ระเหย และค่าความเป็นกรดของตัวอย่าง ในปริมาณสูงสุดและต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากตารางที่ 2 และ 3 จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์มีปริมาณสารที่ไม่ระเหยแปรปรวนมากกว่าทินเนอร์สำหรับสีฟนรยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ปริมาณเมทานอลและเบนซีนโดยวิธีปฏิกิริยาเคมีและวิธี Gas Chromatograph

	วิธีปฏิกิริยาเคมี ⁽³⁾		วิธี Gas Chromatograph		เกณฑ์กำหนดตาม มอก.	
	เมทานอล	เบนซีน	เมทานอล	เบนซีน	เมทานอล	เบนซีน
Number of positive	ไม่พบ	ไม่พบ	44	52	ไม่พบ	ไม่พบ
Range, %	-	-	0.001-0.15	0.0006- 0.07	-	-

จากตารางที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์สารพิษ เมทานอล เบนซีน ตัวอย่างทึนเนอร์ทั้งหมด ซึ่งวิเคราะห์ไม่พบโดยปฏิกิริยาเคมี จากการศึกษาทดลองวิธีปฏิกิริยาเคมีสามารถตรวจพบสารพิษดังกล่าวในตัวอย่างทึนเนอร์จะต้องมีปริมาณสารเมทานอลหรือเบนซีน อย่างน้อยร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร สำหรับวิธี Gas Chromatograph มีประสิทธิภาพสูง สามารถวิเคราะห์พบเมทานอล 44 ตัวอย่างในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.001 ถึงร้อยละ 0.15 เบนซีนพบ 52 ตัวอย่าง ในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.0006 ถึงร้อยละ 0.07

ตารางที่ 5 แสดงค่า Retention times (RT) ของสารมาตรฐานเมทานอลและเบนซีน และตัวอย่างทึนเนอร์สำหรับแลกเกอร์ วิเคราะห์ด้วย Gas Chromatograph


ตัวอย่าง	Retention times, นาที	
	คอลัมน์ SPB-1	คอลัมน์ Supelco wax-10
สารมาตรฐานเมทานอล	2.84	5.80
สารมาตรฐานเบนซีน	6.12	7.21
ทึนเนอร์สำหรับแลกเกอร์	3.07, 3.36, 4.37, 6.10, 8.39, 9.63, 10.50, 12.62	4.40, 4.83, 5.93, 6.53, 9.89, 12.57, 14.12, 14.47

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ เมทานอลและเบนซีน โดย Gas Chromatograph 2 สภาวะการทดลอง คอลัมน์ SPB-1 แยกองค์ประกอบของทึนเนอร์สำหรับแลกเกอร์ มีสารออกมาในเวลา 6.10 นาที ซึ่งใกล้เคียงกับสารเบนซีนมาก (6.12 นาที) ได้พิสูจน์ยืนยันอีกสภาวะการทดลองด้วยคอลัมน์ Supelco wax-10 ปรากฏว่าไม่มีสารใดถูกแยกออกมาในเวลาใกล้เคียงกับเบนซีน (7.21 นาที) แสดงว่าตัวอย่างทึนเนอร์สำหรับแลกเกอร์ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไม่มีสารเบนซีนผสม

ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์คุณภาพทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์และทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส


รายการที่ไม่ผ่านมาตรฐาน	ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ ร้อยละ	ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส ร้อยละ	เกณฑ์กำหนดตามอก.496-2526 และ520(1)-2527
การเจือจาง	21.4	3.6	ฟิล์มที่ได้จากตัวอย่างทินเนอร์ต้องไม่ต่ำกว่าฟิล์มที่ได้จากทินเนอร์มาตรฐาน
ปริมาณสารไม่ระเหย กรั่มต่อ 100ลูกบาศก์ เซนติเมตร	10.7	10.7	ไม่เกินร้อยละ 0.02

ผลการทดลองปรับปรุงคุณภาพทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์รายการการเจือจางที่ไม่ได้มาตรฐานโดยการนำตัวอย่างทินเนอร์ปริมาณ 95 มิลลิลิตรเติมสารหน่วงระเหย 2-นอร์มัล-บิวทอกซี-1-เอทานอล ในปริมาณ 5 มิลลิลิตร หลังจากนั้นนำทินเนอร์ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพไปทดสอบการเจือจางตามวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ (มอก. 496-2526) พบว่าแผ่นฟิล์มที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่าทินเนอร์มาตรฐาน




ภาพที่ 1 Gas Chromatogram ของเมทานอลและเบนซีนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยคอลัมน์ SPB-1
(สารละลายมาตรฐานเตรียมโดยผสมตัวทำละลายชั้นคุณภาพ GC เมทานอล ร้อยละ
0.7092 เบนซีน ร้อยละ 0.7632 w/v และเจือจางด้วยโทลูอีน)

จากโครมาโตแกรม คอลัมน์ SPB-1 แยก สารมาตรฐานเมทานอลออกมาในเวลา
2.84 นาที และสารมาตรฐานเบนซีนถูกแยก ออกมาในเวลา 6.12 นาที




ภาพที่ 2 Gas Chromatogram ของเมทานอลและเบนซีนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยคอลัมน์ Supelco wax-10

จากโครมาโตแกรม คอลัมน์ Supelco wax- 10 แยกสารมาตรฐานเมทานอลออกมาในเวลา 5.80 นาที และสารมาตรฐานเบนซีนถูกแยกออกมาในเวลา 7.21 นาที



ภาพที่ 3 Gas Chromatogram ของตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ วิเคราะห์โดยคอลัมน์ SPB-1

จากโครมาโตแกรมตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ประกอบด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ ที่ถูกแยกออกมาด้วยคอลัมน์ SPB-1 ในเวลา 3.07 , 3.36, 4.37, 6.10, 8.39, 9.63, 10.50, และ 12.62 นาทีตามลำดับ



ภาพที่ 4 Gas Chromatogram ของตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ วิเคราะห์โดย
คอลัมน์ Supelco wax-10

จากโครมาโตแกรมตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ประกอบด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ
ที่ถูกแยกออกมาด้วยคอลัมน์ Supelco wax-10 ในเวลา 4.40, 4.83, 5.93, 6.53,
9.89, 12.57, 14.12, และ 14.47 นาทีตามลำดับ

วิจารณ์ผล

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ พบว่า ตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ร้อยละ 21.4 มีคุณสมบัติการเจือจางแลกเกอร์ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด กล่าวคือเมื่อนำตัวอย่างเหล่านั้นไปเจือจางแลกเกอร์มาตรฐาน เมื่อทำฟิล์มบนแผ่นกระจกใส ปรากฏว่าฟิล์มด้อยกว่าฟิล์มที่ได้จากการใช้ทินเนอร์มาตรฐาน ลักษณะผิวหน้าขุ่นเหมือนผิวส้ม และเป็นฝ้า เนื่องจากองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมทำให้ระยะเวลาการแห้งเร็วเกินไป เป็นเหตุให้ความชื้นในบรรยากาศกลั่นตัวบนแผ่นฟิล์ม ได้ศึกษาทดลองเติมสารที่มีคุณสมบัติหน่วงการระเหย (retarder) เช่น 2-นอร์มัลบิวทอกซี-1-เอทานอล (Butyl cellosolve หรือ Ethylene glycol mono - butyl ether หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล) ในปริมาณร้อยละ 5 สามารถแก้ปัญหาได้ แผ่นฟิล์มที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับทินเนอร์มาตรฐาน และให้ข้อสังเกตได้ว่าตัวอย่างเหล่านี้ส่วนใหญ่ให้ค่าปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ 100-145 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งหมด (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.275) (ตารางที่ 2) สำหรับทินเนอร์สีฟันทนตึงแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลสไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเจือจางร้อยละ 3.6 เนื่องจากการผสมตัวทำละลายในอัตราส่วนไม่เหมาะสม กล่าวคือมีกลุ่มสารที่มีจุดเดือดระหว่างอุณหภูมิ 100-140 องศาเซลเซียส น้อยกว่าค่ามาตรฐาน คือมีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 60 และมีกลุ่มสารที่มีจุดเดือดตั้งแต่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสขึ้นไปมากกว่าค่ามาตรฐาน คือมีปริมาณเกินร้อยละ 5 สำหรับปริมาณสารที่ไม่ระเหยที่ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดร้อยละ 10.7 สาเหตุคือภาชนะบรรจุไม่สะอาด มีตะกอนนอนกัน และสารไม่ระเหยที่มีลักษณะเป็นน้ำมันใสสีเหลืองอ่อน เป็นสารเจือปนจากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีจุดเดือดค่อนข้างสูง แต่ในปริมาณค่าสูงสุด ร้อยละ 0.05 ไม่มีผลต่อการนำไปเจือจางแลกเกอร์มาตรฐานแต่อย่างใด

การตรวจเมทานอล เบนซีน ตามมอก.520 (1)-2527 โดยทดสอบปฏิกิริยาเคมี⁽³⁾ ไม่พบในทุกตัวอย่าง ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีสารใดกลั่นออกมาในช่วงอุณหภูมิจุดเดือดของสารพิษเหล่านั้น การกลั่นโดยใช้เครื่องกลั่นอัตโนมัติ และตัวอย่างผสมน้ำกลั่นโดยเครื่องกลั่นธรรมดา และทดลองตรวจสอบจากตัวอย่างโดยตรง ตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์จากบางแหล่งมีปริมาตรของเหลวกลั่นได้ออกมาในช่วงจุดเดือดของเบนซีนในปริมาณประมาณร้อยละ 10 จากการตรวจสอบเบนซีนโดยวิธีปฏิกิริยาเคมีไม่พบ จึงยืนยันผลการวิเคราะห์โดย GC ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถวิเคราะห์สารปริมาณน้อยถึงระดับส่วนในล้านส่วน (ppm) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดคือต้องเลือกใช้เทคนิคการปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์ประกอบตัวอย่างนั้นๆ ซึ่งอาจมีสารประกอบหลากหลาย สารต่างชนิดกันอาจถูกแยกออกมาในเวลาเดียวกัน กล่าวคือให้ค่า retention time (RT) เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมาก ทำให้ผลวิเคราะห์ผิดพลาดได้ จำเป็นต้องยืนยันความถูกต้องหลายสภาวะการทดลองที่เหมาะสม เพราะสารตัวเดียวกันการใช้สภาวะการทดลองใดๆที่เหมาะสมสารนั้นจะต้องถูกแยกออกมาทุกสภาวะการทดลอง เช่นภาพที่ 1-4 แสดง Gas Chromatogram ของตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์คอลัมน์ SPB-1 ตรวจพบ peak ที่ RT 6.10 ซึ่งให้ค่าใกล้เคียงกับ RT ของสารมาตรฐานเบนซีน

มาก (RT = 6.12) แต่เมื่อยืนยันผลวิเคราะห์อีกสภาวะการทดลอง ด้วยคอลัมน์ Supelco wax-10 ไม่มีสารใดถูกแยกออกมาในเวลาที่ใกล้เคียงกับสารมาตรฐานเบนซีนในสภาวะการทดลองนั้น แสดงว่าตัวอย่างไม่มีเบนซีนผสม

การวิเคราะห์ด้วย GC พบเมทานอล 44 ตัวอย่าง ปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.001 ถึง ร้อยละ 0.15 เบนซีนพบ 52 ตัวอย่าง ปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.0006 ถึง ร้อยละ 0.07 ซึ่งเป็นสารเจือปนจากตัวทำละลายที่นำมาผลิตทินเนอร์ เนื่องจากมีปริมาณไม่เกินสารเจือปนของตัวทำละลายชั้นคุณภาพการค้า ซึ่งในปริมาณนี้ไม่สามารถตรวจพบโดยการทดสอบปฏิกิริยาเคมีเพราะไม่สามารถมองเห็นสีได้ด้วยตาเปล่า จากการทดลอง เมทานอลหรือเบนซีนสามารถตรวจพบโดยปฏิกิริยาเคมีจากตัวอย่างโดยตรงสามารถมองเห็นสีในระดับปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป

เอกสารวิชาการ (ISO 5272-1980)⁽⁹⁾ ได้กำหนดชั้นคุณภาพการค้าของโทลูอินให้มีสารเจือปนเบนซีนได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ดังนั้นการตรวจสอบสารพิษในทินเนอร์ในปัจจุบันวิธีตรวจสอบตาม มอก. 520 (1)-2527 โดยปฏิกิริยาเคมี โดยใช้เกณฑ์กำหนดจะต้องไม่พบ ยังเป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากในปริมาณร้อยละ 0.5 สามารถตรวจพบได้ อย่างไรก็ตามการทดสอบสารพิษเบนซีนในตัวอย่างทินเนอร์โดยวิธี Gas Chromatograph มีความปลอดภัยต่อผู้วิเคราะห์มากกว่าการใช้ปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากวิธี GC ใช้ปริมาณสารน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีปฏิกิริยาเคมีเกิดสารประกอบไนโตรเบนซีนซึ่งมีกลิ่นฉุนและเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นผู้วิเคราะห์ควรใช้ดุลพินิจเลือกวิธีวิเคราะห์ที่ยอมรับได้และเป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หรือมาตรฐานทินเนอร์ควรแก้ไขให้เกณฑ์กำหนดสารพิษเบนซีนในระดับไม่เกินร้อยละ 0.5 วิธีทดสอบโดย Gas Chromatograph เป็นต้น

การลดปริมาณสารเจือปนเมทานอลในทินเนอร์ ทำได้โดยการเลือกใช้ตัวทำละลายชนิดแอลกอฮอล์ เช่น ไอโซบิวทานอลแทนไอโซโพรพานอล การลดปริมาณเบนซีนโดยการควบคุมคุณภาพของตัวเจือจางคือโทลูอินหรือไซลีน สำหรับคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอนไม่นิยมใช้ผสมทำทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ เพราะไม่สามารถละลายสารยึดเหนี่ยว (binder) คือไนโตรเซลลูโลสได้

บทที่ 4

สรุปผล

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์พบว่า ตัวอย่างทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ร้อยละ 21.4 มีคุณสมบัติการเจือจางแลกเกอร์มาตรฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด เพราะแผ่นฟิล์มมีรอยย่น เป็นฝ้า แสดงว่าองค์ประกอบทินเนอร์ไม่เหมาะสม ทำให้ทินเนอร์ระเหยเร็วเกินไป การเติมบิวทิลเซลโลโซลท์ ร้อยละ 5 ทำให้ทินเนอร์ระเหยช้าลง ได้แผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพเทียบเท่าทินเนอร์มาตรฐาน ส่วนปริมาณสารไม่ระเหยของตัวอย่างทินเนอร์ทั้งสองประเภทไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 10.7 เนื่องจากมีสารที่ไม่ระเหยเกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร แต่ไม่มีผลต่อการเจือจางแลกเกอร์มาตรฐานแต่อย่างใด

ผลการวิเคราะห์สารพิษโดยวิธี GC พบเมทานอล 44 ตัวอย่าง ปริมาณสูงสุด คือ ร้อยละ 0.15 (W/V) และพบสารเบนซีน 52 ตัวอย่าง ปริมาณสูงสุด ร้อยละ 0.07 (W/V) เป็นสารเจือปนจากสารตั้งต้นที่นำมาผลิตทินเนอร์ ในปริมาณนี้ตรวจไม่พบโดยวิธีทดสอบปฏิกิริยาเคมีตาม มอก. 520 (1)-2527

การทดสอบเมทานอลและเบนซีนโดยปฏิกิริยาเคมี จากการศึกษาทดลองสามารถตรวจพบได้จะต้องมีปริมาณสารดังกล่าวในทินเนอร์ในระดับปริมาณตั้งแต่ ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งในปริมาณนี้เอกสารวิชาการระดับนานาชาติ⁽⁹⁾ ยอมรับเป็นสารเจือปนในปริมาณสูงสุดสำหรับตัวทำละลาย ชั้นคุณภาพการค้า ดังนั้นวิธีทดสอบสารพิษในทินเนอร์ตาม มอก 520 (1)-2527 โดยปฏิกิริยาเคมียังยอมรับได้ในปัจจุบันในเกณฑ์กำหนดพบหรือไม่พบ แต่การวิเคราะห์เบนซีนโดยวิธี GC แม้ว่าต้นทุนสูงแต่มีความปลอดภัยต่อผู้วิเคราะห์มากกว่า และไม่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งออกมาสู่สิ่งแวดล้อม

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณกลุ่มงานเคมีประยุกต์ที่ให้ความร่วมมือในการใช้เครื่อง Gas Chromatograph Model HP 5880A โดยคุณมานพ สิทธิเดช และขอขอบคุณกลุ่มงานวิเคราะห์เคมีเชิงฟิสิกส์ที่ให้ความอนุเคราะห์ทดสอบรายการการกลั่นโดยเครื่องกลั่นอัตโนมัติ

เอกสารอ้างอิง

1. เกษร ตันนุกิจ. ทินเนอร์. บทความวิทย : วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนครั้งที่ 359 ตุลาคม, 2524, วันที่ 27, 4 หน้า
2. มาตรฐานอุตสาหกรรม, สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์. มอก. 496 - 2526. 11 หน้า
3. มาตรฐานอุตสาหกรรม, สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทินเนอร์สำหรับสีพื้นรยอนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส . มอก. 520 (1) - 2527. 14 หน้า
4. Feigl, Fritz. 1966. Spot tests in organic analysis. Amsterdam, New York; Elsevier Pub-Co., p 349 - 350, 629
5. American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold limit value for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. Cincinnati 1994- 1995. p. 13 - 36.
6. Japanese Standard Association. 1985. Japanese Industrial Standard. Lacquer Thinner (JIS K5538 - 1985)
7. Japanese Standard Association. 1975. Japanese Industrial Standard. High Solid Lacquer Thinner (JIS K5544 - 1975)
8. Industrial Standards Institute. 1970. Indian Standard. Specification for thinner for cellulose nitrate based paints and lacquers (IS : 5667 - 1970)
9. International Organization for Standardization. 1980. Toluene for Industrial Use. Specification (ISO 5272 - 1980)

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 เกณฑ์กำหนดมาตรฐานหินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ ตาม มอก. 496-2526

คุณลักษณะ	เกณฑ์กำหนด
- ลักษณะทั่วไป	- เป็นของเหลวโปร่งใสที่ระเหยง่ายและจะต้อง เจือจางแล็กเกอร์ได้
- ความเป็นพิษ	- ต้องปราศจากตัวทำละลายที่เป็นพิษ ได้แก่ เมทานอล (methanol) เบนซีน (benzene) และคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon)
- สีเซย์โบลต์ไม่น้อยกว่า	+ 20
- คราบ	- ต้องไม่มีคราบเหลืออยู่
- การเจือจาง	- ฟิล์มไม่ด้อยกว่าฟิล์มที่ได้จากการใช้ หินเนอร์มาตรฐาน
- การละลายไนโตรเซลลูโลส	- ต้องละลายไนโตรเซลลูโลสได้ดี สารละลายที่ ได้ต้องใส ไม่มีลักษณะเป็นวันเหนียว
- สารที่ไม่ระเหย กรัมต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่เกิน	0.02
- ปริมาตรของเหลวที่กั่นได้ ร้อยละโดยปริมาตร	
- ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ไม่เกิน	1
- ระหว่างอุณหภูมิ 100 ถึง 145 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า	40
- ตั้งแต่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไม่เกิน	5
- ค่าของกรด. ไม่เกิน	0.3

ตารางผนวกที่ 2 เกณฑ์กำหนดมาตรฐานหินเนอรัสำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วในโครเซลลูโลสตาม มอก. 520 (1)- 2527

คุณลักษณะ	เกณฑ์กำหนด
- ลักษณะทั่วไป	- เป็นของเหลวโปร่งใสที่ระเหยง่ายและจะต้องเจือจาง สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วในโครเซลลูโลสได้ดี
- ความเป็นพิษ	- ต้องปราศจากตัวทำละลายที่เป็นพิษ ได้แก่ เมทานอล (methanol) เบนซีน (benzene) และคลอริเนตไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon)
- สีเซซีโบลด์ไม่น้อยกว่า	+ 20
- คราบ	- ต้องไม่มีคราบเหลืออยู่
- การเจือจาง	- ฟิล์มไม่ค้ำยกว่าฟิล์มที่ได้จากการใช้หินเนอรัมาตรฐาน
- การละลายในโครเซลลูโลส	- ต้องละลายในโครเซลลูโลสได้ดี สารละลายที่ได้ต้องใส ไม่มีลักษณะเป็นวุ้นเหนียว
- สารที่ไม่ระเหย	
กรัมต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่เกิน	0.02
- ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ร้อยละโดยปริมาตร	
- ตั้งแต่จุดหลุมมือถึงจุดหลุมมือ 75 องศาเซลเซียส ไม่เกิน	1
- ระหว่างจุดหลุมมือ 100 ถึง 140 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า	60
- ตั้งแต่จุดหลุมมือ 160 องศาเซลเซียสขึ้นไปไม่เกิน	5
- โทลูอีน หรือไซลีน ร้อยละ โดยปริมาตร ไม่เกิน	60
- เอสเตอร์ ดีโตนหรือไกลคอลอีเทอร์ ร้อยละ โดยปริมาตร ไม่เกิน	30
- แอลกอฮอล์ ร้อยละ โดยปริมาตร ไม่เกิน	10
- ค่าของกรด ไม่เกิน	0.3

ตารางผนวกที่ 3 ผลวิเคราะห์คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีตัวอย่างหินแกรนิตสำหรับแลบเกอร์

หมายเลขปฏิบัติการ	ลักษณะทั่วไป			ความเป็นพิษ				ปริมาณของเหลวที่กลั่นได้				ค่าของกรด	หมายเหตุ		
	โปร่งใส	ระเหยง่าย	เจือจาง แลบกเกอร์ได้	เมทานอล	เบนซีน	คลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน	คราบ	การเจือจาง	การละลายในไตร-เซตลูโลส	สารไม่ระเหย	ร้อยละโดยปริมาตร				
											ตั้งแต่ 0 ถึง 60 °C			ระหว่าง 100-145 °C	ตั้งแต่ 160 °C ขึ้นไป
PU176	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	81.0	2	0.04	
PV784	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.006	0	51.0	0.7	0.06	
PY513	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่ผ่าน*	ผ่าน	0.02	0	67.5	0	0.05	*
PY514	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0	64.5	0	0.05	
PX305	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	88.3	0	0.01	
OA523	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.006	0	71.8	0	0.07	
OA945	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.006	0	59.3	0	0.05	
QD483	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0	95.2	0	0.05	
QD542	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่ผ่าน*	ผ่าน	0.006	0	46.8	0.8	0.04	*
QE952	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	77.6	1.9	0.07	
QF818	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	64.9	0	0.03	
QJ494	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.001	0	66.6	0	0.06	
QJ495	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่ผ่าน*	ผ่าน	0.001	0	59.8	0	0.06	*
QJ496	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่ผ่าน*	ผ่าน	0.01	0	54.9	0	0.04	*

* ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

หมายเลข ปฏิบัติการ	ลักษณะ ทั่วไป			ความเป็นพิษ			ปริมาณของ เหลวที่กลั่นได้ ร้อยละโดยปริมาตร					หมายเหตุ			
	โปร่งใส	ระเหยง่าย	เจือจาง แอลกอฮอล์ได้	เมทานอล	เบนซีน	คลอริเนต ไฮโดร- คาร์บอน	คราบ	การเจือจาง	การละลาย ในไตร- เฮลลูอิด	สารไม่ ระเหย	ตั้งแต่ จุดหมุ่ หึ่งถึง 60 °C		ระหว่าง จุดหมุ่ 100-145 °C	ตั้งแต่ จุดหมุ่ 160 °C ขึ้นไป	ค่าของ กรด
OO941	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.027*	0	95.5	0.4	0.09	*
OR619	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0	59.6	2.9	0.04	
QS413	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	94.0	0	0.04	
QS814	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.02	0	96.4	0.4	0.03	
OT990	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.007	0	77.1	1.5	0.04	
OW71	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	63.5	0	0.14	
OX737	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.19*	0	94.5	0.6	0.03	*
OZ141	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.004	0	71.0	0	0.04	
OZ142	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่ผ่าน*	ไม่ผ่าน*	0.001	0	56.1	0	0.04	*
OZ143	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่ผ่าน*	ไม่ผ่าน*	0.004	0	57.2	0	0.03	*
RA344	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.03*	0	80.2	1.5	0.03	*
RH367	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.007	0	82.6	3.6	0.04	
RM630	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0	77.0	2	0.03	
RT605	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.004	0	69.8	0.6	0.04	

* ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด

ตารางผนวกที่ 4 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติและทางฟิสิกส์และทางเคมีตัวอย่างหินแกรนิตสำหรับรถยนต์แห่งเร็วไนเตรซลูโดส

หมายเลขปฏิบัติการ	ลักษณะทั่วไป			ความเป็นพิษ			การพิจารณา				ปริมาณของ			หมายเหตุ	
	โปร่งใส	ระเหยง่าย	เจือจาง	เมทาทอด	เบนซีน	คลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน	คราบ	การเจือจาง	การละลาย	สารไม่ระเหย	ตั้งแต่จุดหลอม 75°C	ระหว่างจุดหลอม 100-140°C	ตั้งแต่จุดหลอม 160°C ขึ้นไป		ค่าของกรด
PW993	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	20.1 *	19.3 *	0	0.01	*
PY515	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.05 *	7 *	41.0 *	0.5	0.07	*
OA946	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	85.9	0	0.05	
OB331	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.007	0	91.0	0	0.05	
OD991	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0.7	64.0	0	0.1	
OE953	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	89.5	2.3	0.04	
OF819	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	88.1	0	0.03	
OG726	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	92.9	0	0.06	
OG727	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	91.1	0.6	0.06	
OG833	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.02	0	73.0	0	0.03	
OJ499	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	63.6	1.7	0.06	
OJ500	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	89.8	2.2	0.03	
OK443	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.006	0	86.6	0	0.03	
OK917	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	72.7	0	0.06	

* ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

หมายเลข ปฏิบัติการ	ลักษณะทั่วไป			ความเป็นพิษ			การเลือกจาก				ปริมาณของ เหตุที่เกิดขึ้นได้			หมายเหตุ	
	โปร่งใส	ระเหยง่าย	เจือจาง	เมทานอล	เบนซีน	คลอรีเนต	คราบ	การเลือกจาก	การละลาย	สารไม่ ระเหย	ตั้งแต่ อุณหภูมิ ห้องถึง 75°C	ตั้งแต่ อุณหภูมิ 100-140°C	ตั้งแต่ อุณหภูมิ 160°C ขึ้นไป		ค่าของ กรด
OO864	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.001	0	88.5	1.0	0.05	
OP458	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0	93.0	0.0	0.03	
OF620	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0	64.4	2.2	0.04	
OT989	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.04 *	0	91.6	0.0	0.06	*
OT990	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.007	0	77.1	1.5	0.04	
OY828	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.018	0	90.9	1.0	0.05	
OY830	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.008	0	90.5	0.0	0.04	
RA345	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	90.5	2.2	0.07	
RC1	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.02	0	90.0	0.0	0.06	
RF613	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่ผ่าน*	ไม่ผ่าน*	0.03 *	0	12.7	48.4	0.05	*
RF773	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.01	0	98.6	2.4	0.05	
RT752	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.001	0	81.5	0.0	0.03	
RZ492	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.003	0	74.0	3.0	0.13	
SA824	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ผ่าน	ผ่าน	0.005	0	85.5	0.0	0.05	

* ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด

รายละเอียดการทดสอบความเป็นพิษตาม มอก. 520(1)-2527

1. เครื่องมือ

- 1.1 เครื่องกลั่น
- 1.2 ตะเกียงเบนเซน
- 1.3 ลวดทองแดง

2. สารเคมี (chemicals) และสารละลาย (reagents)

- 2.1 สารละลายกรดฟอสฟอริก 50 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
- 2.2 สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 50 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
- 2.3 โซเดียมไบซัลไฟท์
- 2.4 สารละลายกรดโครโมโทรฟิก 50 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
- 2.5 กรดซัลฟูริกเข้มข้น 6 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
- 2.6 กรดไนตริกเข้มข้น ความหนาแน่น 1.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
- 2.7 กรดซัลฟูริกเข้มข้น ความหนาแน่น 1.84 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

3. วิธีวิเคราะห์

3.1 เมทานอล

ให้วิเคราะห์ตามวิธีดังต่อไปนี้ หรือตาม ASTM D 3271(GC analysis) ในกรณีมีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีวิเคราะห์ตาม ASTM D 3271 เดิมตัวอย่างประมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในขวดกลั่น ค่อยๆทำให้ร้อน โดยใช้เวลาที่กลั่นได้หยดแรกประมาณครึ่งชั่วโมง เก็บส่วนที่กลั่นได้ในช่องไม่เกิน 66 องศาเซลเซียส ถ้าไม่มีสารใดกลั่นออกมาเลยในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว ให้ถือว่าไม่มีเมทานอล ถ้ามีส่วนใดกลั่นได้ ให้หยดส่วนที่กลั่นได้ 1 หยดลงในหลอดทดลอง แล้วหยดสารละลายกรดฟอสฟอริกและสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต อย่างละ 1 หยด เขย่าให้เข้ากัน 1 นาที เติมโซเดียมไบซัลไฟท์เล็กน้อย เมื่อสารละลายไม่มีสีแล้ว เติมสารละลายกรดโครโมโทรฟิกที่เตรียมใหม่ๆ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรและกรดซัลฟูริกเข้มข้น (ข้อ 2.7) 4 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ เขย่าของผสมให้เข้ากัน ถ้าเกิดสีม่วงที่ค่อยๆเข้มข้นขณะที่ปล่อยให้เย็น แสดงว่ามีเมทานอล ถ้าไม่เกิดสีม่วง นำไปทำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที แล้วสังเกตดูสีของสารละลาย

3.2 เบนซีน

ให้วิเคราะห์ตามวิธีดังต่อไปนี้ หรือตาม ASTM D 3271(GC analysis) ในกรณีมีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีวิเคราะห์ตาม ASTM D 3271 เดิมตัวอย่างประมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรและน้ำกลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในขวดกลั่น ค่อยๆทำให้ร้อน

โดยใช้เวลาที่กลั่นได้หยดแรกประมาณ ครึ่งชั่วโมง เก็บส่วนที่กลั่นได้ในช่วงไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส ถ้าไม่มีสารใดกลั่นออกมาในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว ให้ถือว่าไม่มีเบนซีน ถ้ามีส่วนที่กลั่นได้ ให้ผสมกรดไนตริกเข้มข้นและกรดซัลฟูริกเข้มข้นอย่างละ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรในหลอดทดลองแล้วทำให้เย็น เติมส่วนที่กลั่นได้ 10 หยด เขย่าให้เข้ากัน ตรวจสอบหลอดทดลองว่ามีกลิ่นไนโตรเบนซีนหรือไม่ นำหลอดทดลองนี้ไปต้มให้เดือดอย่างน้อย 30 วินาที ทิ้งให้เย็น เติมน้ำ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งหลอดทดลองไว้ ถ้าสารละลายขุ่นเหลืองหรือมีตะกอน และกลายเป็นผลึกรูปเข็มสีเหลือง แสดงว่ามีเบนซีน ถ้าสารละลายขุ่นขาวที่แยกเป็นของเหลวสีเหลือง บางครั้งมีผลึกรูปเข็มสีขาวแสดงว่ามีไทลูอิน ซึ่งอาจยังเบนซีนไว้ ตรวจสอบให้แน่ชัดได้ว่าเป็นเบนซีน โดยหาจุดหลอมเหลวของสารสีเหลืองซึ่งควรจะอยู่ระหว่าง 89 - 90 องศาเซลเซียส จะถือว่าตัวอย่างปราศจากเบนซีนต่อเมื่อไม่มีสารสีเหลือง

3.3 คลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน

นำตัวอย่างประมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรมากลั่นโดยใช้ไอน้ำ และให้ภาชนะรองรับแช่ในน้ำแข็ง เก็บสารที่กลั่นได้ตั้งแต่เริ่มกลั่นจนอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 100 องศาเซลเซียส จึงหยุดกลั่น ใช้หลอดทองแดงที่มีปลายขดเป็นวงแหวนเล็กๆ เผาให้ร้อนบนเปลวไฟจากตะเกียงบุนเซน จนกระทั่งเปลวไฟไม่มีสี ทิ้งให้วงแหวนเย็นแล้วจุ่มลงในสารละลาย แล้วนำไปเผาตรงเปลวไฟส่วนนอก และเมื่อเปลวไฟครั้งแรกที่สว่างจ้าหายไป ให้สังเกตดูเปลวไฟสีเขียวของคอปเปอร์คลอไรด์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารประกอบคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอนทำปฏิกิริยากับหลอดทองแดง จะถือว่าตัวอย่างปราศจากสารประกอบคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอนต่อเมื่อไม่มีเปลวไฟสีเขียวก่อเกิดขึ้น