

ข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วศ
ภาพ
๒๖52

เอกสารผลงานที่เสนอให้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 8 ว.

การประกันคุณภาพการทดสอบหาค่าความแข็งของยางรองคอสะพาน

โดย

นางดรุณี วัชรารื่องวิทย์

นักวิทยาศาสตร์ 7 ว.

กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1

กองฟิสิกส์และวิศวกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เอกสารผลงานที่เสนอให้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 8 ว.

การประกันคุณภาพการทดสอบหาค่าความแข็งของยางรองคอสะพาน

เลขที่	วฟ/ ภพ/ ๐๐ 52
เลขทะเบียน	- ๙๙ 4๗
วันที่	14 พ.ค. ๖๕

โดย

นางครุณี วัชรารื่องวิทย์

นักวิทยาศาสตร์ 7 ว.

ด้วยอำนาจหน้าที่
จาก
วฟ.

กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1

กองฟิสิกส์และวิศวกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

การประกันคุณภาพในการทดสอบค่าความแข็งของยาง โดยใช้เครื่อง Durometer hardness Shore A เพื่อให้ผลการทดสอบมีคุณภาพและความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25⁵ (มอก. 1300¹⁰) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการ (Standard Operating Procedure) ในการทดสอบความแข็งของยางไว้ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้มาตรฐาน ASTM : D2240-97¹ เป็นเอกสารอ้างอิง

2. สอบเทียบความถูกต้องของเครื่อง Durometer hardness Shore A ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบความแข็งของยางในกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 โดยใช้ Shore Durocalibrator เป็นเครื่องมือสำหรับสอบเทียบ

3. ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดค่าความแข็งของยาง ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบยาง โดยใช้การวัดความแข็งของยางมาตรฐานซึ่งรู้ค่าความแข็งแล้ว นำผลการวัดที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อกำหนดเป็นค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

นอกจากนั้นยังได้ศึกษาทดลองหาความแข็งของยางรองคอสะพานรวม 5 ตัวอย่าง โดยการทดสอบหาความแข็งของยาง ที่มีความหนาต่างกันและแตกต่างไปจากความหนาที่กำหนดในมาตรฐานวิธีทดสอบ เพื่อศึกษาหาค่าความคลาดเคลื่อนและนำมาเป็นเกณฑ์สำหรับการทดสอบในกรณีที่ไม่สามารถเตรียมชิ้นทดสอบให้มีความหนาตามมาตรฐานกำหนดได้

จากการจัดทำมาตรฐานวิธีการทดสอบ คู่มือการใช้เครื่องมือในการทดสอบ การสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือวัด และการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้ง 5 คน ทำให้ห้องปฏิบัติการทดสอบยางได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25⁵ (มอก.1300¹⁰) ซึ่งช่วยให้การทดสอบความแข็งของยางถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลดปัญหาข้อโต้แย้งในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง และนำข้อมูลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพวิธีทดสอบสมบัติทางกายภาพด้านอื่นของผลิตภัณฑ์ยางต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	i
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทดสอบ	1
1.2 ขอบเขตของการวิเคราะห์ทดสอบ	2
1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการ	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	2
บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องวัดความแข็งของยาง	3
บทที่ 3 ขั้นตอนการประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน	7
3.1 การสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยาง	7
3.2 การจัดทำคู่มือการทดสอบ	13
3.3 การทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน	13
3.4 การทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานที่ขึ้นทดสอบ มีความหนาแตกต่างกัน	14
3.5 การทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยาง	14
บทที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินการ และสรุปผล	15
4.1 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน	15
4.2 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานที่ขึ้นทดสอบ มีความหนาแตกต่างกัน	20
4.3 ผลการทดสอบความชำนาญ	32
4.4 ปัญหาและอุปสรรค	45
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผลการประกันคุณภาพการทดสอบ	46
กิตติกรรมประกาศ	48
เอกสารอ้างอิง	49
ภาคผนวก	50

บทที่ 1

บทนำ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย ในการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศนั้น จะต้องผ่านการทดสอบโดยผู้ที่มีความรู้และมีความชำนาญสูง ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ทดสอบเป็นที่ถูกต้องและไม่เกิดการโต้แย้งขึ้นในภายหลัง กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม เป็นหน่วยทดสอบคุณภาพยางรองคอสะพานให้แก่กรมทางหลวงกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมยางหลายแห่ง เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง และเป็นการควบคุมคุณภาพของยางรองคอสะพานที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานภายในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 จึงได้จัดทำกรประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของผลิตภัณฑ์ยางรองคอสะพาน โดยใช้เครื่อง Durometer hardness Shore A ในการทดสอบ เพื่อให้คุณภาพของการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25⁵ และ มอก. 1300¹⁰

นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำกรประกันคุณภาพ ในการทดสอบคุณลักษณะด้านอื่นๆของผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนใช้เผยแพร่ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมยางเพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบของโรงงาน ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในผลการทดสอบคุณภาพของสินค้าได้ด้วย

1.1 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพในการทดสอบความแข็งของผลิตภัณฑ์ยางรองคอสะพาน

- 1.1.1 เพื่อประกันคุณภาพของผลการทดสอบ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการผลการทดสอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 1.1.2 เพื่อขจัดปัญหาข้อโต้แย้งในผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพด้านความแข็งของยางระหว่างโรงงานผู้ผลิตและหน่วยงานของรัฐที่ต้องการใช้อย่าง
- 1.1.3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทดสอบของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน
- 1.1.4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพสินค้าในการส่งออกให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า

- 1.2 ขอบเขตของการจัดทำประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน
 - 1.2.1 จัดทำเอกสารมาตรฐานวิธีทดสอบความแข็งของยาง โดยอ้างอิงวิธีทดสอบตามมาตรฐานต่างประเทศ ASTM : D 2240-97¹ จัดทำตารางบันทึกข้อมูล (worksheet) เพื่อให้ใช้บันทึกผลการทดสอบ
 - 1.2.2 จัดทำทะเบียนประวัติของเครื่องมือสำหรับวัดความแข็งของยางแบบ Shore A คู่มือการใช้เครื่องมือ ตารางบันทึกการใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และระยะเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือ
 - 1.2.3 สอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือสำหรับวัดความแข็งของยางปีละ 1 ครั้ง
 - 1.2.4 ทดสอบความถูกต้องของการวัดความแข็งของยาง ของผู้ปฏิบัติการทดสอบ
 - 1.2.5 ทดสอบหาค่าความแข็งของตัวอย่างยางรองคอสะพาน 5 ตัวอย่าง
 - 1.2.6 ทดสอบหาค่าความแข็งของตัวอย่างยางรองคอสะพาน โดยทดสอบกับชิ้นทดสอบที่มีความหนาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นชิ้นทดสอบที่มีความหนาไม่เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน รวม 5 ตัวอย่าง
- 1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการ

สิงหาคม 2541-ธันวาคม 2542 รวมเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน
- 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
 - 1.4.1 ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน^{5,10}
 - 1.4.2 ห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากผู้มาใช้บริการทดสอบ และลดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้า
 - 1.4.3 สินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - 1.4.4 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญและมีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ ตลอดจนวิธีการทดสอบว่ามีความถูกต้อง
 - 1.4.5 สามารถให้คำแนะนำแก่ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของรัฐและของเอกชน ในการจัดทำประกันคุณภาพวิธีทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25⁵ ต่อไป

บทที่ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องวัดความแข็งของยาง

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความแข็งของยางโดยทั่วๆไปมีอยู่หลายแบบ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับวัดความแข็งของแผ่นยางรองคอสะพาน ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ


แบบที่ 1 เครื่องวัดความแข็งแบบ Shore A

แบบที่ 2 เครื่องวัดความแข็งแบบ IRHD (International Rubber Hardness Degree)

เครื่องวัดความแข็งแบบ Shore A เป็นเครื่องสำหรับวัดความแข็งของยางตามมาตรฐานของ American Standard of Testing Material ,ASTM D2240¹ ลักษณะของเครื่องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ส่วนที่เป็นหัวกด (Presser Foot) ซึ่งจะมีรูตรงกลางสำหรับใส่เข็มกด

2. ส่วนที่เป็นเข็มกด (Indentor) ทำจากเหล็กที่มีความแข็ง มีรูปร่างและขนาดตามรูปที่ 1




รูปที่ 1 แสดงส่วนที่เป็นหัวกดและเข็มกดสำหรับ Durometer Type A

3. ส่วนที่เป็นสเกลสำหรับอ่านค่าความแข็งของยาง อาจเป็นตัวเลขหรือสเกลที่มีเข็มชี้ อ่านค่าได้จาก 0 ถึง 100 Shore A โดยแบ่งสเกลออกเป็น 1 ช่องเท่าๆกัน ค่าที่อ่านได้จะเป็นสัดส่วนผกผันกับการต้านแรงกดของยางที่มีต่อการเคลื่อนที่ของเข็มกดที่กดลงบนผิวของยาง เช่นถ้ายางมีความแข็งมากก็จะมีแรงต้านการกดของเข็มกดมาก เข็มกดจะเคลื่อนที่ลงไปใยางได้น้อยและค่าความแข็งของยางจะสูง

4. ส่วนที่เป็นสปริงสำหรับการส่งแรงกดลงมาที่ปลายเข็มกด

5. แป้นสำหรับวางขึ้นทดสอบยาง

6. ส่วนที่เป็นขาตั้งสำหรับยึดส่วนประกอบของเครื่องมือทั้งหมดเข้าด้วยกันดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 เครื่องวัดความแข็งของยาง แบบ Shore A⁹

เครื่องวัดความแข็งแบบIRHDใช้สำหรับทดสอบความแข็งของยางตามมาตรฐาน International Organization for Standardization ⁶ และ British Standard ² ซึ่งกำหนดให้ใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการทดสอบ ผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากไม่มีตารางเปรียบเทียบ ในการทดสอบจะขึ้นกับผู้ส่งตัวอย่างว่า ต้องการให้ทดสอบตามมาตรฐานใด หรือขึ้นกับผู้ส่งตัวอย่างทดสอบจะส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศในภูมิภาคใด ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องวัดความแข็งแบบ IRHD จะคล้ายกับส่วนประกอบต่างๆแบบ Shore A แต่ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดทั้งนี้เพราะจะมีวิธีการทดสอบแยกออกไปอีก 1 วิธี ⁷ และในเอกสารฉบับนี้เป็นการประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางแบบ Shore A เท่านั้น

บทที่ 3

การประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน

3.1 การสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยาง


การสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยาง เป็นขั้นตอนการดำเนินการส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพการทดสอบหาค่าความแข็งของยางรองคอสะพาน ซึ่งการสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยางแบบ Shore A (Durometer Hardness Shore A) จากมาตรฐาน American Standard of Testing Material¹ ระบุไว้ว่าสามารถสอบเทียบได้ 2 วิธีคือ

1. ใช้วิธีสอบเทียบสปริงของเครื่องวัดความแข็ง (Durometer Hardness) โดยยึดเครื่องวัดความแข็งให้อยู่ในแนวตั้ง จากนั้นใช้แรงกดลงบนหัวกดของเครื่องวัดความแข็ง เครื่องมือสำหรับใช้ใส่แรงกดอาจใช้เป็นตุ้มน้ำหนักหรือใช้ Load cell electronic ซึ่งสามารถอ่านค่าแรงกดได้ แต่การสอบเทียบด้วยวิธีนี้จะต้องระวังให้แรงที่ใช้กดลงบนเครื่องวัดความแข็ง กดลงในแนวตั้งเท่านั้น จึงจะให้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง ในการสอบเทียบจะทำที่ค่าของความแข็งในตำแหน่งที่ 20, 30, 40, 50, 60, 70 และ 80 ตามลำดับค่าแรงกดที่วัดได้ (คำนวณจากน้ำหนักกดจะเป็น $9.8 \times$ น้ำหนักที่ใช้กด, เป็นกิโลกรัม) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการคำนวณจากค่าความแข็งโดยใช้สูตร

$$\text{แรง, นิวตัน} = 0.550 + 0.075 H$$

เมื่อ H = ค่าความแข็งที่อ่านจากหน้าปัทม์ (Dial gage) ของเครื่องวัดความแข็ง ค่าแรงกดที่วัดจากการใช้ Load cell electronic หรือจากการใช้น้ำหนักกด เมื่อเปรียบเทียบกับแรงที่คำนวณจากสูตร จะต้องต่างกันไม่เกิน ± 0.08 นิวตัน จึงจะยอมรับว่าเครื่องมือวัดความแข็งเหมาะสำหรับนำมาใช้งาน

การสอบเทียบสปริงของเครื่องวัดความแข็ง อาจใช้เครื่องมือในการสอบเทียบสปริงโดยตรงได้เลย ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 แสดงเครื่องมือสำหรับสอบเทียบสปริง


2 การสอบเทียบด้วยการใช้เครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดความแข็ง(Durocalibrator) โดยตรง ซึ่งเครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องสอบเทียบได้จะต้องเป็น Durocalibrator¹ หรือ The Shore Durocalibrator⁹

สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบยาง ของกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 ได้ใช้วิธีสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยางด้วยการใช้เครื่องของ The Shore Durocalibrator Serial No. 744⁹ เป็นเครื่องมือในการสอบเทียบ

3.1.1 วิธีดำเนินการสอบเทียบ

3.1.1.1 วัสดุอุปกรณ์

1. The Shore Durocalibrator Serial No. 744⁹ ดังรูปที่ 4



รูปที่ 4 แสดงภาพและส่วนประกอบต่างๆของ Shore Durocalibrator

2. เครื่องวัดความแข็งของยางแบบ Shore A Serial No. 83909

3.1.2 ขั้นตอนการดำเนินการสอบเทียบ

ข้อควรระวังห้ามใช้มือเปล่าจับเครื่องสอบเทียบตลอดเวลาที่ทำการสอบเทียบ

1. ปรับตั้งเครื่อง Durocalibrator เพื่อให้คานที่มีเสถียรบอกค่าความแข็งจาก 0-100 อยู่ในตำแหน่งสมดุล วางตุ้มน้ำหนักหมายเลข 1 (รูปที่ 4) อยู่ในตำแหน่ง 0-A ปรับตุ้มน้ำหนักหมายเลข 2 (รูปที่ 4) ด้วยการเลื่อนเข้า-ออกเพื่อปรับให้คานอยู่ในตำแหน่งเกือบสมดุล จากนั้นหมุนสกรูที่ตุ้มน้ำหนักหมายเลข 2 ให้แน่น เลื่อนสกรูที่อยู่ในแนวอนบนตุ้มน้ำหนักหมายเลข 2 เพื่อเป็นการปรับสมดุลอย่างละเอียด (fine adjustment) ให้คานอยู่ในตำแหน่งสมดุล เมื่อคานอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลแล้วจึงหมุนสกรูให้แน่นเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่คงที่

2. ติดตั้งส่วนที่เป็นหัวกดพร้อมหน้าปัทม์ของเครื่องวัดความแข็งเข้ากับเสาของเครื่องสอบเทียบ ในตำแหน่งแนวตั้งซึ่งเมื่อปล่อยให้เข็มกดของเครื่องวัดความแข็งเคลื่อนลงมา จะตรงกับกึ่งกลางแป้นรองรับของเครื่องสอบเทียบพอดี และขณะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเพื่อปล่อยให้ปลายเข็มกดลงมานั้นปลายเข็มกดจะอยู่ห่างจากแป้นประมาณ 12 มิลลิเมตร

3. เลื่อนตุ้มน้ำหนักหมายเลข 1 มาอยู่ในตำแหน่งหมายเลข 20 บนคาน จากนั้นปลดล็อกเพื่อปล่อยให้เครื่องวัดความแข็งเคลื่อนลงมา ให้ปลายเข็มกดลงบนแป้นของเครื่องสอบเทียบปรับให้คานสมดุลโดยค่อยๆ กดเครื่องวัดความแข็งลง เมื่อคานอยู่ในตำแหน่งสมดุลแล้วอ่านค่าบนหน้าปัทม์ของเครื่องวัดความแข็งว่ามีค่าเท่าใด บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในสมุดบันทึกผล จากนั้นหมุนให้เครื่องวัดความแข็งเลื่อนขึ้นจนปลายเข็มกดอยู่สูงจากแป้นของเครื่องสอบเทียบประมาณ 10 มิลลิเมตร แล้วค่อยๆ ปล่อยให้เครื่องวัดความแข็งเคลื่อนลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้ปลายเข็มกดลงบนแป้นของเครื่องสอบเทียบแล้วค่อยๆ กดเครื่องวัดความแข็งลงจนทำให้คานอยู่ในสมดุล อ่านค่าความแข็งบนหน้าปัทม์ของเครื่องวัดความแข็งแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกผล ทำซ้ำ 5 ครั้งในตำแหน่งเดิมเพื่อให้ได้ผลการสอบเทียบ 5 ค่า

4. เลื่อนตุ้มน้ำหนักหมายเลข 1 บนคานเครื่องสอบเทียบไปอยู่ในตำแหน่งที่ 30 จากนั้นทำการสอบเทียบตามข้อ 3.2.3 และทำการสอบเทียบในตำแหน่งที่ 40 , 50, 60, 70 และตำแหน่งที่ 80 ตามลำดับซึ่งจะได้ผลการสอบเทียบ 5 ค่าในทุกๆ ตำแหน่งดังกล่าว นำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความไม่แน่นอนในหลายๆ ตำแหน่งที่สอบเทียบ

5. เมื่อเสร็จการสอบเทียบแล้วให้เลื่อนตุ้มน้ำหนักหมายเลข 1 ไปอยู่ในตำแหน่งที่ 50 เสมอ เพื่อป้องกันมิให้คานถ่วงน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป

ผลการสอบเทียบดังปรากฏในตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 การสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยาง (Durometer Hardness Shore A Serial No. 83909)

ค่าที่ระบุบน สเกลเครื่องสอบ เทียบ, Shore A	ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดความแข็งของยาง Shore A					ค่าเฉลี่ย Shore A	ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน Shore A	ความไม่แน่นอน ¹¹ Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5			
	0	0	0	0	0			
20	20	20	20	20	20	20	0	±1.15
30	29	30	30	30	30	29.8	0.447	±1.28
40	40	40	40	40	39.5	39.9	0.223	±1.18
50	49	49	49.5	49.5	50	49.4	0.418	±1.24
60	60	59.5	59	59	60	59.5	0.5	±1.31
70	69	69	69	69.5	69.5	69.2	0.274	±1.20
80	78.5	78.5	78.5	79	79	78.7	0.274	±1.20

หมายเหตุ : 1) ใช้เครื่อง The Shore Duromet Model SD.1 Serial No.744⁹ เป็นเครื่องสอบเทียบ

2) วันที่สอบเทียบ 14 ตุลาคม 2541 สอบเทียบครั้งต่อไป วันที่ 13 ตุลาคม 2542 อุณหภูมิขณะสอบเทียบ $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 55 ± 10

3) ค่าความไม่แน่นอนคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

(นาง ดร.ณิ วัชรเรืองวิทย์)

ผู้สอบเทียบ

จากตารางการสอบเทียบตารางที่1ที่ความแข็งที่ 20, 30, 40, 50, 60, 70 และ80 Shore A เครื่องมือของกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 ที่ใช้ในการทดสอบอ่านค่าเฉลี่ยได้ 20, 29.8, 39.9, 49.4, 59.5, 69.2, 78.7 Shore A ตามลำดับ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 ถึง 0.5 ค่าความไม่แน่นอนซึ่งคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าระหว่าง 0 ถึง ± 1.31

ตารางที่ 2 การสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยาง (Durometer Hardness Shore A Serial No. 83909)

ค่าที่ระบุบน สเกลเครื่องสอบ เทียบ, Shore A	ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดความแข็งของยาง Shore A					ค่าเฉลี่ย Shore A	ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน Shore A	ความไม่แน่นอน ¹¹ Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	20	20	21	20.2	0.447	±1.28
30	30	30.5	30	30	30.5	30.2	0.274	±1.20
40	39.5	39.5	40	40	40	39.8	0.274	±1.20
50	49	50	49.5	50	50	49.7	0.447	±1.28
60	60.5	59.5	60	59.5	60	59.9	0.418	±1.24
70	70	70	70	70	70	70	0	±1.15
80	79	79	80	80	80	79.6	0.548	±1.36

หมายเหตุ : 1) ใช้เครื่อง The Shore Durocalibrator Model SD.1 Serial No.744⁹ เป็นเครื่องสอบเทียบ

2) วันที่สอบเทียบ 6 กันยายน 2542 สอบเทียบครั้งต่อไป วันที่ 5 กันยายน 2543 อุณหภูมิขณะสอบเทียบ 21 ± 2 °c ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 55 ± 5

3) ค่าความไม่แน่นอนคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

(นาง ดร.ฉวี วัชรเรืองวิทย์)

ผู้สอบเทียบ

จากผลการสอบเทียบตารางที่ 2 ค่าความแข็งในแต่ละตำแหน่งที่สอบเทียบเท่ากับ 20.2, 30.2, 39.8, 49.7, 59.9, 70 และ 79.6 Shore A ตามลำดับ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 ถึง 0.548 สำหรับค่าความไม่แน่นอนของเครื่องวัดความแข็งที่ตำแหน่งต่างๆดังกล่าวอยู่ระหว่าง ± 1.15 ถึง ± 1.26

ผลการสอบเทียบทั้ง 2 ครั้ง แสดงว่าเครื่องสำหรับวัดความแข็งของยางแบบ Shore A ที่ใช้ในการทดสอบยางของกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องและเหมาะสมในการนำมาใช้ทดสอบยาง เพราะมาตรฐานของเครื่องทดสอบความแข็งของยางที่ดีควรมีความไม่แน่นอนน้อยกว่า ± 3 Shore A

3.2 การจัดทำคู่มือการทดสอบ

ในการประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางรองคอสระพาน ได้จัดทำคู่มือการทดสอบโดยใช้ American Standard of Testing Materials¹ เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผ่นบันทึกผลการทดสอบ (work sheet) และวิธีการใช้เครื่องทดสอบความแข็งของยางไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบยางด้วย (ดูภาคผนวก)

3.3 การทดสอบความแข็งของยางรองคอสระพาน ที่ขึ้นทดสอบมีความหนาตามมาตรฐานกำหนด รวม 5 ตัวอย่าง

3.3.1 วัสดุอุปกรณ์

3.3.1.1 เครื่องวัดความแข็งของยางแบบ Shore A Serail No.83909

3.3.1.2 ตัวอย่างยางรองคอสระพาน จำนวน 5 ตัวอย่าง

3.3.2 วิธีการทดสอบ

1. เตรียมชิ้นทดสอบให้มีขนาดประมาณ 2x2 นิ้ว จำนวน 5 ชิ้นต่อ 1 ตัวอย่าง
2. เก็บชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนนำมาทดสอบ
3. วางชิ้นทดสอบลงบนแป้นสำหรับวางที่เครื่องทดสอบ จากนั้นปรับระดับความสูงของปลายเข็มกด ให้ห่างจากผิวบนของชิ้นทดสอบประมาณ 10 มิลลิเมตร ปรับเข็มที่หน้าปัทม์ให้ชี้ที่เลข 0 ปลดล็อกแล้วค่อยๆปล่อยให้เข็มกดเคลื่อนลงมากดบนผิวหน้าของชิ้นทดสอบ อ่านค่าความแข็งบนหน้าปัทม์ทันทีภายหลังจากเข็มกดสัมผัสกับชิ้นทดสอบ
4. หมุนเพื่อปรับให้หน้าปัทม์พร้อมทั้งเข็มกดกลับสู่ตำแหน่งเดิม
5. เลื่อนตำแหน่งของชิ้นทดสอบเพื่อไม่ให้ทดสอบซ้ำบริเวณเดิม ทั้งนี้ต้องให้ห่างจากจุดเดิมไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร และห่างจากขอบของชิ้นทดสอบไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตรเช่นกัน
6. ทำการทดสอบซ้ำเพื่อให้ได้ค่าความแข็งรวมทั้งหมด 5 ค่า ต่อ 1 ชิ้นทดสอบ

และทดสอบรวมทั้งหมด 5 ชั้นต่อ 1 ตัวอย่าง

7. บันทึกค่าความแข็งของยางที่วัดได้แต่ละชั้นลงในแบบฟอร์มสำหรับบันทึกผล หากค่ามีพื้นฐานของความแข็งที่วัดได้ของแต่ละชั้น แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของมีพื้นฐานของผลการทดสอบทั้ง 5 ชั้นเพื่อใช้ในการรายงานผลทดสอบ
8. การรายงานผลให้รายงานเป็นเลขจำนวนเต็ม

3.4 การทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานที่มีความหนาแตกต่างกัน

เนื่องจากการทดสอบความแข็งของยางตามมาตรฐานวิธีทดสอบ จะต้องเตรียมชิ้นทดสอบให้มีความหนาสม่ำเสมอและหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร แต่ในทางปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างชิ้นทดสอบให้มีความหนาสม่ำเสมอค่อนข้างยากมาก ดังนั้นจึงทำการศึกษาคัดลองวัดค่าความแข็งของยาง ในชิ้นทดสอบที่มีความหนาแตกต่างกัน แต่เตรียมจากตัวอย่างชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบตามข้อ 3.3 เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบตัวอย่างที่ไม่สามารถเตรียมชิ้นทดสอบ ที่มีความหนาตามมาตรฐานกำหนดได้

3.5 การตรวจสอบความถูกต้องในการทดสอบ

ได้จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการทดสอบ โดยการชื้อยางมาตรฐานที่ทราบค่าความแข็งแล้วมาให้ผู้ปฏิบัติการทดสอบยางใช้ในการวัดค่าความแข็ง เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบของแต่ละบุคคล โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

4.1 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานรวม 5 ตัวอย่าง โดยวัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐานกำหนด ดังตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 1 ความหนา 10 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	51	50	50.5	50.5	50.5	50.5		
2	50	49.5	50	50	50.5	50		
3	49.5	51	49.5	49.5	49.5	49.5		
4	50.5	49.5	50.5	50.5	50.5	50.5		
5	50	50	50	50	50	50		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						50.1		
หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 1 ชั้น 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 10 มิลลิเมตร								

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐานกำหนดคือประมาณ 10 มิลลิเมตร ความแข็งของยางแต่ละชั้นที่วัดได้คู่ได้จากค่ามัธยฐาน เท่ากับ 50.5 Shore A, 50 Shore A, 49.5 Shore A, 50.5 Shore A และ 50 Shore A ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.1 Shore A

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 2 ความหนา 10 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	48	48	48	48	48	48		
2	47.5	49	47.5	48.5	49	48.5		
3	47.5	49	48	48.5	48.5	48.5		
4	46.5	48	46.5	48.5	48	48		
5	48	48	47.5	48.5	48	48		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						48.2		
หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 1 ชั้น 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 10 มิลลิเมตร								

จากตาราง ผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น วัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ความแข็งของยางแต่ละชั้นที่วัดได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 50 Shore A, 49.5 Shore A, 49 Shore A, 49.5 Shore A และ 49 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเป็น 49.4 Shore A

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 3 ความหนา 10 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	51.5	51	52	51	51	51		
2	51.5	51	50.5	50.5	51	51		
3	51.5	50.5	50.5	51	50.5	50.5		
4	50	51	50	50	51	50		
5	51	51	51	51	52	51		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						50.7		
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 1 ชั้น</p> <p>2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 10 มิลลิเมตร</p>								

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐานกำหนดคือประมาณ 10 มิลลิเมตร ความแข็งของยางแต่ละชั้นที่วัดได้ดูได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 51 Shore A, 51 Shore A, 50.5 Shore A, 50 Shore A และ 50.5 Shore A ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.7 Shore A

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 4 ความหนา 10 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	ค่ามัธยฐาน	
1	57.5	58.5	59	59.5	57.5	58.5	
2	60.5	59.5	60	60	58.5	59.5	
3	59	59	60	59.5	61	59.5	
4	58.5	58	58.5	58	59	58.5	
5	58.5	58	58	58	58	58	
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง							
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 1 ชั้น</p> <p>2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 10 มิลลิเมตร</p>							

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐานกำหนดคือประมาณ 10 มิลลิเมตร ความแข็งของยางแต่ละชั้นที่วัดได้ดูได้จากค่ามัธยฐาน เท่ากับ 58.5 Shore A, 59.5 Shore A, 59.5 Shore A, 58.5 Shore A และ 58 Shore A ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.8 Shore A

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 5 ความหนา 10 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	ค่ามัธยฐาน	
1	59.5	58	57.5	57.5	59	58	
2	57.5	59	57	59	58	58	
3	55.5	56	57	56.5	57	56.5	
4	58.5	57.5	56.5	57.5	57.5	57.5	
5	58	57.5	58.5	57.5	58	58	
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						57.6	
หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 1 ชั้น 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 10 มิลลิเมตร							

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐานกำหนดคือประมาณ 10 มิลลิเมตร ความแข็งของยางแต่ละชั้นที่วัดได้คู่ได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 58 Shore A, 58 Shore A, 56.5 Shore A, 57.5 Shore A และ 58 Shore A ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.6 Shore A

4.2 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานในกรณีที่มีความหนาของชั้นทดสอบไม่
เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดรวม 5 ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 8-ตารางที่ 17

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 1 ความหนา 20 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	ค่ามัธยฐาน	
1	50	50	50	49.5	49.5	50	
2	50	49.5	49.5	50	49.5	49.5	
3	49	49	48.5	49.5	49	49	
4	49.5	49.5	49.5	50.5	49.5	49.5	
5	49	49.5	49	50	49	49	
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						49.4	
หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 2 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 20 มิลลิเมตร							

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากการซ้อนชั้นทดสอบ 2 ชั้นและมีความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 50 Shore A, 49.5 Shore A, 49 Shore A, 49.5 Shore A และ 49 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.4 Shore A

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 2 ความหนา 22 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	47	47.5	47	47.5	47.5	47.5		
2	48	48	48	47.5	48	48		
3	47	48.5	48.5	47.5	47.5	47.5		
4	48	47	48.5	48	48	48		
5	48	4	48	47.5	48	48		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						47.5		
หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 1 ชั้น 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 10 มิลลิเมตร								

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากการซ้อนชั้นทดสอบ 2 ชั้นและมีความหนาประมาณ 22 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 47.5 Shore A, 48 Shore A, 47.5 Shore A, 48 Shore A และ 48 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.5 Shore A

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 3 ความหนา 20 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	ค่ามัธยฐาน	
1	46	46.5	47	47.5	48	47	
2	47.5	47.5	46	46.5	48.5	47.5	
3	49.5	50.5	49	49.5	51	49.5	
4	51	48.5	49	49.5	51	50	
5	49.5	49	50	50	50	50	
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						48.5	
หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 2 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 20 มิลลิเมตร							

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากการซ้อนชั้นทดสอบ 2 ชั้นและมี
 ความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 47 Shore A,
 47.5 Shore A, 49.5 Shore A, 50 Shore A และ 50 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.5 Shore A

ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสพานตัวอย่างที่ 4 ความหนา 21 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	58	58.5	58	60	60	58.5		
2	60.5	60	59	61	59	60		
3	59.5	57	60	60.5	58.5	59.5		
4	60	58	58.5	57.5	57	58		
5	57.5	58	57	57	57	57		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						58.6		
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 2 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 21 มิลลิเมตร</p>								

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากการซ้อนชั้นทดสอบ 2 ชั้นและมีความหนาประมาณ 21 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้ดูจากค่ามัธยฐานเท่ากับ 58.5 Shore A, 60 Shore A, 59.5 Shore A, 58 Shore A และ 57 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.6 Shore A

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 5 ความหนา 25 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	ค่ามัธยฐาน	
1	59.5	57.5	58.5	57.5	59.5	58.5	
2	57	58	57.5	57	57.5	57.5	
3	56.5	57	56.5	57	56.5	56.5	
4	56.5	56.5	56.5	56	56	56.5	
5	57.5	58.5	57.5	57	57	57.5	
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						57.3	
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 2 ชั้นวางซ้อนทับกัน</p> <p>2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 25 มิลลิเมตร</p>							

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากการซ้อนชั้นทดสอบ 2 ชั้นและมีความหนาประมาณ 25 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้คือค่ามัธยฐานเท่ากับ 58.5 Shore A, 57.5 Shore A, 56.5 Shore A, 56.5 Shore A และ 57.5 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.3 Shore A

เนื่องจากยางรองคอสะพานที่ได้รับคำร้องขอให้ทดสอบ มีความหนาประมาณ 25-30 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงได้ทดสอบหาค่าความแข็งจากชั้นทดสอบที่มีความหนาประมาณ 30 มิลลิเมตร เพื่อศึกษาว่าความหนาของชั้นทดสอบที่มากกว่ามาตรฐานกำหนด จะทำให้ผลการทดสอบเปลี่ยนไปหรือไม่ ผลการทดสอบดูได้ในตารางที่ 13 ถึงตารางที่ 17

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 1 ความหนา 30 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	49	49.5	49	49	50	49		
2	49.5	49.5	49	49.5	50	49.5		
3	49.5	49	49.5	50.5	49	49.5		
4	50	50	50	49.5	50	50		
5	49.5	49	49.5	49.5	49	49.5		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						49.5		
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 3 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 30 มิลลิเมตร</p>								

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น ซึ่งวัดจากชั้นทดสอบ 3 ชั้นวางซ้อนทับกัน ทำให้มีความหนาประมาณ 30 มิลลิเมตร ความแข็งของยางแต่ละชั้นที่วัดได้จากค่ามัธยฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 49 Shore A, 49.5 Shore A, 49.5 Shore A, 50 Shore A และ 49.5 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.5 Shore A

ตารางที่ 14 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 2 ความหนา 30 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	ค่ามัธยฐาน	
1	47.5	47	47.5	47	46.5	47	
2	47	46.5	48	47.5	47.5	47.5	
3	47	47.5	47	47	48	47	
4	46.5	47	46.5	48	47.5	47	
5	47.5	47.5	47	47.5	47	47.5	
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						47.2	
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 3 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 32 มิลลิเมตร</p>							

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น วัดจากชั้นทดสอบ 3 ชั้นวางซ้อนทับกันและมีความหนาประมาณ 32 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 47 Shore A, 47.5 Shore A, 47 Shore A, 47 Shore A และ 47.5 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.2 Shore A

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 3 ความหนา 30 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	50.5	51	51	50.5	50.5	50.5		
2	51	51	50	49.5	50	50		
3	50	50	49.5	51	50	50		
4	47.5	48	48.5	50	48.5	48.5		
5	49	49	51	49	49	49		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						49.6		
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 3 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 30 มิลลิเมตร</p>								

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น วัดได้จากการนำชั้นทดสอบ 3 ชั้นมาวางซ้อนทับกันและมีความหนาประมาณ 30 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้คือจากค่ามัธยฐานเท่ากับ 50.5 Shore A, 50 Shore A, 50 Shore A, 48.5 Shore A และ 49 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.6 Shore A

ตารางที่ 16 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 4 ความหนา 31 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	ค่ามัธยฐาน	
1	58	57	58	59.5	59.5	58	
2	59.5	60	60	60.5	60	60	
3	62	62	61	61	60.5	61	
4	57	59	57.5	60	61	59	
5	60	59	58.5	57.5	59	59	
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						59.4	
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 3 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 31 มิลลิเมตร</p>							

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น วัดจากการนำชั้นทดสอบ 3 ชั้นมาวางซ้อนทับกันและมีความหนาประมาณ 31 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้จากค่ามัธยฐานเท่ากับ 58Shore A, 60 Shore A, 61 Shore A, 59 Shore A และ 59 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.4 Shore A

ตารางที่ 17 ผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานตัวอย่างที่ 5 ความหนา 35 มิลลิเมตร

ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						ค่ามัธยฐาน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5			
1	58.5	58	57.5	58	58.5	58		
2	57	57.5	57	57.5	57.5	57.5		
3	56	56.5	56	56	57	56		
4	56.5	56	56	56.5	56.5	56.5		
5	57	57.5	57.5	57	57.5	57.5		
ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐานของความแข็ง						57.1		
<p>หมายเหตุ : 1. วัดความแข็งจากชั้นทดสอบ 3 ชั้นวางซ้อนทับกัน 2. ความหนาของชั้นทดสอบประมาณ 35 มิลลิเมตร</p>								

จากตารางผลการทดสอบความแข็งของยางทั้ง 5 ชั้น วัดได้จากการนำชั้นทดสอบ 3 ชั้นมาวางซ้อนทับกันและมีความหนาประมาณ 35 มิลลิเมตร ค่าความแข็งของแต่ละชั้นที่วัดได้คือจากค่ามัธยฐานเท่ากับ 58 Shore A, 57.5 Shore A, 56 Shore A, 56.5 Shore A และ 57.5 Shore A ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.1 Shore A

ตารางที่ 18 สรุปผลการทดสอบความแข็งของยางจากชั้นทดสอบที่มีความหนาแตกต่างกัน

ความหนาของ ชั้นทดสอบ, มม	ตัวอย่างที่ 1, Shore A	ตัวอย่างที่ 2, Shore A	ตัวอย่างที่ 3, Shore A	ตัวอย่างที่ 4, Shore A	ตัวอย่างที่ 5, Shore A
ระหว่าง 10-12 (ความหนาตาม มาตรฐาน)	50.1	48.2	50.7	58.8	57.6
ระหว่าง 20-25	49.5	47.8	48.8	58.6	57.3
ระหว่าง 30-35	49.5	49.6	49.6	59.4	57.1

จากตาราง สรุปได้ว่าในตัวอย่างที่ 1 จะมีค่าความแข็งเกือบจะไม่แตกต่างกัน ชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐานและชั้นทดสอบที่มีความหนามากกว่า เมื่อวัดความแข็งแล้วจะต่างกัน -0.6 Shore A ตัวอย่างที่ 2 ความแข็งที่วัดได้ต่างจากที่วัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐาน -0.4 และ +1.4 Shore A คือมีทั้งน้อยกว่าและมากกว่า ในตัวอย่างที่ 3 ความแข็งที่วัดได้ต่างจากที่วัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐาน -1.1 และ -1.9 Shore A ในตัวอย่างที่ 4 ความแข็งที่วัดได้ต่างจากที่วัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐาน -0.2 และ +0.6 Shore A และในตัวอย่างที่ 5 ความแข็งที่วัดได้ต่างจากที่วัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐาน -0.3 และ -0.5 Shore A

จากผลการทดสอบดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ถ้าชั้นทดสอบมีความหนามากกว่าความหนาตามมาตรฐานกำหนด ผลการทดสอบจะไม่แตกต่างกันมากนัก ตามมาตรฐานยางรองคอสะพานกำหนดค่าเกณฑ์คลาดเคลื่อนของความแข็งไว้ที่ ± 5 Shore A จากการทดสอบตัวอย่างทั้งหมด 5 ตัวอย่าง จำนวน 50 ชิ้น วัดความแข็ง 250 ค่า ได้ผลที่แตกต่างไปจากการวัดจากชั้นทดสอบที่มีความหนาตามมาตรฐานกำหนด ตั้งแต่ -1.9 ถึง +0.6 Shore A ซึ่งค่าส่วนใหญ่ที่น้อยกว่าเพราะในการวางชั้นทดสอบซ้อนกัน บางครั้งอาจซ้อนกันได้ไม่แนบสนิทดังนั้นค่าที่วัดได้จึงต่ำกว่า ในการทดสอบครั้งนี้เพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน เนื่องจากยางรองคอสะพานชนิดไม่เสริมเหล็กมีขนาดความหนาประมาณ 25-30 มิลลิเมตร ซึ่งในการเตรียมชั้นทดสอบความแข็งให้มีความหนาสม่ำเสมอตลอดทั้งชิ้นค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงใช้วิธีการเตรียมชั้นทดสอบโดยใช้ความหนาเท่าความหนาของแผ่นยางตัวอย่าง ซึ่งผลการทดสอบที่ได้จะมีค่าสม่ำเสมอเพราะชั้นทดสอบทุกชิ้นมีความหนาเท่ากัน และมีผิวหน้าที่เรียบสม่ำเสมอด้วย

4.3 ผลการดำเนินการทดสอบความถูกต้องและความชำนาญ ในการทดสอบความแข็งของอุปกรณ์การทดสอบยาง โดยการวัดค่าความแข็งของยางมาตรฐานที่กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 ได้จัดซื้อมาจากต่างประเทศรวม 2 ชุด

4.3.1 ผลการวัดค่าความแข็งของยางมาตรฐานชุดที่ 1 ซึ่งใบรับรองแสดงค่าความแข็งของยางดังปรากฏในตารางที่ 19 และผลการทดสอบปรากฏในตารางที่ 20-ตารางที่ 24

Reference Block Calibration Certificate

HAMPDEN

TEST EQUIPMENT Ltd

Kingsthorpe Business Centre, Studland Road
Northampton NN2 6EB. ENGLAND
Phone : 01604 718177 Fax : 01604 717197
Web : www.hampden-test.com

THIS CERTIFICATE RECORDS THE REFERENCE BLOCK VALUES TAKEN ON THE DATE SHOWN

NOTE. THE \pm TOLERANCE VALUE SHOWN FOR THESE BLOCKS MUST BE TAKEN INTO ACCOUNT WHEN TAKING REFERENCE VALUES.

* RE-CALIBRATION DATES ARE GIVEN AS A GUIDE ONLY, NO CALIBRATION VALIDITY PERIOD IS GIVEN OR IMPLIED. SUCH DATES MAY BE ALTERED AT THE DISCRETION OF THE OPERATOR.

CUSTOMER INTRODUCTION ENTERPRISE CO. LTD.
ADDRESS 44/97 Moo 10, Klongkum, Bangkum.....
BANKOK 10230 THAILAND
CERTIFICATE NO. 090798EW07
DATE CALIBRATED: 09 JULY 1998
RE-CALIBRATION DUE: JAN 1999
AMBIENT CONDITIONS: 21 °C 60 %
BLOCK TYPE: SHORE 'A' (10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) HRHD
MAKE: Shore Instruments Inc - Durotech - Other
SERIAL NUMBER: 000636
TECHNICIAN'S NAME: E. WRIGHT
SIGNED: *E. Wright*

INSTRUMENTS USED WITHIN OUR CALIBRATION SYSTEM ARE INDEPENDENTLY CALIBRATED AND TRACEABLE TO NPL STANDARDS

Total durometer error of uncertainty = ± 1 duro points

THE VALUES ARE TAKEN FROM A MASTER DUROMETER USED ON A CONSTANT FORCE STAND.

Master durometer calibration certificate number : 110598EW07

Certified according to : ASTM D 2240 Dated : 11 MAY 1998

Reference block material tolerance = ± 0.3 durometer points

Block Identity	H1	H2	H3	H4	H5	Median Value	Dwell
WHITE	32	33	32	32	33	32	ONE SECOND
YELLOW	43	43	44	43	42	43	
BLUE	57	56	54	54	55	55	
GREEN	72	71	70	69	69	70	ONE SECOND
RED	80	80	80	79	80	80	
ORANGE	88	89	87	90	89	89	

ตารางที่ 20 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 1

วันที่ทดสอบ 14 กันยายน 2541, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 13 กันยายน 2542								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธยະ ฐาน	ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ขาว	31	31	31	32	32	31	0.547	32±3
เหลือง	42	42	42	41	42	42	0.547	43±3
น้ำเงิน	54	54	54	54	55	54	0.707	55±3
เขียว	69	69	70	71	70	70	0.836	70±3
แดง	79	79	79	78	79	79	0.447	80±3
ส้ม	88	88	90	89	88	88	0.894	90±3
หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. 000636 ⁴ ในการทดสอบความชำนาญ								

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 1 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยະฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง และแต่ละชิ้นที่วัด มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.447 Shore A ถึง 0.894 Shore A

ตารางที่ 21 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 2

วันที่ทดสอบ 12 ตุลาคม 2541, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 11 ตุลาคม 2542								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ขาว	32	32	32	31	32	32	0.223	32±3
เหลือง	42	42	42	42	42	42	0	43±3
น้ำเงิน	55	56	55	53	53	55	1.341	55±3
เขียว	69.5	71	70	69	69	70	0.801	70±3
แดง	80	78	79	79	79	78	0.752	80±3
ส้ม	88	86	88	88	89	88	1.095	90±3
หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. 000636 ³ ในการทดสอบความชำนาญ								

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 2 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง และแต่ละชิ้นที่วัด มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 Shore A ถึง 1.341 Shore A

ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 3

วันที่ทดสอบ 9 ตุลาคม 2541, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 8 กันยายน 2542								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ขาว	32	32	32	32	32	32	0	32±3
เหลือง	42	42	42	42	43	42	0.547	43±3
น้ำเงิน	55	55	56	53	54	55	1.140	55±3
เขียว	70	71	70	71	69	70	0.836	70±3
แดง	80	79	81	80	79	80	0.836	80±3
ส้ม	88	89	89	90	89	89	0.707	90±3
หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. 000636 ³ ในการทดสอบความชำนาญ								

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 3 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง และแต่ละชิ้นที่วัด มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 Shore A ถึง 1.140 Shore A

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 4

วันที่ทดสอบ 9 ตุลาคม 2541, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 8 กันยายน 2542								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ขาว	32	31	31	31	31	31	0.408	32±3
เหลือง	42	42	42	41	41	42	0.547	43±3
น้ำเงิน	55	53	54	54	54	54	0.707	55±3
เขียว	70	71	71	70	70	70	0.547	70±3
แดง	79	80	80	79	79	79	0.547	80±3
ส้ม	87	88	86	88	88	88	0.894	90±3
หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. 000636 ³ ในการทดสอบความชำนาญ								

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 4 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง และแต่ละชิ้นที่วัด มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.408 Shore A ถึง 0.894 Shore A

ตารางที่ 24 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 5

วันที่ทดสอบ 14 กันยายน 2541, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 13 กันยายน 2542								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ขาว	32	32	32	32	32	32	0	32±3
เหลือง	42	42	42	42	42	42	0	43±3
น้ำเงิน	54	55	55	54	53	54	0.837	55±3
เขียว	69	69	68	70	71	69	1.140	70±3
แดง	78	78	79	79	79	79	0.547	80±3
ส้ม	89	87	86	88	90	88	1.581	90±3

หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. 000636³ ในการทดสอบความชำนาญ

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 5 วัดได้ คูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง และแต่ละชิ้นที่วัด มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 Shore A ถึง 1.581 Shore A

4.3.2 ผลการวัดค่าความแข็งของยางมาตรฐานชุดที่ 2 ซึ่งใบรับรองแสดงค่าความแข็งของยางดังปรากฏในตารางที่ 25 และผลการทดสอบปรากฏในตารางที่ 26- ตารางที่ 30

ตารางที่ 25 ใบรับรองค่าความแข็งของยางมาตรฐานชุดที่ 2⁹



INSTRON

WILSON/SHORE INSTRUMENTS

100 Royal Street • Canton, MA 02021-1099

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Description: Rubber Test Block Kit Certificate Number: 990562A
 Serial Number: A00707
 Date of calibration: 10-7-99 Calibration Due: 10-7-00
 The standards used are traceable to the N.I.S.T through unbroken chain.
 Referenced to N.I.S.T. # : 823/250017-98
 The calibration performed is in compliance with ASTM 2240-95
 The procedure used to calibrate this unit was: SL061 Issue 2
 The calibration sources used for this unit was Instron #: Master "A" S/N: 198
 Environmental Conditions: Temperature: 73F
 Limits of permissible error: +/- 2.0

Approved signature: M. B. Operator 823
 Note: This certificate shall not be reproduced, except in full,
 without the approval of the Instron Corporation.

	1	2	3	4	5	Average	Range
WHITE							
Peak	29.4	29.7	30.3	29.7	30.7	30.0	1.3
1.0 secs.	28.5	29.0	29.1	28.8	28.7	28.8	.6
YELLOW							
Peak	40.1	40.8	40.2	41.2	40.4	40.5	1.1
1.0 secs.	39.4	39.9	39.7	39.8	39.7	39.7	.5
BLUE							
Peak	49.9	50.4	49.9	51.4	50.1	50.3	1.5
1.0 secs.	49.2	49.7	49.1	50.4	49.3	49.5	1.3
GREEN							
Peak	62.9	62.6	62.3	62.5	63.5	62.8	1.2
1.0 secs.	62.0	61.4	61.3	61.6	61.3	61.5	.7
RED							
Peak	73.7	74.3	74.2	74.5	73.8	74.1	.8
1.0 secs.	72.9	73.4	73.4	73.0	73.0	73.1	.5
BROWN							
Peak	80.0	79.7	79.8	79.4	80.2	79.8	.8
1.0 secs.	78.0	78.7	78.8	78.6	78.3	78.5	.8
BLACK							
Peak	89.4	89.4	89.8	89.7	89.1	89.5	.7
1.0 secs.	88.8	88.9	89.2	88.7	88.6	88.8	.6

Originator of the Rockwell® Hardness Tester
 and the Shore® Durometer
 TEL: (781) 575-6000 • FAX: (781) 575-5770

Quality System
 Registered to
 ISO 9001

ตารางที่ 26 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 1

วันที่ทดสอบ 13 กันยายน 2542, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 12 กันยายน 2543								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธยະ ฐาน	ความเบี่ยง เบนมาตรฐาน	
ขาว	32	32	32	31.5	31	32	0.447	28.8±2
เหลือง	39	40	40	39	39	39	0.547	39.7±2
น้ำเงิน	49	49	49	49	48.5	49	0.224	49.5±2
เขียว	61	61	61	61	60	61	0.447	61.5±2
แดง	73	73	73	73	73	73	0	73.1±2
น้ำตาล	77	76	77	76	77	77	0.547	78.5±2
ดำ	87	86	88	87	87	87	0.656	88.8±2

หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. A 00707⁴ ในการทดสอบความชำนาญ

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 1 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยະฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าเกือบทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ยกเว้นชิ้นที่ 1 สีขาว เป็นช่วงความแข็งที่ไม่เหมาะสมสำหรับวัดด้วยเครื่องวัดที่ใช้ในห้องทดสอบ เพราะในข้อกำหนดของเครื่องมือกำหนดให้วัดความแข็งของยางในช่วง 40 Shore A ถึง 80 Shore A มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดอยู่ระหว่าง 0 Shore A ถึง 0.656 Shore A

ตารางที่ 27 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 2

วันที่ทดสอบ 8 ตุลาคม 2542, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 7 ตุลาคม 2543								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเป็ งเบนมาตรฐาน	
ขาว	32	32	32	32	32.5	32	0.22	28.8±2
เหลือง	39	39	39.5	39.5	39	39	0.27	39.7±2
น้ำเงิน	49	49.5	49	49	48.5	49	0.35	49.5±2
เขียว	60	61	61	61	61	61	0.76	61.5±2
แดง	725	74	73.5	73	72.5	73	0.79	73.1±2
น้ำตาล	76	77	78	76.5	77	77	0.74	78.5±2
ดำ	86	86	88	88	88	88	1.20	88.8±2

หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. A 00707⁴ ในการทดสอบความชำนาญ

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 2 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าเกือบทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ยกเว้นชิ้นที่ 1 สีขาว เป็นช่วงความแข็งที่ไม่เหมาะสมสำหรับวัดด้วยเครื่องวัดที่ใช้ในห้องทดสอบ เพราะในข้อกำหนดของเครื่องมือกำหนดให้วัดความแข็งของยางในช่วง 40 Shore A ถึง 80 Shore A มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดอยู่ระหว่าง 0.22 Shore A ถึง 1.20 Shore A

ตารางที่ 28 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 3

วันที่ทดสอบ 8 ตุลาคม 2542, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 7 ตุลาคม 2543								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเบี่ยง เบนมาตรฐาน	
ขาว	32	31	31.5	31.5	31.5	31.5	0.35	28.8±2
เหลือง	39	39	40	39	39	39	0.45	39.7±2
น้ำเงิน	49	49	49	48	49	49	0.41	49.5±2
เขียว	62	62	61	61	62	62	0.55	61.5±2
แดง	74	74	74	73	73	74	0.55	73.1±2
น้ำตาล	77	78	77	78	77	77	0.55	78.5±2
ดำ	87	87	88	88	88	88	0.55	88.8±2
หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. A 00707 ⁴ ในการทดสอบความชำนาญ								

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 3 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าเกือบทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ยกเว้นชิ้นที่ 1 สีขาว เป็นช่วงความแข็งที่ไม่เหมาะสมสำหรับวัดด้วยเครื่องวัดที่ใช้ในห้องทดสอบ เพราะในข้อกำหนดของเครื่องมือกำหนดให้วัดความแข็งของยางในช่วง 40 Shore A ถึง 80 Shore A มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดอยู่ระหว่าง 0.35 Shore A ถึง 0.55 Shore A

ตารางที่ 29 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 4

วันที่ทดสอบ 8 ตุลาคม 2542, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 7 ตุลาคม 2543								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเป็ งเบนมาตรฐาน	
ขาว	31	32	32	31	32	32	0.55	28.8±2
เหลือง	39	39	40	39	40	39	0.55	39.7±2
น้ำเงิน	49	50	49	49	48	49	0.71	49.5±2
เขียว	62	62	62	60	61	62	0.89	61.5±2
แดง	72	72	72	72	72	72	0	73.1±2
น้ำตาล	77	76	77	76	76	76	0.55	78.5±2
ดำ	88	88	88	88	88	88	0	88.8±2

หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. A 00707⁴ ในการทดสอบความชำนาญ

จากตารางความแข็งของบางมาตรฐานแต่ละชิ้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 4 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าเกือบทุกชิ้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ยกเว้นชิ้นที่ 1 สีขาว เป็นช่วงความแข็งที่ไม่เหมาะสมสำหรับวัดด้วยเครื่องวัดที่ใช้ในห้องทดสอบ เพราะในข้อกำหนดของเครื่องมือกำหนดให้วัดความแข็งของยางในช่วง 40 Shore A ถึง 80 Shore A มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดอยู่ระหว่าง 0 Shore A ถึง 0.89 Shore A

ตารางที่ 30 ผลการทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบยางคนที่ 5

วันที่ทดสอบ 8 ตุลาคม 2542, ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 7 ตุลาคม 2543								
สี	ความแข็งที่วัดได้, Shore A							ความแข็ง ระบุ, Shore A
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่ามัธย ฐาน	ความเบี่ยง เบนมาตรฐาน	
ขาว	31	31	32	31	32	31	0.548	28.8±2
เหลือง	38	39	38	39	38	38	0.548	39.7±2
น้ำเงิน	48	48	48	48	49	48	0.447	49.5±2
เขียว	60	61	60	60	60	60	0.447	61.5±2
แดง	72	72	73	72	72	72	0.447	73.1±2
น้ำตาล	77	76	76	77	76	76	0.548	78.5±2
ดำ	88	88	87	87	87	87	0.548	88.8±2

หมายเหตุ : ใช้ยางมาตรฐาน Serial No. A 00707⁴ ในการทดสอบความชำนาญ

จากตารางความแข็งของยางมาตรฐานแต่ละชั้นที่ผู้ทดสอบคนที่ 5 วัดได้ ดูได้จากค่ามัธยฐานของการวัด 5 ครั้ง ปรากฏว่าเกือบทุกชั้นค่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ยกเว้นชั้นที่ 1 สีขาว เป็นช่วงความแข็งที่ไม่เหมาะสมสำหรับวัดด้วยเครื่องวัดที่ใช้ในห้องทดสอบ เพราะในข้อกำหนดของเครื่องมือกำหนดให้วัดความแข็งของยางในช่วง 40 Shore A ถึง 80 Shore A มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดอยู่ระหว่าง 0.447 Shore A ถึง 0.548 Shore

ตารางที่ 31 สรุปผลการทดสอบความถูกต้องและความชำนาญในการวัดค่าความแข็งของยางมาตรฐาน ชุดที่ 1 ของผู้ทดสอบยางทั้ง 5 คน

สีของยางมาตรฐาน	ความแข็งระบุ, Shore A	ความแข็งที่วัดได้, Shore A					ค่าเฉลี่ย, Shore A	ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Shore A
		ผู้ทดสอบคนที่ 1	ผู้ทดสอบคนที่ 2	ผู้ทดสอบคนที่ 3	ผู้ทดสอบคนที่ 4	ผู้ทดสอบคนที่ 5		
ขาว	32±3	31	32	32	31	32	31.6	0.548
เหลือง	43±3	42	42	42	42	42	42	0
น้ำเงิน	55±3	54	55	55	54	54	54.4	0.548
เขียว	70±3	70	70	70	70	69	69.8	0.447
แดง	80±3	79	78	80	79	79	79	0.707
ส้ม	89±3	88	88	89	88	88	88.2	0.447

จากตารางที่ 31 สรุปได้ว่าผู้ทดสอบทั้ง 5 คน วัดค่าความแข็งของยางมาตรฐานชุดที่ 1 ทั้ง 6 ชิ้น ได้ค่าใกล้เคียงกันและอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ทุกชิ้น โดยมีค่าเฉลี่ยของการวัดจากทั้ง 5 คนดังนี้ สีขาวค่าเฉลี่ยของการวัดได้ 31.6 Shore A สีเหลือง 42 Shore A สีน้ำเงิน 54.4 Shore A สีเขียว 69.8 Shore A สีแดง 79 Shore A และสีส้ม 88.2 Shore A มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดยางมาตรฐาน 6 ชิ้นจากทั้ง 5 คนอยู่ระหว่าง 0 – 0.707 Shore A แสดงว่าทุกคนมีความชำนาญในการวัดและวัดได้อย่างถูกต้อง

ตารางที่ 32 สรุปผลการทดสอบความถูกต้องและความชำนาญในการวัดค่าความแข็งของยางมาตรฐาน ชุดที่ 2 ของผู้ทดสอบอย่างทั้ง 5 คน

สีของยางมาตรฐาน	ความแข็ง ระบุ, Shore A	ความแข็งที่วัดได้, Shore A					ค่าเฉลี่ย, Shore A	ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Shore A
		ผู้ทดสอบ คนที่ 1	ผู้ทดสอบ คนที่ 2	ผู้ทดสอบ คนที่ 3	ผู้ทดสอบ คนที่ 4	ผู้ทดสอบ คนที่ 5		
ขาว	28.8±2	32	32	31.5	32	31	31.6	0.476
เหลือง	39.7±2	39	39	39	39	38	38.8	0.447
น้ำเงิน	49.5±2	49	49	49	49	48	48.8	0.447
เขียว	61.5±2	61	61.5	62	62	60	61.3	0.836
แดง	73.1±2	73	73	74	72	72	72.8	0.836
น้ำตาล	78.5±2	76	77	77	77	76	76.4	0.547
ดำ	89± 2	87	88	89	88	87	87.6	0.547

จากตารางที่ 32 สรุปได้ว่าผู้ทดสอบทั้ง 5 คน วัดค่าความแข็งของยางมาตรฐานชุดที่ 2 ทั้ง 7 สีได้ค่าใกล้เคียงกันและใกล้เคียงกับค่าที่ระบุไว้ทั้งหมด 6 สี ยกเว้นสีที่ 1 ซึ่งทุกคนวัดได้ใกล้เคียงกันแต่จะสูงกว่าค่าที่ระบุไว้ประมาณ 1 Shore A ค่าเฉลี่ยของทั้ง 5 คน ในการวัดยางมาตรฐานแต่ละชิ้นจะเป็นดังนี้ สีขาววัดได้ 31.6 Shore A สีเหลือง 38.8 Shore A สีน้ำเงิน 48.8 Shore A สีเขียว 61.3 Shore A สีแดง 72.8 Shore A สีน้ำตาล 76.4 Shore A และสีดำ 87.6 Shore A ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดทั้ง 7 สีอยู่ระหว่าง 0.447 – 0.836 Shore A

สรุปจากการทดสอบความชำนาญทั้ง 2 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้ทดสอบทั้ง 5 คน มีประสิทธิภาพและมีความชำนาญในการทดสอบเป็นอย่างดี มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน ± 1 Shore A และจากมาตรการการประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพานครั้งนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบยางได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ^{5,10}

4.4 ปัญหาและอุปสรรค

4.4.1 เนื่องจากเป็นการจัดทำกรประกันคุณภาพวิธีทดสอบค่าความแข็งของยางรองคอสสะพาน เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25⁵ (มอก.1300 ¹⁰) ซึ่งเป็นการจัดทำเป็นครั้งแรกของกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 จึงทำให้ใช้เวลา ในการจัดทำมาตรฐานวิธีทดสอบนาน เพราะจะต้องให้ถูกต้องและมีรายละเอียดครบตามข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1300 ¹⁰

4.4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบค่อนข้างยุ่งยากเพราะจะต้องทำให้ผิวหน้าเรียบ และความหนาต้องสม่ำเสมอ เพื่อให้ผิวหน้าของชิ้นทดสอบสัมผัสกับแป้นสำหรับวางชิ้นทดสอบได้สนิท ซึ่งจะให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง

4.4.3 การสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งผู้สอบเทียบจะต้องมีความชำนาญ แต่ละตำแหน่งจะต้องทำซ้ำหลายๆครั้งแล้วจึงหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความไม่แน่นอนของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดค่าได้ถูกต้อง

4.4.4 การตรวจทดสอบความถูกต้องในการวัดของผู้ปฏิบัติการทดสอบยาง จะต้องใช้ยางมาตรฐานชุดเดียวกัน เมื่อวัดซ้ำกันหลายๆครั้งโดยผู้ทดสอบ 1 คนจะวัด 5 ครั้งต่อยางมาตรฐาน 1 ชิ้นการวัดแต่ละครั้งจะทำให้เกิดรอยกดขึ้น ดังนั้นในการวัดครั้งหลังๆ อาจวัดซ้ำรอยเดิมได้ ผู้ทดสอบจะต้องใช้ความระมัดระวังมาก จึงทำให้ผลการวัดของแต่ละคนอาจได้ไม่เท่ากัน

4.4.5 การวัดความแข็งของยางแต่ละชิ้นแม้จะเป็นตัวอย่างเดียวกัน ความแข็งของยางแต่ละด้าน(ด้านบนและด้านล่าง)ในบางครั้งไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อผลการทดสอบให้ค่าแตกต่างกันเกิน ± 5 ShoreA ผู้ทดสอบจะต้องทำการวัดซ้ำใหม่อีก 5 ครั้งในชิ้นทดสอบเดิม แต่กลับเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาวัด เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องและผลของการวัดออกมาใกล้เคียงกัน

บทที่ 5

สรุปและวิจารณ์ผลการประกันคุณภาพ

ในการประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25⁵ (มอก. 1300¹⁰) จะต้องดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือมาตรฐานวิธีทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน ไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบยาง โดยอาศัยมาตรฐาน ASTM : D 2240-97¹ เป็นเอกสารอ้างอิง เพื่อให้ผู้ทดสอบทุกคนได้ใช้วิธีการทดสอบที่ถูกต้องและเหมือนกัน
2. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ และดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพที่ใช้งานได้ถูกต้อง แม่นยำอยู่ตลอดเวลา ผู้ทดสอบที่ใช้เครื่องมือจะต้องดูแลและรับผิดชอบ รวมทั้งจะต้องลงบันทึกในตารางการใช้เครื่องมือทุกครั้ง พร้อมทั้งจะต้องบันทึกสภาวะของเครื่องมือทุกครั้งหลังการใช้งาน
3. มีการตรวจติดตามการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทดสอบยาง (internal audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจติดตามคุณภาพ จากคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
4. จากการตรวจสอบความถูกต้องในการวัดความแข็งของยาง ของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยการวัดค่าความแข็งของยางมาตรฐานเพื่อใช้สำหรับการเปรียบเทียบความถูกต้อง ผลปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนวัดได้ค่าที่ใกล้เคียงกัน และใกล้เคียงกับค่าที่ระบุไว้ในใบรับรองของยางมาตรฐานทั้ง 2 ชุด แสดงว่าผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญและทดสอบได้อย่างถูกต้อง

สรุปผลจากการดำเนินการทั้ง 4 ข้อดังกล่าว ทำให้ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25⁵ (มอก. 1300¹⁰)

วิจารณ์ผลการประกันคุณภาพการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน

1. จากการใช้คู่มือมาตรฐานการทดสอบฉบับเดียวกัน ทำให้ผู้ปฏิบัติการทดสอบความแข็งของยางมีการทดสอบที่เหมือนกัน และลดปัญหาการโต้แย้งเมื่อผลการทดสอบจากโรงงานเดียวกันในบางครั้งให้ผลไม่เท่ากัน
2. จากการสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของยางที่ใช้สำหรับวัดความแข็งของยางทั้ง 2 ครั้ง ปรากฏว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและวัดค่าได้ถูกต้อง ในช่วงของการสอบเทียบค่าความแข็งระหว่าง 20 ถึง 80 Shore A มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่

ระหว่าง 0 ถึง 0.548 Shore A ค่าความไม่แน่นอนระหว่าง ± 1.15 ถึง ± 1.36 Shore A ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง

3. ผลจากการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ปฏิบัติการทดสอบความแข็งของยาง ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติการทุกคนมีความชำนาญและวัดความแข็งได้ถูกต้อง
4. จากผลการดำเนินการทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของความแข็งของยางรองคอสะพาน ในกรณีที่ทดสอบจากชิ้นตัวอย่างที่มีความหนาแตกต่างกันและความหนาต่างไปจากความหนาตามที่มาตรฐานกำหนด ผลการทดสอบปรากฏว่ากรณีขึ้นทดสอบที่มีความหนามากกว่ามาตรฐานกำหนด จะไม่มีผลกระทบต่อค่าความแข็งของยางรองคอสะพาน ดังนั้นจึงนำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมชิ้นทดสอบเพื่อวัดความแข็งของยาง โดยเตรียมชิ้นทดสอบที่มีความหนาเท่ากับความหนาของแผ่นยางรองคอสะพานได้เลยคือหนาประมาณ 25-30 มิลลิเมตร ทำให้สะดวกรวดเร็วในการทดสอบและให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง
5. ทำให้สามารถยกระดับการทำงานของปฏิบัติการทดสอบให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าร่วมในการทำ Round robin test กับต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการทดสอบว่าให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง
2. ผู้ทดสอบมีความชำนาญและเกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ ว่ามีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
3. ลดปัญหาข้อโต้แย้งในผลการทดสอบที่ได้จากโรงงานผู้ผลิต และจากห้องปฏิบัติการทดสอบยาง
4. เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมยาง ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง
5. ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปทดสอบในต่างประเทศ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอผลการทดสอบจากต่างประเทศ ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่าย
6. มีการดูแล บำรุงรักษา และการใช้งานของเครื่องมืออย่างถูกต้อง ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่เครื่องมือชำรุดเสียหายก็จะรู้ได้ทันที เพราะผู้ใช้เครื่องมือทุกคนจะต้องบันทึกวันที่ใช้งานและสภาวะของเครื่องมือทุกครั้ง
7. เป็นตัวอย่างในการจัดทำประกันคุณภาพ การทดสอบสมบัติด้านอื่นๆของยางรองคอสะพานในอันดับต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานการประกันคุณภาพการทดสอบหาค่าความแข็งของยางรองคอสะพานครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จ และได้รับการรับรองว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 และมอก.1300 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ ผอ.กฟ. และ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนช่วยแก้ไขปัญญาต่างๆ ขณะดำเนินการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมงานในงานทดสอบยางทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทดสอบความชำนาญระหว่างผู้ปฏิบัติการด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ห้องปฏิบัติการทดสอบยางได้รับการรับรองคุณภาพรวมทั้งผลงานนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี


เอกสารอ้างอิง

1. American Society for Testing Materials Standard Test Method for Rubber Property – Durometer Hardness. ASTM D2240 –1997
2. British Standards Institution . Physical Testing of Rubber Part A 26 : Method for determination of hardness .BS 903 Part A 26
3. Hampden Test Equipment Ltd. Reference Block Calibration Certificate . Northampton England . May 1998. P.1
4. Instron / Wilson / Shore Instruments & MFG. Co. Certificate of Calibration . 100 Royal Street Canton. MA 02021-1089, July 1999. P.1
5. International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission. General requirements for the competence of Calibration and testing laboratories. ISO/ IEC Guide 25
6. International Organization for Standardization . Rubber, Vulcanized or Thermoplastic Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).ISO 48:1994
7. Dr. S. Lackovic, Miss. R. Morgans and Dr. B. McGarry "New hardness testing method for rubber" Rubber Asia ,Vol.6,November-December 1998 ,p 67-69.
8. The Shore Instrument & MFG. Co. Bulletin R –12 " Shore Durometer " [n.p.,n.d.] p.7
9. The Shore Instrument & MFG. Co. Manual for Operation of Shore Durocalibrator New York [n,p.,n.d.].
10. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.1300-2537
11. นางสาว พจมาน ชำนาญทัศน์ และนาย วันชัย ชินชูศักดิ์ เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตร " Uncertainty of Measurement " รุ่นที่ 4 สถาบันศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2543

ภาคผนวก

วิธีใช้เครื่องวัดความแข็ง^{7,8}

แบบ Shore A



1. วางขึ้นทดสอบลงบนแป้นโลหะสำหรับวางขึ้นทดสอบ (A)
2. ปรับระยะห่างระหว่างปลายเข็มกดของเครื่องกับผิวหน้าของขึ้นทดสอบ ให้ห่างกันอย่างน้อย 12 มม. (ประมาณ 0.5 นิ้ว) และห่างจากด้านข้างของขึ้นทดสอบอย่างน้อย 12 มม. เช่นกัน
3. ตรวจสอบว่าเข็มบนหน้าปัทม์ของเครื่องชี้ที่เลข 0 ถ้าไม่ตรงให้หมุนเข็มให้อยู่ที่เลข 0 ก่อนใช้เครื่องทุกครั้ง
4. ใช้มือซ้ายปลดล็อก (B) มือขวาจับอยู่ที่ปุ่มหมุน (C) เพื่อปล่อยแป้นกดให้เคลื่อนที่ลงมากดบนขึ้นทดสอบตามความเร็วของเครื่องโดยไม่เกิดแรงกระแทก (shock)
5. เมื่อปลายเข็มกดลงบนขึ้นทดสอบดีแล้วให้อ่านค่าทันที
6. หมุนปุ่ม (C) ให้เคลื่อนที่ขึ้นกลับไปยังตำแหน่งเดิม พร้อมล็อก (B) ไว้
7. ให้วัดทั้งหมด 5 ครั้งต่อขึ้นทดสอบ 1 ชิ้น ในการวัดแต่ละครั้งจะต้องให้ห่างจากจุดเดิมอย่างน้อย 6 มม. บันทึกค่าที่วัดได้ลงในแบบฟอร์มสำหรับบันทึกค่าความแข็ง

ตารางบันทึกการใช้เครื่องวัดความแข็งแบบ Shore A

วัน เดือน ปี	เวลา	ชื่อผู้ใช้เครื่องมือ	เวลาที่ใช้ เสร็จ	สภาวะของเครื่อง

หมายเหตุ กรุณาลงชื่อทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือ

ตารางบันทึกผลการทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน

การทดสอบความแข็งของยางรองคอสะพาน							
โดยใช้เครื่องวัดความแข็งแบบ Shore A							
วันที่ทดสอบ : วันที่รับตัวอย่าง :							
ชื่อตัวอย่าง : หมายเลขปฏิบัติการ : PE. No. :							
ลักษณะตัวอย่าง :							
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง / ที่อยู่ :							
.....							
อุณหภูมิขณะทดสอบ. °C							
ชั้นที่	ความแข็งที่วัดได้, Shore A						หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	มีรยะฐาน	
1							
2							
3							
4							
5							
ค่าเฉลี่ยของมีรยะฐานความแข็ง							
หมายเหตุ							
ทดสอบโดย							
วันที่ทดสอบ							
ผู้รับรอง							
วันที่							