

ข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วศ  
กฟ  
๕๗

เอกสารผลงานที่เสนอให้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
นักวิทยาศาสตร์ 7ว

เรื่องที่ 1

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ในวัสดุใส่รอยต่อ

โดย

นางเปรมใจ อรรถกิจการค้า  
นักวิทยาศาสตร์ 6ว

กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 2  
กองฟิสิกส์และวิศวกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

## บทคัดย่อ

วัสดุใสรอยต่อประเภทที่มีแอสฟัลท์เป็นส่วนผสมทำจากขาน้อยหรือเส้นใยจากผลผลิตธรรมชาติยึดติดกันด้วยแอสฟัลท์ ซึ่งเส้นใยเหล่านี้จะยึดติดกันได้ดีถ้ามีปริมาณแอสฟัลท์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ถ้าปริมาณแอสฟัลท์น้อยจะทำให้การยึดติดกันของเส้นใยไม่ดี

การวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ในวัสดุใสรอยต่อ ทำได้โดยนำวัสดุใสรอยต่อที่ต้องการหาปริมาณแอสฟัลท์มาละลายในตัวทำละลายสารอินทรีย์เพื่อสกัดเอาแอสฟัลท์ที่มีอยู่ในวัสดุใสรอยต่อออกมา แอสฟัลท์ที่มีอยู่ในวัสดุใสรอยต่อที่รื้อน้ำหนักแน่นอนแล้วจะถูกสกัดออกมา จากนั้นนำไปอบให้แห้งแล้วนำไปหาน้ำหนักแอสฟัลท์ที่หายไป คำนวณเป็นร้อยละ

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดแอสฟัลท์จากมาตรฐานเดิมที่กำหนดให้ใช้เบนซีน (benzene) เป็นตัวทำละลายแอสฟัลท์สกัดด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ที่อุณหภูมิห้อง เปลี่ยนมาใช้ตามมาตรฐานใหม่คือใช้ตัวทำละลายไตรคลอโรเอทิลีน (trichloroethylene) สกัดด้วยเครื่องสกัดชอกซ์เล็ตโดยใช้ความร้อนเพื่อช่วยให้การสกัดทำได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อดูข้อแตกต่างของทั้งสองวิธี พบว่าทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ สามารถนำเอาวิธีวิเคราะห์ที่สกัดด้วยเครื่องสกัดชอกซ์เล็ตมาใช้แทนวิธีที่สกัดด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์โดยให้ผลวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องแม่นยำเท่าเทียมกัน แต่วิธีที่สกัดด้วยเครื่องสกัดชอกซ์เล็ตเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าวิธีที่สกัดด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ เนื่องจากใช้เวลาและสารสกัดน้อยกว่าสะดวกและรวดเร็วกว่าถึง 3 เท่า ทำให้ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์

เลขที่ ๐๗  
กฟ  
๑๐ 57  
เลขทะเบียน 10335  
วันที่ 9 พฤษภ ๒๕๖๒

0028-69560

ด้วยอำนาจหน้าที่  
จาก  
ประมิ่ง อรรถพงษ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กองสนเทศวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	
สารบัญตาราง	ก
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ปัญหาและที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	2
1.5 ระยะเวลาดำเนินการ	2
บทที่ 2 พื้นฐานความรู้	3
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ	7
บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้าทดลอง	10
บทที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง	13
กิตติกรรมประกาศ	14
เอกสารอ้างอิง	15
ภาคผนวก ก การทดสอบแบบ t	16
ภาคผนวก ข วิธีคำนวณหาค่า t	19


## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ด้วย วิธีที่ใช้เครื่องสกัดชดกซ์เล็ดและวิธีที่ใช้ เครื่องเซนตริฟิวจ์	11
ตารางที่ 2 ค่า $t$ ที่ระดับความเชื่อมั่นต่างๆ	18

## บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ปัญหาและที่มาของปัญหา

งานก่อสร้างต่างๆที่ใช้คอนกรีต อิฐ และหิน จำเป็นต้องใช้วัสดุใส่รอยต่อ (expansion joint filler) อุดตรงรอยต่อ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสิ่งก่อสร้างจากการขยายตัวตามสภาพดินฟ้าอากาศหรือสภาวะแวดล้อม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ถนนหรือทางเดินเท้าคอนกรีตจะมีรอยต่อไว้ ส่วนด้านบนของรอยต่อจะยาแนวให้สนิทด้วยวัสดุยารอยต่อ (sealant) เนื่องจากเมื่ออากาศร้อนจัดคอนกรีตขยายตัวทำให้เกิดการเบียดอัดกันตามรอยต่อที่แผ่นคอนกรีตทำให้แตกร้าวเสียหายได้ ในทางตรงข้าม ถ้าอากาศเย็นคอนกรีตหดตัว เกิดช่องว่างในรอยต่อ น้ำฝนตลอดจนของเหลวหรือของแข็งอื่นไหลลงไปช่องนี้ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นวัสดุใส่รอยต่อจึงควรมีคุณสมบัติที่สามารถขยายตัวได้เมื่อคอนกรีตหดตัว และถูกอัดให้ยุบตัวได้เมื่อคอนกรีตขยายตัว และบรรจุได้เต็มพอดีในร่องของรอยต่อนั้นตลอดเวลา นอกจากนี้ขณะถูกอัดส่วนที่ยื่นออกมาต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



การวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ที่มีอยู่ในวัสดุใส่รอยต่อเพื่อต้องการให้ทราบว่าปริมาณแอสฟัลท์เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งตามมาตรฐาน AASHTO M 213-81 (1990) (The American Association of State Highway and Transportation Official ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาและทำการวิจัยตลอดจนร่างมาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานทางหลวง) และมาตรฐาน ASTM D 1751 - 83 (1991) ซึ่งเป็นมาตรฐานของวัสดุใส่รอยต่อสำหรับถนนซีเมนต์คอนกรีตและโครงสร้างคอนกรีตประเภทที่มีส่วนผสมของยางมะตอยชนิดไม่ยื่นและยืดหยุ่น (Preformed Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction) ชนิด Nonextruding and Resilient Bituminous Types ได้กำหนดให้มีปริมาณแอสฟัลท์ในแผ่นวัสดุใส่รอยต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

#### 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ (asphalt content) ที่ผสมอยู่ในแผ่นวัสดุใส่รอยต่อโดยการใช้เบนซีน (benzene) และไตรคลอโรเอทิลีน (trichloroethylene) เป็นสารสกัดว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

#### 1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1. ศึกษาหาปริมาณแอสฟัลท์โดยใช้เครื่องสกัดแบบซอกซ์เล็ต (Soxhlet) จำนวน 10 ตัวอย่าง
2. ศึกษาหาปริมาณแอสฟัลท์โดยใช้วิธีเหวี่ยงตัว (Centrifuge) จำนวน 10 ตัวอย่าง

#### 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
2. สามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบอื่นๆและผู้สนใจโดยทั่วไป

#### 1.5 ระยะเวลาดำเนินการ

กันยายน 41 - กันยายน 42

## บทที่ 2 พื้นฐานความรู้

มาตรฐาน AASHTO M 213 – 81 (1990) และ ASTM D 1751-83 (1991) เป็นมาตรฐานของแผ่นวัสดุไสร้อยต่อประเภทที่มีส่วนผสมของแอสฟัลท์ผลิตกันที่จะต้องทำให้เป็นแผ่นสำเร็จรูปโดยทำจากขาน้อยหรือใยของผลผลิตตามธรรมชาติยึดติดเข้าด้วยกัน แล้วจึงจุ่มในแอสฟัลท์จนอิมด้วหรืออาจจะเป็นแผ่นที่ทำจากไม้คอร์กแบบเม็ดที่สะอาดยึดติดกันด้วยยางมะตอยที่เหมาะสมแล้วประกบด้วยสั๊กหลาดหรือสั๊กหลาดใยแก้วทั้ง 2 ด้านของวัสดุ

สมบัติทางกายภาพตามเกณฑ์กำหนดของ

AASHTO M 213 – 81 ( 1990 ) และ ASTM D 1751 –83 (1991)

### 1. ความคงทนต่อการเคลื่อนย้าย (Resistance to Handling )

แผ่นวัสดุไสร้อยต่อต้องไม่เกิดการเสียวรูปร่างหรือแตกร้าวในสภาวะอากาศและความดันปกติ ในระหว่างการเคลื่อนย้าย

### 2. การรับแรงอัด (Compression)

เมื่อใช้แรงอัดอัดแผ่นตัวอย่างทดสอบที่มีขนาด 4×4 นิ้วให้ความหนา ยุปตัวลงร้อยละ 50 ของความหนาเดิมด้วยเครื่องอัดที่มีอัตราการอัด 0.05 นิ้ว ต่อนาที แผ่นตัวอย่างทดสอบต้องสามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 689 กิโลปาสกาล (100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และไม่มากกว่า 5171 กิโลปาสกาล (750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ถ้าความหนาระบุของแผ่นตัวอย่างทดสอบน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) ต้องรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 8.618 เมกะปาสกาล (1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ในแผ่นตัวอย่างทดสอบภายหลังจากคลายแรงอัดแล้วน้ำหนักต้องสูญหายไปไม่มากกว่าร้อยละ 3 ของน้ำหนักเดิม

### 3 . การย่น (Extrusion)

เป็นการวัดความยาวของส่วนที่ย่นออกมาไปที่ ขอบด้านหนึ่ง เมื่อตัด แผ่นตัวอย่างทดสอบขนาด 4×4 นิ้ววางลงในแบบที่มีขอบ 3 ด้านคอดกันบังคับไม่ให้แผ่นตัวอย่างทดสอบขยายตัวออกมา ให้ขยายตัวในด้านที่ปล่อยอิสระเพียงด้านเดียว แล้วอัดด้วยแรงอัดจนทำให้แผ่นตัวอย่างทดสอบยุบตัวลงถึงร้อยละ 50 ของความหนาเดิม ขอบของแผ่นตัวอย่างทดสอบด้านที่ปล่อยอิสระจะยอมให้ย่นออกมาจากเดิมได้ไม่เกิน 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว)

#### 4. การคืนตัว (Recovery)

เมื่ออัดแผ่นตัวอย่างทดสอบที่มีขนาด 4×4 นิ้ว ให้ความหนาลดลงร้อยละ 50 ของความหนาเดิมแล้วคลายแรงอัดทันที เมื่อปล่อยแผ่นตัวอย่างทดสอบไว้ นาน 10 นาที แผ่นตัวอย่างทดสอบต้องคืนตัวได้ความหนาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของความหนาเดิม

ถ้าการคืนตัวของ แผ่นตัวอย่างทดสอบต่ำกว่าร้อยละ 70 ของความหนา เดิม ให้ทดสอบกดตัวอย่างทดสอบใหม่จนยุบตัวลงร้อยละ 50 ของความหนา เดิม แล้วคลายแรงอัดทันที ให้ทำ การกดในลักษณะดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ภายหลังจากการคลายแรงอัดในครั้งที่ 3 ให้ปล่อยตัวอย่างคืนตัวนาน 1 ชั่วโมง ถ้าตัวอย่างทดสอบคืนตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความหนาเดิมให้ถือ ว่าตัวอย่างทดสอบนั้นผ่านการทดสอบการคืนตัว

#### 5. ความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่นของแผ่นวัสดุใส่รอยต่อเพื่อขยายในสภาพแห้งตามธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่า 304 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( 19 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต)

#### 6. การดูดน้ำ (Water Absorption)

แผ่นตัวอย่างทดสอบมาตรฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4×4 นิ้วเมื่อถูกนำมา แช่น้ำในแนวราบโดยให้จมอยู่ใต้ผิวน้ำ 25 มิลลิเมตรที่อุณหภูมิ  $21 \pm 3^{\circ}$  C ( $70 \pm 5^{\circ}$  F) นาน 24 ชั่วโมง แผ่นตัวอย่างทดสอบที่มีความหนาระบุมากกว่า หรือเท่ากับ 13 มิลลิเมตร ( 1/2 นิ้ว ) จะต้องดูดซึมน้ำไม่มากกว่าร้อยละ 15 โดยปริมาตร ถ้าความหนาของแผ่นตัวอย่างทดสอบเป็นอย่างอื่นจะต้องดูด ซึมน้ำไม่มากกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร

#### 7. ปริมาณแอสฟัลท์ (Asphalt Content)

จะต้องมีปริมาณแอสฟัลท์กระจายอยู่ในแผ่นวัสดุใส่รอยต่อเพื่อ ขยายอย่างสม่ำเสมอ ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยน้ำหนัก

นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวกับแผ่นวัสดุใส่รอยต่อที่ทำจากไม้คอร์กและ ฟองน้ำ ที่ไม่มีส่วนผสมของแอสฟัลท์คือมาตรฐาน AASHTO M 153 - 94 ซึ่ง ตรงกับ ASTM D 1752 - 84 ( 1992 ) Prefomed Sponge Rubber and



Corked Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 ประเภท

1. ประเภทยางฟองน้ำ (Sponge Rubber)
2. ประเภทไม้คอร์ก (Cork)
3. ประเภทไม้คอร์กแบบขยายตัวได้เอง (Self - expanding Cork)

แผ่นวัสดุใส่รอยต่อประเภทที่ 1 ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เป็นวัสดุพื้นฐาน โดยวัสดุพื้นฐานดังกล่าวต้องไม่มียางใช้แล้วผสมอยู่ นำมาประกอบให้เป็นแผ่นสำเร็จรูปที่มีความคงทนและยืดหยุ่นได้ ปกติมักมีสีเทาเหมือนสีซีเมนต์เพื่อให้ดูกลมกับสีของคอนกรีต

ส่วนแผ่นวัสดุใส่รอยต่อประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3

ประกอบด้วยเม็ดไม้ก๊อกอัดยึดติดกันแน่นด้วยเรซินสังเคราะห์ที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งทั้งสองมาตรฐานนี้จะมีหัวข้อและวิธีทดสอบที่เหมือนกับมาตรฐาน ASTM D - 1751 ( ชนิดผสมแอสฟัลท์ ) ยกเว้นเกณฑ์กำหนดที่ต่างกัน ดังนี้

1. ความคงทนต่อการเคลื่อนย้าย ( Resistance to Handling )  
ต้องไม่เกิดการเสียรูปหรือแตกร้าวในสภาวะอากาศปกติในระหว่างการเคลื่อนย้าย

2. การคืนตัว ( Recovery )

จะต้องคืนตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของความหนาเดิม

3. การรับแรงอัด ( Compression )

แผ่นตัวอย่างทดสอบต้องรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 0.34 เมกะปาสกาล ( 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ) และไม่มากกว่า 10.35 เมกะปาสกาล ( 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว )

4. การยื่น ( Extrusion )

ขอบของแผ่นตัวอย่างทดสอบด้านที่ปล่อยอิสระจะยอมให้ยื่นออกมาจากเดิมได้ไม่เกิน 6.4 มิลลิเมตร ( 0.25 นิ้ว )

รายการทดสอบอื่นที่แตกต่างออกไป คือ

5. การขยายตัว ( Expansion )

การทดสอบนี้จะทดสอบกับตัวอย่างที่เป็นไม้คอร์กแบบขยายตัวได้เองเท่านั้น ( ประเภทที่ 3 ) ทำโดยตัดแผ่นทดสอบขนาด 4.5 × 4.5 นิ้ว ต้มในน้ำเดือด

1 ชั่วโมง นำขึ้นจากน้ำ ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 15 นาที แล้วจึงวัดความหนา ต้องได้ความหนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 140 ของความหนาก่อนต้ม

#### 6. การต้มในกรดเกลือ ( Boiling in Hydrochloric acid )

ใช้ทดสอบกับไม้ก๊อกและ ไม้ก๊อกแบบขยายตัวได้เอง ( Cork & Self-expanding cork ) โดยนำแผ่นตัวอย่างทดสอบขนาด 4×4 นิ้ว ต้มในกรดเกลือ ( sp. gr. 1.19 ) นาน 1 ชั่วโมง ภายหลังจากการผ่านการต้มในกรดเกลือต้องตรวจสอบทันที ชิ้นตัวอย่างทดสอบต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

6.1 เม็ดไม้ก๊อกต้องไม่หลุดออกจากแผ่นตัวอย่างทดสอบในช่วงเวลาของการทดสอบ

6.2 ชิ้นตัวอย่างทดสอบต้องไม่สูญเสียคุณสมบัติของการยุบตัวจนเกิดรอยแตกร้าวและหลุดเป็นชิ้นๆได้ง่าย

6.3 ที่ผิวของตัวอย่างทดสอบต้องไม่มีรูพรุนและไม่หลุดออกง่ายเมื่อใช้มือถู

**บทที่ 3**  
**วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ**

**3.1 วัสดุและอุปกรณ์**

**3.1.1 เครื่องมือ**

1. เครื่องเซนตริฟิวจ์
2. เครื่องสกัดแบบซอกซ์เล็ต ( Soxhlet )
3. เครื่องชั่งไฟฟ้าที่มีความละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง
4. ตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 150 °ซ
5. เต้าไฟฟ้า
6. เลื่อยไฟฟ้า

**3.1.2 อุปกรณ์**

1. ขวดแก้วกันกลมขนาด 250 ซีซี
2. ทิมเบิล ( thimble )
3. เคสซิเคเตอร์ ( desiccator )
4. บีกเกอร์ขนาด 150 ซีซี และขนาด 250 ซีซี
5. เทสต์ทิว ( test tube )
6. เครื่องควบแน่น ( condenser )

**3.1.3 สารเคมี**

1. เบนซีน ( benzene )
2. ไตรคลอโรเอทิลีน ( trichloroethylene )

**3.2 วิธีการทดลอง**

ดำเนินการหาปริมาณแอสฟัลท์ในแผ่นวัสดุใส่รอยต่อโดยใช้เครื่องสกัดแบบซอกซ์เล็ต (Soxhlet) และเครื่อง เซนตริฟิวจ์ อย่างละ 10 ตัวอย่าง

**3.2.1 การวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์โดยใช้เครื่องสกัดแบบซอกซ์เล็ต**

1. ตัดแผ่นตัวอย่างทดสอบให้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยเลื่อยไฟฟ้า

2. นำตัวอย่างประมาณ 5 – 10 กรัมใส่บีกเกอร์ ขนาด 250 ซีซี ไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ  $104 \pm 3^{\circ}$  C ประมาณ 2 ชั่วโมง จนน้ำหนักคงที่ แล้วทำให้เย็นในเดสิเคเตอร์
3. อบทิมเบ็ด จนน้ำหนักคงที่ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วทำให้เย็นในเดสิเคเตอร์
4. ชั่งตัวอย่างที่อบแล้วในข้อ 2 ให้ได้น้ำหนักแน่นอน ประมาณ 2 กรัมด้วยเครื่องชั่งที่มีความละเอียด 4 ตำแหน่ง ใส่ลงในทิมเบ็ดที่อบแห้งในข้อ 3 ที่รู้น้ำหนักแน่นอน
5. นำทิมเบ็ดในข้อ 4 ใส่ลงในเครื่องสกัดชอกซ์เล็ท แล้วต่อเครื่องสกัดชอกซ์เล็ทเข้ากับเครื่อง ควบแน่น และขวดแก้วกันกลมที่มีสารละลายไตรคลอโรเอทีลีนอยู่
6. สกัดแอสฟัลท์ด้วยสารละลายไตรคลอโรเอทีลีนโดยให้ความร้อน จนกระทั่งสารละลายไตรคลอโรเอทีลีนในทิมเบ็ดเป็นสีขาวใสใช้เวลาประมาณ 6 ชม.
7. นำทิมเบ็ดที่สกัดแอสฟัลท์แล้วไปอบในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ  $104 \pm 3^{\circ}$  C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
8. ทิ้งให้เย็นในเดสิเคเตอร์แล้วนำไปซึ่งจะเป็นน้ำหนักของทิมเบ็ด + น้ำหนักตัวอย่างที่เหลือ นำไปลบออกจากน้ำหนักทิมเบ็ดเปล่าที่แห้ง
9. คำนวณหาปริมาณแอสฟัลท์โดยใช้สูตร

$$\text{Asphalt, \%} = W_1 - W / W_1 \times 100$$

$W_1$  = น้ำหนักตัวอย่างก่อนสกัดด้วยไตรคลอโรเอทีลีน ,  
กรัม

$W$  = น้ำหนักตัวอย่างหลังสกัดด้วยไตรคลอโรเอทีลีน , กรัม

### 3.2.2 การวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์โดยใช้เครื่องเซนตริฟิวจ์

1. ตัดแผ่นตัวอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆด้วย เลื่อยไฟฟ้า
2. นำตัวอย่างใส่บีกเกอร์ขนาด 250 ซีซี ไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ  $104 \pm 3^{\circ}$  C ประมาณ 2 ชั่วโมง จน น้ำหนักคงที่ แล้วทำให้เย็นในเดสิเคเตอร์

3. ชั่งตัวอย่างที่อบแล้วในข้อ 2 ให้ได้น้ำหนักแน่นอนด้วยเครื่องชั่งที่มีความละเอียด 4 ตำแหน่ง ประมาณ 1 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 150 ซีซี
4. เติมน้ำละลายเบนซินให้ท่วมตัวอย่าง ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ละลายแอสฟัลท์ออกจากตัวอย่าง
5. นำไปเซนตริฟิวจ์แล้วเทสารละลายส่วนบนทิ้งไป
6. ทำข้อ 4 – 5 ซ้ำหลายๆ ครั้งจนกระทั่งสารละลายส่วนบนใส ไม่มีสี แสดงว่าสกัดแอสฟัลท์ออกหมดแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ 9 รอบ
7. นำตัวอย่างที่เหลือไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $104 \pm 3^{\circ} \text{C}$  จนน้ำหนักคงที่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้เย็นในเดสซิเคเตอร์
8. นำไปชั่งหาน้ำหนักตัวอย่างที่เหลือแล้วคำนวณหาปริมาณแอสฟัลท์โดยใช้สูตร

$$\text{Asphalt, \%} = \frac{W_1 - W}{W_1} \times 100$$

$W_1$  = น้ำหนักตัวอย่างก่อนสกัดด้วยเบนซิน , กรัม

$W$  = น้ำหนักตัวอย่างหลังสกัดด้วยเบนซิน , กรัม

#### บทที่ 4

##### ผลการศึกษาคทดลอง

จากการวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ในตัวอย่างวัสดุใส่รอยต่อที่มีผู้  
ส่งมาวิเคราะห์จำนวน 10 ตัวอย่าง พบว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่ใช้เครื่องสกัด  
ชอกซ์เล็ตให้ค่าปริมาณแอสฟัลท์เท่ากับร้อยละ 40.9 45.1 40.6 40.7  
41.0 43.4 73.3 76.6 42.0 37.4 ตามลำดับ และเมื่อทำการ  
วิเคราะห์ด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ได้ปริมาณแอสฟัลท์เท่ากับร้อยละ 40.7  
44.8 40.8 39.9 41.2 43.3 73.0 76.8 42.0 37.1 ตามลำดับ  
ตามตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาปริมาณแอส  
ฟัลท์โดยวิธีที่ใช้เครื่องสกัดชอกซ์เล็ตและวิธีที่ใช้เครื่องเซนตริฟิวจ์

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลต์ด้วยวิธีที่ใช้เครื่องสกัด  
ชอกซ์เล็ดและวิธีที่ใช้เครื่องเซนตริฟิวจ์

หมายเลข ปฏิบัติการ	ปริมาณแอสฟัลต์, %				
	สกัดด้วย เครื่องสกัด ชอกซ์เล็ด	สกัดด้วย เครื่องเซน ตริฟิวจ์	ผลต่าง ( $D_i$ )	$D_i - \bar{D}$	$(D_i - \bar{D})^2$
QJ918	40.9	40.7	+0.2	+0.06	0.0036
RO297	45.1	44.8	+0.3	+0.16	0.0256
SB116	40.6	40.8	-0.2	-0.34	0.1156
SB741	40.7	39.9	+0.8	+0.66	0.4356
SC154	41.0	41.2	-0.2	-0.34	0.1156
SM206	43.4	43.3	+0.1	-0.04	0.0016
SZ724	73.3	73.0	+0.3	+0.16	0.0256
SZ725	76.6	76.8	-0.2	-0.34	0.1156
SZ726	42.0	42.0	0.0	-0.14	0.0196
TU899	37.4	37.1	+0.3	+0.16	0.0256
ค่าเฉลี่ยของผลต่าง $D_i = \bar{D}$			0.14		
ผลบวกของ $(D_i - \bar{D})^2$			0.884		
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $S_d$ )			0.313		
องศาอิสระ (degree of freedom)			9		
T			1.41		

หมายเหตุ ดูวิธีคำนวณค่า t ที่ภาคผนวก ข

จากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยทำ t - test เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของทั้งสองวิธี พบว่าที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 องศาอิสระ ( degree of freedom ) เท่ากับ 9 ค่า t ที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่าค่า t จากตาราง ( ค่า t จากการวิเคราะห์มีค่า 1.41 ส่วนค่า t จากตารางมีค่า 2.26 ) แสดงว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องสกัดชอกซ์เล็ตใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาที่ใช้สกัดด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์จะใช้เวลาสกัด 9 รอบ แต่ละรอบใช้เวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นจึงใช้เวลาสกัดทั้งหมดประมาณ 18 ชั่วโมง



## บทที่ 5

### วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง

#### 5.1 วิจารณ์ผลการทดลอง

ในการวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ด้วยเครื่องสกัดชอกซ์เล็ดมีข้อดีคือ ใช้เวลาน้อยกว่า สะดวกและรวดเร็วกว่า นอกจากนี้ยังใช้สารสกัดใน ปริมาณที่น้อยกว่า เนื่องจากการสกัดเป็นแบบระบบปิด (close system) สารสกัดจะรีไซเคิล กลับมาใช้อีกจนเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ ขณะที่การ วิเคราะห์โดยใช้เครื่องเซนตริฟิวจ์ใช้เวลานานกว่าที่การสกัด ด้วยเครื่อง ชอกซ์เล็ดถึง 3 เท่า ทำให้ไม่สะดวกในการวิเคราะห์ และ เปลืองสารสกัด เนื่องจากการสกัดเป็นแบบระบบเปิด (open system) ต้องคอยเทสาร สกัดทิ้งไปเป็นระยะแล้วเติมสารสกัดใหม่ลงไป นอกจากนี้ตัวทำลาย เบนซินที่ใช้กับเครื่องเซนตริฟิวจ์ยังเป็นสารก่อมะเร็ง

5.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสกัดแบบชอกซ์เล็ดควรร ะมัดระวังในเรื่องของปริมาณตัวอย่างที่ใส่ลงในทิมเบิล (thimble) เนื่องจากถ้าใส่ตัวอย่างในปริมาณที่มากเกินไปจนเกือบเต็มทิมเบิลและตัวอย่าง อัดกันแน่น เมื่อสารสกัดไหลย้อนกลับลงมาในขวดกลั่นอาจทำให้ขึ้นตัวอย่าง หลุดออกจากทิมเบิลไปค้างอยู่ที่ชอกซ์เล็ดทำให้ระบบอุดตันได้

ส่วนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ควรระมัดระวังในเรื่องการเท สารสกัดทิ้งไป อาจมีขึ้นตัวอย่างติดไปด้วยทำให้น้ำหนักตัวอย่างที่เหลือผิด พลาดได้

สรุปได้ว่าวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณแอสฟัลท์ด้วย เครื่องสกัด ชอกซ์เล็ดเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าวิธีวิเคราะห์ที่ใช้เครื่องเซนตริฟิวจ์ ให้ผล วิเคราะห์ที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แต่วิธีที่สกัดด้วยเครื่องสกัด ชอกซ์เล็ดประหยัดเวลากว่าถึง 3 เท่าตัว

### กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการกอง  
พิสิทธ์และวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์2 และนางโศภา  
สิงห์วิสัย ที่กรุณาสละเวลาอ่าน และให้การสนับสนุนในการเขียนเรื่องเพื่อให้  
สำเร็จลุล่วงไปได้

## เอกสารอ้างอิง

American Society for Testing and Materials . Standard specification for preformed expansion joint filler for concrete paving and structural construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types). ASTM: D 1751 – 1983 (Reapproved 1991).

American Society for Testing and Materials . Standard specification for preformed sponge rubber and cork expansion joint fillers for concrete paving and structural construction . ASTM: D 1752 –1984 (Reapproved 1991).

American Society for Testing and Materials . Standard methods of testing preformed expansion joint fillers for concrete construction (Nonextruding and Resilient Types)ASTM: D 545 – 84 (Reapproved 1993) . ASTM: D 545 – 1977 .

The American Association of State Highway and Transportation Official. Standard specification for preformed expansion joint fillers for concrete paving and structural construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types) . AASHTO : M213 – 1992.

The American Association of State Highway and Transportation Official. Standard specification for preformed sponge rubber and cork expansion joint fillers for concrete paving and structural construction. AASHTO : M153 – 1994.

The American Association of State Highway and Transportation Official. Standard methods of test for preformed expansion joint fillers for concrete construction . AASHTO :T42 – 1984 (1990).

ศุภชัย ไข่เทียมวงศ์. เคมีวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. หน้า 37-44.

## ภาคผนวก ก

### การทดสอบแบบ ที (The Student t Test)

การทดสอบแบบที เป็นการทดสอบแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเปรียบเทียบผลการทดลองสองเซตที่ได้จากสารตัวอย่างเดียวกัน เซตหนึ่งทำการทดลองด้วยวิธีวิเคราะห์ที่ต้องการทดสอบ(test method) และอีกเซตหนึ่งทำการวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ(accepted method) โดยใช้ความรู้ทางสถิติคำนวณหาค่า t จากผลการทดลองทั้งสอง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่า t ในตารางที่ 2 ถ้าค่าที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่า t จากตาราง ก็แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผลการวิเคราะห์ทั้งสอง แต่ถ้าค่า t ที่คำนวณได้มีค่าไม่มากกว่าค่า t จากตารางเราทำนายได้ว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญขึ้นระหว่างผลการวิเคราะห์ทั้งสองวิธี แต่เราไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าผลการวิเคราะห์ทั้งสองเหมือนกัน

ถ้าเรายอมรับว่า ค่าที่ได้จากผลของการวิเคราะห์จากการทดลองที่เชื่อถือได้เป็น  $\mu$  (ซึ่งอาจทราบได้จากสารตัวอย่างมาตรฐานที่ระบุวิธีวิเคราะห์และผล โดยสถาบันหรือสำนักงานที่เชื่อถือได้) เราก็จะทำการวิเคราะห์สารตัวอย่างมาตรฐานนั้นโดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่ต้องการทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ย  $\bar{X}$  แต่ถ้าเราไม่ทราบค่าการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ของสารตัวอย่างมาตรฐาน เราจะทำการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีต่อสารตัวอย่างมาตรฐานนั้น แล้วนำผลการวิเคราะห์ทั้งสองเซตไปคำนวณหาค่า t เราอาจเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์สองวิธีได้อีกแบบหนึ่ง โดยการวิเคราะห์สารตัวอย่างหลายๆ ชนิด ด้วยวิธีวิเคราะห์สองวิธีควบคู่กันไป

1. การทดสอบแบบที เมื่อทราบค่าผลวิเคราะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสารตัวอย่างเราสามารถหา t ได้จากสมการ

$$\mu = \bar{X} \pm \frac{ts}{\sqrt{N}}$$

โดยที่

$\mu$  = ค่าที่เราทราบผลของการวิเคราะห์ตัวอย่าง

$\bar{X}$  = ค่าเฉลี่ยของผลวิเคราะห์

$N$  = จำนวนครั้งที่วิเคราะห์

$s$  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดังนั้น

$$t = \pm (\bar{X} - \mu) \frac{\sqrt{N}}{s}$$

2. ทดสอบกับสารตัวอย่างหลายชนิด วิธีวิเคราะห์จะต้องนำมาวิเคราะห์ควบคู่กันไปกับวิธีวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานกับสารตัวอย่างแต่ละสารวิธีละหนึ่งครั้งแต่ละสารตัวอย่างจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันไป ในกรณีนี้สามารถหาค่า  $t$  ได้โดย หาความแตกต่างกันระหว่างผลการทดลองทั้งสองวิธีของตัวอย่างแล้วหาค่าเฉลี่ยของผลต่าง ( $\bar{D}$ ) ของสารตัวอย่างทั้งหมด หาค่าเบี่ยงเบนของผลต่างที่เกิดขึ้นของสองวิธีวิเคราะห์ที่มีต่อสารตัวอย่างแต่ละสารกับค่า  $\bar{D}$  ทั้งหมดนี้นำมาคำนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $S_d$ ) และหาค่า  $t$  ได้ดังนี้

$$t = \frac{\bar{D}}{S_d} \sqrt{N}$$

$$S_d = \sqrt{\sum \frac{(D_i - \bar{D})^2}{N-1}}$$

$D_i$  = ความแตกต่างของผลการทดลองโดยวิธีวิเคราะห์ทั้งสอง  
ของสารตัวอย่างแต่ละสาร (ต้องคิดเครื่องหมายบวกลบด้วย)

$\bar{D}$  = เป็นค่าเฉลี่ยของ  $D_i$  (คิดเครื่องหมายบวกลบ)

$N$  = จำนวนสารตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์

ตารางที่ 2 ค่า t ที่ระดับความเชื่อมั่นต่างๆ

องศาอิสระ (N-1)	ค่า t สำหรับระดับความเชื่อมั่น(%)					
	50	80	90	95	99	99.8
1	1.00	3.08	6.31	12.7	63.7	318.0
2	0.82	1.89	2.92	4.30	9.92	22.3
3	0.76	1.64	2.35	3.18	5.84	10.2
4	0.74	1.53	2.13	2.78	4.60	7.17
5	0.73	1.48	2.02	2.57	4.03	5.89
6	0.72	1.44	1.94	2.45	3.71	5.21
7	0.71	1.42	1.90	2.36	3.50	4.78
8	0.71	1.40	1.86	2.31	3.36	4.50
9	0.70	1.38	1.83	2.26	3.25	4.30
10	0.70	1.37	1.81	2.23	3.17	4.14
12	0.70	1.36	1.78	2.18	3.06	3.93
15	0.69	1.34	1.75	2.13	2.95	3.73
20	0.69	1.32	1.72	2.09	2.84	3.55
30	0.68	1.31	1.70	2.04	2.75	3.38
60	0.68	1.30	1.67	2.00	2.66	3.23
$\infty$	0.67	1.29	1.64	1.96	2.58	3.09

ภาคผนวก ข

วิธีคำนวณหาค่า t

จากตารางที่ 1

ค่าเฉลี่ยของผลต่าง  $D_i = \bar{D} = 0.14$

ผลบวกของ  $(D_i - \bar{D})^2 = \sum (D_i - \bar{D})^2 = 0.884$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{0.884}{9}}$$

$$= 0.313$$

$$t = \frac{\bar{D}}{S_d} \sqrt{n}$$

$$= \frac{0.14}{0.313} \sqrt{10}$$

$$= 1.41$$