

ข้อมูลข่าวสาร วศ.

ข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วศ  
กว  
อว 9

เอกสารผลงานที่เสนอให้ ประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงในตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ 8 ว.

เรื่องที่ 2

การศึกษาโครงสร้างไม้ ก้อยกไทยจากพันธุ์ไม้ ก้อยและลำพู  
(Studies on the cork structure from *Quercus* spp., *Castanopsis* spp.,  
and *Sonneratia caseolaris* in Thailand.)

โดย

นางนิโลบล สุวรรณภินันท์

นักวิทยาศาสตร์ 7 ว.

นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ 6 ว.

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 3 และ 1

กองการวิจัย



กองวิทยาศาสตร์บริการ

กันยายน 2540

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

## บทคัดย่อ

เปลือกไม้ก่อกัมพูพื้นบ้านไทย จำนวน 5 สายพันธุ์ และรากหายใจ (pneumatophores) ของ ต้นลำพูอีก 1 สายพันธุ์ ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยลักษณะโครงสร้างเซลล์โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อศึกษาค้นคว้าโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกัมพู พบว่าไม้ก่อกัมพู *Quercus kingiana* มีเซลล์รูปสี่เหลี่ยมภายในมีโพรงอากาศเซลล์ที่อยู่ชิดติดกันเป็นโครงสร้างเซลล์ ที่คล้ายกับลักษณะโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกัมพูมาก แต่ความเป็นระเบียบของเซลล์ในโครงสร้างยังน้อยกว่า เมื่อเทียบกับของไม้ก่อกัมพูต่างประเทศ ส่วนรากหายใจของต้นลำพู *Sonneratia caseolaris* ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างคล้ายท่อสั้น ๆ ภายในมีโพรงอากาศ เซลล์จะเรียงชิดติดกันตามแนวยาว ของรูปท่อและพันระกันไปตลอดความยาวของราก ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวมีลักษณะโครงสร้าง ใกล้เคียงกับโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกัมพู ซึ่งจะเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์แทนไม้ก่อกัมพูต่างประเทศได้ อย่างเหมาะสมต่อไป



## Abstract

Barks of five Thai domestic plant species of *Quercus* & *Castanopsis* together with the pneumatophores of *Sonneratia caseolaris* had been studied for characterizing their cell patterns in comparison to the cork cell structure. By techniques of Scanning Electron Microscopy (SEM), the trials found that only the bark of *Quercus kingiana* has a large amount of four-sided and six-sided cell which are the air-filled cell structure, and they are comparable with that of cork cell, except the orderliness of them is less than that of the cork. The pneumatophores of *Sonneratia caseolaris* consisted of a thousand of tiny short cylinder-like cells with air cavity inside. The cells are held together by their lateral side of the cells through the pneumatophore length. The pattern of condensing cells is relevant to that of that of the cork.

## สารบัญเรื่อง

หน้า

บทคัดย่อ.....	
Abstract.....	
สารบัญ.....	
สารบัญภาพ.....	
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของการศึกษาวิจัย.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ.....	2
1.5 ระยะเวลาการศึกษาวิจัย.....	3
บทที่ 2 การศึกษาเบื้องต้น.....	4
2.1 โครงสร้างไม้ก๊อกล่วงกำเนิดและการแพร่กระจายพันธุ์.....	4
2.2 สมบัติทางกายภาพที่สำคัญของไม้ก๊อก.....	6
2.3 องค์ประกอบเคมีของไม้ก๊อก.....	8
2.4 อุตสาหกรรมไม้ก๊อก.....	11
2.5 การนำเข้าไม้ก๊อกของประเทศไทย.....	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ.....	14
3.1 การจัดเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาวิจัย.....	14
3.2 การศึกษาค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้ตัวอย่าง.....	15

## สารบัญเรื่อง

	หน้า
3.3 การจัดเตรียมชิ้นงานและคัดเลือกเพื่อใช้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ระบบ Light Microscope (LM) เพื่อใช้ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM).....	15
3.4 การถ่ายภาพชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน.....	17
3.5 การตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อจากภาพถ่าย SEM.....	17
<b>บทที่ 4 ผลการทดลอง.....</b>	<b>18</b>
4.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัย.....	18
4.2 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกในชิ้นงานของพันธุ์ไม้ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย.....	18
4.3 ผลการเปรียบเทียบรูปร่าง และ โครงสร้างเซลล์ของไม้ก๊อกและไม้ลำพู กับ โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกของต่างประเทศ.....	19
<b>บทที่ 5 วิจารณ์และสรุปผล .....</b>	<b>21</b>
<b>บรรณานุกรม.....</b>	<b>46</b>

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	ผลการเปรียบเทียบรูปร่างเซลล์และโครงสร้างเซลล์ ของไม้ก่อและไม้ลำพู กับเซลล์และโครงสร้างเซลล์ ของไม้ก้อต่างประเทศ พร้อมแสดงผลความคล้าย และแตกต่างไว้.....	21
------------	--	----

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ( A ) ภาพลำต้นตัดขวางของไม้ก่อแป้น ( <i>Castanopsis echinocarpa</i> ).....	27
( B ) ภาพเปลือกไม้ก่อแป้น.....	27
ภาพที่ 2 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อแป้นตัดตามขวางขยาย 100 เท่า แสดงกลุ่มเซลล์ รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางอยู่กันกระจัดกระจาย.....	28
ภาพที่ 3 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อแป้นตัดตามขวางขยาย 200 เท่า .....	28
ภาพที่ 4 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อแป้นตัดตามขวางขยาย 500 เท่า แสดงเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ 10-20 เซลล์ และเซลล์ผนังหนา รูปทรงต่าง ๆ.....	29
ภาพที่ 5 ภาพลำต้นและเปลือกของไม้ก่อเดือย ( <i>Castanopsis acuminatissima</i> ) .....	30
ภาพที่ 6 ( A ) ภาพลำต้นตัดขวางของไม้ก่อเดือย ZOOM 140 .....	30
( B ) ภาพเปลือกไม้ก่อเดือย ZOOM 140 .....	30
ภาพที่ 7 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อเดือยตัดขวาง ขยาย 200 เท่า แสดงภาพเซลล์ผนังหนา ล้วน.....	31
ภาพที่ 8 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อเดือยตัดขวาง ขยาย 500 เท่า ไม่มีลักษณะ โครงสร้างเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางอยู่.....	31
ภาพที่ 9 ภาพลำต้นและเปลือกของไม้ก่อตาหมู ( <i>Castanopsis armata</i> ) .....	32
ภาพที่ 10 ภาพถ่าย SEM เปลือกก่อตาหมูตัดขวาง ขยาย 200 เท่า .....	33
ภาพที่ 11 ภาพถ่าย SEM เปลือกก่อตาหมูตัดขวาง ขยาย 500 เท่า แสดงเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม และเซลล์ผนังบางชนิดอื่น ๆ แต่ไม่พบลักษณะที่เป็น โครงสร้างเซลล์.....	33
ภาพที่ 12 ( A ) ภาพลำต้นตัดขวางของไม้ก่อสีเสียด ( <i>Quercus poilanci</i> ) .....	34
( B ) ภาพเปลือกไม้ก่อสีเสียด.....	34
ภาพที่ 13 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อสีเสียดตัดขวาง ขยาย 200 เท่า แสดงเซลล์ผนังหนา รูปทรงต่าง ๆ.....	35
ภาพที่ 14 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อสีเสียดตัดขวาง ขยาย 500 เท่า ไม่มีลักษณะเป็น โครงสร้างเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางอยู่เลย.....	35
ภาพที่ 15 ภาพลำต้นและเปลือกของไม้ก่อแดง ( <i>Quercus kingiana</i> ) .....	36

## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 16 ( A ) ภาพลำต้นตัดขวางของไม้ก่อแดง ZOOM 140 .....	36
( B ) ภาพเปลือกไม้ก่อแดง ZOOM 140 .....	36
ภาพที่ 17 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อแดงตัดขวาง ขยาย 100 เท่า แสดงโครงสร้างเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางทั้งหมด.....	37
ภาพที่ 18 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อแดงตัดขวาง ขยาย 500 เท่า แสดงลักษณะ โครงสร้างเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางชนิดเดียวล้วน ๆ.....	37
ภาพที่ 19 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก่อแดงตัดขวาง ขยาย 2,000 เท่า แสดงเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางภายในมีโพรงอากาศ .....	38
ภาพที่ 20 ภาพจุลไม้มาก่อนที่ทำจากเปลือกต้น ไม้มาก่อนต่างประเทศ ( <i>Quercus suber</i> ) .....	39
ภาพที่ 21 ( A ) ภาพถ่าย SEM โครงสร้างเซลล์ไม้มาก่อน ขยาย 100 เท่า (A-ซ้าย) และ 500 เท่า (B-ขวา) แสดงโครงสร้างเป็นกลุ่มของเซลล์ รูป 4-6 เหลี่ยมชนิดเดียวทั้งหมดและเซลล์ที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ.....	39
ภาพที่ 22 ภาพถ่าย SEM โครงสร้างเซลล์ไม้มาก่อน ขยาย 2,000 เท่า แสดงเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางภายในมีโพรงอากาศ.....	40
ภาพที่ 23 ภาพถ่ายรากหายใจ (pneumatophores) ของไม้ลำพู ( <i>Sonneratia caseolaris</i> ) .....	41
ภาพที่ 24 ภาพถ่ายรากหายใจของไม้ลำพู ลอกเปลือกหมดแล้ว.....	41
ภาพที่ 25 ภาพถ่าย SEM รากหายใจของไม้ลำพูตัด ขยาย 100 เท่า (A) ตัดตามขวาง แสดงกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะเป็น โครงสร้างเซลล์.....	42
(B) ตัดตามยาว แสดงโครงสร้างเซลล์รูปทรงกระบอกยาวผนังบาง ภายในเป็นโพรงอากาศเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันทั้งหมด.....	42
ภาพที่ 26 ภาพถ่าย SEM รากหายใจของไม้ลำพูตัดขวาง ขยาย 500 เท่า แสดงเซลล์ผนังบาง.....	43
ภาพที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบ โครงสร้างเซลล์ของก้อน particle ไม้มาก่อนต่างประเทศ ( <i>Quercus suber</i> ) กับก้อนของเปลือกไม้ก่อแดง ( <i>Quercus kingiana</i> ) ด้วยภาพถ่าย SEM ขยาย 80 เท่า .....	44

## สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 28 แสดงภาพการเปรียบเทียบโครงสร้างเซลล์ของก้อนไม้ก๊อกต่างประเทศ ( A ), กับก้อนไม้ก๊อกแดง ( B ), และรากหายใจซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้ง ด้านตัดตามยาว และด้านตัดตามขวาง ของไม้ลำพู ( C ) ด้วยภาพถ่าย SEM ขยาย 200 เท่า และ 100 เท่า ตามลำดับ.....	45
---	----



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญและที่มาของการศึกษาวิจัย

ไม้ก่อเป็นไม้พื้นบ้านของไทยเพียงชนิดเดียวที่จัดอยู่ในสกุลเดียวกับไม้โอ๊ก (oak trees) ซึ่งในทางพฤกษศาสตร์จำแนกไม้โอ๊กไว้ในวงศ์ (Family) FAGACEAE ซึ่ง แบ่งย่อยต่อไปได้อีกหลาย สกุล (Genus) อาทิเช่น *Quercus* และ *Castanopsis* เป็นต้น ในประเทศไทยจะพบไม้ก่อได้อยู่ในพื้นที่ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ซึ่งอยู่บริเวณตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่พบมากได้แก่บริเวณอำเภอ บ่อหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียง เป็นต้น ไม้ก่อที่พบในประเทศที่มีรายงานไว้โดย โชติ สวัสดิ์ (Chote Suvatti) (5) สามารถจำแนกไม้ก่อได้เป็น 2 สกุล คือ *Quercus* spp. และ *Castanopsis* spp. ในอดีตไม้ก่อไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้มากนัก นอกจากเนื้อไม้ใช้ทำพื้นเผาถ่าน ส่วนเปลือกใช้กินกับหมาก ทำสีย้อมและทำน้ำฝาดสำหรับฟอกหนังสัตว์ (4) ส่วนผลซึ่งมีลักษณะเป็นผลนัต (nut) กินได้มีรสอร่อยเช่นเดียวกับผลเกาลัด ปัจจุบันพบว่ามีการใช้ประโยชน์ไม้ชนิดนี้เพิ่มขึ้นบ้างเช่น นำไปใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดหอม แต่เนื่องจากไม้ก่อเป็นไม้สกุลเดียวกับไม้โอ๊กสิ่งที่น่าจะคำนึงถึงประโยชน์ให้ก้าวหน้าต่อไปได้อีกคือ เปลือกที่อาจมีโครงสร้างเซลล์ ที่เรียกว่า “ไม้ก๊อก (cork)” ซึ่งใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตพื้นรองเท้ายาง เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนอีกชนิดคือ ลำพู โดยเฉพาะส่วนของรากหายใจ (pneumatophores) ซึ่งมีรายงานโดย สนิท อักษรแก้ว และคณะ (2) ไว้ว่าชาวบ้านไทยเคยนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนไม้ก๊อก เป็นจุดปิดขวดและทึบลอนน้ำในอาชีพประมงมาแล้ว การศึกษาโครงสร้างไม้ก๊อกไทยจากพันธุ์ไม้ก่อและลำพูนี้เพื่อหาวัสดุธรรมชาติภายในประเทศที่เช่นเปลือกไม้ก่อ รากหายใจของต้นลำพู นำมาศึกษาโครงสร้าง จะช่วยให้เห็นได้ถึงสถานะภาพและสมบัติของวัสดุหรือไม้เหล่านั้นดียิ่งขึ้น อันอาจจะนำไปใช้ทดแทนไม้ก๊อกหรืออาจปรับปรุงพัฒนาสมบัติได้อย่างใดอย่างหนึ่งบางส่วนเพื่อจะใช้แทนไม้ก๊อกที่ต้องสั่งนำเข้าในปีหนึ่ง ๆ ไม่นต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องใช้ใส่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บางชนิดที่สามารถส่งเป็นสินค้าออกนารายได้เข้าสู่ประเทศ เช่น รองเท้ายางคุณภาพสูง เป็นต้น โดยเหตุที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าส่งออกที่เคยมีรายได้อันดับหนึ่งเข้าสู่ประเทศมีอัตราการเติบโตที่ลด

ลง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวแข่งขันกับการค้าทั่วโลกได้ การพัฒนายกระดับให้อุตสาหกรรมรองเท้าไทยมีลักษณะเทียบเท่าสากลได้ทำนองที่ จะช่วยให้การส่งออกดำเนินได้ต่อไป.

## 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อค้นหาวัสดุภายในประเทศที่สามารถทดแทนไม้ก๊อกที่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง
- 1.2.2 เพื่อศึกษาและค้นหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อก จากส่วนเปลือกของไม้ก๊อก และส่วนจากรากหายใจของไม้ลำพู พันธุ์ไม้พื้นบ้านไทย

## 1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย

- 1.3.1 ศึกษาและถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Scanning Electron Microscope, SEM) รูปลักษณะโครงสร้างส่วนเปลือกของไม้ก๊อกพื้นบ้านไทย 5 สายพันธุ์
- 1.3.2 ศึกษา และถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) รูปลักษณะ โครงสร้างเซลล์ส่วนที่เป็นรากหายใจของไม้ลำพู 1 สายพันธุ์
- 1.3.3 ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะ โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกจากต่างประเทศกับรูปลักษณะ โครงสร้างเซลล์ส่วนเปลือกของไม้ก๊อกและกับส่วนรากหายใจของไม้ลำพู

## 1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 1.4.1 ลดการนำเข้าไม้ก๊อกลงได้ในอนาคต
- 1.4.2 ผู้ผลิตรองเท้ายางคุณภาพสูงภายในประเทศ เช่น บริษัท ลินฟุตแวร์ จำกัด (Lyn-Footware Ltd.) เป็นต้น จะสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโดยทดแทน ไม้ก๊อกได้ในอนาคต
- 1.4.3 ช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดสากล อันจะนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น

1.4.4 ความรู้และประสบการณ์ที่นักวิจัยได้รับครั้งนี้ สามารถนำไปขยายผลกับงาน  
ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของไม้ก๊อกไทยกับไม้ก๊อกต่างประเทศได้ต่อไปอีก

1.5 ระยะเวลาการศึกษาวิจัย

พ.ศ. 2540

## บทที่ 2 การศึกษาเบื้องต้น

### 2.1 โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อก แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์

นับแต่ปีพุทธศักราช 2208 นักวิทยาศาสตร์ ชื่อ Robert Hooke ( 9 ) ค้นพบและให้คำจำกัดความของคำว่า “เซลล์ (cell)” เป็นคนแรกในโลกจากชิ้นไม้ก๊อกที่ส่องเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์รุ่นแรก ๆ ขณะนั้น จากนั้นได้มีผู้ให้ความสนใจศึกษาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกต่อมาคือ Lewis (10 ) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดโดยได้เขียนบรรยายถึงโครงสร้างไม้ก๊อกไว้ว่าประกอบด้วยเซลล์รูปร่าง 14 เหลี่ยมโดยขยายความต่อไปว่า 6 ด้านมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน (quadrilateral) และอีก 8 ด้านมีลักษณะเป็นแผ่นหกเหลี่ยมแบน (hexagons) ต่อมาในบันทึกของ Kelvin กล่าวถึงรูปร่างของเซลล์ไม้ก๊อกไว้ว่าอาจไม่เป็นรูป 14 เหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบตามที่เคยเข้าใจ ทั้งนี้เพราะเมื่อเอาชิ้นไม้ก๊อกมาตัดบางแล้วล้างกำจัดกาวยาธรรมชาติที่ทำหน้าที่พันธะเซลล์ของไม้ก๊อกให้ติดกันอยู่นั้นหลุดไปหมด เซลล์ไม้ก๊อกที่ปรากฏในกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็นเซลล์ 4 ถึง 6 เหลี่ยมเท่านั้น เนื่องด้วยไม้ก๊อกเป็นส่วนที่มีได้เป็นเส้นใย (nonfibrous) ประกอบด้วยเซลล์ขนาดเล็ก ๆ จำนวนหลายหมื่นล้านเซลล์อยู่ด้วยกันเป็นโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กำลังขยายสูง ๆ แล้วโครงสร้างจะมีลักษณะเฉพาะตัว (characteristics) ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 29 และ 30 ( 6 ) รูปร่างของเซลล์ไม้ก๊อกจะมีได้หลายขนาด เล็กสุดที่พบนับไปจำนวน 12.2 ล้านเซลล์ต่อปริมาตรไม้ก๊อกเพียง 1 ล.บ.ซม. เซลล์แต่ละเซลล์ถูกบรรจุอยู่ด้วยอากาศและเซลล์พันธะติดกันอยู่ด้วยกาวยาธรรมชาติที่มีสมบัติพิเศษทำให้โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกมีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้เป็นเลิศพร้อมทั้งมีความคงทนต่อแทบทุกสภาวะ อุณหภูมิสูงต่ำ ความชื้นกรด-ด่าง

ไม้ก๊อกเป็นส่วนเปลือกของไม้โอ๊กชนิดหนึ่ง คือ *Quercus suber* ( 8 ) มีชื่อสามัญว่า ต้นโอ๊ก เปลือกไม้ก๊อก หรือ ต้นไม้ก๊อก (cork tree) มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่แถบประเทศด้านทิศตะวันตกของฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean sea) ซึ่งได้แก่ ประเทศสเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส อิตาลี มอริออคโคไปจนถึงประเทศหมู่เกาะในแอฟริกา ดังนั้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศเหล่านี้จึงเป็นประเทศผู้ผลิตไม้ก๊อกเป็นสินค้าออกมาขายมานานกว่า 2000 ปีมาแล้ว การเก็บเกี่ยวไม้ก๊อกทำเมื่อต้นโอ๊กมีเปลือกหนาพอเหมาะ ชาวบ้านจะลอกเอาเปลือกออกโดยไม่ทำอันตรายกับลำต้น ต่อจากนั้นก็ทิ้งให้ต้นโอ๊กเติบโตต่อไปพร้อมทั้งสร้างเปลือกชุดใหม่ออกมาหุ้มคลุมลำ-

ต้นในปีต่อ ๆ ไป เปลือกจะเพิ่มพูนความหนาเพิ่มขึ้นทุกปีตราบนาน 8-10 ปีต่อมาก็จะมีการลอกเปลือกต้น ไม้ก้ำใหม่อีกครั้งแล้วเก็บเกี่ยวเปลือกนำไปให้ประโยชน์เป็นไม้ก้ำอีก หนุมเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้ไปตราบนานอายุต้น ไม้ก้ำจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมวิธีการลอกเปลือก และวิธีปฏิบัติดูแลเป็นพิเศษจะเป็นเช่นใดที่จะช่วยถนอมชีวิตต้น ไม้ก้ำให้ยืนยาวต่อไปได้มากที่สุดเพื่อเป็นการยืดเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้ได้เพิ่มขึ้น

ประวัติการกระจายพันธุ์ของไม้ก้ำนี้มีมากมาย เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ในภูมิอากาศแถบอบอุ่นหนาว (temperate zone) และจะไม่เจริญงอกงามเลยในเขตร้อนชื้น (tropical climate) (6) ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าต้น ไม้ก้ำสายพันธุ์ที่ให้เปลือกไม้ก้ำนี้ จะให้เปลือกมากที่สุดต่อเมื่อพื้นที่ปลูกต้องมีอุณหภูมิตลอดปีอยู่ระหว่าง 10° ซ ถึง 21° ซ แต่อย่างไรก็ดีบางครั้งเคยพบมีรายงานว่า ต้น ไม้ก้ำพันธุ์ที่ให้เปลือกไม้ก้ำนี้สามารถปลูกให้ผลผลิตไม้ก้ำได้ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กล่าวไว้แล้วได้ ต้น ไม้ก้ำที่ให้เปลือกไม้ก้ำเป็นไม้เนื้อแข็งในป่าธรรมชาติจะเจริญเติบโตเป็นไม้ขนาดกลาง ความสูง 12.2 ม. ถึง 18.3 ม. เส้นรอบวงลำต้นอาจใหญ่ได้ถึงประมาณ 3.1 ม. ต้น ไม้ก้ำที่สวยงามที่สุดในโลกพบที่บริเวณ เมือง นาปา (Napa) ในรัฐ แคลิฟอร์เนีย ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้ 1.5 ม. สูงมากกว่า 18.3 ม. และทรงพุ่มมีความกว้างแผ่ออกไปถึง 100 ฟุต ซึ่งมีการประมาณการว่าต้น ไม้ก้ำก้ำดังกล่าวนี้ น่าจะมีอายุยืนยาวมาแล้วมากกว่า 130 ปี โดยประวัติความเป็นมาแล้ว ต้น ไม้ก้ำก้ำนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้นำเมล็ดไม้มาจากประเทศสเปนมาเพาะ และขยายพันธุ์ขึ้นในบริเวณมณฑลคองติคของประเทศ เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการมองเห็นการณ์ไกลของ ทัอมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศผู้ซึ่งใช้ความพยายามตลอดระยะเวลา 40 ปีในชีวิตการทำงานของท่านพยายามจะนำเมล็ดพันธุ์ไม้ ไม้ก้ำที่ให้เปลือกไม้ก้ำมาจากถิ่นกำเนิดเดิมในประเทศฝรั่งเศสมาเพาะปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยมีรายงานเป็นบันทึกและจดหมายเหตุมากมายที่แสดงให้เห็นว่า ประธานาธิบดีผู้นี้ได้เคยนำเมล็ดพันธุ์ไม้ก้ำนี้เข้ามาปลูกในสหรัฐในราว พ.ศ. 2330 ซึ่งผลปรากฏว่าล้มเหลวในเวลานั้น แต่ท่านก็ยังคงทุ่มเทความพยายามต่อมาอีก แม้อีก 6 อาทิตย์ก่อนจะสิ้นชีวิตในปี พ.ศ. 2369 ก็ตาม ในอันที่จะนำต้น ไม้ก้ำมาปลูกในประเทศ คราจนปี พ.ศ. 2401 รัฐบาลสหรัฐสมัยต่อมาเกิดความสนใจอาจด้วยความพยายามที่มากมายของท่านเจฟเฟอร์สันนั้นเป็นเหตุ จึงทำให้กระทรวงเกษตรของสหรัฐ นำเมล็ดพันธุ์ไม้ก้ำจากคองติคของประเทศสเปนเข้ามาในปีนั้น และทำการปลูกขยายพันธุ์ในประเทศได้จนสำเร็จ ดังรายงานฉบับแรกปี พ.ศ. 2418 ซึ่งเขียนบันทึกไว้ว่าต้น ไม้ก้ำที่ให้เปลือกไม้ก้ำเจริญ

เคปโตแห่งแรงได้ตี (ในเวลานั้นบางต้นสูงถึง 7.31 ม. วัตรอบลำต้นได้ 0.69 ม.) ณ ตอนใต้ของประเทศคือ รัฐคาโรไลนาใต้ (South Carolina) ที่เมือง วินน์สโบโรห์ (Winnsborough) และเมือง ออเรนจ์เบิร์ก (Orangeburg) ในรายงานยังกล่าวต่อไปอีกว่า บริเวณอื่น ๆ ตอนใต้ของประเทศก็ปลูกต้นไม้ก๊อสนี้ได้สำเร็จโดยต้นไม้ก๊อสนี้ต้องการอุณหภูมิที่อุ่น ซึ่งดูเหมือนว่ารัฐคาลิฟอร์เนีย พบว่าต้นไม้ก๊อสนี้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศและเคปโตได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดกว่าได้ ในปัจจุบันต้นไม้ก๊อสสามารถเจริญเติบโตได้ในหลาย ๆ รัฐของประเทศสหรัฐฯ เช่น เวอร์จิเนีย ฟลอริดา อิลลาฮามา เท็กซัส อริโซนา และ คาลิฟอร์เนีย จากการสำรวจปริมาณพื้นที่ปลูกในประเทศสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ. 2491 พบว่ามีพื้นที่ในประเทศสูงถึง 27 รัฐ ที่สามารถปลูกต้นไม้ก๊อสนี้ให้เปลือกไม้ก๊อกได้ ดังมีภาพแผนที่ของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งแสดงพื้นที่ปลูกต้นไม้ก๊อกได้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ซึ่งปัจจุบันส่งผลให้สหรัฐมีอุตสาหกรรมจากไม้ก๊อกขนาดมหึมา เป็นผู้ผลิตและส่งออกไม้ก๊อกรายใหญ่ของโลกได้

## 2.2 สมบัติทางกายภาพของไม้ก๊อกที่สำคัญ

ไม้ก๊อกมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เด่นอยู่ 7 ประการซึ่งรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวในตัว of ไม้ก๊อก ไม่มีวัสดุใดจากธรรมชาติมาเทียบได้ ทำให้ไม้ก๊อกยังคงรักษาสถานภาพความเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานที่สำคัญ ๆ ได้อยู่ตลอดมาแม้ในปัจจุบันที่อุดมไปด้วยเทคโนโลยี คุณสมบัติเด่น 7 ประการนั้นได้แก่ :-

2.2.1. ความสามารถรับแรงกดแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ด้วยคุณสมบัติข้อนี้ของไม้ก๊อกก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ไม้ก๊อกเป็นปริมาณมหาศาล ด้วยคุณสมบัตินี้ไม้ก๊อกชิ้นหนึ่งเมื่อถูกแรงกดทับจะสามารถลดความหนาลงได้ โดยไม่เกิดการแตกปริออกทางด้านใดด้านหนึ่งเลย แม้แรงที่กดทับนั้นจะกินเวลานานเท่าใดก็ตาม หลังจากยกแรงกดนั้นออกไป ชิ้นไม้ก๊อกจะสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ประมาณร้อยละ 95 ทั้งนี้เชื่อว่า เมื่อชิ้นไม้ก๊อกถูกแรงกดทับ อากาศที่อยู่ภายในโพรงเซลล์จะถูกดันออกไปบ้างบางส่วน คงเหลืออากาศส่วนหนึ่งค้างติดอยู่ในเซลล์ และอยู่ในสภาพที่เสถียร เพราะถูกแรงกดจึงเป็นอากาศที่มีแรงดัน เมื่อนำเอาน้ำหนักที่เป็นแรงกดทับออกอากาศซึ่งมีแรงดันก็จะขยายตัวทำให้ชิ้นไม้ก๊อกคืนกลับสู่ปริมาตรเดิมของมันได้ ด้วยความทนรับแรงกด และคืนสภาพเดิมได้นี้เอง ทำให้ไม้ก๊อกถูกใช้ทำวัสดุปิดกั้นอาการรั่วซึมของของเหลวที่สมบูรณ์ที่สุดได้ จึงนิยมนำไปใช้ทำแผ่นบุภายในฝาขวดเกลียว (crown bottle caps) ได้ดี ใช้เป็นปะเก็น (gasgets) และใช้เป็นจุกปิดกั้นอาการรั่วซึมทุกชนิดได้ การทำงานของไม้ก๊อกใน

ฐานะที่เป็นแผ่นบุภายในฝาจากเกลียวนั้น เซลล์เล็ก ๆ ของแผ่นก๊อบบาง ๆ ที่บุอยู่จะทำหน้าที่คล้าย หมอนลม (air cushion) ขอมให้ฝาจากปิดขูดคคทับด้วยแรงตลอดเวลาบริเวณขอบปากของ ขวดแก้ว เซลล์ไม้ก๊อบจะออกแรงตอบโต้กลับอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เกิดการยกตัวขึ้นจึงปิด อากาศรั่วซึมของของเหลวในขวดได้อย่างถาวร

2.2.2. ความสามารถป้องกันของเหลวและน้ำซึมเข้าในเนื้อไม้ก๊อบเองได้ เพราะแต่ละ เซลล์ของไม้ก๊อบ ภายในมีอากาศบรรจุอยู่เต็มและที่ผนังเซลล์ก็มียางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ เซลล์สร้างพันธะ (bonding) เกาะติดกันได้ ซึ่งทั้งสองอย่างก็กล่าวส่วนมีสมบัติปิดกันไม่ให้ น้ำ หรือของเหลวซึมผ่าน คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งของไม้ก๊อบก็คือ ไม้ดูดซับน้ำมัน ทั้งนี้ด้วย โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อบไม่มีท่อหรือหลอดเล็ก ๆ (capillary tube) จึงไม่มีสมบัติดูดซับของเหลว เช่นน้ำทั่ว ๆ ไป จึงถูกนำไปใช้ทำเป็นจุกปิดขวดเหล้า เหม๊ปเปป็น น้ำผลไม้ สารละลาย และ ของเหลวอื่น ๆ จำนวนสุดจะคณานับ

2.2.3. มีค่าความด่างจำเพาะ (ถ.พ.) ต่ำ ไม้ก๊อบมีน้ำหนักเบามาก ค่า ถ.พ. เฉลี่ยจะ อยู่ในช่วง 0.20 และ 0.25 การที่มีค่า ถ.พ. ต่ำเช่นนี้มีสาเหตุมาจากโครงสร้างเซลล์มีอากาศบรรจุ อยู่ภายใน มีผนังเซลล์มียางธรรมชาติที่ทำหน้าที่ก่อกพันธะให้กับเซลล์ ต่างก็เป็นสารประกอบชนิด ที่มีน้ำหนักเบาด้วย ไม้ก๊อบจึงมักนิยมนำไปใช้เป็นส่วนลอยน้ำพองช่วยชีวิต เสื้อชูชีพในทะเล และ นำไปใช้ยามที่ต้องการวัสดุที่เบา โครงสร้างหลวมโปร่ง ไม่แน่น เช่นนำไปใช้ทำพื้นหรือแผ่นบุพื้น รองเท้า เป็นต้น

2.2.4. มีความสามารถนำความร้อนที่เร็ว การที่เซลล์ไม้ก๊อบมีโครงสร้างเป็นช่อง เล็ก ๆ อยู่ติดกันและภายในช่องเล็ก ๆ เหล่านั้นมีอากาศบรรจุอยู่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไม้ก๊อบกลายเป็นฉนวนป้องกันทั้งความร้อนเย็น (thermal insulator) ที่พิเศษ ช่องเซลล์เล็ก ๆ ที่บรรจุอากาศอยู่ เต็มจะทำหน้าที่เปรียบได้เป็นที่สองรองจากสภาพสุญญากาศ ในอันที่จะป้องกันการถ่ายเทความร้อน เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเชิงช้าลง ความสามารถในการนำความร้อนของไม้ก๊อบจึงต่ำมาก เหมาะ จะใช้ทำหน้าที่เป็นฉนวนในสภาวะที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ ๆ ได้เป็นอย่างดี

2.2.5. มีความสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ทั้งนี้ด้วยคุณสมบัติการคืนกลับสู่ สภาพเดิมได้ดีภายหลังรับแรงกด ของไม้ก๊อบนั่นเองทำให้ไม้ก๊อบถูกนำไปใช้เป็นสิ่งสำคัญอย่าง หนึ่งในเครื่องจักรยนต์ เช่น ใช้เป็นแผ่นป้องกันการกระแทกของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนอยู่บน

ถนน เซลล์เล็ก ๆ ที่มีอากาศบรรจุอยู่ภายในเหล่านั้นของไม้ก๊อกจะทำหน้าที่เสมือนแผ่นฉนวนดูดซับความสั่นสะเทือน และลดการสั่นหรือของเครื่องยนต์ที่กระทบเสียดสีเนื่องจากทำงานอยู่ชิดติดกัน แรงกระตุกแรงอัดที่เกิดอย่างกะทันหัน จะทำให้เซลล์เล็ก ๆ ที่บรรจุอากาศอยู่เต็มของไม้ก๊อกถูกอัดอย่างรวดเร็ว แรงที่เกิดอย่างกะทันหันจะถูกดูดซับเอาไว้ และการสั่นสะเทือนจะไม่ถูกส่งผ่านทอดผ่านจากแผ่นไม้ก๊อกออกไปได้เลย

2.2.6. มีค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดสูง เมื่อตัดชิ้นไม้ก๊อกออก เซลล์ลักษณะค่อนข้างกลมของไม้ก๊อกจำนวนมากจะถูกตัดไปด้วยทำให้เกิดรูปร่างเหมือนถ้วยขนาดเล็กจิ๋ว (microscopic cups) จำนวนเป็นร้อยเป็นพันถ้วยเกิดขึ้นบนผิวของชิ้นไม้ก๊อกนั้น เมื่อชิ้นไม้ก๊อกถูกกดหรือลากไปบนพื้นผิวที่เรียบ ด้วยขนาดเล็กจิ๋วที่ว่านี้จะเกิดระบบสุญญากาศขนาดเล็กน้อย ๆ ขึ้นได้ ไม้ก๊อกจะแสดงอาการฝืด จึงถูกนำไปใช้ทำประโยชน์ในกรณีที่ต้องการวัสดุที่ไม่สิ้นเปลือง เช่น ทำไปใช้ทำพื้นรองเท้า ที่รองขาโต๊ะที่นั่งต่าง ๆ ได้ดี เป็นต้น

2.2.7. มีความสามารถเก็บเสียงดูดซับเสียงและป้องกันเสียงสะท้อน การก่อสร้างอาคารที่ทำงานที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนิยมใช้ไม้ก๊อกเป็นวัสดุเก็บเสียงที่สำคัญ ไม้ก๊อกถูกนำไปใช้เป็นวัสดุกันการเกิดเสียงก้องสะท้อนกลับได้ดี เซลล์กลม ๆ ที่ถูกตัด ซึ่งอยู่บริเวณผิวด้านนอกของไม้ก๊อกจะทำหน้าที่เสมือนเป็นพื้นผิวที่สมบูรณ์พร้อมจะดูดซับเอาคลื่นเสียงไว้ได้ทั้งหมด

### 2.3 องค์ประกอบเคมีที่สำคัญของไม้ก๊อก

ความคงทนที่เป็นเลิศของไม้ก๊อกนับเป็นสมบัติทางเคมีที่เด่นอย่างหนึ่ง อาจมีสาเหตุด้วยการที่มันมีอายุยืนนานเป็น 10 ปีขึ้นไปในท่ามกลางแสงแดดสายลมสายฝน และสภาวะความรุนแรงของธรรมชาติ เช่น ฤดูหนาวที่เย็นเยือกด้วยน้ำฝน ฤดูร้อนที่ร้อนและแห้งผากผสมกับพายุลมแรงในบางครั้ง ในสภาพการณ์เหล่านี้ ไม้ก๊อกคงจะได้สร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ธรรมดาขึ้นไว้กับตัวมันเพื่อป้องกันหรือใช้ต่อต้านการกัดกร่อนทำลายจากแสงแดดอากาศและความชื้นไว้แล้ว ไม้ก๊อกชนิดดีที่ใช้ซื้อขายกันในท้องตลาดจะพบว่าไม่เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบใด ๆ ไปเลย ไม่ว่าจะนำไปสัมผัสเป็นระยะเวลาาน ๆ กับ น้ำ น้ำมันทั้งจากพืชและสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิงของเหลว



อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายอินทรีย์อีกหลาย ๆ ชนิด รวมทั้งก๊าซชนิดต่าง ๆ อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซไนโตรเจน และอากาศก็ตาม ยังพบอีกว่าไม้ก๊อกมีความทนต่อกรดที่ผลิตจากพืช (vegetable acids) กรดเกลือเจือจางและกรดฟอสฟอริก ด้วยเช่นกัน รวมทั้งสารเคมีอีกเป็นพัน ๆ ชนิด ไม้ก๊อกจึงถูกใช้เป็นจุกปิดภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จนนับไม่ถ้วน เนื่องด้วยทนต่อการทำลายสารเคมีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้นั่นเอง แต่ยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดเช่นกันที่สามารถทำอันตรายต่อไม้ก๊อกได้ เช่น ค่าง จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า saponification กับยางธรรมชาติ (natural resins) ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นการสร้างพันธะให้กับโครงสร้างเซลล์ของไม้ก๊อก ทำให้เซลล์ไม้ก๊อกหลุดออกจากกัน โครงสร้างเซลล์เกิดการแตกสลายในที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าไม้ก๊อกถูกทำลายได้โดยสารประกอบฮาโลเจน (halogen substances) เช่น ไอโอดีน และโบรมีน ดังนั้นเคมีภัณฑ์ซึ่งมีสารฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ จึงไม่นิยมใช้จุกปิดที่ทำจากไม้ก๊อก โดยเฉพาะสารประกอบที่มี คลอรีนเป็นองค์ประกอบด้วยแล้วจะทำปฏิกิริยาเคมีกับ ไม้ก๊อก แม้จะอยู่ในสภาพที่เจือจางมากเป็นที่สุดแล้วก็ตาม

ในระยะเวลามากกว่า 150 ปีที่ผ่านมา นักเคมีได้ใช้ความอุตสาหพยายามที่จะศึกษาองค์ประกอบเคมีของไม้ก๊อก มีรายงานเพียงประปรายจากวันแล้ววันเล่ารายละเอียดของไม้ก๊อก ก็ยังมีไม่มากนักได้ ปัจจุบันแม้นักวิทยาศาสตร์จะรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเคมีของไม้ก๊อกได้มากกว่าเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีสิ่งที่ใคร่รู้ และน่าจะรู้อีกมากเกี่ยวกับไม้ก๊อกที่จะต้องศึกษาวิจัยต่อไป

องค์ประกอบเคมีของไม้ก๊อกที่ได้โดยการสกัด รายงานไว้โดย Kugher ในปี พ.ศ. 2427 ( 11 ) โดยคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักไม้ก๊อก เป็นดังนี้

น้ำ, ร้อยละ	5.00
สารสกัดโดยตัวทำละลายอินทรีย์ ร้อยละ	19.00
สารสกัดโดยทำปฏิกิริยากับค่าง ร้อยละ	32.65
สารสกัดโดยน้ำ, ร้อยละ	8.00
สารประกอบเซลลูโลส, ร้อยละ	22.00
สารประกอบลิกนิน, ร้อยละ	12.00
ปริมาณเถ้า, ร้อยละ	1.54-0.64

ตัวทำละลายอินทรีย์ใช้สกัดไม้ก๊อก ยาพิษเช่น แอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม เบนซีน (benzene), เอสเตอร์ (esters) และตัวทำละลายอื่น ๆ จะทำหน้าที่สกัดเอาสารประกอบต่าง ๆ เช่น เซรีน (cerin), เฟร็ดคลิน (friedelin), ขี้ผึ้ง (waxes) และกรดที่แตกตัวออกเป็นโมเลกุลอิสระ สารสกัดโดยตัวทำละลายอินทรีย์บางครั้งพบมีปริมาณอยู่สูงถึงร้อยละ 10 ได้ ปฏิบัติกรรมวิธีกับค่า โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในแอลกอฮอล์ (alcoholic KOH) จะได้กรดไขมัน (fatty acids) ละลายออกมา สารสกัดโดยน้ำร้อนจนเดือดใช้ระยะเวลามากกว่า 30 นาที สารสกัดที่ได้เป็น สารประกอบแทนนิน (tannins) เป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจมีปริมาณถึงร้อยละ 9 ได้ ส่วนที่เหลือ จากการสกัดที่กล่าวทั้งหมดจะเป็นส่วนที่เรียกว่ากาก (residues) ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลสเป็น ส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นสารประกอบลิกนิน ขี้เถ้า นั่นคือสารอินทรีย์ปริมาณน้อย ๆ ที่มีอยู่ในไม้ ก๊อกซึ่งบางครั้งมีรายงานว่าพบอยู่สูงถึงร้อยละ 2.1-4.12 และสารอินทรีย์เหล่านั้นมักได้แก่ โพแทสเซียม (K), โซเดียม (Na), แมกนีเซียม (Mg) และแคลเซียม (Ca) เป็นต้น

สารสกัดที่ได้จากไม้ก๊อกด้วยมีการนำมาตรวจพิสูจน์หาสูตรเคมีกันมากมาย นับตั้ง แต่ศตวรรษที่ 18 เช่นในปี พ.ศ. 2330 นักเคมีชาวอิตาลี Brugnatelli ค้นพบสารประกอบที่ ให้ชื่อว่ากรด suberic acid จากไม้ก๊อกที่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับกรดไนตริก กรดดังกล่าวมีสูตรเคมี เป็น  $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_6\text{COO-H}$  จากนั้นมีรายงานอีกเป็นจำนวนมากมาจากนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนามต่าง ๆ เช่น Chevreul ในปี พ.ศ. 2379 พบสาร เซรีน ซึ่งมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง ทั้งนี้ ได้จากการสกัดไม้ก๊อก แอลกอฮอล์ เป็นต้น ต่อมา Istrati & Ostrogovich ปี พ.ศ. 2435 พบว่า ในสารสกัดจากไม้ก๊อกมีสารประกอบผสมกันอยู่ 2 ชนิด เขาให้ชื่อว่า เซรีน (cerin) สำหรับตัวที่ ละลายได้น้อยด้วยคลอโรฟอร์ม (chloroform) ซึ่งใช้ในขบวนการแยกสารบริสุทธิ์ (purification technique) และให้ชื่อสารอีกตัวที่ละลายได้ดีกว่าว่า เฟร็ดคลิน (friedelin) ซึ่งต่อมาพบว่า เซรีน มี สมบัติจัดเป็นสารประเภท hydroxyketone มีสูตรเคมีเป็น  $\text{C}_{30}\text{H}_{50}\text{O}$  จุดหลอมเหลวพบที่ 247-250°ซ. ส่วน เฟร็ดคลิน มีสมบัติจัดเป็นสารประเภท คีโตน (ketones) มีสูตรเคมีเป็น  $\text{C}_{30}\text{H}_{50}\text{O}$  จุดหลอมเหลวพบที่อุณหภูมิ 255-267°ซ. และสารสกัดทั้ง 2 ชนิดสามารถจัดจำแนกเข้าอยู่ในกลุ่ม สารประกอบประเภท Triterpenoid ผลการวิเคราะห์สารสกัดของไม้ก๊อกพบว่ามีองค์ประกอบเป็น สารประกอบชนิดต่าง ๆ มากมาย ดังเช่น มีรายงานโดย Zetsche และคณะ ( 12 ) เป็นดังนี้โดย สียงเป :-

Arachic acid	ร้อยละ	1.00
Cerotic acid	"	1.00
Oxyarachic acid	"	1.50
Phellonic acid	"	0.50
Oleic acid	"	1.00
Linoleic	"	1.50
Friedlin & Cerin	"	19.00
C <sub>24</sub> H <sub>42</sub> O <sub>2</sub> (acid)	"	3.00
C <sub>24</sub> H <sub>42</sub> O <sub>2</sub> (alcohol)	"	4.10
Phytosterol	"	0.60
Mixed sterols	"	10.00
	รวม	40.20

## 2.4 อุตสาหกรรมไม้ก๊อก

ไม้ก๊อกธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดและเป็นที่ยอมรับกันมาแต่ในอดีตแล้วนั้นเห็นจะได้แก่ “จุกก๊อก (cork stopper)” ซึ่งใช้ปิดภาชนะบรรจุของเหลว ทั้งนี้ด้วยคงทนต่อปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ได้ดี และยังมีคุณลักษณะที่เด่นเฉพาะของไม้ก๊อก คือสามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ภายหลังถูกแรงกด เมื่ออัดจุกไม้ก๊กลงไปปิดปากขวดจุกก๊อกจะเกิดแรงต้านกลับต่อบริเวณส่วนในของปากขวด และด้วยที่มันมีค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดสูงมาก ความฝืดจะช่วยป้องกันไม่ให้จุกไม้ก๊อกเกิดหลวมหลุดกระเด็นออกจากปากขวดที่มันปิดอยู่ได้ อุตสาหกรรมผลิตจุกก๊อกจึงคงดำรงอยู่ตราบนานแสนนานนี้ ที่รองลงมาจากใช้เป็นจุกก็คืออุตสาหกรรมทำแผ่นไม้ก๊อกบุภายในฝาจุกเกลียว (sealing liner for crown caps) นอกจากนี้ยังนิยมใช้ทำเสื้อชูชีพ (life jacket) และสายเข็มขัดชูชีพ (life belt) ปัจจุบันอุตสาหกรรมจากไม้ก๊อกที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งก็คือเศษไม้ก๊อกอัด

เศษไม้ก๊อกอัด (composition cork) ซึ่งแต่เดิมใช้เศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมจุกก๊อกและอื่น ๆ ที่ต้องมีการตัดและเหลือเศษเป็นจำนวนมาก เศษไม้ก๊อกเหลือทิ้งเหล่านี้จะถูกบด

และทำให้สะอาดขึ้นแล้วนำไปผสมกาวที่เหมาะสมใช้ในอุตสาหกรรมเศษไม้ก๊อกอัดได้ดี ผลิตภัณฑ์ที่นิยมแพร่หลายจนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตัวแรกคือ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าวทำด้วยเศษไม้ก๊อกอัด (corkboard insulator) ต่อจากนั้นการค้นพบกรรมวิธีผลิตเศษไม้ก๊อกอัดที่ใช้เป็นแผ่นกันรั่วมาได้ผาจากเกลียวของเครื่องตีมี จำพวกที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ที่รวมเรียกว่า beverage โดย McManus ( 8 ) เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมผลิตเศษไม้ก๊อกอัดขยายตัวเจริญรุดหน้ากลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ครอบครองตลาดที่เคยเป็นของไม้ก๊อกธรรมชาติไปจนเกือบสิ้น เนื่องจากการผลิตสามารถทำให้ต้นทุนไม้ก๊อกถูกลงได้ และการใช้งานก็ทำได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น ประเก็นซึ่งใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์ รถบรรทุก อุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องมีระบบป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันและอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้เศษไม้ก๊อกอัดสามารถใช้งานขยายได้ยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ๆ อาทิ สันรองเท้า ลูกกลิ้งชนิดฝืด ลูกกดอัดแผ่นผ้าพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ในเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ๆ เหล่านี้มีจำนวนมากมายและจะยิ่งเพิ่มประโยชน์การใช้งานได้มากขึ้นในทุกวัน

## 2.5 การนำเข้าไม้ก๊อกของประเทศไทย

ประเทศไทยมีการนำเข้า ไม้ก๊อกธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จากเศษไม้ก๊อกอัด (composition cork) มาใช้ภายในประเทศโดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งดูเหมือนปริมาณนำเข้าจะยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี สังเกตได้จากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศที่รายงานโดยกรมศุลกากรซึ่งได้สรุปยอดรวมมูลค่าเป็นรายปีไว้ดังนี้ :-

ปีที่น่าเข้า (พ.ศ.)	ประเภทสินค้า	มูลค่า (บาท)
2537	ไม้ก๊อกทุกรายการ	20,456,761.-
2538	” ”	45,826,899.-
2539	” ”	51,836,745.-

ไม้ก๊อกที่ประเทศไทยนำเข้ารายการต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ไม้ก๊อกธรรมชาติ (natural cork) เศษไม้ก๊อก, ก้อนไม้ก๊อก, ไม้ก๊อกบด, ไม้ก๊อกป่น, ไม้ก๊อกธรรมชาติชนิดปกเปลือก, ชนิดแท่ง, ชนิดแผ่น, และชนิดแถบขาว, ภูเขาไม้ก๊อกธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ทำจาก

ไม้ก๊อกธรรมชาติ, เศษไม้ก๊อกอัด ก้อนสี่เหลี่ยม, แบนแต่หนา, แผ่น, แถบยาว, รูปทรง  
กระบอกยาว, รูปจานกลม, ประเก็นทำจากเศษไม้ก๊อกอัด, และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ที่ใช้เศษ  
ไม้ก๊อกอัด

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการ

ได้แบ่งวิธีการดำเนินศึกษาทดลองออกเป็น 5 ส่วนคือ การจัดเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย การศึกษาค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้ตัวอย่าง การจัดเตรียมชิ้นงานและคัดเลือกด้วยกล้องจุลทรรศน์ระบบ Light Microscope (LM) เพื่อไว้ใช้ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ต่อไป การถ่ายภาพด้วย SEM และการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ที่ออกจากภาพถ่ายแต่ละส่วนมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### 3.1 การจัดเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย

ตัวอย่างไม้ก่อกิ่งพันธุ์ต่าง ๆ จำนวนประมาณ 5 สายพันธุ์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของลำต้น เปลือก และใบ พร้อมทั้งระบุชื่อพื้นบ้านที่ใช้เรียกไม้ก่อกิ่งชนิดนั้น ๆ ไว้ได้ถูกจัดส่งมาจากสถานีทดลองโครงการเกษตรหลวง คอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โดยการคาดหมายที่ว่า พื้นที่บนดอยอ่างขาง ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1000 เมตร มีอุณหภูมิตลอดปีโดยเฉลี่ยประมาณ 21°C นี้จะเป็นสภาวะเหมาะสมต่อพันธุ์ไม้ก่อกิ่งพื้นบ้านของเราที่อาจเติบโตผลิตเซลล์ที่มีโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกิ่งได้บ้าง และทั้งประกอบด้วยไม้ก่อกิ่งสายพันธุ์ต่าง ๆ ขึ้นเป็นไม้พื้นบ้านอยู่ชุกชุมจำนวนมากหลายสายพันธุ์ จากการสำรวจเคร่า ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่สถานีทดลองเอง และรายงานการสำรวจพันธุ์ไม้ทั่วประเทศเมื่อพุทธศักราช 2525 โดย สอาด บุญเกิด และคณะ ( 1 ) ด้วย

สำหรับรากหายใจใช้รากของต้นไม้ลำพู ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งในป่าชายเลนโดยได้ออกไปเก็บตัวอย่างมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งละประมาณ 1-2 กิโลกรัม รวม 2 ครั้ง

ส่วนตัวอย่างไม้ก่อกิ่งต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมเอาจากไม้ก่อกิ่งปิดขวดเหล้าไวน์ของต่างประเทศ และจากไม้ก่อกิ่งในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ รวมประมาณ 10 อัน ใช้เป็นตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้

### 3.2 การศึกษาค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้ตัวอย่าง

ไม้ก่อกทั้ง 5 สายพันธุ์ ซึ่งมีชื่อพื้นบ้านระบุไว้ด้วยคือ ก่อแป้น ก่อเดือย ก่อตาหมู ก่อสี่เสียด และก่อด่าง รวมทั้งไม้ลำพูอีกหนึ่งสายพันธุ์ และพร้อมกับไม้ก่อกต่างประเทศ ได้นำชื่อพื้นบ้านทั้งหมด และไม้ก่อกต่างประเทศ มาค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์จากเอกสาร (1), (2), (3), (4), (5) และ (8)

### 3.3 การเตรียมชิ้นงานและคัดเลือกเพื่อใช้ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ระบบ Light Microscope (LM) เพื่อใช้ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ซึ่งจะประกอบด้วยเตรียมชิ้นงานและคัดเลือกด้วยกล้องจุลทรรศน์ระบบ LM การฟอกขาว โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นเป็นดังนี้

#### 3.3.1. การตัดเตรียมชิ้นงานและคัดเลือกด้วยกล้องจุลทรรศน์ระบบ LM

จุกไม้ก่อกต่างประเทศ นำมาตัดเป็นชิ้น ต้มในน้ำเดือดนาน 4-5 ชั่วโมง จึงนำมาตัดด้วยใบมีดชนิด Gillete stainless blade ให้ได้ประมาณ 60 ชิ้น นำไปแช่ในน้ำแล้วใช้ฟูกันเขี่ยเลือกชิ้นที่มีลักษณะบางที่สุดที่พอจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ประมาณครึ่งละ 10 ชิ้น นำไปทำ slide ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ แบบ light microscope ยี่ห้อ Nikon รุ่น Labophot-1 การตรวจตัวอย่างจะดูทีละชิ้นด้วยเลนส์กำลังขยายระดับกลางและสูง เพื่อค้นหาลักษณะเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมภายในเป็นโพรงมีอากาศบรรจุอยู่ เซลล์อยู่ชิดติดกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อก (2) แล้วจะเลือกชิ้นตัวอย่างที่ดีที่สุดไว้ ประมาณ 10 ชิ้น นำไปอบในตู้อบสูญญากาศ (vacuum oven) อุณหภูมิ 55-60°ซ นาน 6 ชั่วโมง จึงนำออกจากตู้อบทิ้งไว้เย็นในขวดสุญญากาศ (dessicator) เพื่อรอการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนต่อไป

เปลือกไม้ก่อกทั้ง 5 ชนิดในสภาพธรรมชาติ จะถูกนำไปต้มในน้ำเดือดนาน 48 ชั่วโมง จนน้ำฝาดมีสีจางและเปลือกไม้ก่อกมีลักษณะนุ่มลงพอจะตัดได้จึงตัดบางตามขวางของลำต้น ให้ได้จำนวนอย่างน้อย 60 ชิ้นต่อไม้ก่อก 1 ชนิด แช่น้ำแล้วใช้ฟูกันเลือกชิ้นที่มีลักษณะบางที่สุด

ให้ได้ประมาณ 5-8 ชิ้น นำไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีการต่อไปจะเหมือนกับวิธีเตรียมชิ้นไม้ก๊อต่างประเทศ เพื่อรอส่งให้ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนต่อไปทุกประการ

รากหายใจของไม้ลำพู นำมาลอกเปลือกออกให้หมดแล้วตัดเป็นชิ้น ต้มในน้ำเดือดนาน 4-5 ชั่วโมงจึงนำไปตัดตามขวางของราก และตัดตามยาวของราก ให้ได้อย่างละประมาณ 20 ชิ้น วิธีการต่อไปจนถึงขั้นรอเพื่อให้ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทำเช่นเดียวกับวิธีของจุกไม้ก๊อกและเปลือกไม้ก๊อทั้ง 5 ชนิด ทุกประการเช่นที่บรรยายมาแล้ว

3.3.2 การฟอกขาวชิ้นไม้ ด้วยเหตุที่ไม้ก๊อทุกตัวอย่างมีสีเข้มดำคล้ำจึงคาดว่า การฟอกขาวชิ้นไม้จะช่วยให้การศึกษาค้นคว้าโครงสร้างเซลล์ชัดเจนเห็นได้ง่ายขึ้น ดังนั้น

ชิ้นไม้ก๊อทั้งส่วนที่ทำเป็นชิ้นใหญ่ ๆ ขนาด 1x1 ซม. และที่ตัดเป็นชิ้นบาง ๆ สำหรับทำสไลด์ (slide) ถูกนำไปทดลองฟอกขาวโดยใช้กรรมวิธี คลอไรต์ (chlorite bleaching) โดยมีลักษณะและสภาวะที่ใช้ในกรรมวิธีทดลองมีดังต่อไปนี้:-

น้ำหนักเปลือกไม้ก๊อ, กรัม	100
โซเดียมคลอไรต์, กรัม	30
อะซิดิกแอซิด, มล	50-60
ค่าความเป็นกรด-ด่าง, (pH) เริ่มต้น	3-4
เวลา, ชั่วโมง	1-4
อุณหภูมิ, °ซ	70-75
ความเข้มข้นน้ำเชื้อ, ร้อยละ	10

ภายหลังการฟอกชิ้นไม้ตัวอย่างจะถูกล้างจนหมดกลิ่นคลอรีน แล้วนำไปตัดบางเพื่อใช้ทำสไลด์ ดังเช่น ข้อ 3.3.1 ทำการคัดเลือกชิ้นไม้โดยกล้อง LM เพื่อใช้ถ่ายภาพด้วย SEM ต่อไป



### 3.4 การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อใช้ศึกษาให้ละเอียดลงไปถึงระดับเซลล์และโครงสร้างเซลล์ของชิ้นไม้ตัวอย่างได้ การถ่ายภาพด้วย SEM มีวิธีการดังต่อไปนี้

ตัวอย่างชิ้นไม้ 5 ชิ้น ที่ถูกเลือกไว้เพื่อเป็นตัวแทนของไม้แต่ละชนิด ซึ่งได้ผ่านการเตรียมและอบแห้งในตู้อบสูญญากาศ ดังอธิบายในวิธีการเตรียมไว้แล้ว จะถูกนำมาติดลงบนแท่น sputter นำไปเคลือบด้วยโลหะ ซึ่งเป็นสื่อไฟฟ้าคือ ทองคำ (Au) โดยความหนาของชั้นทองคำที่ใช้เคลือบจะมีขนาดเป็นไมครอน (micron) ด้วยอุปกรณ์ชื่อ ion-sputter ยี่ห้อ Hitachi ทั้งนี้เพื่อให้ชิ้นตัวอย่างไม้ซึ่งเป็นวัสดุประเภทไม่สื่อไฟฟ้า (Non-conductive material) ได้กลายเป็นวัสดุที่มีสมบัติเป็นสื่อไฟฟ้าไป จากนั้นนำแท่น sputter วางลง ณ ตำแหน่งถ่ายภาพภายในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน รุ่น S2500 ยี่ห้อ HITACHI การถ่ายภาพจะถ่ายจากด้านบนของชิ้นตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งอาจถ่ายด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า TILT ซึ่งจะทำมุมเอียงได้ จึงสามารถถ่ายด้านข้างได้ด้วย ซึ่งจะใช้ถ่ายในกรณีของชิ้นไม้ลำพูที่ตัดแบบ L-section และไม้ก่อแดง, ไม้ก๊อกที่บางคนมีรูปร่างเป็นก้อนเล็ก ๆ (particles) การถ่ายภาพแต่ละตัวอย่างจะใช้กำลังขยาย 2 ขนาดเป็นอย่างน้อยคือ 200 เท่า และ 500 เท่า ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ในการเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างเซลล์ของตัวอย่างไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เลือกมากับของไม้ก๊อกต่างประเทศเป็นสำคัญ เมื่อทดลองถ่ายภาพด้วยเครื่อง VEDIO PRINTER เพื่อดูการปรับปริมาณแสงได้พอเหมาะแล้ว จากนั้นจึงถ่ายภาพด้วย film print ขนาด 35 มิลลิเมตร ขาวดำได้แล้วนำฟิล์มไปล้างอัดด้วยกระดาษอัดเป็นรูปภาพต่อไป

### 3.5 การตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกจากภาพด้วย SEM

ภาพซึ่งถ่ายด้วย SEM ของพันธุ์ไม้ตัวอย่างทั้ง 7 ชนิด จะถูกนำมาตรวจหาเซลล์ที่มีลักษณะรูปร่าง 4-6 เหลี่ยม ภายในเป็นโพรงอากาศ มีผนังบาง และตรวจหาโครงสร้างซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเซลล์รูปร่าง 4-6 เหลี่ยมเหล่านั้นอยู่ชิดติดกับเรียงตัวอยู่กับเป็นจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเซลล์ขึ้นไป ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เด่นเฉพาะของโครงสร้างไม้ก๊อก

แล้วเปรียบเทียบโครงสร้างเซลล์ของไม้ก่อและไม้ลำพูที่พบเหล่านั้นกับโครงสร้างเซลล์ของไม้ก๊อกต่างประเทศ โดยแสดงความคล้ายและความแตกต่างให้เด่นชัดด้วย

## บทที่ 4

### ผลการทดลอง

#### 4.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัย

ไม้ก่อกทั้ง 5 สายพันธุ์ซึ่งมีชื่อพื้นบ้าน และไม้ลำพู รวมทั้งไม้ก่อกต่างประเทศ เมื่อค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์จากเอกสารตามข้อ 3.2 แล้วพบว่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ตามรายงานของ สอาด บัญเกิด (1) และรายงานของกองก้นคว่ำ กรมป่าไม้ (3) เป็นดังต่อไปนี้

ชื่อไทย “ไม้ก่อกแป้น”	ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Castanopsis echinocarpa</i> , A.Dc.
ชื่อไทย “ไม้ก่อกเดือย”	”	<i>Castanopsis acuminatissima</i> , Rehd
ชื่อไทย “ไม้ก่อกตาหมู”	”	<i>Castanopsis armata</i> , Spach.
ชื่อไทย “ไม้ก่อกสี่เสียด”	”	<i>Quercus poilanei</i> , Hich.
ชื่อไทย “ไม้ก่อกแดง”	”	<i>Quercus kingiana</i> , Craib.
ชื่อไทย “ไม้ลำพู”	”	<i>Sonneratia cascolaris</i> (สนิท และคณะ, 2.)
ชื่อไทย “ไม้ก่อก”	”	<i>Quercus suber</i> (8)

#### 4.2 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกในชิ้นงานของพันธุ์ไม้ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย

พันธุ์ไม้ทั้ง 7 ชนิด ดังมีรายชื่ออยู่ในข้อ 4.1 มีลักษณะทั่วไปและโครงสร้างเซลล์ ที่ได้ทำการศึกษาด้วยภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นดังรายละเอียดต่อไปนี้ :-

##### 4.2.1 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกในเปลือกไม้ก่อกแป้น

มีลักษณะลำต้นด้านนอกผิวเรียบเป็นดังแสดงด้วยภาพในภาพที่ 1 เปลือกมีลักษณะหนาคือมีความหนาวัดได้โดยเฉลี่ย 1.0 ซม. ขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเป็น 5.3 ซม. ลักษณะเซลล์ของเปลือกไม้ก่อกแป้นที่ได้ขยายใหญ่เป็น 100, 200 และ 500 เท่าด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แสดงให้เห็นได้ด้วยภาพในภาพที่ 2, 3 และ 4 จะสังเกตเห็นเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมภายในเป็นโพรงอากาศเซลล์ต่อดัดกันเป็นกลุ่มกระจายเป็นหย่อม ๆ แทรกปะปนอยู่ด้วยเซลล์ผนังหนาซึ่งมีอยู่เป็นส่วนใหญ่

#### 4.2.2 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกในเปลือกไม้ก้อเดี่ยว

มีลักษณะลำต้นเปลือกด้านนอกมีผิวเรียบคล้ายก้อเป็น ดังแสดงด้วยภาพในภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 : A, B ตามลำดับ เปลือกมีลักษณะบางวัดค่าโดยเฉลี่ยได้ 0.1 เซนติเมตร ขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเป็น 4.8 ซม. ลักษณะเซลล์ของเปลือกไม้ก้อเดี่ยว จากภาพที่ขยายใหญ่เป็น 200 และ 500 เท่าด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แสดงไว้ในภาพที่ 7 และ 8 สังเกตจากภาพส่วนใหญ่เป็นเซลล์ผนังหนาทั้งสิ้นเกือบไม่มีลักษณะเซลล์ภายในมีโพรงอากาศอยู่ด้วย

#### 4.2.3 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกในเปลือกไม้ก้อคพหุ

มีลักษณะลำต้น-เปลือกด้านนอกมีผิวเรียบคล้ายกันกับไม้ก้อทั้ง 2 พันธุ์ที่กล่าวมาแล้ว สังเกตจากภาพลำต้นและเปลือกไม้ก้อคพหุ ซึ่งแสดงไว้ด้วยภาพที่ 9 เปลือกซึ่งมีลักษณะบางเมื่อเทียบกับเนื้อไม้ โดยวัดความหนาของเปลือกได้เฉลี่ย 0.1 ซม. ขณะที่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นได้เฉลี่ย 3.8 ซม. ลักษณะเซลล์ของเปลือกไม้ก้อคพหุที่ขยายใหญ่เป็น 200 และ 500 เท่าโดยภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) สังเกตได้ด้วยภาพที่ 10 และ 11 โดยเฉพาะในภาพที่ 10 มีเซลล์ผนังหนาและเซลล์ที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบอยู่จำนวนมากมาย

#### 4.2.4 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกในเปลือกไม้ก้อสี่เสียด

มีลักษณะลำต้น-เปลือกเป็นดังภาพในภาพที่ 12A และ B เปลือกมีลักษณะหนาเมื่อเทียบกับเนื้อไม้ โดยวัดความหนาของเปลือกได้เฉลี่ย 0.8 ซม. ในขณะที่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นได้เฉลี่ย 4 ซม. เซลล์ที่ขยายใหญ่เป็น 200 และ 500 เท่า โดยภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แสดงให้เห็นได้ด้วยภาพที่ 13 และ 14 ตามลำดับ สังเกตจากภาพ พบแต่เซลล์ผนังหนาทั้งสิ้น ไม่มีเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมภายในมีโพรงมีอากาศบรรจุอยู่ให้เห็นเด่นชัดได้เลย

#### 4.2.5 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกในเปลือกไม้ก้อแดง

มีลักษณะลำต้นและเปลือกที่ขรุขระเห็นได้ในภาพที่ 15 และภาพที่ 16A, B เปลือกที่แตกมีลักษณะหนาเมื่อเทียบกับเนื้อไม้ มีความหนาวัดได้ถึง 1.0 ซม. ในขณะที่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นได้เฉลี่ย 4.5 ซม. เซลล์ของเปลือกที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็น 100 เท่า แสดงลักษณะของ

เซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมจำนวนมากมาย และยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเป็น 500 และ 2000 เท่า ดังภาพที่ 18 และ 19 จะสังเกตเห็นเซลล์ภายในเป็นโพรงอากาศเซลล์อยู่ชิดติดกับจำนวนมากลักษณะโครงสร้างเซลล์มีรูปแบบใกล้เคียงกับโครงสร้างเซลล์ไม้ก้ออกมาก ในภาพที่ 19 ซึ่งเป็นภาพ SEM ที่ขยายรูปร่างเซลล์ใหญ่เป็น 2000 เท่าเซลล์ไม้ก้อแดงจะเห็นมีรูปร่าง 4-6 เหลี่ยม ชัดเจนยิ่งขึ้น

#### 4.2.6 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก้ออกในรากหายใจของไม้ลำพู

“ไม้ลำพู” ลักษณะรากหายใจ (pneumatophore) เป็นลำเรียงปลายแหลมฐานออกรากพบมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6-2.5 ซม. ความยาวของรากเฉลี่ยประมาณ 60 ซม. ดังภาพที่แสดงด้วยภาพที่ 23 และภาพที่ 24 แสดงภาพเนื้อไม้ที่ลอกเปลือกออกซึ่งมีน้ำหนักเบามาก ส่วนภาพที่ 25 และ 26 เป็นภาพเซลล์รากไม้ลำพูตัดตามขวางถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขยาย 100 และ 500 เท่า แสดงลักษณะเซลล์ภายในมีโพรงเป็นช่องว่าง เซลล์มีขนาดใหญ่กว่าและผนังหนากว่าของไม้ก้ออก และจากภาพเซลล์ตัดตามยาว ดังภาพที่ 28 C ของไม้ลำพูขยาย 100 เท่า พบว่าเซลล์มีรูปร่างท่อนสั้น ๆ มีคติดกับตามแนวยาวไปตามความยาวของรากหายใจ ลักษณะโครงสร้างเซลล์แม้จะเป็นรูปท่อนที่มีโพรงเป็นช่องว่างภายในและอยู่ชิดติดกันมากมาย โครงสร้างดังกล่าวจึงจัดว่ามีลักษณะโครงสร้างเซลล์ไม้ก้ออกเช่นกัน

#### 4.2.7 ผลการตรวจหาโครงสร้างเซลล์ไม้ก้ออกต่างประเทศ

ได้ใช้จุกไม้ก้ออกต่างประเทศเป็นตัวแทนแสดงลักษณะของเปลือกไม้ก้ออกที่หนา จนสามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์เช่น จุกก้ออก ดังภาพที่ 20 ได้ถูกตัดผ่านเซลล์แบบ x-section ที่ขยายเป็น 200, 500 และ 2000 เท่าตามลำดับ ซึ่งภาพดังกล่าวล้วนแสดงลักษณะเซลล์รูป 4 เหลี่ยม และ 6 เหลี่ยม ภายในเป็นโพรงอากาศ เซลล์จำนวนมากอยู่ชิดติดกันเรียงตัวเป็นระเบียบสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างเซลล์ไม้ก้ออก

ผลจากการเตรียมชิ้นตัวอย่างชนิดคลอโรฟอราฟอสฟอรัสเปลือกไม้ก้อทั้ง 5 ชนิดด้วยกรรมวิธี chlorite พบว่าสารประกอบคลอโรฟอสฟอรัสได้ทำลายพันธะระหว่างเซลล์ของเปลือกไม้ ขึ้นไม้ก้อที่ขาวผ่องแต่เสียหายมาก ขึ้นไม้ที่ฟอกได้มีสีขาวนวลแต่เซลล์ย่อยหลุดแตก และไม่เกาะกัน จึงทำให้ไม่สามารถตัดเป็นชิ้นบาง ๆ ด้วยใบมีด เพื่อการเตรียมสไลด์ ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ LM เพื่อการคัดเลือกชิ้นงานไว้ถ่ายภาพ SEM ได้ แต่เนื่องด้วยการถ่ายภาพ SEM สามารถทำได้กับเซลล์ที่มีสี

คำคล้ายเช่นเซลล์เปลือกไม้ก่อได้ภาพที่ชัดเจนและสมบูรณ์ดีทุกประการ จึงไม่ต้องการชิ้นงานถ่ายภาพที่ต้องพอกขาวเลยก็ได้

4.3 ผลการเปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างเซลล์ของไม้ก่อและไม้ลำพู กับ โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกของต่างประเทศ สามารถสรุปรายงานผลการทดลองโดยแสดงเป็นตาราง ผลการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงหรือแตกต่างของเซลล์จากพันธุ์ไม้ที่ใช้ทดลอง กับ โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกต่างประเทศ ตารางเปรียบเทียบเป็นดังแสดงในตารางที่ 1.

ตารางที่ 1. ผลการเปรียบเทียบรูปร่างเซลล์และ โครงสร้างเซลล์ของไม้ก่อและไม้ลำพู กับ เซลล์และ โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกของต่างประเทศ พร้อมแสดงผลความคล้ายคลึง และแตกต่างไว้

ชื่อพันธุ์ไม้		รูปร่างเซลล์	โครงสร้างเซลล์	ผลการเปรียบเทียบ กับ โครงสร้างเซลล์ ไม้ก๊อกต่างประเทศ
พื้นบ้าน	ชื่อวิทยาศาสตร์			
ก่อแป้น	<i>Castanopsis echinocarpa</i>	พบเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม ผนังบาง ภายในเป็นโพรง อากาศจำนวนน้อย และพบเซลล์ผนังหนารูปทรงต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก	พบว่ามีกลุ่มเซลล์ชนิด 4-6 เหลี่ยม กลมเล็ก ๆ ประปนอยู่กับเซลล์ผนังหนาที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก	พบว่าแตกต่างจาก โครงสร้างเซลล์ ไม้ก๊อกต่างประเทศ มาก
ก่อเคียบ	<i>Castanopsis acuminatissima</i>	พบเซลล์ผนังหนารูปทรงต่าง ๆ ทั้งหมด	ไม่พบว่ามีกลุ่มเซลล์ชนิด 4-6 เหลี่ยม	พบว่าแตกต่างจาก โครงสร้างเซลล์ไม้ ก๊อกต่างประเทศอย่างสิ้นเชิง

ตารางที่ 1. (ต่อ)

ชื่อพันธุ์ไม้		รูปร่างเซลล์	โครงสร้างเซลล์	ผลการเปรียบเทียบ กับโครงสร้างเซลล์ ไม้ก๊อต่างประเทศ
พื้นบ้าน	ชื่อวิทยาศาสตร์			
ก้อตามู	<i>Castanopsis armata</i>	พบเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบาง ภายในเป็นโพรง อากาศอยู่จำนวน น้อยมาก พบเซลล์ผนังบาง รูปทรงต่าง ๆ อยู่ จำนวนมาก	พบว่ามิกลุ่ม เซลล์ชนิด 4-6 เหลี่ยม กลุ่มเล็ก ๆ อยู่จำนวนน้อยและ กระจัดกระจาย	พบว่าแตกต่างจาก โครงสร้างเซลล์ ไม้ก๊อต่างประเทศ มาก
ก้อสีเสียด	<i>Quercus poilanci</i>	พบเซลล์ผนัง หนา รูปทรงต่าง ๆ เกือบทั้งหมด	ไม่พบกลุ่มเซลล์ ชนิด 4-6 เหลี่ยม เลย	พบว่าแตกต่างจาก โครงสร้างเซลล์ ไม้ก๊อต่างประเทศ อย่างสิ้นเชิง
ก้อแดง	<i>Quercus kingiana</i>	พบเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบาง ภายในเป็นโพรง อากาศอยู่ชนิดเดียว ทั้งหมด	พบโครงสร้าง เป็นกลุ่มของเซลล์ ชนิด 4-6 เหลี่ยม อย่างเคียวอยู่ชิดติด กันเป็น โครงสร้าง ใหญ่	พบว่าคล้ายคลึงกับ โครงสร้างเซลล์ ไม้ก๊อต่างประเทศ มากที่สุด ต่างกัน เล็กน้อยที่กลุ่มเซลล์ เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เท่าของ ไม้ก๊อ
ไม้ลำพู	<i>Sonneratia caseolaris</i>	พบเซลล์รูปท่อ ทรงกระบอกผนัง บางภายในเป็น โพรงอากาศ ชนิด เดียวทั้งหมด	พบโครงสร้าง กลุ่มเซลล์ชนิดรูป ทางกระบอกชนิด เดียวทั้งหมดอยู่ชิด ติดกันเป็น โครง สร้างใหญ่	พบว่าคล้ายคลึงกับ โครงสร้างเซลล์ไม้ ก๊อต่างประเทศที่ เซลล์มีโพรงอากาศ เรียงตัวชิดกันแน่น ต่างกันว่ารูปร่างเซลล์

ตารางที่ 1. (ต่อ)

ชื่อพันธุ์ไม้		รูปร่างเซลล์	โครงสร้างเซลล์	ผลการเปรียบเทียบ กับโครงสร้างเซลล์ ไม้ก๊อต่างประเทศ
พื้นบ้าน	ชื่อวิทยาศาสตร์			
				เป็นรูปทรงกระบอก ยาว ไม่เป็น 4-6 เหลี่ยมเช่นของไม้ก๊อ ต่างประเทศ
ไม้ก๊อต่าง ประเทศ	<i>Quercus suber</i>	พบเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม ผันบาง ภายในเป็นโพรง อากาศอยู่ชนิดเดียว ทั้งหมด	พบโครงสร้าง เป็นกลุ่มของเซลล์ ชนิด 4-6 เหลี่ยม อย่างเดี่ยวเรียงตัว ชิดติดกันเป็น โครง สร้างใหญ่	เป็นลักษณะเด่น เฉพาะของโครงสร้าง เซลล์ไม้ก๊อต่าง ประเทศ

## บทที่ 5

### วิจารณ์และสรุปผล

จากการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างเซลล์ของเปลือกไม้ก่อ 5 สายพันธุ์ กับโครงสร้างเซลล์ไม้กอกต่างประเทศแล้ว พบว่าไม้กอกแดง (*Quercus kingiana*) เพียงสายพันธุ์เดียวที่มีลักษณะเซลล์และโครงสร้างเซลล์ที่พอจะกล่าวได้ว่า คล้ายคลึงกับโครงสร้างเซลล์ไม้กอกต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความแตกต่างอยู่บ้างบางประการคือ โครงสร้างเซลล์ของเปลือกไม้กอกแดงจะมีเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมที่เรียงตัวอยู่ชิดเกาะกลุ่มกันหนาแน่นในลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอ และพบว่าการเรียงตัวของเซลล์อันก่อให้เกิดโครงสร้างเซลล์ไม้กอกแดงนั้นไม่เป็นระเบียบเท่าของไม้กอกต่างประเทศ ทั้งนี้จะสังเกตได้จากภาพที่ 27 และรูปที่ 28 A และ B ซึ่งความไม่สม่ำเสมอดังกล่าวนี้ของไม้กอกแดงอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์กับสมบัติทางกายภาพได้ในกรณีที่ต้องการนำเปลือกไม้กอกแดง มาใช้ประโยชน์ทดแทนไม้กอกต่างประเทศ สมบัติทางกายภาพประการแรกที่มีความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างเซลล์น่าจะส่งผลกระทบต่อถึง ถ้าพิจารณาจากสมบัติทางกายภาพเด่นทั้ง 7 ประการที่มีรวมอยู่ในไม้กอกต่างประเทศนั้น ก็คือ ความสามารถรับแรงกดและคืนสู่สภาพเดิมได้อาจลดลงมากได้ในไม้กอกแดง กล่าวคือ โครงสร้างเซลล์เปลือกไม้กอกแดงอาจสามารถรับแรงกดได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วโครงสร้างเซลล์อาจเกิดทะลายยุบตัว (collapse) แยกออกโดยง่าย ทั้งนี้อาจด้วยว่าโครงสร้างเซลล์ซึ่งไม่สม่ำเสมอกงจะไม่แข็งแรงพอที่จะคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ และด้วยหลักของการถ่ายเทแรงที่ส่งผ่านเซลล์ซึ่งเรียงตัวอยู่อย่างระเกะระกะไม่เป็นระเบียบอาจทำได้ไม่ดีเท่าตนเอง แต่สมบัติกายภาพอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 4 อย่างคือ มีน้ำหนักเบา ความสามารถป้องกันของเหลวและน้ำซึมผ่านเข้า ความสามารถเป็นฉนวนป้องกันทั้งความร้อนและเย็น มีค่าความถี่สูง เหล่านี้คาดว่าเปลือกไม้กอกแดงนี้ก็คงยังมีอยู่ ทั้งนี้ด้วยสมบัติที่เป็นของเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม ที่ภายในเป็นโพรงอากาศบรรจุอยู่ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากของไม้กอกแดงนั่นเอง ที่ส่งผลต่อการมีสมบัติดังกล่าวได้ ส่วนไม้กอกสายพันธุ์อื่นที่เหลืออีก 4 สายพันธุ์ คือ ก่อแป้น ก่อเคียว ก่อตาหมู และก่อสี่เสียนั้น จากการรายงานผลการเปรียบเทียบรูปร่างเซลล์และโครงสร้างเซลล์ ตามตารางที่ 1 แสดงไว้แล้ว แม้จะพบว่าไม้กอกสายพันธุ์เช่น ไม้กอกแป้น และก่อตาหมู มีรายงานไว้ว่าพบเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผืนบางและมีโพรงอากาศอยู่ภายในอยู่บ้าง แต่จะไม่พบว่ามีลักษณะเป็นโครงสร้างเซลล์ที่อาจจะคล้ายหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างเซลล์ไม้กอกต่างประเทศอยู่เลย ทั้งนี้โดยที่การรวมกลุ่มกันของเซลล์มิใช่มีจำนวนมากเป็นร้อยเป็นพันเซลล์ และทั้งมิได้เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันทั้งหมดด้วย ที่พบก็เป็นแต่การรวมกลุ่มเซลล์ลักษณะดังกล่าวเพียงจำนวน 10-20 เซลล์เป็นอย่างมาก และกระจายอยู่ในระหว่างเซลล์ผืนหนาที่มักพบอยู่เป็นส่วนใหญ่ จึงสามารถกล่าวได้ว่าไม้กอกที่เหลือทั้ง 4 สายพันธุ์นั้นไม่มีโครงสร้างเซลล์อยู่เลยก็ว่าได้



จึงทำให้ไม้ก่อกทั้ง 4 สายพันธุ์นี้มีส่วนเปลือกที่มีนี้แตกต่างกันมีสมบัติต่าง ๆ เช่น จมลงในน้ำโดยง่ายเช่นเดียวกับของพันธุ์ไม้ธรรมชาติทั่วไป และคาดว่าจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนไม้ก่อกต่างประเทศได้เลย

ส่วนการเปรียบเทียบรูปร่างเซลล์และโครงสร้างเซลล์ของรากหายใจของไม้ลำพู กับรูปร่างเซลล์และโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกต่างประเทศ ซึ่งแสดงเป็นรายงานไว้ในตารางที่ 1 เช่นกันนั้น ก็พบว่าเซลล์รากหายใจของไม้ลำพูแม้จะไม่มีรูป 4-6 เหลี่ยมดังเช่นของไม้ก่อกต่างประเทศ และของไม้ก่อกแดงก็ตามที แต่รากหายใจของไม้ลำพุนั้น พบว่ามีลักษณะที่เรียกว่า โครงสร้างเซลล์อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเซลล์ผนังบางรูปร่างคล้ายทรงกระบอกยาวภายในเซลล์มีโพรงอากาศเป็นเซลล์ลักษณะนี้ล้วน ๆ ที่เรียงชิดติดต่อกันเป็นจำนวนมากจนก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างเซลล์ที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบพอควรได้ ด้วยโครงสร้างดังกล่าวทำให้รากหายใจของไม้ลำพูมีน้ำหนักเบามาก สามารถลอยบนผิวน้ำอยู่ได้เป็นเวลานานนับเดือน จึงพิจารณาได้ว่าโครงสร้างเซลล์รากหายใจของไม้ลำพูคงจะต้องคล้ายคลึงกับโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกต่างประเทศเป็นอย่างมาก จะยกเว้นก็แต่รูปร่างของเซลล์แต่ละเซลล์เท่านั้นที่มีรูปทรงกระบอกยาวหัวท้ายมีผนังบาง ๆ ปิดกันไว้ มีความแตกต่างไปจากเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม ของไม้ก่อกและไม้ก่อกแดงอยู่พอควร ซึ่งรูปร่างที่แตกต่างนี้เอง ย่อมจะต้องส่งผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพของโครงสร้างเซลล์รากหายใจของไม้ลำพูให้แตกต่างไปจากของไม้ก่อกต่างประเทศเป็นอย่างมาก อาทิเช่นสมบัติทางกายภาพดังต่อไปนี้คือ ความสามารถรับแรงกดและคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ และความสามารถป้องกันของเหลวและน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ได้ เป็นต้น สมบัติเหล่านี้น่าที่จะมีค่าลดลงต่ำกว่าของไม้ก่อกต่างประเทศ ทั้งนี้อาจโดยหลักการและเหตุผลของการถ่ายเทและการส่งผ่านของแรงกระทำที่มีต่อเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมภายในมีอากาศ ย่อมจะดีกว่าการกระทำที่มีต่อเซลล์ รูปยาวเป็นท่อทรงกระบอกปิดภายในมีอากาศดังภาพของเซลล์ รากหายใจของไม้ลำพูที่สังเกตเห็นได้ด้วยภาพที่ 25 (B) นั่นก็เป็นได้ และด้วยเหตุผลที่รากหายใจของไม้ลำพูคงจะ ไม่มีการผลิตสารเคมีที่มีสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ำได้ ดังเช่นที่เปลือกไม้ก่อกต่างประเทศและไม้ก่อกแดงมีได้อีกด้วย

ดังนั้นจึงสรุปผลการทดลองได้ว่า ในการศึกษาทดลองเพื่อค้นหาโครงสร้างเซลล์จากเปลือกไม้ก่อกพื้นบ้านของไทยจำนวน 5 สายพันธุ์ ดังที่กล่าวมา และจากรากหายใจของต้นลำพูอีก 1 สายพันธุ์ โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) แล้วได้ทำการเปรียบเทียบกับภาพถ่าย SEM ของโครงสร้างเซลล์ไม้ก่อกต่างประเทศ ซึ่งใช้จุกก่อกจากห้องทดลอง

และเขตสุราษฎร์ธานีเป็นตัวอย่างในการทดลองนั้น ได้พบว่าไม้ก่อแดง *Quercus kingiana* มีเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมภายในมีโพรงอากาศเซลล์อยู่ชิดติดกันเป็นโครงสร้างเซลล์ที่คล้ายกับลักษณะโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกราก แต่ความเป็นระเบียบของเซลล์ในโครงสร้างยังด้อยกว่า เมื่อเทียบกับของไม้ก๊อก ส่วนรากหายใจของ ต้นลำพู *Sonneratia caseolaris* ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างคล้ายท่อสั้น ๆ ภายในมีโพรงอากาศ เซลล์จะเรียงชิดติดกันตามแนวยาวของรูปท่อ และพันระกันไปตลอดความยาวของราก ด้วยเหตุที่พบโครงสร้างเซลล์เปลือกไม้ก่อแดงและรากหายใจของไม้ลำพูมีลักษณะที่พอจะเข้าทำนองเดียวกันกับโครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกได้ แต่ความไม่สม่ำเสมอของเซลล์ที่ก่อเป็นโครงสร้าง ไม้ก่อแดง กับความเป็นโพรงอากาศขนาดเล็กแต่มีรูปร่างเป็นท่อทรงกระบอกยาวต่อกันของรากหายใจของไม้ลำพู เหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลลัพท์กับสมบัติทางกายภาพของพันธุ์ไม้ทั้งสองนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยในกรณีที่ต้องนำพันธุ์ไม้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ เช่นเป็นส่วนผสมพื้นรองเท้ายาง เป็นต้น ดังนั้นควรทดลองให้มีการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและลักษณะเฉพาะของไม้ทั้ง 2 พันธุ์นี้ ซึ่งมีโครงสร้างเซลล์ซึ่งอาจให้สมญานามใหม่ว่า โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อกไทย ได้ดำเนินต่อไป โดยเน้นการศึกษาสมบัติทางกายภาพที่สำคัญ อาทิเช่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ความสามารถรับแรงกดแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ค่าความยืด ตลอดจนการเป็นตัวนำและกั้นทั้งคลื่นเสียงและอุณหภูมิและอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์แทนไม้ก๊อกต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แม้จะพบตัวอย่างไม้เพียง 2 ตัวอย่างจาก 6 ตัวอย่างที่มีลักษณะโครงสร้างเซลล์คล้ายคลึงกับไม้ก๊อกต่างประเทศก็ตาม ซึ่งยังมีได้มีผู้ใครเริ่มมาก่อน แต่ก็นับว่ามีคุณค่าให้แนวทางและต้นแบบแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการนำไม้ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าในอนาคต.




(A)




B)

ภาพที่ 1 (A) ภาพลำต้นตัดขวางของไม้ก้อแป้น (*Castanopsis echinocarpa*)


(B) ภาพเปลือกไม้ก้อแป้น



ภาพที่ 2 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้  
ก้อแป้น ตัดตามขวางขยาย  
100 เท่าแสดง กลุ่มเซลล์  
รูป 4-6 เหลี่ยมผืนบาง(สรชี)  
อยู่กันกระจัดกระจาย



ภาพที่ 3 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้  
ก้อแป้น ตัดตามขวางขยาย  
200 เท่า



ภาพที่ 4 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก้อแป้น ตัดตามขวางขยาย 500 เท่า แสดง  
เซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ 10-20 เซลล์ (สรชี้ตำแหน่งที่ 1)  
และเซลล์ผนังหนารูปทรงต่าง ๆ (สรชี้ตำแหน่งที่ 2 และ 3)



ภาพที่ 5 ภาพถ่ายลำต้นและเปลือกของไม้ก่อเตี้ย (*Castanopsis acuminatissima*)




(A)


(B)

ภาพที่ 6 (A) ภาพถ่ายลำต้นตัดตามขวางของไม้ก่อเตี้ย ZOOM 140

(B) ภาพถ่ายเปลือกไม้ก่อเตี้ย ZOOM 140



ภาพที่ 7 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้  
ก้อเดียวตัดขวางขยาย 200  
เท่า แสดงภาพเซลล์ผนังหนาแล้ว




ภาพที่ 8 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้  
ก้อเดียวตัดขวางขยาย 500  
เท่า ไม้มีลักษณะโครงสร้าง  
เซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนัง-  
บางอยู่




ภาพที่ ๑ ภาพถ่ายลำต้นและเปลือกของไม้ก่อตาหนู (*Castanopsis armata*)





ภาพที่ 10 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก๋อ-  
ดาเหตุตัดขวางขยาย 200 เท่า




ภาพที่ 11 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก๋อ-  
ดาเหตุตัดขวางขยาย 500 เท่า  
แสดงเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม  
(ศรชี้ 1) และเซลล์ผนังบาง  
ชนิดอื่น ๆ (ศรชี้ 2) แต่ไม่พบ  
ลักษณะที่เป็นโครงสร้างเซลล์




ภาพที่ 12 (A) ภาพถ่ายลำต้นตัดขวางของไม้ก้อสีเสียด (*Quercus poilanei*)



ภาพที่ 12 (B) ภาพถ่ายเปลือกไม้ก้อสีเสียด



ภาพที่ 13 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก้อ-  
สีเสียดัดขยาย 200  
เท่า แสดง เซลล์ผนังหนารูปทรง  
ต่าง ๆ



ภาพที่ 14 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก้อ-  
สีเสียดัดขยาย 500  
เท่า ไม่มีลักษณะเป็นโครง-  
สร้างเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม  
ผนังบางอยู่เลย



ไม้แดง  
(ดอกข้างวง)

ภาพที่ 15 | ภาพถ่ายลำต้นและ เปลือกของไม้ก่อแดง (*Quercus kingiana*, Craib.)




(A)

ภาพที่ 16 (A) ภาพถ่ายลำต้นตัดขวางของไม้ก่อแดง ZOOM 140




(B)


(B) ภาพถ่ายเปลือกไม้ก่อแดง ZOOM 140



ภาพที่ 17 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก้อแดง  
ตัดขวางขยาย 100 เท่า แสดง  
โครงสร้างเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม  
ผนังบางทั้งหมด




ภาพที่ 18 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก้อแดงตัด  
ขวางขยาย 500 เท่าแสดงลักษณะ  
โครงสร้างเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยม  
ผนังบางชนิดเดียวล้วน ๆ



ภาพที่ 19 ภาพถ่าย SEM เปลือกไม้ก้อแดงตัดขวางขยาย 2000 เท่า แสดงเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมผนังบางภายในมีโพรงอากาศ




ภาพที่ 20 ภาพจุกไม้ก๊อกที่ทำจากเปลือกต้นไม้ก๊อกต่างประเทศ (*Quercus suber*)



(A)

(B)

ภาพที่ 21 ภาพถ่าย SEM โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อก ขยาย 100 เท่า (A-ซ้าย) และ 500 เท่า (B-ขวา) แสดงโครงสร้างเป็นกลุ่มของเซลล์รูป 4-6 เหลี่ยมชนิดเดียวทั้งหมดและเซลล์ที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ



ภาพที่ 22 ภาพถ่าย SEM โครงสร้างเซลล์ไม้ก๊อก ขยาย 2,000 เท่า แสดงเซลล์รูป  
4-6 เหลี่ยมผนังบางภายในมีโพรงอากาศ







ภาพที่ 23 ภาพถ่ายรากหายใจ (pneumatophores) ของไม้ลำพู (*Sonneratia caseolaris*)




ภาพที่ 24 ภาพถ่ายรากหายใจของไม้ลำพู ลอกเปลือกหมดแล้ว



ภาพที่ 25 ภาพถ่าย SEM รากหายใจของ  
ไม้ลำพู ขยาย 100 เท่า  
(A) ตัดตามขวาง แสดงกลุ่มเซลล์  
ที่มีลักษณะ เป็นโครงสร้างเซลล์




(B) ตัดตามยาว แสดงโครงสร้าง  
เซลล์รูปทรงกระบอกยาวผนังบาง(สี่เหลี่ยม)  
ภายในเป็นโพรงอากาศเป็นเซลล์  
ชนิดเดียวกันทั้งหมด




ภาพที่ 26 ภาพถ่าย SEM รากหายใจของไม้ลำพูตัดตามขวางขยาย 500 เท่า  
แสดง เซลล์ผนังบาง

ภาพที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างเซลล์ของกอนparticleไม้กอกต่างประเทศ(*Quercus suber*) กับกอนของไม้กอบาง(*Q. kingiana*)  
ด้วยภาพถ่าย SEM ขยาย 80 เท่า




*Q. suber*




*Q. kingiana*

ภาพที่ 28 เปรียบเทียบโครงสร้างเซลล์ก่อนไม้ก๊อกต่างประเทศ (A) กับก่อนไม้ก๊อกแดง (B) และรากหายใจ ซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งด้านตัดตามยาวและด้านตัดตามขวางของไม้ลำพู (C) ด้วยภาพถ่าย SEM ขยาย 200 เท่าและ 100 เท่าตามลำดับ



(A)

(B)



(C)

บรรณานุกรม

1. สอาด บุญเกิด, จเร ศดากร, และทิพย์พรรณ ศดากร (พ.ศ. 2525) "ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย"  
กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 53-61.
2. สนิท อักษรแก้ว และสมชาย พานิชสุข. (พ.ศ. 2530) "พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนเมืองไทย" หก.  
คอมพิวแอคเวอไทซิงค์ หน้า 75-82.
3. สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2536) "ไม้และของป่าบางชนิดในประเทศไทย" พิมพ์  
ครั้งที่ 3. หน้า 33-35 และหน้า 295
4. กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2491) "ไม้และของป่าบางชนิดในประเทศไทย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)" รวบรวมโดย  
กิต สุวรรณสุทธิ กองก้นคว่าของป่า กรมป่าไม้ พิมพ์ที่โรงพิมพ์สมัยนิยม.  
หน้า 356.
5. Chote Suvatti (1976) "Flora of Thailand" Royal Institute of Thailand (ราชบัณฑิต 2519)
6. Camus, A. Les Chenes (1936) "*Quercus suber*" Paris, Pul Lechevalier (1936-38)
7. Dart, S.L. & Guth, E. (1948) "The Elastic Properties of Cork" Pub. in high Polymer  
Physics, Robinson, H.A. Brooklyn, Chem. Pub. Co.
8. Giles B. Cooke, (1961) "Cork and the cork tree" Pergamon Press N.Y. p. 8, 43
9. Hooke, Robert (1965) "Micrographia" (1965) London, J. Martyn and J. Allestry.
10. Lewis, Fred. T, (1928) "The Shape of Cork Cells" Science Vol. 68.
11. Kugher, K. (1884) Arch Pharm., 22, 217 (1884)
12. Zesche, F. and Lusher, E., J. Prakt Chem. (1927) 150, 68-80.