



บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้สามารถพัฒนาการผลิตแผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยธรรมชาติจากหอย Gäf สำหรับเป็นฝาเดานขนาด $600 \times 600 \times 9$ มิลลิเมตร โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ ร้อยละ 85 ผสมกับหอย Gäf กบด ร้อยละ 15 และ พอลีไวนิลแอกโกรอล เป็นสารยึดติดในปริมาณร้อยละ 5 ของน้ำหนักของผสม โดยแผ่นยิปซัมดังกล่าวมีน้ำหนักเบากว่าแผ่นยิปซัมที่ผลิตจากปูนปลาสเตอร์ล้วน ร้อยละ 36 มีค่าแรงกดประดิษฐ์และมอดดูลัสแทรก拉้าวเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยิปซัม (มอก. 219-2524)

20

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งแร่ยิปซัมเกือบทุกภาคของประเทศไทย แต่ที่มีปริมาณมากคือภาคเหนือที่ จังหวัดครัวเรืองและจังหวัดพิจิตร ภาคใต้ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดครรชีรอมราชภากาดตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย ประเทศไทยมีการผลิตแร่ยิปซัมใช้ในประเทศไทยและส่งออกมามากแล้วโดยในปี 2550 สามารถผลิตได้ 8,569,401 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,930.9 ล้านบาท ส่งออกในรูปของแร่ดิบที่มีมูลค่าต่ำ 6,227,779 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,819.9 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 73 ล้านที่เหลือประมาณร้อยละ 27 ใช้ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นวัสดุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์ปูนปลาสเตอร์ แผ่นยิปซัม ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ ทำแม่พิมพ์และอื่นๆ

การผลิตแผ่นยิปซัมมีน้ำหนักเท่ากับปูนซิเมนต์มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากการผลิตปูนซิเมนต์ จากการพิจารณาแผ่นยิปซัมขนาดมาตรฐานกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตรและหนา 9 มิลลิเมตรน้ำหนักเฉลี่ย

20 กิโลกรัมต่อแผ่น จะมีส่วนประกอบที่เป็นปูนปลาสเตอร์ร้อยละ 91.3 หรือ 18.26 กิโลกรัม ซึ่งปูนปลาสเตอร์จำนวนนี้ได้มาจากแร่ยิปซัมดิบ 21.90 กิโลกรัม ถ้าผลิตแผ่นยิปซัมน้ำหนัก 1 เมตริกตันต้องใช้แร่ยิปซัมดิบเป็นวัตถุดิบหนัก 1.095 เมตริกตัน แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้เป็นผังกันห้องและฝ้าเพดาน เพราะมีสมบัติดีตั้งแต่แข็งและทนไฟ นอกจากนี้ ยังมีราคาไม่แพง แต่ในกระบวนการผลิตแผ่นยิปซัมเพื่อให้มีความแข็งแรงต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษปิดหน้า-หลังเนื้อปูนปลาสเตอร์ด้วย ดังนั้น แผ่นยิปซัมที่ใช้เป็นผังห้องจึงมักเป็นแผ่นเรียบไม่มีลักษณะความสวยงาม จึงมีการผลิตแผ่นยิปซัมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าแผ่นยิปซัมเสริมไฟเบอร์กลาสส์ (fibre glass) สำหรับใช้เป็นฝ้าเพดาน การผลิตทำได้โดยเทส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์ น้ำและไฟเบอร์กลาสส์ปริมาณเล็กน้อย ลงในแม่พิมพ์ย่างขนาดกว้าง x ยาว x หนา เท่ากับ 625 มิลลิเมตร x 625 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตรที่มีผิวเป็นลวดลาย เมื่อแผ่นยิปซัมแข็งตัวก็แกะออกจากแม่พิมพ์ แผ่นยิปซัมชนิดนี้ไม่ต้องใช้กระดาษปิดหน้า-หลังเนื่องจากไฟเบอร์กลาสส์จะยึดปูนปลาสเตอร์ให้คงรูปเป็นแผ่นอยู่ได้หลังจากนั้นอาจจะนำไปพ่นสีหรือไม่ก็ได้ แต่ไฟเบอร์กลาสส์เป็นวัสดุอันตรายเมื่อหายใจเข้าจะอุดอหอบทางเดินหายใจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน เห็นความสำคัญในการนำแร่ยิปซัมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยการผลิตแผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยธรรมชาติจากหอย Gäf เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ในงานก่อสร้างภายใน ที่มีความปลอดภัยรวมทั้งมีความแข็งแรงจากการเสริมเส้นใยหอย Gäf แห้งและมีความทนไฟของยิปซัม สงผลให้เกิดการใช้แร่ยิปซัมและหอย Gäf ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยให้มากขึ้น

- 1.2 วัสดุประสงค์**
เพื่อให้ได้เกดโนโลยีการผลิตแผ่นยิปซัม
เสริมเส้นใยธรรมชาติจากหญ้าแห้ง
- 1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย**
- หาข้อตัวส่วนระหว่างปูนปลาสเตอร์กับ
หญ้าแห้งในการผลิตแผ่นยิปซัม
 - แผ่นยิปซัมที่ผลิตได้เมื่อทดสอบค่าแรง
กดประดับ (flexural strength) และ¹
มอดูลัสแตกร้าว (modulus of rupture)
ได้ค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยิปซัม
(มอก. 219-2524)
- 2. วิธีการทดลอง**
- 2.1 การเตรียมตัวอย่างหญ้าแห้ง**
นำใบหญ้าแห้งมาพันธุ์หญ้าแห้งดอน² (*Vetiveria nemoralis*) ซึ่งตากแดดจนแห้งสนิทมาบดให้ละเอียดขนาด 1 มิลลิเมตรด้วยเครื่องบดไฟฟ้า
- 2.2 การวิเคราะห์ห้องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าแห้ง**
นำหญ้าแห้งมาวิเคราะห์ห้องค์ประกอบ
ทางเคมีของหญ้าแห้งตาม Tappi standard ดังนี้
- ปริมาณถ่าน (ash content) ตาม Tappi T 211
 - การละลายในน้ำร้อน (hot-water solubility) ตาม Tappi T 207
 - การละลายในแอลกอฮอล์-เบนซิน (alcohol- benzene solubility) ตาม Tappi T 204
 - ปริมาณลิกนิน (lignin) ตาม Tappi T 222
 - ปริมาณเพนโตซาน (pentosan) ตาม Tappi T 223
 - ปริมาณไฮโลเซลลูโลส (holocellulose) ตาม Tappi section, January 10, 1946
 - ปริมาณแอลฟ่าเซลลูโลส (alphacellulose) ตาม Tappi T 203
 - ปริมาณบีต้าเซลลูโลส (betacellulose) ตาม Tappi T 203
 - ปริมาณแกรมมาเซลลูโลส (gammacellulose) ตาม Tappi T 203
- 2.3 การวิเคราะห์ห้องค์ประกอบทางเคมีของปูนปลาสเตอร์ตามมาตรฐานปูนยิปซัมสำหรับ
การก่อสร้าง (มอก. 188-2547) ดังนี้**
- ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide, CaO)
 - ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide, MgO)
 - ปริมาณซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (sulfur trioxide, SO₃)
 - ปริมาณคลอริด (chloride, Cl)
 - การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา³ (loss on ignition)
- 2.4 การทดสอบค่าแรงกดประดับและ
มอดูลัสแตกร้าวของแผ่นยิปซัมตามมอก. 219-2524**
- 2.5 การศึกษาทดลองผลิตแผ่นยิปซัม
เสริมไยธรรมชาติจากหญ้าแห้ง**
- 2.5.1 การศึกษาหาอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสมของปูนปลาสเตอร์ต่อน้ำหนักหญ้าแห้ง**
ในการศึกษาหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของปูนปลาสเตอร์ต่อน้ำหนักหญ้าแห้งนั้น จะใช้น้ำหนักของผสมของปูนปลาสเตอร์และหญ้าแห้งรวม 1,500 กรัม โดยนำปูนปลาสเตอร์มาผสานกับหญ้าแห้งในอัตราส่วนต่างๆ กันคือ 100 : 0, 90 : 10, 97 : 3 และ 95 : 5 โดยทุกอัตราส่วนเติมน้ำปูนมาตรฐาน 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพราะเป็นปริมาตรที่ทำให้ของผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์ หญ้าแห้งและน้ำมีความข้นเหลวที่เหมาะสมในการขึ้นรูป จากนั้นนำของผสมขึ้นรูปเป็นแผ่นยิปซัมขนาดกว้าง x ยาว x หนา เท่ากับ 300 x 400 x 9 มิลลิเมตร แล้วนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกว่าแห้งสนิท จึงนำไปทดสอบค่าแรงกดประดับและมอดูลัสแตกร้าว
- 2.5.2 การศึกษาทดลองผสมสารยืดติด
(adhesive) ในการผลิตแผ่นยิปซัมเสริมไยธรรมชาติ
จากหญ้าแห้ง**
- การศึกษาทดลองผสมสารยืดติดชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol, POVAL) ใน การผลิตแผ่นยิปซัมฯ
- นำปูนปลาสเตอร์ 1,425 กรัมผสมกับหญ้าแห้ง 75 กรัม (95 : 5) ในเครื่องผสมวัตถุดินเติมสารละลาย พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ปริมาตร 1,200

ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่มีพอลิไวนิลแอกโกลอห์มลละลายอยู่ในน้ำที่ปริมาณต่างๆ กัน คือร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ของน้ำหนักของผสม นำไปเขียนรูปเป็นแผ่นยิปซัมฯ ขนาด $300 \times 400 \times 9$ มิลลิเมตร จากนั้นนำไปปอกใบเดาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้งสนิท แล้วนำไปทดสอบค่าแรงกดประลัย และมอดูลัสแตกร้าว

- การศึกษาทดลองผสมสารขึดติดชนิดการเปลี่ยนสำปะหลังในการผลิตแผ่นยิปซัมฯ

นำปูนปลาสเตอร์ $1,425$ กรัมผสมกับญ้ำแฟก 75 กรัม ($95 : 5$) ในเครื่องผสมวัตถุดิบเติมสารละลายการเปลี่ยนสำปะหลังปริมาตร $1,200$ ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่มีเปลี่ยนสำปะหลังละลายอยู่ในน้ำที่ปริมาณต่างๆ กัน คือ ร้อยละ $1, 2, 3, 4$ และ 5 ของน้ำหนักของผสม นำไปเขียนรูปเป็นแผ่นยิปซัมฯ ขนาด $300 \times 400 \times 9$ มิลลิเมตร จากนั้นนำไปปอกใบเดาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้งสนิท แล้วนำไปทดสอบค่าแรงกดประลัยและมอดูลัสแตกร้าว

- การศึกษาทดลองผสมสารขึดติดชนิดการลากเท็กซ์ในการผลิตแผ่นยิปซัมฯ

นำปูนปลาสเตอร์ $1,425$ กรัมผสมกับญ้ำแฟก 75 กรัม ($95 : 5$) ในเครื่องผสมวัตถุดิบเติมสารละลายการลากเท็กซ์ปริมาตร $1,200$ ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่มีการลากเท็กซ์ละลายอยู่ในน้ำที่ปริมาณต่างๆ กัน คือ ร้อยละ $6, 7, 8, 9$ และ 10 ของน้ำหนักของผสม นำไปเขียนรูปเป็นแผ่นยิปซัมฯ ขนาด $300 \times 400 \times 9$ มิลลิเมตร จากนั้นนำไปปอกใบเดาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้งสนิท แล้วนำไปทดสอบค่าแรงกดประลัยและมอดูลัสแตกร้าว

2.5.3 การศึกษาทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของญ้ำแฟกในการผลิตเป็นแผ่นยิปซัมฯ เสริมไยธรรมชาติจากญ้ำแฟก

นำของผสมของปูนปลาสเตอร์และญ้ำแฟก อัตราส่วน $90 : 10, 85 : 15$ และ $80 : 20$ ตามลำดับ มาเติมสารละลายพอลิไวนิลแอกโกลอห์มลปริมาตร $1,000$ ลูกบาศก์เซนติเมตรที่มีปริมาณพอลิไวนิลแอกโกลอห์มลละลายอยู่ร้อยละ 5 ของน้ำหนักของผสม ($1,500$ กรัม) นำไปเขียนรูปเป็นแผ่นยิปซัมฯ ขนาด $300 \times 400 \times 9$ มิลลิเมตร จากนั้นนำไปปอกใบเดาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้งสนิท แล้วนำไปทดสอบค่าแรงกดประลัยและมอดูลัสแตกร้าว

2.5.4 การศึกษาทดลองผลิตแผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยธรรมชาติจากญ้ำแฟกขนาด $600 \times 600 \times 9$ มิลลิเมตรและ $600 \times 1,200 \times 12$ มิลลิเมตร

การศึกษาวิจัยนี้ผลิตแผ่นยิปซัมเสริมไยธรรมชาติจากญ้ำแฟกขนาด $600 \times 600 \times 9$ มิลลิเมตรและ $600 \times 1,200 \times 12$ มิลลิเมตร เนื่องจากเป็นขนาดตามมาตรฐานมอก. 219-2524 และเป็นขนาดที่วางขายในห้องตลาดเพื่อใช้สำหรับเป็นฝ้าเพดาน

ทำการผลิตแผ่นยิปซัมฯ ทั้ง 2 ขนาดได้ใช้สูตรอัตราส่วนปูนปลาสเตอร์ต่อญ้ำแฟก เท่ากับ $85 : 15$ และใช้สารละลายพอลิไวนิลแอกโกลอห์มลละลายอยู่ร้อยละ 5 ของน้ำหนักของผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์กับญ้ำแฟก ($1,500$ กรัม) ดังนี้

- ขนาด $600 \times 600 \times 9$ มิลลิเมตร ใช้น้ำหนักของของผสม $4,500$ กรัมที่มีปูนปลาสเตอร์ $3,825$ กรัมและญ้ำแฟก 675 กรัม ใช้ปริมาตรของสารละลายพอลิไวนิลแอกโกลอห์มล $3,000$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

- ขนาด $600 \times 1,200 \times 12$ มิลลิเมตร ใช้น้ำหนักของของผสม 12 กิโลกรัมที่มีปูนปลาสเตอร์ 10.2 กิโลกรัมและญ้ำแฟก $1,800$ กรัม ใช้ปริมาตรของสารละลายพอลิไวนิลแอกโกลอห์มล $8,000$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

3. ผลการทดลอง

3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของญ้ำแฟกผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของญ้ำแฟก แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของญ้ำแฟก

รายการ	ร้อยละ
ปริมาณเถ้า (ash content)	7.4
การละลายในน้ำร้อน (hot-water solubility)	14.1
การละลายในแอลกอฮอล์-เบนซิน (alcohol-benzene solubility)	6.7
ลิกนิน (lignin)	15.3
เพนโตซาน (pentosan)	24.2
ไฮโลเซลลูโลส (holocellulose)	69.5
แอลฟ่าเซลลูโลส (alphacellulose)	42.9
บีต้าเซลลูโลส (betacellulose)	8.4
แกรมมาเซลลูโลส (gammacellulose)	18.2

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 1 พบร่วมกับน้ำเสียและน้ำดื่มน้ำแข็ง ร้อยละ 42.9 และปริมาณเพนตอซาน ร้อยละ 24.2 ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่ข่วยยึดเห็นได้ให้แผ่นยิปซัมมีความแข็งแรง

3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปูนปลาสเตอร์

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปูนปลาสเตอร์ตามมอก.188 - 2527 : ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปูนปลาสเตอร์

รายการ	มอก. 188-2547	น้ำหนัก,ร้อยละ
แคลเซียมออกไซด์ (CaO), ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 2/3 ของ SO_3	32.70
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), ร้อยละ	ไม่เกิน 0.3	0.15
ซัลเฟอร์ไตรอกไซด์ (SO_3), ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 35	48.65
คลอไรด์คิดเป็นโซเดียมคลอไรด์, ร้อยละ	ไม่เกิน 0.2	0.18
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา, ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 4 และไม่มากกว่า 9	5.33

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบร่วมกับน้ำเสียของปูนปลาสเตอร์ที่นำมาผลิตแผ่นยิปซัมเสริมส่วนใหญ่รวมชาติจากหญ้าแห้ง ได้ค่าเป็นไปตามเกณฑ์มอก.188-2547

3.3 การศึกษาทดลองผลิตแผ่นยิปซัมเสริมโดยรวมชาติจากหญ้าแห้ง

3.3.1 การศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนปลาสเตอร์ต่อหญ้าแห้งในการผลิตแผ่นยิปซัมเสริมโดยรวมชาติจากหญ้าแห้ง

ผลการวิเคราะห์ค่าแรงกดประลัยและมอดุลล์สแตกกร้าวของแผ่นยิปซัมเสริมหญ้าแห้งในอัตราส่วนต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าแรงกดประลัยและมอดุลล์สแตกกร้าวของแผ่นยิปซัมเสริมหญ้าแห้งในอัตราส่วนต่างๆ

อัตราส่วน ปูนปลาสเตอร์ : หญ้าแห้ง	แรงกดประลัย (นิวตัน)	มอดุลล์สแตกกร้าว (เมกะปascal)	น้ำหนัก (กรัม)
100 : 0	215.7	3.88	1,568.39
99 : 1	211.4	3.81	1,477.26
97 : 3	140.2	2.52	1,380.15
95 : 5	115.1	2.07	1,272.44

ผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบร่วงด้วยค่าแรงกดประลัย มอดุลล์สแตกกร้าวและน้ำหนักของแผ่นยิปซัมฯ ที่ผลิตได้มีค่าลดลง เมื่อมีการผสมหญ้าแห้งในปริมาณที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ แผ่นยิปซัมฯ ที่มีปูนปลาสเตอร์ล้วนโดยยังไม่มีการผสมหญ้าแห้ง (100:0) และแผ่นยิปซัม (99:1) มีค่าแรงกดประลัยและมอดุลล์สแตกกร้าวเป็นไปตามเกณฑ์ มอก. 219-2524 (แรงกดประลัยไม่น้อยกว่า 132 นิวตัน และมอดุลล์สแตกกร้าวไม่น้อยกว่า 3.0 เมกะปаскал)

ส่วนแผ่นยิปซัม (97:3) มีค่าแรงกดประลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ค่ามอดุลล์สแตกกร้าว ต่ำกว่ามาตรฐาน และแผ่นยิปซัม (95:5) น้ำหนักค่าแรงกดประลัยและมอดุลล์สแตกกร้าวต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งจากการทดลองพบว่า มีการใช้หญ้าแห้งในปริมาณที่น้อยมาก

แต่การศึกษาวิจัยนี้ต้องการที่จะใช้หญ้าแห้งเป็นส่วนผสมในปริมาณที่มากกว่านี้ ดังนั้นคุณผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้สารยึดติดมาใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นยิปซัมฯ

3.3.2 การศึกษาทดลองผสมสารยืดติดใน
การผลิตแผ่นยิปซัมเสริมไขธรรมชาติจากหญ้าแห้ง
- การศึกษาทดลองผสมสารยืดติด
ชนิดพอลีไวนิลแอกโกลอชอล์ในการผลิตแผ่นยิปซัมฯ

ตารางที่ 4 ค่าแรงกดประลัยและมอดุลัสแตกร้าวของแผ่นยิปซัมฯที่มีพอลีไวนิลแอกโกลอชอล์เป็นสารยืดติดใน
ปริมาณต่างๆ

ปริมาณพอลีไวนิลแอกโกลอชอล์ (ร้อยละ)	แรงกดประลัย (นิวตัน)	มอดุลัสแตกร้าว (เมกะปาสคัล)	น้ำหนัก (กรัม)
1	116.23	2.09	1,275.21
2	119.25	2.15	1,279.60
3	135.75	2.44	1,300.77
4	163.55	2.94	1,306.50
5	194.70	3.50	1,320.51

จากผลการทดลองในตารางที่ 4 พบร่วงการผลิต
แผ่นยิปซัมฯโดยเดิมสารละลายของพอลีไวนิลแอกโกลอชอล์
ลงในของผสมแทนการเติมน้ำธรรมชาติ ทำให้แผ่นยิปซัมมี
ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากค่าแรงกดประลัย²⁴
มอดุลัสแตกร้าว และน้ำหนักของแผ่นยิปซัมที่มีค่าเพิ่มขึ้น
ตามลำดับ แต่ปริมาณพอลีไวนิลแอกโกลอชอล์ ที่เหมาะสม
คือ ร้อยละ 5 ของน้ำหนักของผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์

ผลการทดสอบค่าแรงกดประลัยและ
มอดุลัสแตกร้าวของแผ่นยิปซัมฯที่มีพอลีไวนิลแอกโกลอชอล์
เป็นสารยืดติด ดังแสดงในตารางที่ 4

และหญ้าแห้ง เนื่องจากค่าแรงกดประลัยและค่ามอดุลัส²⁵
แตกร้าวเป็นไปตามมอก. 219 - 2524

- การศึกษาทดลองผสมสารยืดติด
ชนิดการแป้งมันสำปะหลังในการผลิตแผ่นยิปซัมฯ

ผลการทดสอบค่าแรงกดประลัยและ
มอดุลัสแตกร้าวของแผ่นยิปซัมฯ ที่มีการแป้งมันสำปะหลัง²⁶
เป็นสารยืดติดด้วย ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าแรงกดประลัยและมอดุลัสแตกร้าวของแผ่นยิปซัมฯที่มีการแป้งมันสำปะหลังเป็นสารยืดติดใน
ปริมาณต่างๆ

ปริมาณการแป้งมันสำปะหลัง (ร้อยละ)	แรงกดประลัย (นิวตัน)	มอดุลัสแตกร้าว (เมกะปาสคัล)	น้ำหนัก (กรัม)
1	55.21	1.21	1,281.11
2	57.45	1.26	1,289.29
3	60.52	1.33	1,295.32
4	63.66	1.40	1,299.47
5	71.4	1.51	1,309.45

ผลการทดลองในตารางที่ 5 พบร่วงการใช้การ
แป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าแรงกดประลัยมอดุลัส²⁷
แตกร้าว และน้ำหนักของแผ่นยิปซัมที่มีค่าเพิ่มขึ้น แต่
ต่ำกว่าเกณฑ์มอก. 219 - 2524 ซึ่งการแป้ง มันสำปะหลัง²⁸
ปริมาณร้อยละ 5 ของของผสม มีสภาพที่ขึ้นมาก ทำให้
ของผสมไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกัน

- การศึกษาทดลองผสมสารยืดติด
ชนิดการลาเท็กซ์ในการผลิตแผ่นยิปซัมฯ

ผลการทดสอบค่าแรงกดประลัยและ
มอดุลัสแตกร้าวของแผ่นยิปซัมฯ ที่มีการลาเท็กซ์เป็น²⁹
สารยืดติด ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ค่าแรงกดประลัยและมอคูลัสแทกร้าวของแผ่นยิปซัมที่มีการลาเท็กซ์เป็นสารยืดติดในปริมาณต่างๆ

ปริมาณกาวลาเท็กซ์ (ร้อยละ)	แรงกดประลัย (นิวตัน)	มอดูลัสแตกร้าว (เมกะปานาสค่าล)	น้ำหนัก (กรัม)
6	95.37	2.10	1,274.23
7	103.48	2.28	1,281.40
8	115.89	2.55	1,298.33
9	120.63	2.65	1,308.54
10	129.52	2.84	1,323.36

จากผลการทดลองในตารางที่ 6 พบว่าการใช้
กาล่าเท็กซ์เป็นสารยึดติดไม่เหมาะสมในการนำมมาผลิต
แผ่นยึปชั้มฯ เพราะค่าแรงกดประลิยและมอคูลัสแตกกว้าง
ต่ำกว่าเกณฑ์มาก. 219-2524 ถึงแม้จะใช้ปริมาณกาล
ลาเท็กซ์ ร้อยละ 10 ของของผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์
และหญ้าแฝก

ตารางที่ 7 ค่าแรงกดประลัยและมอดล์สแตกร้าวของแผ่นยิปซัมฯเพื่อหาปริมาณหญ้าแห้งที่เหมาะสม

อัตราส่วน ปูนปลาสเตอร์ : หญ้าแฟก	แรงกดประลัย (นิวตัน)	มอดุลัสแทกร้าว (เมกะปาสคัล)	น้ำหนัก (กรัม)
90 : 10	186.7	3.36	1,205.21
85 : 15	168.8	3.04	1,110.86
80 : 20	135.2	2.43	1,011.47

จากผลการทดลองในตารางที่ 7 พบว่าแผ่นยิปซัมที่มีอัตราส่วนระหว่างปูนปลาสเตอร์และญ้ำแฟก 90 : 10 และ 85 : 15 มีค่าแรงกดประดับและมอดุลลส์แตกต่างกันเป็นไปตามเกณฑ์มาก 219 - 2524 อีกทั้งน้ำหนักมีค่าลดลงเมื่อปริมาณญ้ำแฟกเพิ่มขึ้น แต่ในการศึกษาทดลองนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราส่วนระหว่างปูนปลาสเตอร์และญ้ำแฟกที่เหมาะสมในกรณีผลิตแผ่นยิปซัมฯ เท่ากับ 85 : 15 เพราะมีการใช้หญ้ำแฟกในปริมาณที่มากพอสมควรและแผ่นยิปซัมมีน้ำหนักที่เบาขึ้นด้วย

ตารางที่ 8 ค่าแรงกดประลัยและมอดูลัสแตกร้าวของแผ่นยิปซัมฯ ขนาดต่างๆ กัน

ขนาดแผ่นยิปซัมฯ	แรงกดประลัย (นิวตัน)	มอดูลัสแทกร้าว (เมกะปาสคัล)	น้ำหนัก (กรัม)
600 x 600 x 9	171.5	3.09	3,058.48
600 x 1,200 x 12	181.2	2.26	6,411.69

3.3.3 การศึกษาทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของหน้าไฟกในการผลิตแผ่นยิปซัมฯ

ผลการทดสอบค่าแรงกดประดับ
และมอดูลัสแตกกร้าวของแผ่นยิปซัมที่มีปูนปลาสเตอร์
และหญ้าแฟกในอัตราส่วนต่างๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 7

3.3.4 ทดลองผลิตแผ่นยิปซัมฯ ขนาด 600 x

ผลการทดลองพบว่าแผ่นยิปซัมขนาด
600 x 600 x 9 มิลลิเมตรมีค่าแรงกดประลัยและมอคุลัส
แตกร้าวเป็นไปตามเกณฑ์มอก.219-2524 ส่วนขนาด 600
x 1,200 x 12 มิลลิเมตร มีค่าแรงกดประลัยเท่านั้นที่เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อมอคุลัสแตกร้าวมีค่าต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 8

3.3.5 เปรียบเทียบน้ำหนักกระหว่าง
แผ่นยิปซัมที่ไม่ได้เสริมเส้นใยธรรมชาติจากหญ้าແກ
กับแผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยธรรมชาติจากหญ้าແກ^{ดังนี้}

- น้ำหนักของแผ่นยิปซัมที่ไม่ได้เคลือบหน้าแผกขนาด $600 \times 600 \times 9$ มิลลิเมตร คือ $4,690.10$ กรัม

- น้ำหนักของแผ่นยิปซัมฯ ที่อัตราส่วนระหว่างปูนปลาสเตอร์กับหญ้าแฟกเท่ากับ 85 : 15 และเติมสารยึดติดพอลิไวนิลแอกโกลอยด์ ร้อยละ 5 ของน้ำหนักของผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์กับหญ้าแฟกขนาด $600 \times 600 \times 9$ มิลลิเมตร คือ 3,007.76 กรัม

- แผ่นยิปซัมเสริมเส้นใย
ช่วยชาติจากหญ้าแฝกมีน้ำหนักที่เบากว่า ประมาณร้อย
ละ 36 ของแผ่นยิปซัมที่ไม่ได้เสริมเส้นใยช่วยชาติ

4. ស្រួលការណែនាំ

การผลิตแผ่นยิปซัมเสริมเส้นใยธรรมชาติจากหิน้ำแฝก ขนาด 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร สามารถทำได้

โดยใช้อัตราส่วนระหว่างปูนปลาสเตอร์และหิน้ำแฟก
เท่ากับ 85 : 15 และใช้สารละลายน้ำมีลักษณะของอิฐล
ที่มีปริมาณพอกลไวนิลและกากอิฐล ร้อยละ 5 ของน้ำหนัก
ของผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์กับหิน้ำแฟก พบร้าแผ่น
ยิปซัมฯ มีค่าแรงดูประดับ 171.5 นิวตันและมอดุลลส
แตกกร้าว 3.09 เมกะปาสคอล เป็นไปตามเกณฑ์มอก. 219
- 2524 และมีน้ำหนักเบากว่าประมาณร้อยละ 36 ของ
แผ่นยิปซัมที่ไม่ได้เสริมเส้นใยธรรมชาติจากหิน้ำแฟก
ส่วนแผ่นยิปซัมขนาด $600 \times 1,200 \times 12$ มิลลิเมตรนั้น
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ แต่มีค่ามอดุลลสแตกกร้าวต่ำกว่า
มาตรฐาน



ແຜ່ນຍືປັ້ນເສີມເສັ້ນໃຍ້ຮຽມຈາຕິຈາກໜູ້ແກກ
ຂະດ 600 x 600 x 9 ມິລືລີມິຕຣ

ເຈົ້າສາວອຸນຫຍຸ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ข้อมูลการผลิตแร่ของประเทศไทย 2549. [ออนไลน์] [เข้าถึงวันที่] เข้าถึงได้จาก อินเทอร์เน็ต : <http://www.dpim.go.th/st/pd.php>

. ข้อมูลการใช้เรื่องของประเทศไทย. 2549. [ออนไลน์] [เข้าถึงวันที่] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : <http://www.dpim.go.th/dpimdoc/stat/consumption.php>

_____ ข้อมูลการส่งออกแร่ของประเทศไทย. 2549. [ออนไลน์] [เข้าถึงวันที่] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : <http://www.dpim.go.th/dpimdoc/stat/export.php>

_____ ข้อมูลการนำเข้าแร่ของประเทศไทย 2549. [ออนไลน์] [เข้าถึงวันที่] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : <http://www.dpim.go.th/dpimdoc/stat/import.php>

ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพัฒนาabilityของเด็กโดยหน้าแรก. 2549. [Online] [cited] Available from Internet : http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6/sri10/the_king_and_technology/ka-set_3.htm

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก. การใช้ประบบชี้จากหญ้าแฟก. 2546. [Online] [cited 1 June 2008] Available from Internet : http://www.rta.mi.th/data/vetivevia/vz_5.htm

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนยิปซัม สำหรับการก่อสร้าง. มอก. 188 - 2547.
หน้า 8 - 12.

..... มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดสานกรรมแห่งนิปปัม. มอก. 219 - 2524. หน้า 2 - 3.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหมูแฮม. 2541. [Online] [cited]

Available from Internet : <http://www.doae.go.th/Library/html/detail/vertiver/index.html>
สุพัชญา จินดาภูมิภกุล และสรรษารัตน์ วิราพร. การใช้แร่ยิปซัมในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ, พฤษภาคม, 2549, ปีที่ 54, ฉบับที่ 171, หน้า 15 - 18.