

## การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากต้นกระถินยักษ์ โดยใช้กระบวนการฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกียรติสุดา ปุตุตรี

สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อไป

### บทคัดย่อ

รายงานการศึกษานี้เป็นการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากต้นกระถินยักษ์โดยใช้กระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีนที่มีขั้นตอนการฟอกต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นตอนออกซิเจน ขั้นตอนการสกัดด้วยด่างโดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมด้วย และขั้นตอนเปอร์ออกไซด์ ตามลำดับ จากผลการฟอกพบว่าขั้นตอนการฟอกต่าง ๆ ให้ผลผลิตเยื่อที่ใกล้เคียงกันและการเพิ่มขั้นตอนการฟอกทำให้เยื่อมีความขาวสว่างเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเยื่อก่อนและหลังฟอกพบว่า การฟอกเยื่อไม่ได้ทำให้สมบัติความแข็งแรงเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจากผลการทดลองพบว่าเยื่อก่อนฟอกและเยื่อหลังฟอกจากขั้นตอนการฟอกต่าง ๆ ให้ค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาด ดัชนีความต้านแรงดึงขาดและดัชนีความต้านแรงดันทะลุที่ใกล้เคียงกัน

### บทนำ

ในปัจจุบันความต้องการเยื่อกระดาษในประเทศไทยมีปริมาณสูงชันอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความต้องการใช้เยื่อกระดาษในกิจกรรมต่างๆ โดยในปัจจุบันไทยต้องนำเข้าเยื่อบางส่วนจากต่างประเทศและแม้ว่าจะมีความพยายามในการนำพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เช่น ยูคาลิปตัส และชานอ้อย มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ แต่ปริมาณเยื่อที่ผลิตได้ก็มีปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน นอกจากนี้แล้วการปลูกยูคาลิปตัสเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษก็ยังเป็นข้อได้แย้งในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุดังกล่าว การหาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อนำมาทำเยื่อกระดาษจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งทางผู้วิจัยเห็นว่าวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่น่าจะนำมาศึกษาวิจัยเพื่อใช้ผลิตเป็นเยื่อกระดาษได้คือ ต้นกระถินยักษ์ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit ทั้งนี้เพราะเหตุว่ากระถินยักษ์เป็นไม้โตเร็วที่สามารถปลูกได้ทั่วไปในทุกภูมิภาคของไทย โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำต้นกระถินยักษ์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว โดยใช้กระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีนซึ่งเป็นกระบวนการฟอกที่เป็นมิตรต่อ

### วิธีการทดลอง

#### 1. การต้มเยื่อ

นำชิ้นไม้ต้นกระถินยักษ์ 200 กรัม น้ำหนักอบแห้งและโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณร้อยละ 24 ของน้ำหนักไม้อบแห้งบรรจุลงในหม้อต้มทรงกระบอกขนาดความจุ 2.5 ลิตร แล้วนำไปให้ความร้อนในหม้อต้มเยื่อโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 170 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการต้ม 4 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลา นำเยื่อที่ได้ไปล้างให้สะอาดด้วยน้ำ แล้วแบ่งเยื่อที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกนำไปทำแผ่นทดสอบมาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบหาสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของเยื่อ ได้แก่ ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด ดัชนีความต้านแรงดึงขาด ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ และความขาวสว่าง สำหรับเยื่อส่วนที่เหลือนำไปฟอกในขั้นตอนการฟอกเยื่อต่อไป

#### 2. การฟอกเยื่อ

นำเยื่อที่ได้จากข้อ 2.1 ไปทำการฟอกเพื่อให้ได้เยื่อที่มีสีขาวยสะอาดตา ด้วยการฟอกแบบปราศจากคลอรีน (totally chlorine-free bleaching) ซึ่งมีขั้นตอนการฟอกต่าง ๆ ดังนี้

- O = ขั้นตอนออกซิเจน (oxygen stage)
- $E_p$  = ขั้นตอนการสกัดด้วยด่าง (extraction stage) โดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมด้วย
- P = ขั้นตอนเปอร์ออกไซด์ (peroxide stage)

#### 2.1 ขั้นตอนออกซิเจน

นำเยื่อที่ได้จากข้อ 2.1 กระจายด้วยเครื่องกระจายเยื่อ แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกทนความร้อนเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์และแมกนีเซียมซัลเฟตปริมาณร้อยละ 3.0 และ 1.0 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง ตามลำดับ ปรับความชื้นของเยื่อด้วยน้ำให้ได้ร้อยละ 20 หลังจากนั้นนำเยื่อที่ได้บรรจุในหม้อต้มทรงกระบอก แล้วนำไปให้ความร้อน

โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 110 องศาเซลเซียสและใช้เวลาในการฟอก 1 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลา กรองเยื่อที่ได้ด้วยกรวยกรองแบบแก้ว แล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาผลผลิตเยื่อฟอกในชั้นออกซิเจน หลังจากนั้นแบ่งเยื่อที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกนำไปทำแผ่นทดสอบมาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบหาสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของเยื่อ ได้แก่ ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด ดัชนีความต้านแรงดึงขาด ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ และความขาวสว่าง สำหรับเยื่อส่วนที่เหลือนำไปฟอกในชั้นการสกัดด้วยด่างโดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมด้วยต่อไป

## 2.2 ชั้นการสกัดด้วยด่างโดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมด้วย

นำเยื่อที่ได้จากข้อ 2.1 กระจายด้วยเครื่องกระจายเยื่อ แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกทนความร้อน เต็มไซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ปริมาณร้อยละ 2.0 และ 0.5 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง ตามลำดับ ปรับความชื้นของเยื่อด้วยน้ำให้ได้ร้อยละ 10 หลังจากนั้นปิดปากถุงแล้วแช่ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 75 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการฟอก 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา กรองเยื่อที่ได้ด้วยกรวยกรองแบบแก้ว แล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาผลผลิตเยื่อฟอกในชั้นการสกัดด้วยด่างโดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมด้วย หลังจากนั้นแบ่งเยื่อที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกนำไปทำแผ่นทดสอบมาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบหาสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของเยื่อ ได้แก่ ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด ดัชนีความต้านแรงดึงขาด ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ และความขาวสว่างสำหรับเยื่อส่วนที่เหลือนำไปฟอกในชั้นเปอร์ออกไซด์ต่อไป


## 2.3 ชั้นเปอร์ออกไซด์

นำเยื่อที่ได้จากข้อ 2.2 กระจายด้วยเครื่องกระจายเยื่อ แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกทนความร้อน เต็มไซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แมกนีเซียมซัลเฟต และไซเดียมซัลไฟด์ ปริมาณร้อยละ 2.0, 1.0, 0.05 และ 2.0 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง ตามลำดับ ปรับความชื้นของเยื่อด้วยน้ำให้ได้ร้อยละ 10 หลังจากนั้นปิดปากถุงแล้วแช่ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 75 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการฟอก 2 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลา กรองเยื่อที่ได้ด้วยกรวยกรอง


แบบแก้ว แล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาผลผลิตเยื่อฟอกในชั้นเปอร์ออกไซด์ หลังจากนั้นนำเยื่อที่ได้ไปทำแผ่นทดสอบมาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบหาสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของเยื่อ ได้แก่ ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด ดัชนีความต้านแรงดึงขาด ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ และความขาวสว่าง

### ผลการทดลอง


เมื่อนำเยื่อต้นกระถินยักษ์ที่ได้หลังการต้มไปทำการฟอกเพื่อให้ได้เยื่อที่มีสีขาวสะอาดตา ด้วยการฟอกแบบปราศจากคลอรีนในชั้นต่างๆ ได้แก่ ชั้นออกซิเจน ชั้นการสกัดด้วยด่างโดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมด้วย และชั้นเปอร์ออกไซด์ ตามลำดับ ได้ผลการฟอกเยื่อและสมบัติทางกายภาพของเยื่อฟอก ดังแสดงในภาพที่ 1 ถึง 7




ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตเยื่อที่ใช้ได้และชั้นการฟอก




ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Kappa number และชั้นการฟอก




ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขาวสว่างและขั้นตอนการฟอก




ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความต้านแรงดึงและขั้นตอนการฟอก



ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟรินเนสและขั้นตอนการฟอก



ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความต้านแรงดันทะลุและขั้นตอนการฟอก



ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความต้านแรงฉีกขาดและขั้นตอนการฟอก

### วิจารณ์ผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากต้นกระถินยักษ์โดยใช้กระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีน โดยทำการฟอกเยื่อต้นกระถินยักษ์ด้วยกระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีน 3 ขั้นตอนที่มีขั้นตอนการฟอกต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนออกซิเจน ขั้นตอนการสกัดด้วยด่างโดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมด้วยและขั้นตอนเปอร์ออกไซด์ ตามลำดับ จากผลการฟอกพบว่าที่ขั้นตอนการฟอกต่างๆ ให้ผลผลิตเยื่อที่ใกล้เคียงกัน

เมื่อพิจารณาผลของการฟอกที่มีต่อปริมาณลิกนินที่เหลืออยู่ในเยื่อซึ่งแสดงด้วยค่า Kappa number พบว่าการเพิ่มขั้นตอนการฟอกทำให้ค่า Kappa number ลดลง ซึ่งส่งผลให้เยื่อมีความขาวสว่างเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในการฟอกแต่ละขั้น

สามารถละลายหรือเปลี่ยนโครงสร้างของลิกนินได้ โดยที่ต่างสามารถละลายลิกนินที่เหลืออยู่ในเส้นใย ในขณะที่ออกซิเจนและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับลิกนิน ภายใต้อุณหภูมิที่ต่างกันและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลิกนินเป็นสารประกอบที่ไม่มีสี ซึ่งทำให้ค่าการสะท้อนแสงในช่วงที่ตามองเห็นมีค่าเพิ่มขึ้น จึงทำให้มองเห็นว่าเยื่อมีความขาวเพิ่มขึ้น

เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะต่าง จึงทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดการสลายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับโลหะหนักที่มีในเยื่อไม้ รวมทั้งโลหะจากเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการฟอก เช่น เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส เป็นต้น ซึ่งวิธีลดการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดังกล่าวสามารถทำได้โดยการเติมโซเดียมซัลไฟต์ และแมกนีเซียมซัลเฟตลงไป ในขั้นการฟอกด้วยเปอร์ออกไซด์ สารเคมีดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดความเสถียร โดยสามารถควบคุมการฟอกให้อยู่ในสภาวะต่างและป้องกันการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากคอลลอยด์ของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์หรือซิลิเกตสามารถดูดซับไอออนของโลหะหนักต่างๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขั้นการฟอกด้วยเปอร์ออกไซด์

เมื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเยื่อก่อนและหลังฟอก พบว่าการฟอกเยื่อทำให้ค่าพีเรเนลลดลง เนื่องจากเส้นใยบางส่วนถูกตัดให้สั้นลง เยื่อจึงอุ่มน้ำได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการฟอกเยื่อไม่ได้ทำให้สมบัติความแข็งแรงเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจากผลการทดลองพบว่าเยื่อก่อนฟอกและเยื่อหลังฟอกจากขั้นการฟอกต่างๆ ให้ค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาด ดัชนีความต้านแรงดึงขาด และดัชนีความต้านแรงดันทะลุที่ใกล้เคียงกัน

### สรุปผลการทดลอง

จากผลงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากต้นกระถินยักษ์ได้โดยใช้กระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีน ซึ่งเป็นกระบวนการฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อไป

### ข้อเสนอแนะ

มีความเป็นไปได้ที่จะนำกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากต้นกระถินยักษ์ได้จากงานวิจัยนี้ มาประยุกต์ใช้สำหรับผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวในเชิงอุตสาหกรรมจากวัตถุดิบอื่น เช่น ยูคาลิปตัสและขานอ้อย เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากวัตถุดิบแต่ละชนิด เพราะกระบวนการที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้อาจไม่ใช่กระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบอื่นก็เป็นไปได้

### เอกสารอ้างอิง

- Casey, James P. **Pulp and paper : chemistry and chemical technology.** Vol. I. 2<sup>nd</sup> rev. and enl. ed. New York : Interscience Publishers, 1960. p 535-545.
- Colodette, JL; and Dence, CW. Factors affecting hydrogen peroxide stability in the brightening of mechanical and chemimechanical pulps. Part IV: The effect of Transition metals in Norway spruce TMP on hydrogen peroxide stability. **Journal of Pulp and Paper Science**, May, 1989, vol. 15, p. 79-83.
- Colodette, JL; Rothenberg, S.; and Dence, CW. Factors affecting hydrogen peroxide stability in the brightening of mechanical and chemimechanical pulps. Part II: Hydrogen peroxide stability in the presence of sodium silicate. **Journal of Pulp and Paper Science**, January, 1989, vol. 15, p. 3-10.
- \_\_\_\_\_. Factors affecting hydrogen peroxide stability in the brightening of mechanical and chemimechanical pulps. Part III : Hydrogen peroxide stability in the presence of magnesium and combinations of stabilizers. **Journal of Pulp and Paper Science**, March, 1989, vol. 15, p. 45-50.
- Patrick, Ken L. **Bleaching technology for chemical and mechanical pulps.** San Francisco : Miller Freeman, 1991, p. 83-91.