


สีผงเซอร์คอน : สีเหลือง



ผลกระทบของปริมาณสารให้สี (Pr_6O_{11}) ชนิด สารเติมแต่งระหว่าง NaF กับ NaCl และ NaF กับ NH_4Cl และระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์ ต่อปฏิกิริยาการเกิดเป็นเซอร์คอน และความเข้มของสี

สีผงเซอร์คอนสีเหลือง มีส่วนผสมหลักคล้ายคลึงกับส่วนผสมสีชมพูประกายและสีฟ้าที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ ประกอบด้วย ZrO_2 และ SiO_2 เป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับรวมตัวเป็นโครงสร้างเซอร์คอนโดยมีสารให้สี และสารเติมแต่งผสมอยู่ด้วยเล็กน้อย สารให้สีจะช่วยให้เกิดสีเหลืองและสารเติมแต่งจะช่วยลดระดับอุณหภูมิการทำปฏิกิริยาระหว่าง ZrO_2 กับ SiO_2 ให้ต่ำลงทำให้สารให้สีแทรกเข้าไปในโครงสร้างเซอร์คอนได้ง่ายขึ้น สำหรับสีเหลือง สารให้สีที่นิยมใช้มาก คือสารประกอบที่ให้พร้าซิโอดิเมียมออกไซด์หลังเผา ส่วนสารเติมแต่ง ได้แก่ สารประเภท สารอัลคาไล สารฟลูออไรด์ และสารคลอไรด์ เป็นต้น

อัตราส่วนผสมสีผง รวมทั้งชนิดของสารให้สี สารเติมแต่งและระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์ที่มีผลต่อความเข้มของสี และปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่าง ZrO_2 และ SiO_2 เกิดเป็นเซอร์คอนจึงจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อหาส่วนผสมและสภาวะที่เหมาะสมในการทำสีผงดังกล่าว

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา

1.1 วัตถุประสงค์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์สีผงเซอร์คอนสีเหลือง

1.2 ขอบเขตการศึกษา

1.2.1 ส่วนผสมสีผงที่ทำการศึกษากำหนดให้อยู่ในขอบเขตต่อไปนี้ ส่วนผสมของวัตถุดิบหลัก

| | |
|----------------------------------|-------|
| ZrO_2 | 67.2% |
| SiO_2 | 32.8% |
| ปริมาณสารให้สีและสารเติมแต่ง | |
| Pr_6O_{11} | 4-10% |
| NaF | 3% |
| NaCl หรือ NH_4Cl | 4% |

1.2.2 ระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์สีผง ระหว่าง 750°C - $1,150^\circ\text{C}$.

1.2.3 เคลือบเซรามิกที่นำสีผงไปทดลองใช้เป็นเคลือบชนิด lime-zinc อุณหภูมิ $1,200^\circ\text{C}$.

2. วิธีการทดลอง

2.1 ส่วนผสมที่ทดลอง ส่วนผสมที่ทดลองแสดงในตารางที่ 1 ประกอบด้วย อัตราส่วน $\text{ZrO}_2 : \text{SiO}_2 = 1 : 1$ โมลลงที่ ผันแปรปริมาณสารให้สี Pr_6O_{11} 4,6 และ 10% ผันแปรชนิดสารเติมแต่งระหว่างการให้ NaF 3% กับ NaCl 4% และการใช้ NaF 3% กับ NH_4Cl 4%

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รายงานผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการทำสีผงเซอร์คอน ในวารสารติดต่อกันมาแล้ว 2 ฉบับ ในฉบับที่ 127 เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำสีชมพูประกายและในฉบับที่ 128 เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำสีฟ้า สำหรับฉบับนี้จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำสีเหลืองซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของการศึกษาวิจัยเรื่องสีผงเซอร์คอนที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

ตารางที่ 1 ส่วนผสมสีเหลือง

| สัญลักษณ์ | ส่วนผสม (กรัม) | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------------------|-----|------|------------------------|
| | ZrO_2 | SiO_2 | Pr_6O_{11} | NaF | NaCl | NH_4Cl |
| Y1 | 67.2 | 32.8 | 4 | 3 | 4 | — |
| Y2 | 67.2 | 32.8 | 6 | 3 | 4 | — |
| Y3 | 67.2 | 32.8 | 10 | 3 | 4 | — |
| Y4 | 67.2 | 32.8 | 4 | 3 | — | 4 |
| Y5 | 67.2 | 32.8 | 6 | 3 | — | 4 |
| Y6 | 67.2 | 32.8 | 10 | 3 | — | 4 |

2.2 การเตรียมสีผง เตรียมตัวอย่างครั้ง ละ 50 กรัม มีขั้นตอนการเตรียม ดังนี้

ก. การบดผสม นำตัวอย่างที่ซั่ง เรียบร้อยแล้ว มาบดแห้งให้เข้ากันในเครื่อง บดอัตโนมัติ (ครกและสากทำด้วย agate) ประมาณ 5 นาที

ข. การเผาสังเคราะห์ นำตัวอย่างที่ บดผสมเข้ากันดีแล้ว มาเทใส่เบ้าดินเผาปิดฝา ให้สนิท เเผาในเตาเผาไฟฟ้า อุณหภูมิ 750°- 1,150°ซ. ในอัตราเร่ง 200°ซ./ชั่วโมง

ค. การบดและล้าง นำสีผงที่ได้จาก การเผาสังเคราะห์มาบดแห้งในเครื่องบด อัตโนมัติ ประมาณ 15 นาที จะได้สีผงละเอียด จากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำร้อนประมาณ 3 ครั้ง เพื่อกำจัดเกลือส่วนเกินที่ละลายน้ำกรองแยก ผงสี แล้วนำไปอบให้แห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ ประมาณ 80°ซ. นำสีผงที่อบแห้งแล้วมาบด ให้ละเอียดอีกครั้งประมาณ 2 นาที จะได้สีผง ที่พร้อมจะนำไปใช้งาน และทดสอบคุณสมบัติ ต่อไป

2.3 การเตรียมเคลือบสี นำสีผงที่เตรียม ได้มาทดลองใช้กับเคลือบเพื่อดูว่าจะให้สีเป็น อย่างไรเคลือบที่ใช้ คือ เคลือบชนิด lime-zinc อุณหภูมิ 1,200°ซ. มีส่วนผสมดังนี้

- เคลือบ :
- แร่ฟันม้า 35.2%
- หินปูน 13.6%
- ควอร์ตซ์ 28.5%
- ดินขาวนาธาวิวาส 11.1%
- ซิงค์ออกไซด์ 6.8%
- ทัลก์ 4.8%
- เติมสารทำทึบและสีผง :

เซอร์โคเนียมซิลิเกต 8%
สีผง 6%

บดเปียกส่วนผสมข้างต้นในหม้อบด 8 ชั่วโมง นำมาเคลือบบนแผ่นดินเผาเนื้อเออร์เทนแวร์ ขนาด 3 x 3 ซม. โดยวิธีจุ่ม เเผาในเตาเผา ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,200°ซ. ใช้อัตราเร่ง 150°ซ./ ชั่วโมง ยืนไฟที่อุณหภูมิสูงสุด 30 นาที

2.4 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทาง วิทยาแร่ นำสีผงที่ผ่านการล้างให้สะอาดแล้ว มาวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางวิทยาแร่ด้วย เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟร็กโตมิเตอร์ เพื่อศึกษา ปฏิกริยาการเกิดเป็นเซอร์คอน (ใช้คลื่นรังสี โคบอลทระที่มุม 2 θ : 10°-60° ความเร็ว 0.05°/วินาที ความต่างศักย์ 35 กิโลโวลต์ กระแส 25 มิลลิแอมแปร์ จำนวนนับเต็มสเกล 10,000 counts)

2.5 การวัดสี นำตัวอย่างสีผงที่ได้จากการ สังเคราะห์และแผ่นเคลือบสีที่เตรียมจากสีผง

ดังกล่าวมาวัดค่าสี L,a,b ตามระบบ Hunter L,a,b ด้วยเครื่อง Elrepho 2000 โดยที่

L เป็นค่าแสดงความขาว (+L) และ ความมืด (-L) ของสี

a เป็นค่าแสดงปริมาณของสีแดง (+a) และสีเขียว (-a)

b เป็นค่าแสดงปริมาณของสีเหลือง (+b) และสีฟ้า (-b)

3. ผลการศึกษา

3.1 ผลการทดสอบสีผง ลักษณะทั่วไปของ สีผง Y1-Y6 เเผาสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 750°, 850°, 950°, 1,050°, และ 1,150°ซ. ผล วิเคราะห์ส่วนประกอบทางวิทยาแร่ด้วยเครื่อง เอกซเรย์ดิฟแฟร็กโตมิเตอร์ และผลการวัดค่า L,a,b ตามระบบ Hunter L,a,b ด้วยเครื่อง Elrepho 2000 แสดงในตารางที่ 2,3 และ 4 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของสีผง

| ระดับอุณหภูมิ เเผาสังเคราะห์, °ซ. | ลักษณะทั่วไปของสีผง | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 |
| 750° | สีขาว สีส้ม ร่วน | สีขาว สีส้ม ร่วน | สีขาว สีส้ม ร่วน | สีเหลืองอ่อน สีส้ม ร่วน | สีเหลืองอ่อน สีส้ม ร่วน | สีเหลืองอ่อน สีส้ม ร่วน |
| 850° | สีขาวนวล สีส้ม ร่วน | สีเหลืองอ่อน สีส้ม ร่วน | สีเหลืองอ่อน สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน |
| 950° | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน |
| 1,050° | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน | สีเหลือง สีส้ม ร่วน |
| 1,150° | สีเหลือง สีส้ม ร่วน, ค่อนข้าง แข็ง | สีเหลือง สีส้ม ร่วน, แข็ง | สีเหลือง สีส้ม ร่วน, แข็ง | สีเหลือง สีส้ม ร่วน, แข็ง | สีเหลือง สีส้ม ร่วน, แข็ง | สีเหลือง สีส้ม ร่วน, แข็ง |

ตารางที่ 2

- Y1 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้สีขาว อุณหภูมิ 850°ซ. จะให้สีขาวนวล อุณหภูมิ 950°, 1,050° และ 1,150°ซ. จะให้สีเหลือง สีส้มและร่วนทุกอุณหภูมิ
- Y2 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้สีขาว อุณหภูมิ 850°ซ. จะให้สีเหลืองอ่อน อุณหภูมิ 950°, 1,050° และ 1,150°ซ. จะให้สีเหลือง สีส้มและร่วนทุกอุณหภูมิ
- Y3 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้สีขาว อุณหภูมิ 850°ซ. จะให้สีเหลืองอ่อน อุณหภูมิ 950°, 1,050° และ 1,150°ซ. จะให้สีเหลือง สีส้มและร่วนทุกอุณหภูมิ
- Y4 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้สีเหลืองอ่อน อุณหภูมิ 850°, 950°, 1,050° และ 1,150°ซ. จะให้สีเหลือง สีส้มและร่วนทุกอุณหภูมิ
- Y5 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. ให้สีเหลืองอ่อน อุณหภูมิ 850°, 950°, 1,050° และ 1,150°ซ. จะให้สีเหลือง สีส้มและร่วนทุกอุณหภูมิ
- Y6 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. ให้สีเหลืองอ่อน อุณหภูมิ 850°, 950°, 1,050° และ 1,150°ซ. จะให้สีเหลือง สีส้มและร่วนทุกอุณหภูมิ

3.2 ผลการทดสอบเคลือบสี ลักษณะทั่วไปของเคลือบสีที่เตรียมจากสีผง Y1-Y6 เพลิงเคราะห์ที่อุณหภูมิ 750°, 850°, 950°, 1,050° และ 1,150°ซ. แสดงในตารางที่ 5 ผลการวัดค่าสีตามระบบ Hunter L,a,b แสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 3 ส่วนประกอบทางวิทยาแร่ของสีผง

| ระดับอุณหภูมิ เพลิง °ซ | ส่วนประกอบทางวิทยาแร่** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | Y1 | | | Y2 | | | Y3 | | | Y4 | | | Y5 | | | Y6 | | |
| | ZrSiO ₄ | ZrO ₂ | SiO ₂ | ZrSiO ₄ | ZrO ₂ | SiO ₂ | ZrSiO ₄ | ZrO ₂ | SiO ₂ | ZrSiO ₄ | ZrO ₂ | SiO ₂ | ZrSiO ₄ | ZrO ₂ | SiO ₂ | ZrSiO ₄ | ZrO ₂ | SiO ₂ |
| 750° | — | 4.2* | 2.5 | — | 3.8 | 2.3 | — | 4.1 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 3.6 | 3.4 |
| 850° | — | 5.3 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 5.3 | 2.2 | 1.8 | 8.2 | 0.7 | 0.8 | 6.0 | 0.8 | 1.1 |
| 950° | 4.7 | 1 | 0.5 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 4.9 | 1.1 | — | 6.3 | 0.8 | 0.7 | 6.5 | 0.2 | — | 5.7 | 0.3 | — |
| 1050° | 4.7 | — | — | 5.9 | 0.5 | — | 3.7 | 0.4 | — | 5.8 | 0.6 | — | 6.1 | 0.4 | — | 5.5 | 0.3 | — |
| 1150° | 7.9 | — | — | 6.7 | 0.2 | — | 6.2 | 0.4 | — | 7.9 | 0.2 | — | 9.0 | — | — | 6.2 | 0.4 | — |

*ความสูงของ peak บนสเกล 10 หน่วย

**ZrSiO₄ หมายถึง เซอร์คอน (Zircon)

ZrO₂ หมายถึง แบดเดิลไลท์ (Baddeleyite)

SiO₂ หมายถึง ควอตซ์ (Quartz)

ตารางที่ 4 ผลการวัดค่าสีระบบ Hunter L,a,b ของสีผง

| ระดับอุณหภูมิ เพลิง °ซ | ค่าสีระบบ Hunter L,a,b | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Y1 | | | Y2 | | | Y3 | | | Y4 | | | Y5 | | | Y6 | | |
| | L | a | b | L | a | b | L | a | b | L | a | b | L | a | b | L | a | b |
| 750° | 90.04 | -2.53 | 10.97 | 90.07 | -2.02 | 9.03 | 90.11 | -3.09 | 10.73 | 89.21 | -8.08 | 33.08 | 90.16 | -7.54 | 29.22 | 90.45 | -7.42 | 26.38 |
| 850° | 90.52 | -6.66 | 21.55 | 88.99 | -8.81 | 37.26 | 87.95 | -7.77 | 43.57 | 87.65 | -7.36 | 46.19 | 86.19 | -5.55 | 47.29 | 87.56 | -7.03 | 43.64 |
| 950° | 85.80 | -5.65 | 49.09 | 85.22 | -5.29 | 48.85 | 84.13 | -4.38 | 49.37 | 85.92 | -4.97 | 49.92 | 85.03 | -4.97 | 48.34 | 85.54 | -5.57 | 46.70 |
| 1050° | 85.56 | -5.70 | 49.94 | 84.52 | -4.75 | 49.86 | 84.16 | -5.21 | 48.97 | 85.07 | -5.21 | 48.82 | 84.02 | -4.09 | 47.94 | 85.41 | -6.43 | 45.31 |
| 1150° | 86.20 | -8.65 | 47.85 | 85.59 | -8.04 | 48.20 | 84.59 | -7.39 | 48.04 | 87.71 | -8.92 | 44.57 | 89.33 | -9.89 | 40.41 | 86.65 | -8.47 | 44.21 |

ตารางที่ 4

L เป็นค่าแสดงความขาว (+L) และความมืด (-L) ของสี

a เป็นค่าแสดงปริมาณของสีแดง (+a) และสีเขียว (-a)

b เป็นค่าแสดงปริมาณของสีเหลือง (+b) และสีฟ้า (-b)

Y1 ที่อุณหภูมิ 750°-850°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 950°ซ. ขึ้นไป

Y2 ที่อุณหภูมิ 750° และ 850°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 950°ซ. ขึ้นไป

Y3 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป

Y4 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป

Y5 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป

Y6 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลืองต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป

ตารางที่ 6 ผลการวัดค่าสีระบบ Hunter L,a,b ของเคลือบสี

| ระดับอุณหภูมิ เมาส์ เคลือบสี | ค่าสีระบบ Hunter L,a,b | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | Y1 | | | Y2 | | | Y3 | | | Y4 | | | Y5 | | | Y6 | | |
| | L | a | b | L | a | b | L | a | b | L | a | b | L | a | b | L | a | b |
| 750° | 89.51 | -2.35 | 12.74 | 89.32 | -2.64 | 13.51 | 89.14 | -3.64 | 15.52 | 88.90 | -5.37 | 20.26 | 89.20 | -4.63 | 17.96 | 89.15 | -4.59 | 17.56 |
| 850° | 89.15 | -4.73 | 17.98 | 88.76 | -7.67 | 26.21 | 88.29 | -9.61 | 33.28 | 88.11 | -10.28 | 35.58 | 87.23 | -10.38 | 40.02 | 87.42 | -10.45 | 38.39 |
| 950° | 88.62 | -11.03 | 39.88 | 87.88 | -10.28 | 40.32 | 86.89 | -9.81 | 42.10 | 87.19 | -10.04 | 41.66 | 86.30 | -9.55 | 42.99 | 87.47 | -10.87 | 42.75 |
| 1050° | 88.70 | -11.91 | 40.68 | 88.47 | -11.36 | 39.15 | 87.95 | -11.15 | 41.04 | 87.65 | -10.79 | 42.04 | 86.99 | -9.81 | 43.09 | 88.05 | -11.11 | 41.70 |
| 1150° | 87.69 | -11.16 | 42.09 | 87.62 | -11.08 | 42.34 | 87.97 | -11.26 | 42.52 | 88.27 | -11.05 | 39.83 | 88.78 | -11.16 | 37.96 | 88.03 | 10.89 | 39.94 |

ตารางที่ 6

- Y1 ที่อุณหภูมิ 750° และ 850°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 950°ซ. ขึ้นไป
- Y2 ที่อุณหภูมิ 750° และ 850°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 950°ซ. ขึ้นไป
- Y3 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป
- Y4 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป
- Y5 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป
- Y6 ที่อุณหภูมิ 750°ซ. จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ และจะให้ค่าสีเหลืองสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 850°ซ. ขึ้นไป

4. สรุปผลการศึกษา

จากการทดลองสังเคราะห์สีผง โดยนำสาร ZrO₂, SiO₂, Pr₆O₁₁, NaF, NaCl หรือ NH₄Cl มาผสมกันตามอัตราส่วนแสดงในตารางที่ 1 และเผาสังเคราะห์ที่ระดับอุณหภูมิ 750°-1,150°ซ. ยืนไฟที่อุณหภูมิสูงสุด 3 ชั่วโมง ปรากฏว่าได้สีเป็นสีเหลืองมะนาว เมื่อนำสีผงดังกล่าวไปใช้เป็นสีในเคลือบ (in glaze) กับเคลือบเซรามิกชนิด lime-zinc อุณหภูมิ 1,200°ซ. ได้เคลือบสีเป็นสีเหลือง พร้อมกันนั้นจากการศึกษาอุณหภูมิของปริมาณสารให้สี Pr₆O₁₁ 4-10% ชนิดของสารเติมแต่งระหว่างการใช้สาร NaF กับ NaCl (Y1-Y3) และ การใช้สาร NaF กับ NH₄Cl (Y4-Y6) รวมทั้งการศึกษาอุณหภูมิของระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์ต่อปฏิกิริยาการเกิดเป็นสีผงเซอร์คอนและความเข้มของสี ทั้งในสภาพที่เป็นสีผงและสีเคลือบ สรุปผลได้ดังนี้

4.1 ผลกระทบของระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์ จากการศึกษพบว่าระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์ในช่วง 750°-1,150°ซ. มีผลต่อ

ปฏิกิริยาการเกิดเป็นเซอร์คอนและความเข้มของสี

การเกิดเป็นเซอร์คอน ผลวิเคราะห์ส่วนประกอบทางวิทยาของสีผงที่เผาที่ระดับอุณหภูมิ 750°-1,150°ซ. ในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ที่ระดับอุณหภูมิต่ำกว่า 750°ซ. สีผง Y1-Y3 ซึ่งใช้ NaF กับ NaCl เป็นสารเติมแต่งยังไม่ทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอนที่ระดับอุณหภูมิ 850°ซ. สามารถทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอนได้เล็กน้อย ยังมี ZrO₂ และ SiO₂ เหลืออยู่มาก และที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่า 950°ซ. สามารถทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอนได้เพิ่มมากขึ้น จนแทบจะไม่มี ZrO₂ และ SiO₂ เหลืออยู่เลย ส่วนสีผง Y4-Y6 ซึ่งใช้ NaF กับ NH₄Cl เป็นสารเติมแต่ง สามารถทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอนได้ดีกว่าส่วนผสม Y1-Y3 ที่ใช้ NaF กับ NaCl เป็นสารเติมแต่ง กล่าวคือ ปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอนจะเริ่มที่ระดับอุณหภูมิ 750°ซ. และที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่า 850°ซ. ขึ้นไป จะสามารถทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอนได้เต็มที่ มี ZrO₂ และ/หรือ

SiO₂ เหลืออยู่เล็กน้อย หรือไม่มีเลย

ความเข้มของสี จากการศึกษาดูลักษณะทั่วไปของสีผงและสีในเคลือบในตารางที่ 2 และ 5 ประกอบกับผลการวัดค่าสี L, a,b ตามระบบ Hunter L,a,b ในตารางที่ 4 และ 6 และภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของค่าสีเหลือง (+b) กับระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์ในภาพที่ 1 และ 2 พบว่า สีผงซึ่งเผาที่ระดับอุณหภูมิต่ำกว่า 850°ซ. ซึ่งยังทำปฏิกิริยาเกิดเซอร์คอนได้น้อยมาก จะไม่ให้สีเหลืองเข้มให้สีเป็นเพียงสีเหลืองอ่อน และในบางตัวอย่างก็ยังไม่ให้สี วัดค่าสีเหลือง (+b) ได้ต่ำ เมื่อเผาที่ระดับอุณหภูมิ 950°-1,150°ซ. จึงจะให้สีเหลืองเข้ม และมีค่าสีเหลือง (+b) สูง ทั้งนี้เพราะที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่า 950°ซ. ส่วนผสมสามารถทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอนได้ดี มีไอออนของสารให้สีเข้าไปแทรกในโครงสร้างเซอร์คอนได้มาก

4.2 ผลกระทบของปริมาณสารให้สี จากการศึกษาเปรียบเทียบดูความเข้มของสีเหลืองในส่วนผสม Y1-Y3 และ Y4-Y6 ซึ่งมีปริมาณ

สารให้สี Pr_6O_{11} 4,6 และ 10% พบว่าการเพิ่มปริมาณสารให้สีในช่วงดังกล่าวไม่ว่าจะในส่วนที่มี NaF กับ NaCl หรือ NaF กับ NH_4Cl เป็นสารเติมแต่งไม่ได้ทำให้สีเข้มขึ้น ความเข้มของสีใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นในการทำสีเหลือง เติมสารให้สี Pr_6O_{11} เพียง 4% ก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมสูงถึง 6 หรือ 10% ให้เปลืองค่าใช้จ่าย

4.3 ผลกระทบของชนิดสารเติมแต่ง ในการทำสีผงจะต้องเลือกสารเติมแต่งให้เหมาะสม สารเติมแต่งที่ดีจะต้องช่วยให้ ZrO_2 และ SiO_2 ทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเซอร์คอน และให้สีเหลืองเข้มที่ระดับอุณหภูมิต่ำ จากการศึกษาเพื่อดูผลการใช้สารเติมแต่งต่างชนิดกัน 2 กลุ่ม คือระหว่าง NaF กับ NaCl และ NaF กับ NH_4Cl ว่าจะมีผลทำให้ระดับอุณหภูมิที่จะให้ปฏิกิริยาการเกิดเป็นเซอร์คอนได้เต็มที่และให้สีเหลืองเข้มแตกต่างกันหรือไม่จากการทดลองพบว่าระดับอุณหภูมิที่จะให้สีเหลืองเข้มและเกิดเซอร์คอนได้มาก ของสารเติมแต่งทั้ง 2 กลุ่มใกล้เคียงกัน คืออยู่ที่ระดับอุณหภูมิประมาณ 950°C .

จากผลการทดลองที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สรุปส่วนผสมและสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์สีเหลืองได้ดังนี้


ส่วนผสม :

| | | |
|----------------------------------|------|------|
| ZrO_2 | 67.2 | กรัม |
| SiO_2 | 32.8 | กรัม |
| Pr_6O_{11} | 4 | กรัม |
| NaF | 3 | กรัม |
| NaCl หรือ NH_4Cl | 4 | กรัม |

อุณหภูมิเผาสังเคราะห์ 950°C . ยืนไฟ 3 ชั่วโมง

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสีผงเซอร์คอน ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กองการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือผ่านทาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีเหลือง (+b) ของสีผง y_1, y_2, y_3 กับ ระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์



ภาพที่ 1

ที่ระดับอุณหภูมิ 750°C . y_1, y_2 และ y_3 จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำและค่า-ค่อนข้างใกล้เคียงกัน


ที่ระดับอุณหภูมิ 850°C . y_1 จะให้ค่าสีเหลือง (+b) ต่ำ, y_2 และ y_3 ให้ค่าสีเหลือง (+b) สูง

ที่ระดับอุณหภูมิ 950°C . y_1, y_2 และ y_3 จะให้ค่าสีเหลือง (+b) สูง และค่า-ใกล้เคียงกัน

ที่ระดับอุณหภูมิ 1050°C . y_1, y_2 และ y_3 จะให้ค่าสีเหลือง (+b) สูง และค่า-ใกล้เคียงกัน

ที่ระดับอุณหภูมิ 1150°C . y_1, y_2 และ y_3 จะให้ค่าสีเหลือง (+b) สูง และค่า-ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 2 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีเหลือง (+b) ของสีผง y4, y5, y6 กับระดับอุณหภูมิเผาสังเคราะห์



ภาพที่ 2

ที่ระดับอุณหภูมิ 750°ซ. y4 จะให้ค่าสีเหลือง (+b) สูงที่สุด y5 ให้ค่าสีเหลืองรองลงมา และ y6 ให้ค่าสีเหลืองน้อยที่สุด

ที่ระดับอุณหภูมิ 850°ซ. y5 จะให้ค่าสีเหลือง (+b) สูงที่สุด y4 ให้ค่าสีเหลืองรองลงมา และ y6 ให้ค่าสีเหลืองน้อยที่สุด

ที่ระดับอุณหภูมิ 950°ซ. y4 ให้ค่าสีเหลือง (+b) สูงที่สุด y5 ให้ค่าสีเหลืองรองลงมา และ y6 ให้ค่าสีเหลืองน้อยที่สุด

ที่ระดับอุณหภูมิ 1050°ซ. y4 ให้ค่าสีเหลือง (+b) สูงที่สุด y5 ให้ค่าสีเหลืองรองลงมา และ y6 ให้ค่าสีเหลืองน้อยที่สุด

ที่ระดับอุณหภูมิ 1150°ซ. y4 และ y6 ให้ค่าสีเหลือง (+b) สูงใกล้เคียงกัน และ y5 ให้ค่าสีเหลืองต่ำกว่า

เอกสารอ้างอิง

- Ahna, H.D. and Gonna, R. Praseodymium containing ceramic pigments, **U.S. Pat. 3,899,347**, 1975-08-12.
- Batchelor, R.W. Modern inorganic pigments, **Transaction of the British Ceramics Society**, 1974 vol.73, no.8, p.298-301.
- Beretka, J.; Bowman, R.G., and Brown, T. Studies on zircon pigments for ceramic glazes. **Journal of the Australian Ceramic Society**, 1981, vol.17, no.2, p.37-43.
- Booth, F.T., and Peel, G.N. The Preparation and properties of some zirconium stains. **Transaction of the British Ceramics Society**, 1962, vol.61, no.7, p.359-400.
- Carter, R. Ceramic colors-problems past and present. **Ceramics Industries Journal**, 1985, vol.94, no. 1050, p.19-26.
- Carter, R. Zircon ceramic pigments. **Ceramic Engineering and Science Proceedings**, 1987, vol.8, no.11-12, p.1156-1161.
- Eppler, R.A. Mechanism of formation of zircon stains, **Journal of the American Ceramic Society**, 1970, vol.53, no.8, p.457-462.
- Eppler, R.A. Zirconia based colors for ceramic glazes. **American Ceramic Society Bulletin**, 1977, vol.56, no.2, p.213-215, 218, 224.
- Eppler, R.A. Selecting ceramic pigments, **Ceramics Engineering and Science Proceedings**, 1987, vol. 8, no. 11-12, p. 1139-1149.
- Harshaw Chemical Company. Ceramic pigments. **Brit. Pat. 965, 863**, 1963-01-11.
- Kato, Etouzo. Studies on ceramic pigments abstracts, **Interceram**, 1962, vol.11, no.1, p.22-31.
- Khan, M, and Schejbal, F. Some aspects for color measurement in ceramics, **Interceram**, 1982, vol.31, no.1, p.19-20.
- Ray, E. H ; Carnahan, T.D., and Sullivan, R.M. Tin-vanadium yellows and praseodymium yellows, **American Ceramics Society Bulletin**, 1961, vol.40, no.1, p.13-16.
- Seabright, C.A. "Yellow pigments for ceramic ware," **U.S. Pat. 2,992,123**, 1961-07-11.
- Seabright, C.A. "Yellow ceramic pigments," **U.S. Pat. 3,012,898**, 1961-12-12.
- Tcheichvili, L., and Weyl, W.A. The Synthesis of ceramics pigments in the light of modern high-temperature crystal Chemistry. **The Glass Industry**, 1963, vol.44, no.3, p.145-148.
- Wildblood, N.C. Fluorine in ceramic colors, **Transactions of the British Ceramic Society**, 1973, vol.72, no.1, p.31-33.