

ผลิตภัณฑ์พลาสติกในห้องปฏิบัติการ

นางกิตติพร เหล่าแสงธรรม

ปัจจุบันพลาสติก (plastics) เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันแพร่หลาย สามารถพบเห็นผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ทั่วไป ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ถังน้ำ กาละมัง แมกกระตังเชียงที่ใช้หั่น เนื้อ ผัก ผลไม้ ตู้ทีวี หน้าปัทมวิทยุ เทปหรือในรูปของประดับสวยงามประเภทดอกไม้พลาสติก กระถาง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ เช่น ขัน ก่อ่งสบู่ สายยาง ชั้นวางของ ฯลฯ และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ยังพบพลาสติกที่เป็นผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งนับวันการนำพลาสติกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื่องแก้วเห็นจะมีมากขึ้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้รวบรวมชนิดของพลาสติก สูตรโครงสร้าง ความเหมาะสมในการใช้งานและข้อควรระวัง เพื่อเป็นแนวทางที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ


ชนิดของพลาสติกที่นิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการมีหลายชนิดเช่น

1. อะคริไลนไตรล-บิวตาไดเอน-สไตรีน (Acrylonitril-butadiene-styrene, ABS)

พลาสติก ABS ประกอบด้วยสารอะคริไลนไตรลไม่น้อยกว่าร้อยละ 13 บิวตาไดเอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 และสไตรีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 มีความทนต่อไครดต่าง และจะแตกเป็นส่วนๆ (disintegrate) ในกรดเข้มข้นที่มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ (oxidizing agent) เช่นกรดไนตริก (nitric acid) และกรดกำมะถัน (sulfuric acid) นอกจากนี้ถ้าสัมผัสกับสารเคมีภายใต้ความเค้น (stress) จะเกิดรอยแตก (crack) ขึ้น

2. อะคริลิก (Acrylic) หรือโพลีเมททิล เมททาไครเลท (Polymethyl methacrylate)


สูตรโครงสร้างคือ



อะคริลิกมีลักษณะแข็ง ทนต่อ กรด และด่าง แต่ถูกทำลายได้ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์หลายชนิด พลาสติกชนิดนี้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียสแต่ถ้ามีความจำเป็นใช้งานที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ควรใช้งานในระยะเวลาสั้นๆ หรือหลีกเลี่ยงใช้วัสดุชนิดอื่นทดแทน

3. เอทิลีน-คลอโรไตรฟลูออโรเอทิลีน (Ethylene-chlorotrifluoroethylene, E-CTFE)


สูตรโครงสร้างคือ



E-CTFE มีความทนต่อกรด ด่าง และสารละลายอินทรีย์ ได้ดีเยี่ยมนิยมใช้ทำสายยาง บีกเกอร์ และขวด ซึ่งสามารถใช้ได้ดี ที่อุณหภูมิต่ำมาก ๆ (cryogenic) จนถึงอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส

4. ฟลูออรีนเอต เอทิลีน โพรพิลีน (Fluorinated ethylene propylene, FEP)

สูตรโครงสร้างคือ




พลาสติกชนิด FEP มีลักษณะไม่ทึบแสง แต่ไม่ใส ไม่ดูดกลืนแสงยูวี มีคุณสมบัติโค้งงอได้ มีความหนาแน่นสูง สามารถทนต่ออุณหภูมิไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส ทนต่อสารเคมีทุกชนิดยกเว้นโลหะอัลคาไล (molten alkali metal) และฟลูออรีน การทนต่อสารเคมีของ FEP จะดีกว่า โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) เล็กน้อย

เนื่องจากโครงสร้างที่เป็นเทอร์เชียรี ฟลูออรีน (tertiary fluorine) ถูกทำลายด้วยกรดเปอร์คลอริก (perchloric acid) ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะใช้กับกรดชนิดนี้ และจากกระบวนการผลิตพบว่า มีเหล็ก สังกะสี อะลูมิเนียม ทองแดง และแมงกานีส ติดอยู่กับผนังขวด FEP ด้วย

5. เอทิลีนเตตราฟลูออโรเอทิลีน (Ethylene-tetrafluoroethylene, ETFE)


สูตรโครงสร้าง คือ



ETFE เป็นโพลีเมอร์ผสม (copolymer) ของ เอทิลีนกับ เตตราฟลูออโรเอทิลีน (TFE) ประกอบด้วย TFE ปริมาณร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติทางเชิงกลที่ดีกว่า FEP และง่ายในการขึ้นแบบ โดยปกติจะบริสุทธิ์กว่า FEP และเบากว่าฟลูออโรโพลิเมอร์ (Fluoropolymer) จำพวก PTFE, PFA, FEP มีความทนต่อกรดต่าง และตัวทำละลายอินทรีย์เกือบทั้งหมด นิยมใช้ในการทำบีกเกอร์ และขวดที่สามารถทนอุณหภูมิที่ 180 องศาเซลเซียส

6. โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene, LDPE)


สูตรโครงสร้างคือ



พลาสติกชนิด LDPE มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีข้อควรระวังคือพลาสติกชนิดนี้ สามารถถูกทำลายอย่างช้าๆ ได้โดยสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ชนิดแรง และจะเกิดก่อนอ่อนตัวบวม ได้เมื่อสัมผัสกับตัวทำละลายชนิดต่างๆ

7. โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE)

สูตรโครงสร้างคือ




พลาสติกชนิด HDPE มีลักษณะทึบ



แสง ทนต่อสารเคมีและทนอุณหภูมิได้สูงกว่า LDPE โดยสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส การผลิต HDPE จะมีการเติมโลหะเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ในกระบวนการผลิตได้แก่ อะลูมิเนียม โครเมียม ซิลิคอน ไทเทเนียม วาเนเดียม สังกะสี และเซอร์โคเนียม ดังนั้นจึง อาจมีการปนเปื้อนจากโลหะเหล่านี้ได้

8. โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC)


สูตรโครงสร้างคือ



PC เป็นพลาสติกชนิดที่มีความ เสถียรต่อการกระแทก (impact strength) นิยมใช้ทำแว่นกันแดด (safety glasses) และทำอุปกรณ์ดูดความชื้น (vacuum desiccator) พลาสติกชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับ งานที่มีกรด เบส และตัวทำละลายอินทรีย์ ต่างๆ เพราะจะทำให้ PC ถูกทำลาย

9. โพลีคลอโรไตรฟลูออโรเอทิลีน (Polychlorotrifluoroethylene, PCTFE)


สูตรโครงสร้างคือ



PCTFE เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติ ดีเยี่ยมในการทนต่ออุณหภูมิต่ำมากๆ ทนต่อ การกัดกร่อนและทนต่อสารอินทรีย์ที่มี คุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ แต่สามารถถูก ทำลายได้ด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ ส่วนความร้อน จะทำให้ PCTFE เกิดการตกผลึก ทำให้ เปราะแตกหักได้ง่าย

10. โพลีเอเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone, PES)

สูตรโครงสร้างคือ




PES มีลักษณะใส แข็ง และมีสี เหลืองอ่อน มีความทนต่อ กรด เบส อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (aliphatic hydrocarbon) และแอลกอฮอล์ (alcohol) แต่จะ ละลายในไดเมทิลซัลไฟไซด์ (dimethyl sulphoxide) อะโรมาติกเอมีน (aromatic amine)

ไนโตรเบนซีน (nitrobenzene) และสารละลายชนิด คลอรีเนต (chlorinated solvent)

11. โพลีเอเทอร์อีเทอร์คีโตน (Polyetheretherketone, PEEK)


สูตรโครงสร้างคือ



PEEK เป็นพลาสติกที่มีความพิเศษซึ่ง นิยมใช้ในงานทางด้านโครมาโตกราฟี (chromatography) คือมีลักษณะเหนียว แข็ง และแน่น มีความทนต่อสารเคมีชนิดสารอินทรีย์ และสาร อนินทรีย์ อย่างไรก็ตาม PEEK จะดูดซับเมท ทิลีนคลอไรด์ (methylene chloride) ถึงร้อยละ 15-20 และจะละลายได้ในกรดกำมะถันเข้มข้น

12. โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลท (Polyethylene terephthalate, PET)


สูตรโครงสร้างคือ



PET เป็นพลาสติกที่ใช้ทำเป็นบรรจุ กภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเป็นส่วน ใหญ่ มีจุดหลอมเหลวที่ 254 องศาเซลเซียส สามารถเปลี่ยนเป็นทั้งผลึกกึ่งขุ่น (amorphous) หรือกึ่งผลึก (semicrystalline) เมื่อมีผลึกของโพลีเมอร์ในพลาสติกเพิ่มขึ้นจะ ทำให้มีความทนต่อสารเคมี และตัวทำละลาย สูงขึ้น พลาสติกชนิดนี้มีสารปนเปื้อนได้แก่ ไทเทเนียม เจอร์เมเนียม และฟวง

13. เปอร์ฟลูออโรแอลคอกซี ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluoroalkoxy fluorocarbon, PFA)


สูตรโครงสร้างคือ



PFA เป็นพลาสติกที่มีลักษณะไม่ทึบ แสง แต่ไม่ใส ไม่ดูดกลืนแสงยูวี มีจุด หลอมเหลวประมาณ 320 องศาเซลเซียส มี ความทนต่อสารเคมีคล้ายกับ PTFE แต่สามารถ ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่าคือสามารถ ใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิ -270 องศาเซลเซียส ถึง + 260 องศาเซลเซียส PFA จะต้านทานต่อ การดูดกลืนแสงแม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 200 องศา เซลเซียส ทำให้เหมาะสำหรับการเก็บ สารละลายของโลหะหนักปริมาณน้อยและ เก็บตัวอย่างที่ได้จากการย่อยสลาย

14. โพลีเมททิลเพนทีน (Polymethylpentene, PMP)


สูตรโครงสร้างคือ



พลาสติกชนิด PMP มีลักษณะใ สเหมาะสำหรับนำมาทำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การวัดปริมาตร สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส พลาสติก PMP คล้ายกับ PP ต่างกันที่มีหมู่ไอโซบิวทิล (isobutyl) แทน หมู่เมทิล (methyl) พลาสติกชนิดนี้จะถูก ทำลาย ถ้าถูกสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิ ไดส์ชนิดแรงและจะเกิดการอ่อนตัว บวมได้ เมื่อถูกตัวทำละลายบางชนิด เช่น ไตรคลอโร เอทิลีน (trichloroethylene) ใน กระบวนการผลิต PMP จะมีการใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยาเช่นเดียวกับการผลิต HDPE ดังนั้น จึงอาจมีการปนเปื้อนจากโลหะบางชนิดได้เช่น เดียวกับพลาสติกชนิด HDPE

15. โพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP)


สูตรโครงสร้างคือ



จากสูตรโครงสร้างจะเห็นว่าพลาสติก ชนิด PP มีหมู่เมทิล ซึ่งทำให้ PP ง่ายต่อ การถูกทำลายจากตัวออกซิไดส์ชนิดแรง PP สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 130 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้ งานที่ต้องการนั่งฆ่าเชื้อ สำหรับกรรมวิธีการ ผลิตพลาสติกชนิดนี้มีวิธีการคล้ายกับ HDPE ดังนั้นจึงอาจมีการปนเปื้อนจากโลหะบางชนิด เช่นเดียวกับพลาสติกชนิด HDPE

16. โพลีเอมีค เรซิน (Polyamide resin)


สูตรโครงสร้างคือ



โพลีเอมีค เรซิน สามารถทนต่อสาร เคมีได้ปานกลาง จะถูกทำลายด้วยกรดแก่ สารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์, ฟีนอล (phenols) และคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอน บางชนิด (chlorinated hydrocarbon)


17. โพลีสไตรีน (Polystyrene, PS)





พลาสติกชนิดนี้มีลักษณะใส เนื้อแน่น แข็ง และมีความคงตัว ใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง PS เสถียรต่อการทำลายด้วยสารละลายหลายชนิด แต่จะละลายในสารพวกอะโรมาติก และตัวทำละลายชนิดฮาโลเจนเคต มีข้อจำกัดของการใช้งาน คือ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส

18. โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene, PTFE)




พลาสติกชนิด PTFE มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีแตกต่างจากพลาสติกชนิดอื่นๆ เนื่องจาก PTFE ไม่ไหม้ไฟ และไม่ละลาย

ตารางแสดงปริมาณธาตุที่มีอยู่ในพลาสติกบางชนิด (หน่วยเป็นนาโนกรัมต่อกรัม)⁴

ในตัวทำละลายต่างๆ ยกเว้นโลหะมอลทีนแอลคาไล และฟลูออรีนที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น PTFE จะยอมให้ ก๊าซ สารละลาย และกรดบางชนิดซึมผ่านได้บ้าง การใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส จากคุณสมบัติพิเศษที่กล่าวข้างต้นรวมทั้งการปนเปื้อนของสารอินทรีย์จากการใช้ PTFE น้อยมาก ทำให้เหมาะสมที่จะใช้ทำเป็นแท่งสำหรับกวนสาร (stirring bars), จุกปิด (stopcock) และ แบริ่ง (bearing) เป็นต้น


19. โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride, PVC)



โครงสร้างของ PVC จะคล้ายกับ PE แต่มีคลอรีน (chlorine) แทนไฮโดรเจน

(hydrogen) PVC มีลักษณะแข็งและแน่น การนำไปใช้งาน เช่น ในการผลิตสายยางจะต้องทำให้อ่อนและหยุ่น และมีการเติมสารชนิดพทาเลท เอสเทอร์ (phthalate esters) ลงไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้แก่พลาสติก ข้อจำกัดของ PVC จะถูกทำลายด้วยตัวทำละลายอินทรีย์หลายชนิด และไม่ควรใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส

20. โพลีไวนิลิดีน ฟลูออไรด์ (Polyvinylidene fluoride, PVDF)



PVDF เป็นพลาสติกที่มีความทนทานดีเยี่ยมต่อสารเคมีส่วนใหญ่ และมีจุดหลอมเหลวต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับฟลูออโรโพลิเมอร์ต่างๆ ไป การใช้งานสามารถใช้งานได้ ในอุณหภูมิไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส

ธาตุ	LDPE	HDPE	PP	PS	PC	PVC	TFE	FEP	ETFE
Na	1300	15000	4800	2200	2700	20000	160	400	600
Al	500	30000	55000	500	3000		230	200	
Cl	7000	30000	180000		50000	major		800	10 ⁶
K	>5000	>600						90000	1100
Ca		800000							
Ti		5000	60000	1000					
Mn		10	20	20				60	
Co			40		6				
Zn		520000							
Br	>20	800	>5	>1	29000	>6	>2		240
Sn						2.4x10 ⁶			
Sb	5	200	600						
La				0.3			0.6		1
W								700	
Au			0.1	0.04	0.03		0.4		0.4

จากตารางแสดงให้เห็นถึงโลหะและธาตุปริมาณน้อยหลายชนิดในพลาสติกชนิดต่างๆ ซึ่งมาจากวัตถุดิบที่ใช้ และกระบวนการผลิตที่มีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาและอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับพลาสติก

พลาสติกชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ ดังที่ได้กล่าวถึงโครงสร้าง และคุณสมบัติของวัสดุในข้างต้น จะเป็นการช่วยให้พิจารณาตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม และการใช้งานทั่วไปควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่สีต่างๆ รวมทั้งสีขาว เนื่องจากวัสดุที่ใส จะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในระหว่างการปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีได้

เอกสารอ้างอิง

Bel-Art Scienceware. No Place : Bel-Art Product, 1993. 178 p.
 Howard, AG. and Statham, P.J. Inorganic trace analysis : philosophy and practice. Chichester : Wiley, 1993, p. 34-37.
 Nalgene Co. Nalgene™ Labware. New York : Nalgene Brand Products, 1990, 192 p.
 ทศนีย์ จูตะกานนท์. สารานุกรมศัพท์เคมี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2533, 348 หน้า
 ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพท์วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัทเพื่อนพิมพ์, 2532, 343 หน้า