

# การวัลคะไนซ์น้ำยางธรรมชาติโดยการ ใช้รังสีได้อย่างไร

ดร.ณิ วัชรารื่องวิทย์

การวัลคะไนซ์น้ำยางธรรมชาติ โดยการใช้รังสี เป็นเทคนิค ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการ วัลคะไนซ์ด้วยซัลเฟอร์ วิธีการวัลคะไนซ์ด้วย รังสีนี้จะช่วยลดปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในน้ำยางลง ขณะที่ฉายรังสีไปที่น้ำยาง โปรตีนจะถูกกำจัด ออกมาเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำได้ (water soluble protein) ซึ่งใช้น้ำล้างออกได้ ดังนั้น จะเป็นการลดปัญหาการแพ้โปรตีนในน้ำยาง ธรรมชาติลง น้ำยางธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธี วัลคะไนซ์ด้วยรังสี (The radiation vulcanised natural rubber latex, RVNRL) จะเป็นอันตรายต่อร่างกายน้อยมาก และ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไนโตรซามีน (nitrosamine) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย RVNRL จึง สามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้ กับร่างกายมนุษย์และใช้สัมผัสกับอาหารได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติโปร่งแสงเหมาะสม สำหรับทำบอลดุนการที่มีคุณสมบัติที่ไม่ทำ ให้เกิดอาการแพ้จึงเหมาะสำหรับถุงมือยาง สำหรับตรวจโรค ทำถุงยางอนามัย ทำห้วนม ยางและทำอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ การ วัลคะไนซ์น้ำยางโดยการฉายรังสีนี้จะมี ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการวัลคะไนซ์ด้วยซัลเฟอร์

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าเพิ่มที่ได้จากผลิต กณฑ์ทางการแพทย์และทางเภสัชกรรม รวม กับมูลค่าของสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการ วัลคะไนซ์ด้วยซัลเฟอร์ และประโยชน์ที่ได้รับ สูงแล้วก็น่าจะตัดปัญหาค่าใช้จ่ายในการ วัลคะไนซ์ด้วยวิธีนี้ออกไปได้

แต่ก่อนน้ำยางชั้นธรรมชาติส่วนใหญ่จะ ใช้ทำถุงมือยาง โดยการใช้ถุงมือลงใน สารละลายน้ำยางธรรมชาติ กระบวนการ เตรียมสารละลายสำหรับจุ่มแบบ (solution dipping) ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะในน้ำยางมี ปริมาณของแข็ง (solids content) ต่ำมาก แต่มีความหนืดสูง เมื่อใช้ตัวทำละลายก็จะมี ปัญหาในด้านความเป็นพิษของตัวทำละลาย และยังทำให้คุณสมบัติทางกายภาพและการ ทนทานต่อการบ่มเร่งอายุการใช้งาน (aging resistance) ของถุงมือยางต่ำมาก และยังมี ความยุ่งยากเมื่อต้องนำแบบมือไปจุ่มใน ซัลเฟอร์โมโนคลอไรด์เพื่อให้เกิดการวัลคะไนซ์ ขึ้น ต่อมาได้ใช้น้ำยางที่มีซัลเฟอร์และตัวเร่ง ปฏิกริยาอย่างรวดเร็วแขวนลอยผสมอยู่ การ วัลคะไนซ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สามารถ ควบคุมได้ การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีนี้ทำได้ดี เหมือนกับการใช้น้ำยางฟรีวัลคะไนซ์

(prevulcanization of latex) ซึ่งจะได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนแรงดึงขาดสูงและ ทนต่อการบ่มเร่งอายุการใช้งานได้ดี โดยการเติม antioxidants ที่เหมาะสม

RVNRL เป็นน้ำยางที่ผ่านกระบวนการ วัลคะไนซ์โดยใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์ 60 โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการทำปฏิกิริยา เช่น ซิงค์ออกไซด์, ไทอูรัมไดซัลไฟด์ (Thiuram disulfide) เป็นต้น แต่ต้องใช้ เซนซิไทเซอร์ (sensitiser) และสตาบิไลเซอร์ (stabiliser) ดังนั้นปัญหาการแพ้สารเคมีต่างๆ ที่ตกค้างจาก ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารก่อมะเร็ง nitrosamine จะหมดไป ในการวัลคะไนซ์น้ำยางจะใช้รังสี ประมาณ 250-350 กิโลเกรย์ (kGy) ซึ่งค่อนข้างสูง แต่เมื่อใช้นอร์มัล บิวทิล อะคริเลท (normal Butyl acrylate, nBA) เป็น เซนซิไทเซอร์ ปริมาณของรังสีที่ใช้ในการ วัลคะไนซ์จะลดลงเหลือ 15 kGy โดยเติม nBA ลงในน้ำยางก่อนที่จะเติมไปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เพราะ nBA จะไปทำลายความคงตัว (destabilisation) ของน้ำยาง และในระหว่างฉายรังสี ปริมาณของแข็งในน้ำยางจะต้องควบคุมให้ค่า ประมาณร้อยละ 52-53 สำหรับสูตรเฉพาะที่ใช้ ในการทำ RVNRL แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 Ingredients for radiation vulcanisation

| Ingredients       | Parts per dry weight |
|-------------------|----------------------|
| 60% Natural latex | 100                  |
| 50% nBA emulsion  | 5                    |
| 10% KOH solution  | 0.3                  |
| 1% Ammonia water  | To 52% total solids  |

กระบวนการวัลคาไนซ์เกิดขึ้นโดยโมเลกุลของ nBA จะไปเกาะที่ rubber hydrocarbon chain ก่อนและเมื่อฉายรังสีแกมมาเข้าไปจะทำให้เกิด crosslinks ขึ้นระหว่าง carbon-carbon bond จากนั้นก็จะเกิด polymerisation ขึ้นตรง chain ที่มี nBA เกาะอยู่ด้วย ซึ่งจะไปช่วยเสริมกับ crosslinked ของ carbon-carbon bond ทำให้มีความ

แข็งแรงเพิ่มขึ้น

กระบวนการทำ RVNRL นี้จะใช้ได้กับน้ำยางจากการหมุนเหวี่ยง (Centrifuged Latex) ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะทำให้การผลิต RVNRL ใช้งานได้ยาวนาน และถ้าต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความทนต่อสภาวะการบ่มเร่งอายุการใช้งาน ก็ควรจะใช้ Trisnonylated

phenyl phosphite (TNPP) เป็นตัว antioxidant ลงไป โดยทุกๆ ไปจะใช้ในปริมาณ 2 ส่วนในยาง 100 ส่วน (phr) เกณฑ์มาตรฐานของน้ำยางจากการหมุนเหวี่ยงที่ใช้ในประเทศอินเดียในการทำ RVNRL มีคุณลักษณะและเกณฑ์กำหนดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของ centrifuged latex ที่ใช้ในกระบวนการ RVNRL

| ลำดับที่ | คุณสมบัติ                       | เกณฑ์กำหนดมาตรฐาน |
|----------|---------------------------------|-------------------|
| 1        | Dry rubber content (min)        | 60.0%             |
| 2        | Non rubber solids (max)         | 1.5%              |
| 3        | Alkalinity as ammonia (min)     | 0.6%              |
| 4        | Mechanical stability time (min) | 1000 sec          |
| 5        | Volatile fatty acids no. (max)  | 0.04              |
| 6        | KOH no. (max)                   | 0.5               |
| 7        | Coagulum content (max)          | 0.01%             |
| 8        | Sludge content (max)            | 0.01%             |
| 9        | Copper content (max)            | 4 ppm.            |
| 10       | Manganese content (max)         | trace             |
| 11       | Magnesium content (max)         | 10 ppm            |
| 12       | Colour and odour                | Not objectionable |

หลังจากผ่านรังสีแกมมาแล้ว นำน้ำยางมาวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติได้ข้อมูลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของ RVNRL

| คุณสมบัติ                             | เกณฑ์กำหนด |
|---------------------------------------|------------|
| Dry rubber content                    | 51.77%     |
| Total solids                          | 53.75%     |
| Non rubber solids                     | 1.98%      |
| Ammonia                               | 0.68%      |
| Volatile fatty acids                  | 0.04       |
| KOH no.                               | 1.48       |
| Mechanical stability time at (52% TS) | 1240 sec   |
| Coagulum                              | 0.005%     |
| Viscosity at 52% TS                   | 30 cps     |
| pH                                    | 10.10      |

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าค่า KOH no. ก่อนข้างสูงแต่เมื่อเกิดปฏิกิริยา hydrolysis ขึ้นกับ nBA ที่เหลือจะให้ acrylic acid ออกมา ดังนั้น KON no. ที่สูงก็จะมีผลต่อความคงตัวของ RVNRL และยังได้ RVNRL ที่มีความหนืดต่ำ จึงใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลักษณะบางและทำโดยวิธีการจุ่มแบบได้ดี เหมาะสำหรับการทำถุงยางอนามัยและถุงมืออย่าง สำหรับการตรวจโรค หลังจากการผ่านรังสีแล้ว

จะมี nBA บางส่วนที่เหลือตกค้างอยู่ซึ่งจะทำให้ RVNRL ที่ได้มีกลิ่นของ nBA แต่เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งกลิ่นก็จะระเหยออกไป หรือถ้า นำ NVRVL มาใช้ในทันทีระหว่างที่ออกแบบของผลิตภัณฑ์ที่จุ่มในน้ำยางแล้ว nBA ก็จะระเหยออกไปหมด ผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยวิธีการจุ่มแบบโดยตรงใน RVNRL นี้จะมีลักษณะคล้ายที่ทำจากน้ำยางที่ใช้กำมะถันเป็นตัววัลคะไนซ์ แต่จะดีกว่าตรงที่ได้ผลิต

ภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอและสามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีความบางมากด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาของผลิตภัณฑ์ ที่ทำด้วยการจุ่มแบบโดยตรงใน RVNRL และในน้ำยางที่ใช้ formic acid หรือ acetic acid หรือ calcium nitrate หรือ calcium chloride เป็นตัวทำให้ยางจับก้อน (coagulant) ซึ่ง จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีความหนาแตกต่างกันมากโดยดูได้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 Effect of the type of coagulant on dry RVNRL film thickness

| Coagulant            | Thickness of film, mm |
|----------------------|-----------------------|
| Straight dipping     | 0.02                  |
| 10% Calcium chloride | 0.18                  |
| 10% Calcium nitrate  | 0.14                  |
| 10% Formic acid      | 0.14                  |
| 10% Acetic acid      | 0.12                  |

ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวิธีการจุ่มแบบโดยทั่วไป การล้างและการอบแห้ง (leaching and drying) หลังจากวัลคะไนซ์จะมีผลทำให้ความทนแรงดึงขาดลดลงแต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก RVNRL จะมีความทนแรงดึงขาดสูงขึ้น

ทั้งนี้เพราะในขณะที่ล้างนั้นจะช่วยกำจัดสารที่ไม่ใช่ยางแต่ละลายน้ำได้ ซึ่งเกาะติดอยู่ที่ผิวของยางหลุดออกมา ทำให้เนื้อยางเกาะติดกันดีจึงทำให้ความทนแรงดึงขาดสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวิธีการจุ่มแบบจาก RVNRL

ที่มี TNPP เป็น antioxidant ในปริมาณ 2 ส่วนใน 100 ส่วนของยางจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนต่อสภาวะการบ่มเร่งได้ดี โดยบ่มเร่งที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 168 ชั่วโมง ผลการทดสอบในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 Tensile property of RVNRL films

| Property               | Before aging | After aging |
|------------------------|--------------|-------------|
| Modulus at 100% (Mpa)  | 1.10         | 0.95        |
| 300% (Mpa)             | 1.64         | 1.30        |
| 500% (Mpa)             | 4.10         | 3.20        |
| Tensile strength (Mpa) | 31.47        | 28.45       |
| Elongation at break %  | 842          | 752         |

ตารางที่ 6 Tensile property of single-use rubber examination gloves

| Property                     | Before aging | After aging |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Tensile strength, min (Mpa)  | 21           | 16          |
| Elongation at break, min (%) | 700          | 500         |

ผลการทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติของถุงมือที่ทำจาก RVNRL และ prevulcanized natural rubber latex ที่ใช้ซัลเฟอร์เป็นตัววัลคะไนซ์ ปรากฏว่าให้ผลใกล้เคียงกัน แต่จากการวิจัยทางด้าน cytotoxicities โดยการสกัดสารพิษต่างๆ จากถุงมือที่ทำจากยางทั้ง 2 วิธี พบว่าถุงมือที่ทำจาก RVNRL มีสารที่ก่อให้เกิด cytotoxicities น้อยกว่าถุงมือที่ทำจาก sulphur prevulcanized latex แต่ถ้าวัดเพิ่มเวลาในการล้างถุงมือยางนานขึ้น cytotoxicities ที่เกิดจากถุงมือทั้งสองวิธีจะลดลง

ปัญหาที่เกิดจากการแพ้โปรตีนที่มีในน้ำยางธรรมชาติ จากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณโปรตีนที่สกัดจากฟิล์มของ RVNRL ที่ไม่ได้ผ่านการล้างจะมีปริมาณสูง เพราะการฉายรังสีจะทำให้โปรตีนที่ละลายน้ำได้ในยางเพิ่มขึ้น โดยรังสีจะไปทำลาย polypeptide chain แล้วทำให้โปรตีนออกมาเกาะอยู่ตามผิวของ rubber particle แต่จากการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังพบว่าอาการแพ้ผลิตภัณฑ์จาก RVNRL น้อยกว่าการแพ้ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางที่ใช้ซัลเฟอร์วัลคะไนซ์ วิธีกำจัดโปรตีนในผลิตภัณฑ์จาก RVNRL ที่ได้ผลดีคือการใช้เวลาในการล้างให้นานขึ้นและ/หรือเพิ่มอุณหภูมิของอ่างล้างให้สูงขึ้น มีรายงานว่า การล้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก RVNRL ด้วย

สารละลายแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าโปรตีนที่สกัดจากผลิตภัณฑ์ RVNRL สามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 90 ปัจจุบันจากการวิเคราะห์หาโปรตีนที่สกัดจากถุงมือสำหรับตรวจโรคที่ทำจาก RVNRL พบว่ามีค่าต่ำมาก ลดลงเหลือ 21.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของถุงมือยาง

ประโยชน์ที่เด่นจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก RVNRL ที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยางที่วัลคะไนซ์ด้วยซัลเฟอร์มีดังต่อไปนี้

1. ปราศจากสารก่อมะเร็ง nitrosamine
2. มีอันตรายด้าน cytotoxicity ต่ำ
3. มีการแพร่ออกของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และมีกลิ่นเหม็นน้อยกว่าหลังจากการเผาไหม้
4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้โปร่งใสและนุ่มกว่า
5. ปริมาณโปรตีนที่สกัดออกมีปริมาณน้อย
6. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีที่ตกค้าง
7. สามารถย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติ
8. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะสังกะสี
9. มีอายุในการเก็บรักษาน้ำยา RVNRL และยังมีคุณสมบัติที่คงที่อยู่นานถึง 6 เดือน

จากคุณสมบัติที่ดีกว่าของ RVNRL ในหลายด้าน จึงได้นำมาทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน

ทางการแพทย์หลายอย่าง โรงงานอุตสาหกรรม ถุงมือสำหรับตรวจโรคในประเทศอินโดนีเซีย และอินเดียใช้ RVNRL ทำถุงมือยาง ซึ่งได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพดีมีสีขาว สวมใส่สบาย นุ่มมือและสวมใส่ได้เป็นเวลานาน เพราะมีความปลอดภัยจากการแพ้โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ มีรายงานการทดสอบในห้องปฏิบัติการในโรงงาน อุตสาหกรรมของประเทศอินโดนีเซียรายงานว่า สามารถใช้ RVNRL ในการทำถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพดี มีสีขาว รูปร่างดี มีความนุ่มความยืดหยุ่นดีเมื่อขาดสูง และมีปริมาตรเมื่อแตก (burst volume) สูง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ อื่นๆ เช่น ใช้ทำ optical endoscopic ballon ซึ่งให้แสงเลเซอร์ผ่านได้ถึงร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ทำจากซัลเฟอร์วัลคะไนซ์ซึ่งให้แสงผ่านได้ร้อยละ 65 เท่านั้น ทำท่อใช้ในระบยย่อยอาหารและท่อทางเดินปัสสาวะ ถุงเก็บปัสสาวะ ขวดสำหรับบรรจุอาหารและจุกนมยาง และเมื่อนำไปทำลูกโป่งของเด็ก ก็จะได้ลูกโป่งที่มีความอ่อนนุ่ม ใส และมีอันตรายจากสารพิษและสารก่อมะเร็ง nitrosamine ต่ำ ดังนั้น RVNRL จึงมีความเหมาะสมในการนำมาทำผลิตภัณฑ์ยาง เพราะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อโลกของเรา

#### เอกสารอ้างอิง

- International ISO 11193 : Single-use rubber examination gloves. 1<sup>st</sup> ed. Switzerland : International Organization for Standardization, 1994(E).
- Sebastian, M. Sunny How radiation vulcanised latex is better. *Rubber Asia (The complete Magazine on Rubber)* January-February, 1999, Vol.13, No.1, p. 76-79.