



การพัฒนาภาชนะเซรามิกเนื้อ คอร์ดีไยไรต์

วรรณภา ต.แสงจันทร์
ปราณี จันทร์ลา

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อคอร์ดีไยไรต์ (cordierite body) เพื่อใช้ทำภาชนะเซรามิกสำหรับปรุงอาหารที่สามารถตั้งบนเตา (stove-top) ได้โดยตรง จากส่วนผสมของดินขาวระนองดินเหนียวลานสกา ทัลคัม และเซอร์คอน เเผที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส ทำการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลัน (thermal shock resistance) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน และส่วนประกอบทางแร่วิทยา คัดเลือกสูตรเนื้อคอร์ดีไยไรต์ ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลันได้สูงถึงอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส มาทำการพัฒนาสูตรเคลือบ ทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลัน การร้าวตัว และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของเคลือบ จากนั้นคัดเลือกสูตรเนื้อคอร์ดีไยไรต์ และเคลือบที่ผ่านการทดสอบมาทดลองทำเป็นภาชนะ และทดสอบการใช้งานจริงบนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊ส

บทนำ

ภาชนะเซรามิกที่ใช้ปรุงอาหาร และสามารถตั้งบนเตา (stove-top) ได้โดยตรง ไม่ว่าจะบนเตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส จะต้องทำจากวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (thermal expansion coefficient) ต่ำ เพื่อให้ภาชนะนั้นมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันจึงจะไม่เกิดการแตกร้าวเสียหาย และสามารถใช้งานได้อย่างทนทาน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในสภาวะดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แก้วทนไฟและเซรามิกแก้ว (glass-ceramic) ซึ่งมีราคาแพง เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากผลิตภัณฑ์แก้วทนไฟ และเซรามิกแก้วแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อคอร์ดีไยไรต์เป็นส่วนผสมหลัก มักนิยมนำมาใช้งานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน และไม่มีเคลือบผิว เช่น ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเตาเผา (kiln furniture) เป็นต้น

คอร์ดีไยไรต์เป็นสารประกอบซิลิเกต มีสูตรทางเคมีคือ $2MgO \cdot 2Al_2O_3 \cdot 5SiO_2$ เป็นวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว

เมื่อร้อนต่ำ คือ ประมาณ $1-3 \times 10^{-6} / ^\circ C$ (Norton, 1970) จึงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคอร์ดีไยไรต์เป็นส่วนผสมหลักสามารถใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันอยู่เสมอโดยไม่แตกร้าวเสียหายที่คอร์ดีไยไรต์ มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ จึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาเคลือบให้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำกว่าเนื้อคอร์ดีไยไรต์ เพื่อให้สามารถใช้งานแล้ว ไม่เกิดปัญหาเคลือบร้าวตัว โดยทั่วไปเคลือบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทไวท์แวร์ จะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนประมาณ $6-9 \times 10^{-6} / ^\circ C$ (Norton, 1970)

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเนื้อคอร์ดีไยไรต์ และเคลือบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ สูงตัวที่อุณหภูมิประมาณ 1250-1300 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ทำภาชนะเซรามิกสำหรับตั้งบนเตาโดยตรง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก และศักยภาพการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการสามารถทำให้ตลาดเซรามิกขยายตัวมากขึ้น

การทดลองเนื้อคอร์ดีไยไรต์

1. วิธีการทดลองเนื้อดิน

ทำการคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ กำหนดส่วนผสมที่ใช้ทดลอง บดส่วนผสมให้ละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกัน ทำเป็นชิ้นตัวอย่างทดสอบ เเผที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลัน ส่วนประกอบทางแร่วิทยา และสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน จากนั้นคัดเลือกสูตรไปทดลองเคลือบ และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์

1.1 วัตถุดิบที่ใช้

- ดินขาว จ.ระนอง
- ดินเหนียวลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
- ทัลคัม จีนแดง
- เซอร์คอน ชนิดบดละเอียด ที่ใช้เป็นตัวทำที่บนเคลือบเซรามิก

ตารางที่ 1 องค์ประกอบเคมีของวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	LOI	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O
ดินขาวระนอง	11.90	46.50	36.90	1.57	0.06	0.14	0.10	2.38
ดินเหนียวลานสกา	12.48	49.10	29.80	3.03	0.47	1.16	0.22	2.16
ทัลคัม	1.74	64.5	0.06	0.24	0.39	33.0	-	-

1.2 ส่วนผสมที่ทำการทดลอง

จากงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องเนื้อคอร์เดียไรต์จากส่วนผสมของแร่เคโอลินกับทัลคัม สามารถสังเคราะห์เนื้อคอร์เดียไรต์จากส่วนผสมของดินขาวระนอง ดินเหนียวลานสกา และทัลคัม เเผที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียสได้คอร์เดียไรต์ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนอยู่ระหว่าง $1-3.6 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ จึงได้คัดเลือกสูตรที่มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำมาทำการทดลอง 4 สูตร (C1 C2 C3 และ C4) โดยมีปริมาณดินขาวอยู่ระหว่างร้อยละ 50-60 ดินเหนียวลานสการ้อยละ 5-25 ทัลคัมร้อยละ 25-35 และได้ผสมเซอร์คอนลงไปในสูตรทุกสูตร เนื่องจากเซอร์คอนมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ คือ $4.1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ และมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลันได้ดี (Singer, 1963)

1.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อน มีขั้นตอนดังนี้

1. ชั่งส่วนผสม และบดในหม้อบด โดยบดเปียก ใช้เวลาบดประมาณ 8 ชั่วโมง
2. เกราะส่วนผสมให้หมดในอ่างปั่นพลาสติก
3. นำมาทำขึ้นทดสอบ โดยอัดในแม่แบบทองเหลืองด้วยมือ
4. อบขึ้นทดสอบให้แห้ง
5. นำขึ้นทดสอบไปเผาในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส โดยใช้จั่วแรง 150 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง และเย็นไฟที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นเวลา 30 นาที

1.4 การวิเคราะห์ทดสอบ

นำขึ้นทดสอบไปวิเคราะห์ทดสอบสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การหดตัว การดูดซึมน้ำ และค่าความหนาแน่น โดยทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM C373-88 (Reapproved 2006)

2. ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลัน (thermal shock resistance) โดยทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM C554-93 (Reapproved 2006)

3. ส่วนประกอบทางแร่วิทยา โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟร็กโตมิเตอร์

4. สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน โดยใช้เครื่องวัดการขยายตัวเมื่อร้อน (dilatometer)

2. ผลการทดลองเนื้อคอร์เดียไรต์และวิจารณ์ผล

ผลวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกายภาพความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลัน และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 3 4 และภาพที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนประกอบทางแร่วิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟร็กโตมิเตอร์ แสดงในภาพที่ 4

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของตัวอย่างเผที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 °C


สูตร	การหดตัว, ร้อยละ		การดูดซึมน้ำ, ร้อยละ		ความหนาแน่น, กรัม/ลบ.ซม.	
	1250°C	1300°C	1250°C	1300°C	1250°C	1300°C
C1	13.41	13.57	0.12	0.10	2.39	2.39
C2	12.49	12.94	4.22	0.96	2.28	2.30
C3	11.21	13.75	0.80	0.18	2.30	2.32
C4	11.59	13.26	2.98	0.15	2.32	2.36

ตารางที่ 3 ผลทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลันของตัวอย่างที่ผ่านการเผที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 °C


สูตร (1250°C)	อุณหภูมิที่ทดสอบ (°C)					สูตร (1300°C)	อุณหภูมิที่ทดสอบ (°C)				
	150	175	200	225	250		150	175	200	225	250
C1	✓	✓	✓	✓	✓	C1	✓	✓	✓	✓	✓
C2	✓	✓	✓	✗	✗	C2	✓	✓	✓	✗	✗
C3	✓	✓	✓	✓	✓	C3	✓	✓	✓	✓	✓
C4	✓	✓	✓	✓	✓	C4	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของตัวอย่างเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C


สูตร	สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (25-800 °C), / °C×10 ⁻⁶
C1	3.937
C2	-
C3	3.941
C4	3.689




ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่าการหดตัวของตัวอย่างเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C และ 1300 °C



ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าการดูดซึมน้ำของตัวอย่างเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C และ 1300 °C



ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของตัวอย่างเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C และ 1300 °C



ภาพที่ 4 แสดงส่วนประกอบทางแร่วิทยา ของตัวอย่าง C1-C4 เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส

จากผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ พบว่า ทั้ง 4 สูตร มีค่าการหดตัวมากขึ้น ค่าการดูดซึมน้ำลดลง และค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการเผาสูงขึ้น ที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส สูตร C1 สามารถดูดตัวได้ดีกว่าตัวอย่างสูตรอื่นๆ เนื่องจากมีค่าการดูดซึมน้ำเข้าใกล้ศูนย์ เป็นเพราะส่วนผสมมีปริมาณดินเหนียวมากกว่าสูตรอื่นๆ จากองค์ประกอบเคมีในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ดินเหนียวมีเหล็กออกไซด์อยู่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นตัวช่วยหลอม จึงทำให้ตัวอย่างที่มีดินเหนียวในปริมาณมากกว่าดูดตัวได้ดีกว่าตัวอย่างอื่น ๆ และทำให้ค่าการหดตัว และความหนาแน่นมากกว่าตัวอย่างอื่นด้วย ส่วนตัวอย่าง C2 ที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ค่าการดูดซึมน้ำยังมีค่าสูงอยู่ เนื่องจากส่วนผสมมีปริมาณดินเหนียวน้อยกว่าตัวอย่างอื่น ๆ ทำให้การหลอมตัวยังไม่ดี เมื่อนำตัวอย่างไปทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลันพบว่า สูตร C1 C3 และ C4 เผาที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส สามารถผ่านการทดสอบได้ถึงอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยไม่มีรอยร้าว หรือรạnตัวเกิดขึ้น ตัวอย่างที่สามารถผ่านการทดสอบได้ถึงอุณหภูมิสูงกว่า จะสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลันได้ดีกว่า และมีเพียงสูตร C2 ที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ถึงอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์ส่วนประกอบทางแร่วิทยาในภาพที่ 4 ทุกสูตรมีคอร์เดียไรต์ มัลไลต์ และเซอร์คอน เกิดขึ้น สูตร C3 มีคอร์เดียไรต์ เกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ C4 และ C1 ตามลำดับ ส่วนสูตร C2 มีคอร์เดียไรต์เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยเปรียบเทียบจากความสูงของพีคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน

3. สรุปผลการทดลองเนื้อดิน

จากผลการทดลอง ได้คัดเลือกสูตร C3 และ C4 เเผาะที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เผาผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทสโตนแวร์ ไปทดลองเคลือบ และทำผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสามารถผ่านการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นอย่างฉับพลันได้สูงถึงอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส และเกิดเนื้อคอร์เดี่ยวไรต์ได้มากกว่าตัวอย่างอื่น ๆ นอกจากนั้นแล้วการหดตัวของสองสูตรนี้ยังมีค่าน้อยกว่าสูตร C1 การหดตัวมากของผลิตภัณฑ์มีผลทำให้เกิดความเครียดสะสมอยู่ในเนื้อมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการแตกร้าวเสียหายได้ ดังนั้นเนื้อที่มีการหดตัวน้อยกว่าจึงเหมาะสมกว่า

การทดลองเคลือบ

1. วิธีการทดลองเคลือบ

เนื่องจากเนื้อคอร์เดี่ยวไรต์มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ เคลือบที่นำมาใช้กับเนื้อคอร์เดี่ยวไรต์ จึงจำเป็นต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำกว่า เพื่อ

ตารางที่ 5 สูตรเคลือบที่ใช้ในการทดลอง

ตัวอย่าง	สูตรเคลือบ		
ZL1	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.31Al ₂ O ₃	3.0SiO ₂
ZL 2	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.41Al ₂ O ₃	3.0SiO ₂
ZL 3	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.51Al ₂ O ₃	3.0SiO ₂
ZL 4	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.31Al ₂ O ₃	4.0SiO ₂
ZL 5	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.41Al ₂ O ₃	4.0SiO ₂
ZL 6	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.51Al ₂ O ₃	4.0SiO ₂
ZL 7	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.31Al ₂ O ₃	5.0SiO ₂
ZL 8	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.41Al ₂ O ₃	5.0SiO ₂
ZL 9	0.35 Li ₂ O 0.55 MgO 0.10 ZnO	0.51Al ₂ O ₃	5.0SiO ₂

ไม่ให้เกิดการร้าวตัวเมื่อนำไปใช้งาน ในการทดลองนี้จึงได้เลือกสูตรเคลือบพื้นฐานที่ใช้ Li₂O MgO และ ZnO เป็นตัวช่วยหลอม เนื่องจากออกไซด์เหล่านี้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ (Eppler, 2000) และได้แปรเปลี่ยนจำนวนโมลของ Al₂O₃ อยู่ระหว่าง 0.31-0.51 ปริมาณ SiO₂ อยู่ระหว่าง 3.0-5.0 เพื่อศึกษาผลต่อการสุกตัว และการเข้ากันได้ของเนื้อคอร์เดี่ยวไรต์กับเคลือบ โดยทำการทดลองทั้งหมด 9 สูตรดังแสดงในตารางที่ 5 และได้ทำการเติมสารเซอร์โคเนียมซิลิเกต (เซอร์คอน) ซึ่งเป็นตัวทำทึบในเคลือบในปริมาณร้อยละ 10 ทุกสูตร เพราะเซอร์โคเนียมซิลิเกตเป็นสารที่มีความคงตัวในเคลือบ ทำให้เคลือบเกิดความทึบโดยการเกิดเป็นผลึกเล็ก ๆ โดยปกติแล้วเคลือบที่มีผลึกเล็ก ๆ อยู่ด้วยจะแข็ง และทนต่อการขีดสีได้ดี (NITC, 1983) ส่วนผสมของเคลือบแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ส่วนผสมของเคลือบที่ใช้ในการทดลอง

สูตร	ทังคัม ร้อยละ	ซิงค์ออกไซด์ ร้อยละ	ลิเทียมคาร์บอเนต ร้อยละ	ดินขาวระนอง ร้อยละ	ควอตซ์ ร้อยละ
ZL1	23.67	2.90	9.28	28.66	35.48
ZL2	22.56	2.77	8.84	36.12	29.71
ZL3	19.98	2.45	7.83	36.12	29.71
ZL4	19.48	2.39	7.64	23.59	46.90
ZL5	18.72	2.29	7.34	29.98	41.66
ZL6	18.02	2.21	7.06	35.89	36.82
ZL7	16.55	2.03	6.49	20.04	54.88
ZL8	16.00	1.96	6.27	25.62	50.14
ZL9	15.48	1.90	6.07	30.84	45.70

1.1 การเตรียมเคลือบทดลอง

การเตรียมเคลือบสำหรับทดลอง มีขั้นตอน ดังนี้คือ

1. ซึ่งส่วนผสมตามตารางที่ 6
2. บดส่วนผสมในหม้อบดความเร็วสูง (high speed ball mill) โดยใช้ น้ำ : วัตถุดิบเท่ากับ 1 : 1 โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบด 20 นาที
3. เคลือบบนสแลปเนื้อคอร์เดี่ยวไรต์ สูตร C3 และ C4 ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสมาแล้ว โดยชุบเคลือบตัวอย่างละ 10 แผ่น
4. นำแผ่นสแลปไปเผาในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราเร่ง 150 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง และเย็นไฟที่อุณหภูมิสูงสุดนาน 30 นาที

1.2 การวิเคราะห์ทดสอบ

นำชิ้นตัวอย่างเคลือบที่เผาเรียบร้อยแล้ว มาตรวจพินิจลักษณะทั่วไป จากนั้นจึงคัดเลือกสูตรที่มีลักษณะทั่วไปดี คือ ไม่ร้าว และไม่หลุดล่อน นำไปทดสอบ

ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ซึ่งใช้วิธีทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบเนื้อคอร์เตียไรต์ ทดสอบการร้าว โดยวิธี ASTM C424-93 (Reapproved 2006) ซึ่งเป็นวิธีทดสอบการร้าวของผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภทโพรเซส และหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน เพื่อดูว่าเนื้อคอร์เตียไรต์ และเคลือบ สามารถเข้ากันได้ดี หรือไม่ ปกติแล้วเคลือบควรมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เมื่อร้อนต่ำกว่าเนื้อดิน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ ผลิตภัณฑ์ และไม่ทำให้เคลือบเกิดการร้าว

2. ผลการทดลองเคลือบ และวิจารณ์ผล

ผลการตรวจนิจุลักษณะทั่วไปของเคลือบแสดง ในตารางที่ 7 พบว่า เคลือบทุกสูตรให้ลักษณะเคลือบขาวทึบ สูตร ZL1 ZL2 และ ZL3 ผิวเคลือบมีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้าน (semi-matt) ส่วนสูตรอื่นๆ ผิวเคลือบมีลักษณะด้าน เนื่องมาจากเคลือบยังหลอมตัวไม่เต็ม เคลือบที่มีจำนวนโมลของซิลิกา และอะลูมินาสูงขึ้น จะทำให้เคลือบมีจุดหลอมตัวที่อุณหภูมิสูงขึ้น เคลือบทุกสูตรไม่มีการร้าว และหลุดล่อน เกิดขึ้น

ตารางที่ 7 ลักษณะทั่วไปของเคลือบที่เผาอุณหภูมิ 1250 °C

สูตร	เนื้อดิน C3 เมา 1250 °C				เนื้อดิน C4 เมา 1250 °C			
	สี	ผิวเคลือบ	รณ	หลุด, ล่อน	สี	ผิวเคลือบ	รณ	หลุด, ล่อน
ZL1	ขาวทึบ	กึ่งมันกึ่งด้าน	-	-	ขาวทึบ	กึ่งมันกึ่งด้าน	-	-
ZL2	ขาวทึบ	กึ่งมันกึ่งด้าน	-	-	ขาวทึบ	กึ่งมันกึ่งด้าน	-	-
ZL3	ขาวทึบ	กึ่งมันกึ่งด้าน	-	-	ขาวทึบ	กึ่งมันกึ่งด้าน	-	-
ZL4	ขาวทึบ	ด้าน	-	-	ขาวทึบ	ด้าน	-	-
ZL5	ขาวทึบ	ด้าน	-	-	ขาวทึบ	ด้าน	-	-
ZL6	ขาวทึบ	ด้าน	-	-	ขาวทึบ	ด้าน	-	-
ZL7	ขาวทึบ	ด้าน	-	-	ขาวทึบ	ด้าน	-	-
ZL8	ขาวทึบ	ด้าน	-	-	ขาวทึบ	ด้าน	-	-
ZL9	ขาวทึบ	ด้าน	-	-	ขาวทึบ	ด้าน	-	-

ได้คัดเลือกสูตรเคลือบที่มีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้าน และไม่รณ คือ สูตร ZL1 ZL2 และ ZL3 นำไปทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ผลการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน แสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ผลทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง ความร้อนอย่างฉับพลันของตัวอย่างเคลือบเผาที่ อุณหภูมิ 1250 °C

สูตรเคลือบ	เนื้อดิน C3 เมา 1250 °C				เนื้อดิน C4 เมา 1250 °C			
	อุณหภูมิที่ทดสอบ (°C)				อุณหภูมิที่ทดสอบ (°C)			
	150	175	200	250	150	175	200	250
ZL1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZL2	✓	✓	×	×	✓	✓	×	×
ZL3	✓	✓	×	×	✓	✓	×	×

ได้นำตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลันที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส คือ ZL1 ไปทดสอบการร้าว และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เมื่อร้อน ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 9 และ 10

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบการร้าวของเคลือบ

สูตรเคลือบ	สูตรเนื้อดิน C3 เมา 1250 °C					สูตรเนื้อดิน C4 เมา 1250 °C				
	ความดันที่ทดสอบ (psi)					ความดันที่ทดสอบ (psi)				
	50	100	150	200	250	50	100	150	200	250
ZL1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางที่ 10 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของตัวอย่างเคลือบ ZL1

สูตร	สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (25-800)(C) / (C _10-6
ZL1	3.048

จากผลการทดสอบ การร้าวตัวของเคลือบ จะเห็นได้ว่าเคลือบสามารถทนความดันไอสูงสุดโดยไม่แตกรณได้สูงถึง 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยทั่วไปเนื้อดินที่ยังมีค่าการดูดซึมน้ำสูงอยู่ จะต้องทดสอบการร้าวตัวของเคลือบ เพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานแล้วจะไม่เกิดปัญหาเคลือบรณและจากผลการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของเคลือบ จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของเคลือบ มีค่าต่ำกว่าเนื้อคอร์เตียไรต์ แสดงว่าเนื้อคอร์เตียไรต์และเคลือบ สามารถเข้ากันได้ดี

3. สรุปผลการทดลองเคลือบ

จากผลการทดลองเคลือบ ได้เลือกเคลือบสูตร ZL1 ซึ่งผ่านการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลันได้ที่อุณหภูมิสูงสุด คือ 250 องศาเซลเซียส และการรณตัวของเคลือบที่ความดันไอสูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยไม่แตกรณไปทดลองเคลือบผลิตภัณฑ์

การทดลองทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยการเทแบบ

1. วิธีการทดลอง

เตรียมน้ำดิน โดยใช้สูตร C3 และ C4 จากนั้นนำไปเทแบบในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่มีรูปแบบเป็นหม้อและจาน ตกแต่งให้เรียบร้อย เมาดับที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เคลือบด้วยเคลือบสูตร ZL1 เมาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส นำผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังเมาไปทดสอบการใช้งาน

2. วิธีการทดสอบ

2.1 การทดสอบโดยเตาไฟฟ้า

นำผลิตภัณฑ์ที่ตั้งบนเตาไฟฟ้า (hot plate electric) และใส่น้ำให้เต็ม เปิดเตาให้ความร้อนสูงสุดจนกระทั่งน้ำเดือด ปล่อยให้เดือดต่อไปเป็นเวลา 5 นาทีนำชิ้นงานใส่ลงในน้ำเย็น จากนั้น นำชิ้นงานมาตรวจสอบรอยแตกร้าว โดยใช้สารละลายของสีย้อมอินทรีย์ทาให้ทั่ว หากไม่พบรอยแตกร้าว ให้ทำการทดสอบซ้ำอีก ทำเช่นนี้จนครบ 5 ครั้ง

2.2 การทดสอบโดยเตาแก๊ส

นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากเตาไฟฟ้า 5 ครั้งแล้ว ตั้งบนเตาแก๊ส และใส่น้ำให้เต็ม เปิดแก๊สให้เปลวไฟเป็นสีฟ้า จนกระทั่งน้ำเดือด ปล่อยให้เดือดต่อไปอีก 5 นาที นำชิ้นงานใส่ลงในน้ำเย็น จากนั้น นำชิ้นงานมาตรวจสอบรอยแตกร้าว โดยใช้สารละลายของสีย้อมอินทรีย์ทาให้ทั่ว หากไม่พบรอยแตกร้าว ให้ทำการทดสอบซ้ำอีก ทำเช่นนี้จนครบ 5 ครั้ง

3. ผลการทดลอง

การทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์หม้อและจานไม่พบรอยแตกร้าว เมื่อทำการทดสอบครบ 5 ครั้ง ทั้งเตาไฟฟ้า และเตาแก๊ส




ภาพที่ 5 การทดสอบผลิตภัณฑ์โดยตั้งบนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊สขณะน้ำเดือด

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองทำภาชนะเซรามิกเนื้อคอร์เดียไรต์ เพื่อใช้ตั้งบนเตาไฟฟ้า และเตาแก๊สโดยตรง พบว่า เนื้อดินสูตร C3 และ C4 สามารถขึ้นรูปเป็นภาชนะโดยวิธีเทแบบ และเคลือบด้วยสูตรเคลือบ ZL1 เมาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ได้ ภาชนะเซรามิกสำหรับใช้ปรุงอาหาร และสามารถตั้งบนเตาได้โดยตรง และไม่เกิดการแตกร้าวเสียหายขณะใช้งาน



ภาพที่ 6 ภาชนะเนื้อคอร์เดียไรต์ที่สามารถตั้งบนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊สได้



ภาพที่ 7 ภาชนะเนื้อคอร์เดียไรต์ใช้ทอดไข่ดาวบนเตาแก๊ส

เอกสารอ้างอิง

- Nagoya International Training Center (NITC). **Glaze and color in ceramics Nagoya**. Nagoya International Training Center. 1983. p. 8. Norton, F.H. **Fine ceramics technology and application**. New York : McGraw-Hill, 1970. p. 183,196.
- Rhodes, Daniel. **Clay and glazes for the potter**. 3 rd. revised and expanded. [n.p] : Krause publications, 2000 p.111-113.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กองการวิจัย. เนื้อคอร์เดียไรต์จากส่วนผสมของแร่โคโลลิกับทัลคัม. โดย สุจินดาโชติพานิช และคณะ. เอกสารรายงาน ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก. กรุงเทพมหานคร : กรม , มปป.

_____ . ผลิตภัณฑ์แผ่นรองขดลวดไฟฟ้าชนิดจาน. เอกสารรายงานผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก. กรุงเทพมหานคร : กรม , ม.ป.ป.