

# การศึกษาสมบัติของดินขาว Narathivas Kaolin

## A study of properties of *Narathivas Kaolin*

■ วรรณา ต.แสงจันทร์\* ปราณี จันทร์ลา\*\*

### บทคัดย่อ

การศึกษาสมบัติของดินขาว Narathivas มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเนื้อดินสำหรับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างบ้านรอด้วยมาตรฐานตามมาตรฐานห้องน้ำริเวอร์ไซด์ จังหวัด Narathivas โดยได้ทำการศึกษาองค์ประกอบเคมี ส่วนประกอบทางเควิทยา การกระจายขนาดของอนุภาค ภาระตัวต่างๆ แก้วร่อง โลหะ เชิงเคมีแบบเปียก วิธีใช้ เอกซ์เรย์ดีฟเฟรนซ์สเปktอ์ เอกซ์เรย์เชดิกราฟ และตะแกรงร่อง ตามคำตั้ง และสมบัติการภาพหลังเผา จากการศึกษาพบว่า ดินขาวทำبلปั๊ว สำหรับห้องน้ำริเวอร์ไซด์ จังหวัด Narathivas เป็นดินที่มีรายปานมาก มีความละเอียดสูง มีสมบัติทางการภาพหลังเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ดังนี้ คือ มีสีขาว การหดตัวร้อยละ 11 การดูดซึมน้ำ ร้อยละ 17 และความหนาแน่นบล็อก 1.79 กรัมต่อลบ.ซม.

### Abstract

This study was carried out to understand Narathivas Kaolin to develop a body for pottery group under sufficiency economy village project and model farm at Ban Rotanbatu Narathivas province. The sample was characterized the chemical composition, mineral composition, particle size distribution and residue on sieves by wet chemical analysis, X-ray diffractometer, X-ray sedigraph and sieve analysis. The physical properties were also measured. The results showed that the sample contained a lot of sand and very fine particles. The physical properties of the clay fired at 1300 degree celcius had white color, firing shrinkage 11%, water absorption 17% and bulk density 1.79 g/cc.

### 1. บทนำ

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านรอด้วยมาตรฐานตามมาตรฐานห้องน้ำริเวอร์ไซด์ จังหวัด Narathivas เป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถมีรายได้เสริมจากการทำเกษตรกรรม ปัจจุบันใช้เนื้อดินสำเร็จปูในภาชนะผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทางกลุ่มฯ มีความต้องการนำต้นดินที่ห้องน้ำริเวอร์ไซด์ มาพัฒนาเป็นสูตรเนื้อดิน เนื่องจากมีแหล่งดินขาวอยู่ในพื้นที่ตำบลปั๊ว สำหรับห้องน้ำริเวอร์ไซด์ จังหวัด Narathivas เป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ได้ การสำรวจไปใช้ประโยชน์กับวิทยาศาสตร์ บริการเป็นหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ แก่คุณคิดปาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตามภาคต่างๆ จึงได้ทำการศึกษาสมบัติของดินขาวในพื้นที่ทั้งลักษณะเพื่อนำข้อมูลไปใช้ ในการพัฒนาสูตรเนื้อดินใช้เอง ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเป็นการนำทรัพยากริมฝีปากแม่น้ำให้เกิดประโยชน์

### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการทราบสมบัติของดินขาวสูหิงปาดี จังหวัด Narathivas ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสูตรเนื้อดินสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์เชรามิกให้แก่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอด้วยมาตรฐานห้องน้ำริเวอร์ไซด์

### 3. วิธีดำเนินการ

นำตัวอย่างดินขาวทำبلปั๊ว สำหรับห้องน้ำริเวอร์ไซด์ ซึ่งบดที่ความถี่ 50 เฮนติเมตร มากิเคราะห์ทดสอบสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

3.1 ภาคตัดตะแกรง ใช้ตะแกรงร่อง เมอร์ 100 200 และ 325 เมช โดยใช้ดินดิบ ที่ไม่ได้ล้าง 100 กรัม และให้น้ำจะให้ดินผ่านตะแกรงแต่ละเมอร์ จนแห้งจากนั้นนำตะแกรงแต่ละเมอร์ไปอบแห้ง ซึ่งน้ำหนักดินที่ตัดบนตะแกรง แล้วคำนวณหาการตัดตะแกรง

\* นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชุมชน

\*\* นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน



3.2 การกระจายขนาดของอนุภาค ใช้เครื่อง X-ray sedigraph (Micromeritics SediGraph รุ่น 5100) โดยใช้ดินที่ผ่านการร่อนผ่านตะแกรง 100 เมช

3.3 วิเคราะห์ค่าคงประกอบทางแร่วิทยา ใช้เครื่อง X-ray diffractometer (Bruker รุ่น D8-Advance) มี Cu เป็นตัวกำเนิดรังสี และ Ni เป็น filter โดยมีค่า 2θ ตั้งแต่ 5 ถึง 80 องศา ใช้ตัวอย่างดินติบไม่ผ่านการล้าง วิเคราะห์โดยยกกลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์เชิงมิค กระบวนการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3.4. วิเคราะห์องค์ประกอบเคมี โดยวิธี wet chemical analysis ใช้ตัวอย่างดินติบไม่ผ่านการล้าง วิเคราะห์โดยยกกลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์เชิงมิค กระบวนการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3.5 สมบัติการภาพหลังเพา ได้แก่ สี การหลัดตัวหลังเพา ตามมาตรฐาน ASTM C326-82 (1997) การดูดซึมน้ำ และความหนาแน่นตามมาตรฐาน ASTM C373-88 (2006)

การเตรียมขั้นตอน สำหรับทดสอบ สำหรับทดสอบบัติการภาพหลังเพา บดดินในหม้อบด (pot mill) ใช้วิธีบดเปียก ให้ละเอียดผ่านตะแกรง 100 เมช เกรองในอ่างปูนปลาสเตอร์ เมื่อดินหมาด ให้นำมาหาดจันตินไม่มีฟองอากาศ แล้วอัดลงบนแบบพิมพ์โลหะ ขนาด  $30 \times 60 \times 12$  มิลลิเมตร เมื่อนำขึ้นทดสอบของจากแบบพิมพ์แล้ว ให้เทบีบีดที่มีความยาว 50 มิลลิเมตร กดลงบนขั้นทดสอบให้เป็นรอย เพื่อแสดงความยาวก่อนเพาขึ้นงาน ปล่อยให้แห้ง แล้วนำเข้าเพาในเตาไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 1200, 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราเร่ง 150 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ยืนไฟที่อุณหภูมิสูงสุด 30 นาที

#### 4. ผลการทดสอบสมบัติของดินขาวสุหิงปาดี

4.1 ภาคค้างตะแกรง จากผลการทดสอบหาปริมาณกากค้างตะแกรง พบว่า มีปริมาณกากค้างตะแกรง 100 และ 200 เมช อยู่เป็นจำนวนมากมาก โดยปกตินจะมีความละเอียดสูงมาก สามารถผ่านตะแกรง 325 เมชได้หมด ตั้งแต่ 100 200 และ 325 เมช จึงเป็นมลพิษที่ปั่นมา กับดิน เมื่อจากดินตั้งก่อถาวรไม่ได้ผ่านกระบวนการล้าง โดยที่ไปแล้วในแหล่งน้ำดินขาวมีเชิงลึกเป็นมลพิษปนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับดินราด้าน (Naraton) ซึ่งเป็นดินขาวของอาเกอจานะ จังหวัดนราธิวาส และดินเชือราฟัส (CeraFast) ซึ่งเป็นดินขาวของจังหวัดระนองที่มีจำนวนไม่ใช้กันในห้องทดลองของบริษัทหอนตั้งสเตรียสมินเนอรัล จำกัด (IMD) พบว่า ดินทั้งสองมีปริมาณกากค้างตะแกรง 100 และ 200 เมช น้อยมาก เมื่อจากดินขาวทั้งสองผ่านกระบวนการล้างแล้ว ตั้งแสดงในตารางที่ 1

ตะแกรง เมช, เมช	ปริมาณกากถาวร, ร้อยละ		
	ดินขาวสุหิงปาดี	ดินราด้าน	ดินเชือราฟัส
100	32.94	-	-
200	7.57	<0.50*	<0.80*
325	1.08	<1.50*	<2.0*

\*ข้อมูลของ IMD จำกัด

ตารางที่ 1 ปริมาณกากค้างตะแกรงของดินสุหิงปาดี ดินราด้าน และดินเชือราฟัส

4.2 การกระจายขนาดของอนุภาค จากผลการทดสอบพบว่า ตัวอย่างดินขาวสุหิงปาดี จังหวัดนราธิวาส (ที่ผ่านตะแกรง 100 เมช) เป็นดินที่มีความละเอียดสูงมาก มีความละเอียดเล็กกว่า 1 ไมครอน ( $\mu\text{m}$ ) สูงถึง ร้อยละ 61.6 ในขณะที่ดินราด้าน มีเพียงร้อยละ 34 ส่วนดินเชือราฟัส มีร้อยละ 19.1

ตารางที่ 2 ร้อยละการกระจายความละเอียดของตัวอย่างดินขาวสุหิงปาดี ดินราด้าน และดินเชือราฟัส


	-20 $\mu\text{m}$	-10 $\mu\text{m}$	-5 $\mu\text{m}$	-2 $\mu\text{m}$	-1 $\mu\text{m}$
ดินขาวสุหิงปาดี*	97.2	92.6	83.8	68.4	61.6
ดินราด้าน <sup>#</sup>	93.0	85.0	67.0	46.0	34.0
ดินเชือราฟัส <sup>#</sup>	96.3	76.7	50.0	26.7	19.1

\*ทดสอบโดยใช้เครื่อง X-ray sedigraph กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>#</sup> ข้อมูลของ IMD จำกัด



4.3 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางแร่виทยา จากผลการวิเคราะห์ โดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์โตมิเตอร์ แสดงในภาพที่ 1 พบว่าตัวอย่างดินขาวสุไฟปะตี จังหวัดนราธิวาส มีแร่เคลโอลินไนต์ และคาอตช์ (ซิลิกา) เป็นองค์ประกอบหลัก สอดคล้องกับผลการทดสอบหากดังต่อไปนี้



ภาพที่ 1 ส่วนประกอบทางแร่ที่ขาดไม้ขาดมิได้ในหินขาวสีเหลืองปะดี จังหวัดนราธิวาส

ตราที่ 3 ผลิเคราะห์องค์ประกอบเคลื่อนดินขาวกุ้งป่าดี จังหวัดนราธิวาส เป็นร้อยละ

ออกไซด์	LOI	$\text{SiO}_2$	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{TiO}_2$	CaO	MgO	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{K}_2\text{O}$
ดินขาวสีเทาป้ำดี	7.3	66.5	22.4	0.65	1.4	0.14	0.13	0.17	1.1

หมายเหตุ วิเคราะห์โดยกลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์เชรามิก โครงการคืน

4.5 สมบัติภายในพหลังเพา ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4 พบว่า ดินขาวสุหิงปาดี จังหวัดนราธิวาส หลังเพาเมื่อสืบจากเนื้องอกมีปริมาณเหล็ก ( $Fe_2O_3$ ) ต่ำ คือ มีเหล็กปริมาณร้อยละ 0.65 เมื่อเทียบกับดินขาวะนองที่จำหน่ายในท้องตลาดมีปริมาณเหล็กอยู่ประมาณ ร้อยละ 1.0 ทำให้ดินขาวสุหิงปาดีมีศักยภาพดีกว่าดินขาวะนอง แม้คุณภาพภูมิแพ้อาจสูงขึ้น มีการทดสอบตัวหลังเพาเพิ่มขึ้น การดูดซึมน้ำลดลง และความหนาแน่นบล็อกเพิ่มขึ้น โดยมีค่าการทดสอบตัวหลังเพาอยู่ระหว่างร้อยละ 8.43-11.31 การดูดซึมน้ำน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 16.65-28.12 และความหนาแน่นบล็อกอยู่ระหว่าง 1.51-1.79 กรัมต่อลบ.ชม. ในช่วงคุณภาพการเผาระหว่าง 1200-1300 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อเรียบเทียนกับดินขาวะเซราฟ่าส์ (cera Fast) พบว่า ดินขาวสุหิงปาดี มีการทดสอบตัวน้ำอยู่ระหว่าง การดูดซึมน้ำสูงกว่า และความหนาแน่นต่ำกว่า โดยดินขาวะนองมีค่าการทดสอบตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 15.05-17.65 การดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 10.74 - 22.35 ความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1.65-2.00 กรัมต่อลบ.ชม. อย่างไรก็ตามที่คุณภาพ 1300 องศาเซลเซียส ดินเด้งหลังล้างปั้นไม่สามารถถูกตัว สังเกตได้จากต่ำการดูดซึมน้ำที่มีต่ำสูงมาก และต่ำความหนาแน่นที่ยังคงต่ำมาก เนื่องจากตัวอย่างดินมีปริมาณต่าง ( $Na_2O$ ,  $K_2O$ ,  $CaO$  และ  $MgO$ ) ปานกลาง

## ตารางที่ 4 สมบัติหลังเผาของตัวอย่างดินขาวสุ่ไฟเบอร์ไซด์ จังหวัดนราธิวาส

	ดินขาวสุ่ไฟเบอร์ไซด์ จังหวัดนราธิวาส		
	1200°C	1250°C	1300°C
สีหลังเผา	ขาว	ขาว	ขาว
การหดตัวหลังเผา, % อุณหภูมิ	8.43	8.63	11.31
การดูดซึมน้ำ, % อุณหภูมิ	28.12	22.64	16.65
ความหนาแน่นบัลล. กว.มต่อลบ. ซม.	1.51	1.64	1.79

## 5. สรุปผลการทดลอง

ดินขาวทำบลปคุรุ สำเกอสุ่ไฟเบอร์ไซด์ จังหวัดนราธิวาส เป็นดินเคลือบในตัวที่มีรายปานมาก มีเหล็กปนมาในปริมาณต่ำ มีลักษณะเป็นผ่าตันตะแกรงขนาด 100 เมช. ดินมีขนาดอนุภาคน้ำที่เล็กกว่า 1 ไมครอน ร้อยละ 61.6 มีค่าการดูดซึมน้ำที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียสสูงถึงร้อยละ 17 ตั้งนั้นหากนำมาใช้เป็นวัสดุดินเผาในการทำเครื่องปั้นดินเผา ควรใส่เพิ่มน้ำเพื่อช่วยลดจุดสุกตัว และดินตัว ช่วยเพิ่มความเหนียวให้กับเนื้อดิน ชี้งจะทำให้การปั้นรูปและการตกแต่งขึ้นงานหลังปั้นรูปทำได้ง่าย

## เอกสารอ้างอิง

Norton, Frederick Harwood. Fine ceramics : technology and applications. New York: McGraw-Hill, 1970, 507 p.

Reed, James S. Introduction to the principles of ceramic processing. New York: Wiley, 1988, 486 p.

Singer, Felix and Singer, Sonja S. Industrial Ceramics. London: Chapman & Hall, 1963, 1455 p.

ประชิต คงรัตน์ ไวนิล เจ้มะนะ และเกย์ม ทิพย์ดันตรี. การหาลักษณะสัณฐานวิทยาของดินขาวนราธิวาส โดยใช้เทคนิคการเรืองแสงรังสีเอกซ์การเรืองแสงรังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องภาพ และเทคนิคสเปกตรอิมฟาราเด [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2553]: เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต : <http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/ConAll/POSTER19/P3.pdf>

