

ความคงทนของสีย้อมต่อแสง

สิริรัตน์ จารจินดา

ความคงทนของสีย้อมต่อแสง เป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของสีย้อม เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า แสงสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสีย้อมได้ และเป็นธรรมชาติของเครื่องใช้โดยทั่วไปที่จะคงอยู่กับแสงบ้างไม่มากก็น้อย ในประเทศเมืองร้อนอย่างของเรา นี้ คุณสมบัติในความคงทนของแสงของสีย้อมนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะโอกาสที่สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเสื้อผ้าที่สวมใส่จะถูกกับแสงแดดแรง ๆ จะมีมาก และยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่กับแสงแดดนาน ๆ ในระหว่างการใช้งานด้วยแล้ว เช่น ยานยนต์กันแดด ยานยนต์อุตสาหกรรม ยานยนต์เป็นต้น ความคงทนต่อแสงของสีย้อมที่ไว้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพราะถ้าเลือกใช้สีย้อมที่มีความคงทนต่อแสงไม่ดีสักก็จะทำให้สีของยานยนต์จางหรือเปลี่ยนสีไปอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ จะหมดอายุการใช้งานของยาน ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้งานต่อไปได้ ดังนั้น ความคงทนต่อแสงของสีย้อมจึงนับ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ผู้ย้อมจะต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้สีย้อม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประโยชน์การใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างแท้จริง

การเปลี่ยนแปลงของสีย้อมเมื่อโดนแสง

สีย้อมทุกชนิดเมื่อโดนแสงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เนื่องจากแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง ซึ่งเมื่อตกกระทบบนสีย้อมสามารถกระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของสีย้อม หรือทำให้สีย้อมทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอื่นที่อยู่ใกล้ จนสีย้อมเปลี่ยนรูปไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของสีย้อมเมื่อโดนแสงนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ที่พบมากที่สุดก็คือ การซีดจางของสี นอกจากนี้แล้ว แสงยังอาจทำให้สีย้อมมีการเปลี่ยนสีหรือทำให้ความสดใสของสีลดน้อยลงไปด้วยก็ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดหรือในรูปแบบใดนั้น ขึ้นกับองค์ประกอบรวม ๆ กันหลายอย่างที่สำคัญมีดังนี้คือ

สูตรโครงสร้างทางเคมีของสีย้อม

สีย้อมที่นำมาใช้ในการย้อมวัสดุสิ่งทอมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกันมากมายหลายชนิด เฉพาะที่สำคัญ ๆ นี้ถึงกว่า ๓๐ โครงสร้าง แต่ละโครงสร้างก็มีความคงทนต่อ

แสงที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่สียอมตัวใจจะมีความคงทนต่อแสงมากน้อยเพียงใดในชั้นแรก จึงขึ้นอยู่กับสูตรโครงสร้างทางเคมีของสียอมตัวนั้นเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น เราทราบว่า สีเบสสีที่มีกลุ่มแอมโมเนียม ออกซิเจน หรือซัลโฟเนียมอยู่ในโครงสร้างของโมเลกุล จะมีความคงทนต่อแสงต่ำมากหรือสีโคเร็กซ์ที่มีเบนซีนอยู่ในโครงสร้างก็จะมี ความคงทนต่อแสง ไม่ค่อยดีเช่นกัน ในขณะที่สีแวตที่เป็นสารประกอบของแอนทราควินโอนินมักจะมีความคงทนต่อแสงสูง และสีประเภทเมทัลคอมเพล็กซ์ก็มักจะมี ความคงทนต่อแสงดีเช่นกัน

- องค์ประกอบของสภาวะแวดล้อม

ไคแก พวกแกชตาง ๆ ในบรรยากาศ อุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น เช่น ก๊าซออกซิเจนจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสียอมเมื่อโดนแสง ทำให้สีซีดจางเร็วขึ้นในขณะที่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนไม่มีผลต่อการซีดจางของสียอม ส่วนความชื้นจะทำให้ การซีดจางของสียอมเกิดได้เร็วขึ้น จากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิระหว่าง ๓๐°C - ๕๐°C จะไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการซีดจางของสียอม แต่ที่อุณหภูมิ ๗๐°C อัตราการซีดจางของสีจะเป็น ๒ เท่าของอัตราการซีดจางที่ ๓๐°C นอกจากนี้ความชื้นก็มีผลต่อการซีดจางของสียอมเช่นกัน เมื่อความชื้นสูงขึ้นจะทำให้ความคงทนต่อแสงของสียอมลดลง

- สูตรโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใย

เส้นใยสังเคราะห์จะมีความคงทนต่อแสงดีกว่าเส้นใยธรรมชาติ เนื่องจาก เส้นใยสังเคราะห์มีโครงสร้างแน่นกว่า ดังนั้นโอกาสที่สารต่าง ๆ ในบรรยากาศจะเข้าไปทำ ปฏิกิริยาจึงมีน้อย นอกจากนี้แล้วเส้นใยสังเคราะห์ยังมีความสามารถในการดูดซับน้ำหรือความ ชื้นได้น้อยกว่าเส้นใยธรรมชาติ จึงทำให้เส้นใยสังเคราะห์มีความคงทนต่อแสงสูงกว่า เนื่องจาก ความชื้นจะมีผลต่อการซีดจางของสียอมดั่งใดกล่าวดแล้ว

- ส่วนประกอบของแสงที่มากกระทบ

การซีดจางของสียอมขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่มากกระทบว่ามีรังสี แสงที่ทำให้เกิดการซีดจางของสียอมมากน้อยเพียงไร โดยทั่วไปรังสีอัลตราไวโอเล็ต และ รังสีแสงถึงประมาณ ๕๕๐ นาโนมิเตอร์ จะทำให้เกิดการซีดจางของสียอมได้มากกว่ารังสี แสงในช่วงตั้งแต่ ๕๕๐ นาโนมิเตอร์ขึ้นไป

- ปริมาณของสีย้อมที่อยู่ในเส้นใย

วัสดุสิ่งทอที่ย้อมสี เข็มจะมีความคงทนต่อแสงดีกว่าที่ย้อมสีอ่อน เนื่องจากสีเข้มจะมีการแทรกซึมของสีเข้าไปในเส้นใยได้ดีกว่าสีอ่อน ดังนั้นในการอ้างถึงความคงทนต่อแสงของสีย้อมตัวใด จึงควรคงระบุความเข้มของสีบนฉันทดสอบด้วย

- ปริมาณสารแปลกปลอมอื่น ๆ ในเส้นใย

ทิสซาเปี่ยมไคออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ใส่ลงไปในเส้นใย เพื่อลดความเงามันของเส้นใย จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัวของสีย้อม จึงมีผลทำให้ความคงทนของสีย้อมต่อแสงลดลง เช่นเดียวกับแกริเออร์ซึ่งเป็นสารช่วยย้อมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ถ้าทำการกำจัดออกไม่หมดภายหลังกายย้อมแล้ว จะมีผลทำให้ความคงทนของสีย้อมต่อแสงลดลงถึง ๒ ระดับ

นอกจากนี้แล้วสารตกค้างนูนหรือสารที่เหนียว ตกค้างอยู่บนเส้นใย เช่น กรดค้าง จะทำให้ความคงทนของสีย้อมต่อแสงลดลงเช่นกัน

การทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสง

ในการทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสงจำเป็นต้องใช้วิธีทดสอบที่จะให้ผลใกล้เคียงกับผลที่ได้จากแสงธรรมชาติมากที่สุด และให้ผลการทดลองที่สม่ำเสมอ

วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวัดค่าความคงทนของสีย้อมต่อแสงมีด้วยกันหลายวิธี เช่น วิธีของ AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists) ISO (The International Organization for Standardization) และ ส.ม.อ. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีวิธีทดสอบที่แตกต่างกัน

วิธีทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสงโดยทั่วไปจะประกอบด้วยการนำตัวอย่างทดสอบมาอบแสงพร้อมกันกับผ้าตัวอย่างมาตรฐาน ซึ่งเป็นผ้าใยขบสีตัวที่ย้อมด้วยสีที่มีความคงทนต่อแสงแตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับ ๑-๘ ตามเวลาที่กำหนด เพื่อทำให้ผ้าเกิดการซีดจาง หลังจากนั้นจะเปรียบเทียบความคงทนของสีย้อมต่อแสงของผ้าตัวอย่างทดสอบกับผ้าตัวอย่างมาตรฐาน และกำหนดระดับคุณภาพความคงทนของสีย้อมต่อแสงตามผลการเปรียบเทียบที่ได้

สำหรับสีย้อมที่ใช้กับวัสดุสิ่งทอนั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีความคงทนต่อแสงอยู่ในช่วงระดับ ๑ ถึง ๔ ดังนี้คือ

ระดับ ๑	ต่ำมาก	(very poor)
ระดับ ๒	ต่ำ	(poor)
ระดับ ๓	พอใช้	(moderate)
ระดับ ๔	ดีพอใช้	(fairly good)
ระดับ ๕	ดี	(good)
ระดับ ๖	ดีมาก	(very good)
ระดับ ๗	ดีเยี่ยม	(excellent)
ระดับ ๘	ดีเลิศ	(outstanding)

ถ้าสีย้อมตัวใดมีความคงทนต่อแสงในช่วงระหว่างระดับที่กำหนด ให้เขียนเป็นค่าระหว่างระดับทั้งสอง เช่น ระดับ ๑-๒ หมายถึง ค่าความคงทนที่ไม่ถึงระดับ ๒ แต่สูงกว่าระดับ ๑ โดยทั่วไป สีย้อมควรมีค่าความคงทนต่อแสงตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป


แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในการทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสง

ในการทดสอบความคงทนของสีย้อมตอแสงนั้น สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการทดสอบก็คือแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดการซีดจางหรือเปลี่ยนไป แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ อาจเป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติหรือแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ก็ได้ การใช้แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ เช่น แสงแดดเพื่อทำให้มาเกิดการซีดจางจะต้องใช้ระยะเวลา นานพอสมควร และเนื่องจากภาวะของแสงและอากาศตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและท้องถิ่นที่อยู่จึง เป็นการยากที่จะให้ความคงทนของสีย้อมต่อแสงที่ถูกต้องและเป็นกลาง ดังนั้นต่อมาจึงมีการใช้แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ซึ่งมีการกระจายพลังงานในแต่ละความยาวคลื่นใกล้เคียงกับแสงตามธรรมชาติ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่เร็วกว่า และใกล้เคียงกับผลที่ได้จากธรรมชาติ


แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสงมี ๒ ชนิดคือ หลอดไฟชนิดอนุอาร์กและหลอดไฟคาร์บอนอาร์ก

(๑) หลอดไฟซีนอนอาร์ค

หลอดไฟซีนอนอาร์คให้แสงโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านก๊าซ ทำให้เกิดแสงที่มีการกระจายพลังงานอยู่ระหว่างช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต และรังสีอินฟราเรด และเมื่อเราใช้ที่กรองแสงลดรังสีอัลตราไวโอเล็ตลงอย่างสม่ำเสมอ และใช้ที่กรองความร้อนลดความเข้มของรังสีอินฟราเรดให้ต่ำลงแล้วก็จะทำให้หลอดไฟซีนอนอาร์คเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สามารถใช้แทน New Daylight Illuminant D 6500 ได้ กล่าวคือพลังงานของแสงจากซีนอนอาร์คที่มีการกรองนี้จะมีช่วงคลื่นต่าง ๆ ใกล้เคียงกับพลังงานแสงอาทิตย์มาก ดังรูปที่ ๑ ดังนั้นจึงถือได้ว่าผลการทดสอบการทนของสีย้อมตลอดแสงของวัสดุสิ่งทอโดยใช้ซีนอนอาร์คจะใกล้เคียงกับที่ใกล้เคียงกับแสงจากธรรมชาติ



รูปที่ ๑ แสดงความแตกต่างระหว่างการกระจายพลังงานของรังสีจากซีนอนอาร์คและแสงจากธรรมชาติ



รูปที่ ๒ แสดงความแตกต่างระหว่างการกระจายพลังงานรังสีจากคาร์บอนอาร์คและแสงจากธรรมชาติ