

สารบัญ

หน้า

กิติกรรมประจำศัลย์	3.2.2.1	การทดสอบความรู้
บทคัดย่อภาษาไทย	3.2.2.2	การประเมินผล
บดคัดย่อภาษาอังกฤษ		การประเมินผล
สารบัญตาราง		ก
สารบัญภาพ		ข
คำอธิบายสัญลักษณ์		ง
บทที่ 1 บทนำ		1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา		1
1.2 ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารทางวิชาการ		2
1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยและพัฒนา		6
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		6
บทที่ 2 การสังเคราะห์สิ่งเชื่อมโยงสืพานิชฯ ใช้ซอฟต์แวร์เป็นสารเติมแต่ง		8
2.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการทดลอง		8
2.2 วิธีการทดลอง		8
2.2.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้		8
2.2.2 ขั้นตอนการทดลอง		9
2.2.2.1 ส่วนผสมที่ทดลอง		9
2.2.2.2 การเตรียมสิ่ง		10
2.2.2.3 การเตรียมเคลือบสี		10
2.2.2.4 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางวิทยาศาสตร์		10
2.2.2.5 การวัดสี		11
2.3 ผลการทดลอง		13
2.3.1 ผลการทดสอบสี		13
2.3.2 ผลการทดสอบเคลือบสี		13
2.4 สรุปผลการทดลอง		25
บทที่ 3 การสังเคราะห์สิ่งเชื่อมโยงสืพานิชฯ ใช้ซอฟต์แวร์เป็นสารเติมแต่ง		33
3.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการทดลอง		33
3.2 วิธีการทดลอง		33
3.2.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้		33
3.2.2 ขั้นตอนการทดลอง		34

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2.2.1 ส่วนผสมที่ทดลอง	34
3.2.2.2 การเตรียมสีผง	36
3.2.2.3 การเตรียมเคลือบสี	36
3.2.2.4 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางวิทยาเรื่อง	36
3.2.2.5 การวัดสี	37
3.3 ผลการทดลอง	37
3.3.1 ผลการทดสอบสีผง	37
3.3.2 ผลการทดสอบเคลือบสี	37
3.4 สรุปผลการทดลอง	49
บทที่ 4 สรุปผลการวิจัยและพัฒนาและข้อเสนอแนะ	59
4.1 สรุปผลการวิจัยและพัฒนา	59
4.2 ข้อเสนอแนะ	60
บรรณานุกรม	61
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. ภาพชั้นตอนการทำและเครื่องมือวิเคราะห์ทดลองสีผง	64
ภาคผนวก ข. ภาพสีผงและสีเคลือบ	69

บทคัดย่อ

การทดลองนี้ เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อกำสังเชรามิกชนิดเซอร์ค่อนสีฟ้า จากส่วนผสมประกอบด้วยเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ ทรายบดละเอี่ยด และโนมเนียมวนาเนเดต และ โซเดียมคลอไรด์ หรือ โซเดียมฟลูออไรด์ ได้ศึกษาผลกระทบของ ปริมาณสารให้สี ปริมาณและชนิดของสารเติมแต่ง และ ระดับอุณหภูมิเผาสั่งเดราระที่ ต่อปฏิกริยาการเกิดเป็น สีฟังเซอร์ค่อนและความเข้มของสี ทั้งในสภาพที่เป็นสีฟังและสีในเคลือบ

ส่วนผสมสีฟังที่ได้ทดลองและพบว่าให้ผลดี ก่อร่องคือให้ปฏิกริยาเกิดเป็นเซอร์ค่อน ได้เต็มที่ และให้สีฟ้าที่เข้ม และสดใส คือ ส่วนผสมที่มีเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ 67.2% ทราย 32.8% และโนมเนียมวนาเนเดต 4% และ โซเดียมคลอไรด์ 12% ระดับอุณหภูมิเผา สั่งเดราระที่ $850^{\circ}\text{--}950^{\circ}$ ช. ยืนไฟที่อุณหภูมิสูงสุด 1 ชั่วโมง can be prepared from
zirconium dioxide 67.2% sand 32.8% ammonium vanadate and
sodium chloride 12% Calcination temperatures $850^{\circ}\text{--}950^{\circ}$ c. and
cooking time 1 hour.

Abstract

Blue ceramic pigments of zircon-type were prepared from a mixture zirconium dioxide, finely ground sand, ammonium vanadate, sodium chloride or sodiumfluoride. The effects of the variations in the amount of the coloring agent, the amount and type of the mineralizers, the calcination temperatures on the formation of zircon blue pigments, the intensity of color of the pigments, and the in-glaze colors were studied.

It was found from the experiments that the blue pigments with bright and intense color can be prepared from zirconium dioxide 67.2% sand 32.8% ammonium vanadate 4% and sodium chloride 12% Calcination temperatures 850°-950° c. and soaking time 1 hour.

2. ผลการทดลอง

2.1. การเตรียมสี

2.2. การเผาตัว

2.2.1. วิธีการเผาตัว

2.2.2. ค่าคงที่ของตัวต่อ

2.2.2.1. ความเร็วของการเผาตัว

2.2.2.2. ค่าคงที่ของอัตราการเผาตัว

2.2.2.3. ค่าคงที่ของอัตราการเผาตัว

2.2.2.4. ค่าคงที่ของอัตราการเผาตัวที่ได้จากการทดลอง

2.2.2.5. ค่าคงที่ของอัตราการเผาตัว

2.3. การทดสอบสี

2.3.1. วิธีการทดสอบสี

2.3.2. วิธีการทดสอบสี

2.4. ผลลัพธ์ทั่วไป

3. ผลการทดลองและผลลัพธ์ที่ได้

3.1. การเตรียมสี

3.2. การเผาตัว

3.2.1. วิธีการเผาตัว

3.2.2. วิธีการเผาตัว

รายงานการวิจัยและพัฒนา

เรื่อง

การพัฒนาสีผงเซรามิกชนิดเซอร์ค่อน

(Development of Zircon-type Ceramic Pigments)

ตอนที่ 3

สีฟ้า

(Blue)

BSTI DEPT. OF SCIENCE SERVICE
สำนักงานอุดมศึกษา กรมวิทยาศาสตร์บริการ



1110016049

โดย

เลขที่ ๑๗. กว.

123

เลขทะเบียน ๘.๒๔

วันที่ 27/๐๘/2556

115113

นางสาวสุจินดา โคชิตพานิช

นางสาววรรณา ใจลีตตะมงคล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

กองการวิจัย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ด้วยอภินันทนากถร

ฯก

๑๑, ๘๓๑ ถนน...