

รายงาน  
การศึกษาเกี่ยวกับ  
การทำเยื่ออะตอมจากปอ  
ปอแก้ว  
ปอกกระเจา  
ปอเตี๊อง

โดย  
วันชนี สาตราคม  
นิโอลล์ เดชาติวงศ์  
รุ่งอรุณ ศิริพันธุ์

ห้องปฏิบัติการเยื่ออะตอม  
กลุ่มงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์  
กระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์

กันยายน 2516

รายงาน

การศึกษาเกี่ยวกับการทำ

เบื้องกระดาษจากปอ

ปอแก้ว

ปอกกระเจา

ปอเทือง

โดย

วันที่นี้ สัตหีปาคม

นีโอลบล เกษชาติวงศ์ ฯ

รุ่งอรุณ ศิริพันธ์

ห้องปฏิบัติการเบื้องกระดาษ

กองการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กันยายน 2516

## สารบัญ

	หน้า
ปอกแก้ว	1
คำนำ	1
1. ปริมาณ	1
น้ำหนักคันปอกแก้วสต็อกต่อหัวน้ำ	2
แสดงน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ที่ออกจากคันปอกแก้วสต็อก	2
2. การทดลอง	3
2.1 อัตราส่วนแกนปอต่อปอกลีบแห้ง	3
2.2 การวัดขนาดเส้นใย	3
ตารางแสดงขนาดเส้นใย	11
2.3 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี	3
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ทางเคมี	12
2.4 การทดลองทำเยื่อกระดาษจากปอกแก้ว	4
2.4.1 เยื่อ กิง เกมี	5, 14, 15
2.4.2 เยื่อ เกมี	5, 13
2.5 การทดลองฟอกเยื่อ	6
2.5.1 การฟอกเยื่อ กิง เกมี	6
2.5.2 การฟอกเยื่อ เกมี	7
รายละเอียดการฟอกเยื่อ เกมี	16
2.6 การทดสอบคุณสมบัติเยื่อกระดาษ	7
ตารางแสดงผลการทดสอบ เยื่อจากปอทังค์	17
ตารางแสดงผลการทดสอบ เยื่อจากแกนปอ	19
ตารางแสดงผลการทดสอบปอกลีบและปอฟอกเกรดซี	18
คุณสมบัติของ เยื่อกระดาษที่ใช้กันทั่วไป	20
3. ผลการทดลองและวิจารณ์	7
4. สรุปเยื่อกระดาษจากปอกแก้ว	9

	หน้า
ข้อเสียของปอแก้ว	10
ข้อดีของปอแก้ว	10
<b>การศึกษาการผลิตเบื้องกระดาษจากปอแก้วทั้งคัน</b>	
โภบวิชี sulfite semichemical	21
คำนำ	21
การทดลอง	21
ผลการทดลองและวิจารณ์	22
สรุป	22
รายละเอียดการย้อมไม้และผล	23
ผลการทดสอบคุณสมบัติเบื้อง	24
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ pH ของน้ำยา กับ Yield และ Brightness และ Strength	25, 26
<b>ปอกระเจา Jute</b>	
คำนำ	27
1. ปริมาณปอกระเจา	27
2. การทดลอง	28
ปอกระเจาที่ทำการทดลอง	29
ตารางแสดงการทำเบื้องและคุณสมบัติเบื้องกระดาษ	33, 34, 35
การฟอกเบื้องปอกระเจา	36
เปรียบเทียบพันธุ์ปอกระเจา	30
3. ผลการทดลองและวิจารณ์	31
4. สรุป	32
<b>ปอเทือง Sunn - hemp</b>	
คำนำ	37
1. การทดลองผลิตเบื้อง	37
รายละเอียดการย้อมและผล	39
รายละเอียดการฟอกเบื้องและผล	40
2. ผลการทดลองและวิจารณ์	38
3. สรุป	38

## การศึกษาการทำเบื้องต้นจากปอแก้ว (Kenaf)

### คำนำ

ปอแก้ว (*Hibiscus spp.*) เป็นพืชเส้นใยชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราแยกเส้นใยได้จากเปลือกของลำต้นนำมาใช้ห่อกระสอบป่านเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือส่วนไปขายค้างประทェ โดยทั่วไปเมื่อพอกลึงปอแก้วแล้วมักจะคำนึงถึงปอแก้วไทย ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Roselle (*Hibiscus sabdariffa Linn*) ส่วนปอแก้วที่แทรบิ้งคือ Kenaf (*Hibiscus canabinus*) ซึ่งมีปลูกอยู่ในแพร่หลายในประเทศไทย ขณะนี้ปอแก้วหรือ Kenaf ที่นำมาทดลองและกล่าวถึงในรายงานนี้จึงหมายถึง *Hibiscus sabdariffa Linn* ปอแก้วเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่มีอายุสั้นตามฤดูกาล หรือจะเรียกเป็นภาษาสามัญว่าพืชฤดูร้อนได้ ปอแก้วเป็นพืชล้มลุก มีระบบการเจริญเติบโต ออกดอกเป็นเมล็ด ในระยะ 1 ปี แล้วก็ตาย ประโยชน์ส่วนใหญ่ได้จากการเส้นใย ส่วนแกนปอชื่อเป็นไม้ทึบใบ หรือนำมาใช้ก็เป็นส่วนน้อย

### 1) ปริมาณของปอแก้ว

ปอแก้วมีอยู่หลายชนิดและหลายพันธุ์ มีพันธุ์เบา กดาง และหนักตามอายุประจำพันธุ์ ส่วนใหญ่ประเทศไทยปลูกปอแก้วไทย หรือพันธุ์พื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นนานมาราวๆ 10 ปี ที่รู้จักกันแพร่หลาย ส่วนปอแก้วพันธุ์ฤดูร้อนสมค่างประเทศไทยหรือที่เรียกว่าปอคิวานันยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก เกี่ยวกับคุณสมบัติของมัน

ปอแก้วปลูกกันมากตามจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือໄก้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุตรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานีฯ ฯฯ ประมาณว่าเนื้อที่เพาะปลูกปอแก้วทั้งหมดเกือบ 3 ล้านไร่<sup>(1)</sup> วัตถุประสงค์เพื่อเอาเส้นใย

(1) กองเศรษฐกิจการเกษตร

สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2515

กองการค้นคว้าและทดลอง กรมสิกรรม ได้ดำเนินการทดลองเบรี่ยบเทียนพันธุ์ป่า  
แล้ว ไก้ผลลัพธ์ของปอแก้วค้าง ๆ ดังนี้


(2) แสงน้ำหนักต้นปอสกเป็น กก./ไร่ จากเนื้อที่เก็บเกี่ยว 20 ตารางเมตร

	ในน้ำหนัก	มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	ชลบุรี	เฉลี่ย 4 สถานี
ปอแก้วไทยคันเขียว	4660	3920	8780	6316	5916
977 - 044	3934	4042	1752	3672	3350
Savador	4260	5710	2932	4066	4242
Madras Blue	5118	6316	3432	4790	4914
Cuban kenaf	5470	4934	6258	3580	5060
Master fiber	4320	6178	2198	4538	4308

ผลของการทดลองเบรี่ยบเทียนพันธุ์ ปอแก้วไทยคันเขียวให้ผลลัพธ์ต่อไร่สูงสุดสูงกว่าพันธุ์  
คิวบาและพันธุ์อุรากสมอื่น ๆ ผลการทดลองปอสกปอแก้วไทยคันเขียวที่สถานีสิกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้  
ผลลัพธ์ต่อไร่สูงสุดถึง 8.78 ตันต่อไร่

(3) แสงน้ำหนักของส่วนค้าง ๆ ที่ไก้จากต้นปอแก้วสก

ต้นปอแก้วสก 1000 กก.



(2) กองการค้นคว้าและทดลอง กรมสิกรรม รายงานผลการค้นคว้าทดลองและวิจัย ประจำปี 2523

(3) ผลการทดลองของสถานีสิกรรมโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

## 2) การทดลอง

เนื่องจากปอแก้วเป็นพืชไม่มีอายุสั้น มีผลิตต่อไปสูงในปัจจุบันชาวไร่ใช้ประโยชน์เฉพาะเส้นใย ส่วนแกนปอทิ้งไปเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงสมควรทำการศึกษาหาวิธีนำเอาปอแก้วมาใช้ประโยชน์ให้ได้ทุกส่วน จึงได้ทำการศึกษาถึงความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุคืนสำหรับผลิตเยื่อกระดาษ

ปอหั้นตนสำหรับทดลองคือปอแก้วไทยตนเชีย ได้มาจากสถานีกสิกรรมโนนสูง จังหวัดนราธิวาส ลักษณะเด่นของปอแก้วคือ เก็บมาจากการต้มหางหลวงระหว่างจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งชาวไร่ทิ้งไว้เมื่อทำปอฟอกเสร็จแล้ว

### 2.1) อัตราส่วนของแกนปอคือปอกลีบแห้ง

ในการทดลองชั้นนำหนักของตนปอแก้วหาส่วนประมาณหนึ่งของปอกลีบและแกนปอ ไกด์คัทส์ ตนปอแห้งประมาณครึ่ง

ปอกลีบแห้ง ร้อยละ 40

แกนปอแห้ง ร้อยละ 60

### 2.2) การวัดขนาดเส้นใย Fibre Dimensions

เส้นใยที่ใช้รักขนาดเกรียงโดยคิดไว้กับ Sodium chlorite กับ acetic acid จนไม่เปื่อยเป็นเยื่อ ล้างน้ำให้สะอาด แล้วจึงนำเส้นใยมาวัดขนาดโดยกล้องจูลทัศน์ วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของยันช์ เชลล์ ผลของการวัดขนาดเส้นใยอยู่ในตารางที่ 1 เป็นค่าเฉลี่ยของการวัดเส้นใย 100 เส้น

### 2.3) การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

ตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์บดในเครื่อง Willey mill จนเป็นผง แล้วแบ่งเอาขนาด 40 - 60 mesh ทำการวิเคราะห์เคมีโดยใช้วิวิเคราะห์คัทคัทไปมี

(4)

Hot - water solubility TAPPI Standards T 1 m - 59

Alcohol - benzene solubility TAPPI Standards<sup>(4)</sup> T 6 m - 59  
(4)

Ash TAPPI Standards T 15 m - 58

Lignin TAPPI Standards<sup>(4)</sup> T 13 os - 54

Pentosans TAPPI Standards<sup>(4)</sup> T 223 to - 63

Alpha - cellulose TAPPI Standards<sup>(4)</sup> T 203 os - 61

Hole - cellulose E.L. Wise, Murphy and D'Addieco

ผลของการวิเคราะห์อยู่ในตารางที่ 2

#### 2.4) การทดสอบทำเบี้ยกระดาษจากปอแก้ว

ให้ทดลองทำเบี้ยกระดาษจากปอแก้วส่วนทั่ง ๆ ดังนี้ไปนี้

- ปอแก้วหักพับ
- แกนปอหัก (แกนที่เหลือหักจากการทำปอฟอก)
- ปอแก้วกลีบแห้ง
- ปอฟอกคุณภาพชั้น 3 หรือปอเกรดซี

---

(4) TAPPI Standards Methods : Published by the technical  
Association of the Pulp and Paper Industry, New York.

( ) Wise, M. Murphy and A.A.D.'Addieco, Paper Trade J. 1946, 122,  
No. 2, 35

ตัวอย่างปอแก้วแต่ละส่วนเหล่านี้ໄດ້เตรียมสำหรับทำการบอยทำเบื้องต้นให้ໄດ້ขนาดเดียวกันมีความยาวประมาณ 30-35 มม. เก็บใส่ถุงปลาสติกhabrimaxความชื้นในไม้ มีความชื้นประมาณร้อยละ 12 ໄດ້หดลงย่อไปมาย่างที่ห้องทดลองโดยวิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางแก้ ปัญหานี้ใจที่จะนำเอาตัวอย่างนี้ไปใช้เป็นต้นฉบับ สำหรับทำเบื้องต้นในขั้นตอนการรرم ໄດ້ พิจารณาเลือกเอาตามที่เห็นสมควร

#### 2.4.1 เบื้องต้นเคมี

ໄດ້หดลงทำเบื้องต้นเคมีจากปอหังกัน แกนปอและปอแก้วลีบแห้ง คาวิชี Neutral sulfite semi-chemical (NSSC,) cold soda, hot soda และ Lime การหดลงทำเบื้องต้นเคมีนี้ เมื่อนำตัวอย่างไม้ออกจากหมอยอย ล้างเสร็จแล้ว นำมาบคนในเครื่องบคนนิก Raffinatur type D disc refiner 2 ครั้ง ครั้งแรกให้ ระยะระหว่าง disc ห่างกัน 0.2 มม. และครั้งที่ 2 ระยะระหว่าง disc 0.0 มม. ในขณะบคนนี้น้ำที่หลุดออกเวลา เมื่อบคนเสร็จแล้วนำมาแยกส่วนที่ยานออกควย Laboratory flat screen ออกจากน้ำที่หลุดออกควย Yield, Permanganate number วัด Brightness และเตรียมแบบหดลง

#### 2.4.2 เบื้องเคมี

ໄດ້หดลงทำเบื้องต้นเคมี จากปอแก้วหังกัน แกนปอ ปอกลีบ และ ปอฟอกเกรชี ค่ายกรรณวิชีชั้นเฟต ชัลไฟฟ์ และโซการ้อน ໄດ້หดลงย่อโดยใช้สภาวะ ต่าง ๆ ที่นี้เบื้องต้นมีคุณภาพดีและประมาณผลผลิตເຢືອສູງ ໄດ້หาสภาวะการบอยที่ให้ໄດ້เบื้อง กระบวนการมีคุณภาพเท่าๆกันที่จะนำมาทำเบื้องฟอกขาวควย โดยให้ໄດ້เบื้องที่จะพอกนั้นมี permanganate number ประมาณ 15<sup>(6)</sup>

(6) J.P. casey : Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology.

Volume 1, Pulping and Bleaching, p. 465

Interscience Publishers, New York and London, 1960.

ในการทดลองย้อมตัวอย่างทำเบื้องกระดาษเกือบทุกรัง ได้ย้อมในหม้อน้ำเยื่อ (Digester) ชุส่องลิตรครึ่ง หมอน้ำอยู่ใน Polyethylene glycol bath ใน การย้อมไม่ทำเบื้องเคมีส่วนมากใช้เวลาในการต้มทั้งหม้อน้ำประมาณ 4 ชั่วโมง อุณหภูมิสูง 160 °C. เมื่อครบเวลาในการต้มแล้ว นำเยื่อที่ได้ออกมาล้างสะอาดจนหมักถ้วน นำตัวอย่างไปเข้าเครื่องกรราชายเบื้อง (Wet disintegrator) และนำมาแยกส่วนที่ไม่สุกออกจากเศษ Laboratory flat screen นำเบื้องมาหาปริมาณผลผลิตทาง permanganate number และเตรียมทำแผ่นทดลองสำหรับหาคุณสมบัติทางกายภาพ

ผลและรายละเอียดสภาวะของการย้อมทำเบื้องโดยโซเดียมโซลฟิต sulfate  
แสดงไว้ในตารางที่ 3

ผลและรายละเอียดสภาวะของการย้อมทำเบื้องโดยโซเดียมโซลฟิต sulfite  
แสดงไว้ในตารางที่ 5

ผลและรายละเอียดสภาวะของการย้อมทำเบื้องโดยโซเดียมโซลฟิต Lime และ Soda  
แสดงไว้ในตารางที่ 4

## 2.5 การทดลองฟอกเบื้อง

2.5.1) เบื้องเคมี ให้เลือกเบื้องเคมีจากตนปอแก้วทั้งตนและแกนปอมาฟอกคุณน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โซเดียมโซลฟิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 2 กรัมต่อเบื้องแพ็ค 100 กรัม ในการฟอกเบื้องเคมีนี้ ใช้สภาวะการฟอกดังนี้คือ

Magnesium sulfate % on O.D. pulp	0.05
Sodium silicate "	5.0
Sodium hydroxide "	2.2
Hydrogen peroxide "	2.0
Pulp consistency, %	6.0
Temperature, °C	70
Time, hours.	3

เมื่อครบเวลาการฟอกแล้ว ล้างเยื่อจนสะอาด เยื่อชิ้งฟอกโดยวิธีนี้ ໄล์เยื่อชิ้งมี Brightness อุบัติระหว่าง 60 - 65 Elrepho

### 2.5.2 เยื่อเคมี

ໄล์เลือกเยื่อเคมีบลิติโดยกรรมวิธีชั้น เท่าจากปอทั้งคันและแกนปอที่มี permanganate number ประมาณ 15 มาทดลองฟอกแบบหลายขั้นตอน และฟอกขั้นเดียว น้ำยาที่ใช้ฟอกก็คือน้ำยาที่ใช้กันโดยทั่วไปคือน้ำยาคลอริน โซดาไฟ แกลซีมไอกาโนโล-ไรค์ และคลอรินไกออกไซด์ ในการฟอกเยื่อชิ้นเดียวใช้น้ำยาแกลซีมไอกาโนโล-ไรค์ รายละเอียดของการฟอกเยื่อเคมีและผลแสดงไว้ในตารางที่ 6

### 2.6) การทดสอบคุณสมบัติ

ตามวิธีของ Tappi Standards โดยเตรียมแผ่นเยื่อสำหรับทดสอบคุณสมบัติ ให้มีน้ำหนักมาตรฐาน (Basis weight) 60 กรัมต่อตาราง เมตร แผ่นทดสอบนี้เก็บไว้ในห้องซึ่งควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่  $65 \pm 2\%$  ความชื้นล้มพัท 27  $\pm 1^\circ$  ซ. ก่อนจึงทำการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

ผลของการทดสอบคุณสมบัติเยื่อจาก ปอทั้งคันแสดงไว้ในตารางที่ 7

" แกนปอแสดงไว้ในตารางที่ 9

" ปอกลีบและปอกเกรทเชลล์แสดงไว้ในตารางที่ 8

คุณสมบัติของเยื่อกระดาษที่ใช้กันทั่วไปแสดงไว้ในตารางที่ 10

### 3) ผลการทดสอบและวิจารณ์

3.1) ตนปอแก้วประกอบด้วยเส้นใย 2 ชนิด เส้นใหญ่จากส่วนเปลือกของลำต้นหรือที่เรียกว่าปอกลีบมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.5 มม. ความยาวขนาดนี้ยาวกว่าเส้นใยของ hardwood ทั่วไป แต่สั้นกว่าเส้นใยของ softwood เส้นใยของ hardwood ทั่วไป ยาวประมาณ 0.7 - 2 มม. ส่วนเส้นใยของ softwood ยาวประมาณ 3 - 4 มม. ส่วนแกนปอหรือส่วนในของลำต้นปอแก้ว ประกอบด้วยเนื้อไม้เส้นใยยาวประมาณ 0.6 - 1 มม. มี parenchyma cell กระจายอยู่ทั่วไปและมีชุย (pith) อยู่ตรงกลาง นี่เป็นเหตุที่ทำให้เยื่อมีการอุดมนำสูง และประกอบกับมีบริเวณเยื่อไม้เซลลูลอลสูงด้วย การที่แกนปอมีเส้นใยสั้น ทำให้ໄล์เยื่อกระดาษมีแรงฉีกขาดต่ำ

3.2) จากการทดลองทำเบื้องต้นจากปอกลีบของปอแก้วด้วยกรรมวิธีทาง ๆ คือ

Sulfate, Soda, Lime และ Neutral sulfite semichemical processes  
ให้ประมาณผลผลิตเบื้องต้นมาก คือให้ปริมาณผลผลิตเบื้องต้นร้อยละ 50 ส่วน  
ปอฟอกเกรดซึ่งทดลองโดยโคล์วิชชัลเพตให้ผลผลิตเบื้อร้อยละ 66 เบื้องต้นปอกลีบมีความ  
เนี่ยนค่อนข้างมาก โคล์วิชชัลเพตเนี่ยนที่สุด เบื้องต้นปอกลีบโดย Lime process  
ที่อุณหภูมิ 160 °ช. มีคุณสมบัติความเนี่ยนกว่าเบื้อยอดอุณหภูมิต่ำกว่า 130 °ช.  
กระบวนการมีแรงฉีกขาดสูง เทียบได้กับเบื้อใบบัว และสูงกว่าเบื้อใบบัวบางชนิด ปัจจุบัน  
กระบวนการไม่ค่อยเรียบเนียน ดังนั้นเบื้อนี้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ทำ industrial paper หรือ  
ใช้ปั้นสักกับเบื้อใบสักทำกระบวนการบางชนิด

3.3) จากการทดลองทำเบื้องต้นจากแกนปอ โคล์วิชชัลไม้ในน้ำยา sodium  
hydroxide นาน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (33 °ช.) แล้วกดด้วย Raffinater type  
D. disc refiner ໄเก็บลผลิตเบื้องต้นร้อยละ 77 ลิขของเบื้อตอน ความเนี่ยนของ  
เบื้อใกล้เคียงกับเบื้อที่ใช้ทำการคนหนังสือพิมพ์ที่ใช้กับโคล์วิชชัลทั่วไป

3.4) เบื้องต้นจากการทดลองโดย Lime process ໄเก็บปริมาณเบื้อร้อยละ 68  
เบื้อมีสีน้ำตาลอ่อน เนื้อส่วนเรียบ เหมาะที่จะนำมาใช้ทำการทำปอกสุมคืน้ำตาล

3.5) เบื้องต้นจากการทดลองโดย Acid sulfite ໄเก็บปริมาณเบื้อร้อยละ  
63 เบื้อนี้ลือในกระบวนการ Brightness ของเบื้อ 52 % ความเนี่ยนของเบื้อนี้ไม่แตกต่าง  
จากเบื้อที่ผลิตโดยวิธี Neutral sulfite semichemical

3.6) เบื้องต้นจากการทดลองโดยผลิตโคล์วิชชี Neutral sulfite semi chemical  
ໄเก็บปริมาณเบื้อร้อยละ 67 ความเยาว์ 47 % เบื้อได้ด้วย hydrogen peroxide  
2 กรัมต่อ 100 กรัม เบื้อได้ความขาวของเบื้อเพิ่มขึ้นเป็น ประมาณ 60 - 65 % คุณสมบัติ  
ของเบื้อเทียบได้กับเบื้อจาก hardwood ที่ผลิตโดยวิธีเดียวกัน

3.7) เบื้องต้นจากการทดลองโดยวิธี Hot soda และ sulfate ໄเก็บปริมาณเบื้อ  
ไม่ฟอกประมาณร้อยละ 40 - 49 เมื่อฟอกเบื้อความเยาว์ Calcium hypochlorite

ด้วยการฟอกครั้งเดียว ໄก้เยื่อฟ้ำมีความขาว 74 % และໄก์ปริมาณเบื้องต้นร้อยละ 43 ความเนียนของเยื่อชั้นเพท ถูงกว่าเยื่อใช้ค่าเดือนอย

3.8) เยื่อกระดาษผลิตจากปอแท้หั้งคันโดย Neutral sulfite semichemical process ให้ปริมาณเบื้องต้นร้อยละ 61-65 เปื้องมีความขาว 43-45 % เมื่อฟอกเยื่อฟ้ำ Hydrogen peroxide ร้อยละ 2 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง ໄก้เยื่อกระดาษมีความขาวประมาณ 60 % คุณภาพของเยื่อกระดาษคือสำหรับทำกระดาษพิมพ์เขียนราคากู้ໄก้

3.9) เยื่อกระดาษผลิตจากปอแท้หั้งคันโดย Lime process ให้ปริมาณเบื้องต้นร้อยละ 65 แก่คุณภาพของเยื่อนี้ค่อนข้างเยื่อผลิตโดย NSSC process

3.10) เยื่อกระดาษผลิตจากปอแท้หั้งคันโดย Sulfate process ให้ปริมาณเบื้องต้นร้อยละ 43-47 เมื่อฟอกเยื่อฟ้ำมีการฟอกแบบหลายชั้นตอน ให้ปริมาณเบื้องต้นร้อยละ 41-44 ความขาว 75-86 % เยื่อกระดาษจากปอแท้หั้งคันเกรดมีคุณภาพดี แนะนำที่จะทำกระดาษพิมพ์เขียนชนิดคุณภาพดี ความเนียนของเยื่อผลิตโดยวิธีนี้ค่อนข้างเยื่อผลิตโดยวิธี NSSC และ Lime

#### 4) สรุปเยื่อกระดาษจากปอแท้

จากการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษจากปอแท้ สรุปผลໄก้ดังนี้

4.1) เยื่อชั้นเพทฟอกจากปอแท้หั้งคันทำกระดาษพิมพ์เขียนໄก้ดี

4.2) เยื่อปอแท้หั้งคันโดยวิธี Neutral sulfite semichemical อาจใช้ทำกระดาษพิมพ์ราคากู้ໄก้

4.3) เยื่อจากปอกลิ่นใช้ทำกระดาษที่ต้องการความแข็งแรงมากໄก้ เปื้องมีคุณสมบัติแรงต้านทานการฉีกขาดสูง หรือใช้แทนเยื่อใบยาวอ่อนสมกับเยื่อลันໄก'

4.4) เยื่อผลิตจากแกนปอโดยกรรมวิธี Neutral sulfite semichemical อ่อนสมกับเยื่อใบยาวร้อยละ 5-10 ทำกระดาษหนังสือพิมพ์ໄก'

เท่านี้ໄก์คุณภาพแล้วปอแท้ มีหั้งช้อคและข้อเสีย ในการเป็นรักษาราบรื่น ดูคลิกรายการเยื่อกระดาษกันนี้คือ

#### 4.5) ข้อเลี่ยงป้อแก้ว

4.5.1) เบื้องต้นมีน้ำมาก น้ำไหลออกจากเยื่อช้า เมื่อเที่ยบกับเมื่อ  
กระแทกจากไม้ที่ใช้ทำเยื่อกระดาษโดยทั่วไป

4.5.2) การเก็บ การรวบรวมและการขนส่งยาก และราคาแพงกว่าไม้  
เนื่องจากป้อมีน้ำหนักเบาและเปลือกเนื้อที่มาก

#### 4.6) ข้อดีของป้อแก้ว

4.6.1) เป็นพืชปีเดียว ใช้ระยะเวลาปลูกล้านกันสำหรับใช้ได้ มีปริมาณผล  
ผลิตปีต่อปีที่สูง

4.6.2) ป้อแก้วทั้งต้นมีส่วนผสมของเส้นใยชนิดล้านและบางเสร็จในตัว  
สามารถใช้เป็นห้องกระดาษได้เลย

4.6.3) สามารถทำเยื่อกระดาษได้ง่าย ไม่เปลืองเคมีภัณฑ์ในการย้อม  
ทำเยื่อและฟอกมาก

4.6.4) เบื้องต้นคือ beat ให้ได้ Freeness ตามความต้องการ  
ในการทำกระดาษได้ง่าย

Table 4 Fiber Dimensions and Derived Values

	Age months	Length mm.	Width micron	Wall thickness micron	Lumen diameter micron	Flexibility Coefficient	Slender ness	Wall fraction %
<u>Thai kenaf</u>								
Bast	-	2.61	18.6	7.5	3.6	0.20	140	80
Woody stem		1.00	28.3	5.5	17.3	0.62	38	37.7
<u>Jute</u>								
<u>JRO 632</u>								
Bast	6	2.36	18.8	6.6	5.6	0.29	126	70.2
Woody stem		0.66	29.5	3.5	22.5	0.76	22	23.7
<u>Daisee</u>								
Bast	6	2.32	18.2	6.6	5.0	0.28	127	72.5
Woody stem		0.66	30.2	3.2	23.8	0.78	22	21.2
<u>Ayutthaya</u>								
Bast	4	2.25	22.2	7.7	6.8	0.31	100	69.4
"	5	2.50	21.3	6.5	8.1	0.38	117	61.3
"	6	2.68	22.1	7.6	6.7	0.30	121	69.0
Woody stem	4	0.62	36.9	3.2	30.5	0.82	17	17.4
"	5	0.66	32.3	3.7	24.9	0.77	20	22.9
"	6	0.62	29.1	3.4	22.3	0.76	21	23.4

Table 2 Chemical Analysis of Kenaf, Jute and Sunn-hemp.

Samples	Solubility in		Holocellulose	Alpha-cellulose	Lignin (ash free)	Pentosans	Ash	Silica
	Alc-benz %	Hot water %						
<u>Kenaf</u>								
Waste woody stem from retting.	1.63	0.28	82.40	37.18	21.65	25.08	0.37	-
Mechanically debarked stem	5.30	3.10	80.61	29.33	20.73	22.52	-	-
Raw ribbon	6.54	10.06	75.64	39.57	8.74	17.36	2.75	0.03
Whole stalk	5.60	8.16	76.38	33.14	15.00	20.31	2.38	0.04
Grade C retting kenaf	1.60	1.10	88.08	59.50	12.18	17.47	3.32	-
<u>Jute</u>								
Ayutthaya								
Woody stem, 4 months old	4.43	6.28	68.69	29.72	18.59	22.77	3.58	-
" 5 "	4.80	4.35	75.73	32.63	19.94	21.01	2.23	-
" 6 "	2.72	3.44	77.60	36.19	20.75	22.55	2.00	-
Raw ribbon, 4 months old	5.60	11.10	67.35	38.56	10.10	15.22	6.66	-
" 5 "	7.09	9.08	74.45	42.46	10.61	14.05	4.90	-
" 6 "	4.72	8.05	78.7	48.98	12.08	14.84	4.43	-
JRO 632								
Woody stem	4.88	3.62	73.53	38.56	21.11	20.80	-	
Raw ribbon	4.90	5.02	78.97	54.54	12.02	16.80	-	
Daisee								
Woody stem	4.88	5.02	75.80	38.60	20.72	20.80	-	
Raw ribbon	4.53	7.05	77.77	54.38	11.30	15.90	-	
<u>Sunn-hemp</u>								
Whole stalk	2.78	4.88	70.76	38.02	18.94	17.22	2.21	-

Note All percentage based on oven dry raw material.

Table 3 Kraft pulping of Kenaf : Cooking conditions (Sulfidity=25%, Liquor/Raw material=8:1)

Chemical charge, % on OD. raw material	Whole stalk				Grade C Raw ribbon Retted kenaf				Woody stem			
	K 48A	K 48B	K 48D	K 48C	K 60A	K 60C	K 32F	K 45A	K 45C	K 45D	K 44A	
NaOH	11.50	15.80	16.77	17.74	12.77	15.48	14.58	13.75	12.25	10.75	16.75	
Na <sub>2</sub> S	4.50	5.98	6.29	6.60	6.42	7.55	7.17	5.25	4.75	4.25	6.25	
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	
Cooking time, hr												
Time to max. temp.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Time at max. temp.	2	2	2	2	2	2	1½	2	2	2	3	
Maximum temperature °C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	170	
% Pulp yield, screened screenings	41.13	43.8	46.7	43.5	24.40	50.40	66.04	42.51	44.8	34.2	38.68	
Permanganate number	5.10	3.3	0.15	-	25.55	0.65	0.15	-	0.63	15.1	0.21	
Brightness °Elrepho	18.7	16.8	14.4	14.1	22.0	13.6	8.0	12.0	14.6	19.0	8.3	
	17.4	20.5	-	20.5	-	-	-	33.5	30.5	21.5	37.8	

Note 1. Sulfidity 30% for K 60A, K 60C and K 32F

Table 4 Soda and Lime Pulping of Kenaf : Cooking conditions

	Whole stalk				Raw ribbon				Woody stem			
	L3A	L1a	L1d	L2a	L2b	S13b	CS1	S1c	S2a	S2B	S2C	L3B
Liquor to raw material ratio	8:1	8:1	8:1	8:1	8:1	8:1	8:1	12:1	6:1	6:1	6:1	6:1
Alkali charge on OD raw material, % NaOH	-	-	-	-	-	10	15	20	22	24	26	-
CaO	14	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	14
Cooking time, hr												
Time to max. temp.	1½	1½	1½	1½	1½	-	-	2	2	2	2	1½
Time at max. temp.	3	1	3	1	3	3	4	2	2	2	2	3
Maximum temperature, °C	130	130	130	160	160	130	30	170	170	170	170	130
% Pulp yield, Screened	65.6	52.2	51.8	49.6	50.6	53.4	77.6	26.0	34.8	41.76	40.31	68.65
Screenings	-	0.6	-	-	-	-	0.50	23.25	10.5	1.01	0.44	-
Permanganate number	38	30	30	32	31	32	-	33.3	25.5	17.0	14.9	38
Brightness, Elrepho	30	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-

Note 1. CS = Cold Soda pulping, S' = hot Soda pulping, L = Lime pulping

2. L1, L2, L3 and S13b defibred twice; CS1 defibred thrice in a Raffinator type D disc refiner with clearances of 0.2, 0.0 and 0.0 mm. consecutively

Table 5 Sulfite Pulping of Kenaf : Cooking conditions (Liquor/raw material = 8:1)

Chemical charge, % on OD raw material	Whole stalk			Raw ribbon			Woody stem	
	NS22		NS23	NS24	NS28A		NS9	NS10
								AS3
Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	20	12		15		15	12	-
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	-	-	-	-		5	5	-
NaOH	4	4	4	4	4	-	-	-
Cooking time, hr								
Time to max. temp.	2	2		2		2	1½	1½
Time at max. temp.	2	2	2	2	½	½	1½	1½
Maximum temperature, °C	160	160	160	170		160	160	160
% Pulp yield, screened	61.05	64.68	63.0	48.2		63.70	67.50	50.00
screenings	0.55	0.6	0.52			0.17	0.11	13.3
Permanganate number	33	33.9	33	25		36.2	36.4	23.0
Brightness, °Elrepho	45	40	43	41.7		45.1	47.1	52.3

Note 1. NS = Neutral Sulfite pulping, AS = Acid Sulfite pulping

2. Cooked chips were defibred twice in a Raffinator type D disc refiner with clearances of 0.2 and 0.00 mm.

3. AS. 3 Liquor/raw material = 10:1, initial pH 3.5

Table 6 Bleaching Trials on Sulfate Pulps from Kenaf.

Cook number Pulps from Bleaching sequence	K48D Whole stalk CEHD	K48D Whole stalk CEH	K48B Whole stalk Single	K45C Woody stem Single
PMN. of unbleached pulp	14.4	14.4	16.8	14.6
Brightness of unbleached pulp	22.5	22.5	20.5	30.5
1. Chlorination			-	-
Pulp consistency, %	3	3		
Temperature, C/Time, minutes	32/45	32/45		
Chlorine added % on OD pulp	5.62	5.25		
2. Alkaline Extraction			-	-
Pulp consistency, %	10	10		
Temperature, °C/Time, hr	70/1	70/1		
NaOH % on O.D. pulp	2	2		
3. Hypochlorite Bleach				
Pulp consistency, %	5	5	5	5
Temperature, °C/Time, hrs	32/3	32/3	32/4	32/3
Chlorine added % on O.D pulp	2.8	1.75	11.5	10.0
pH	9	9	9.5 - 8.5	8.5 - 8.5
4. Chlorine Dioxide Bleach			-	-
Pulp consistency, %	5	-		
Temperature, °C/Time, hrs.	70/2	-		
ClO <sub>2</sub> added as chlorine % on -O.D pulp	1	-		
Total Chlorine added, %	9.43	7.0	11.5	10.0
Total Chlorine consumed, %	6.91	6.0	10.5	8.0
Yield of bleached pulp, %	41.5	44.4	42	43.0
Brightness, Elrepho (457 nm. filter MgO = 100)	86.6	75.6	70.8	74.0

Table 7 Evaluation of Pulps from Whole Stalk Kenaf.  
PFI. Beater

Cook No.	Yield (screened) %	Perman-ganate no.	Beating revs.	Freeness CS ml.	Bulk cm <sup>3</sup> /g	Burst Factor	Breaking length Km.	Stretch %	Tear Factor	Double folds KM. 800 g.
<u>Sulfate Process</u>										
K48A	41.13	18.7	0	660	1.67	37	5.45	1.50	155	138
			3000	323	1.43	83	10.02	5.10	126	1527
			5000	263	1.40	82	10.10	4.80	114	1289
K48B	43.8	16.8	0	650	1.66	43	5.96	1.60	150	116
			3000	350	1.43	80	10.30	4.20	133	1404
			4000	245	1.37	84	9.85	4.30	113	1737
K48D	46.7	14.4	0	645	1.68	42	6.37	2.10	160	148
			2000	427	1.43	80	10.44	3.90	126	1323
			4000	318	1.35	86	10.88	4.60	112	1682
K48C	43.5	14.1	0	603	1.74	54	7.55	1.60	166	-
			5000	273	1.36	82	10.72	1.36	128	-
<u>NSSC Process</u>										
NS 22	61.05	33	0	533	1.88	35	5.30	1.8	99	57
			2000	334	1.76	46	7.24	3.0	85	232
			3000	258	1.67	51	7.64	3.1	76	322
NS 23	64.68	33.9	0	527	1.83	32	4.97	1.8	48	53
			2000	303	1.65	44	6.78	2.9	40	124
			3000	232	1.63	45	6.86	3.2	38	166
NS 24	63.0	33	0	539	1.89	29	4.86	2.4	52	33
			2000	317	1.75	44	6.72	2.8	42	105
			3000	232	1.65	47	6.78	2.8	40	194
<u>Lime Process</u>										
L 3 A	65.62	38	0	610	2.35	13	3.70	1.16	98	11
			2000	417	2.08	23	4.93	1.38	82	29
			5000	235	1.92	30	5.99	3.11	75	65

Table 8 Evaluation of Pulps from Raw Ribbon and Grade C Retted Kenaf,  
PFI Beater

Spec No.	Yield (screened) %	Perman- ganate no.	Beating revs,	Freeness cs ml.	Bulk cm <sup>3</sup> /g	Burst Factor	Breaking length Km.	Stretch %	Tear Factor	Double fold km. 800 g.
<u>Sulfate Process</u>										
K69A	24.40	22	0	568	1.95	55	6.04	2.13	192	745
			4000	323	1.62	80	9.41	3.93	203	1710
K69C	50.40	13.6	0	567	2.04	61	8.02	1.70	292	1292
			4000	475	1.71	71	8.99	2.93	247	1514
			5000	320	1.60	85	8.86	3.97	205	2440
K32F	66.04	8.0	0	718	1.90	25	4.86	1.4	191	17
			9000	324	1.41	94	11.00	5.6	148	1913
<u>Lime Process</u>										
L1a	52.27	30	0	640	2.19	28	4.79	2.27	228	-
			2500	425	1.90	50	7.39	3.90	148	-
			5000	255	1.77	58	8.54	4.20	119	-
L1d	51.79	30	0	640	1.99	31	5.54	2.70	271	-
			2500	424	1.65	59	8.77	4.30	138	-
			5000	252	1.56	71	9.76	5.00	116	-
L2a	49.64	32	0	607	1.92	32	5.66	3.00	209	-
			2000	403	1.63	57	8.99	4.30	138	-
			4000	252	1.54	68	9.98	4.90	114	-
L2b	50.6	31	0	609	1.83	33	5.82	3.10	243	-
			2000	405	1.64	57	9.33	4.50	169	-
			5000	220	1.52	71	10.14	5.30	131	-
<u>NS98 Process</u>										
N628A	48.2	25	0	528	1.81	51	7.46	3.49	186	656
			2500	300	1.57	71	9.55	5.06	140	1353
			5000	188	1.53	82	10.20	5.59	135	1775
<u>Soda Process</u>										
S13b	53.4	32	0	622	2.02	32	5.58	3.00	228	-
			2500	378	1.62	62	8.85	4.70	132	-
			5000	220	1.54	67	9.68	5.30	119	-

Table 9 Evaluation of Pulps form Waste Woody Stem of Kenaf.  
PFI Beater

Cook No.	Yield (screened) %	Perman ganate no.	Beating revs.	Freeness CS ml.	Bulk cm <sup>3</sup> /g	Burst Factor	Breaking length Km.	Stretch %	Tear Factor	Double folds KM. 800 g.
<u>Sulfate Process</u>										
K44A	38.68	8.3	0	474	1.25	51	7.71	1.90	79	-
			2000	330	1.18	69	9.62	3.50	72	-
K45A	42.51	12.0	0	494	1.30	53	8.59	2.10	76	-
			1500	312	1.26	74	10.22	3.30	77	-
			3000	215	1.18	79	10.77	2.30	67	-
K45C	44.80	14.6	0	544	1.36	38	6.55	1.80	67	-
			1500	369	1.24	66	9.38	3.00	65	-
			3500	247	1.18	72	8.98	3.40	70	-
K45D	34.20	19.0	0	517	1.42	27	5.62	1.00	67	-
			2500	369	1.27	64	8.76	3.00	60	-
<u>NSSC Process</u>										
NS 9	63.70	36	0	678	1.58	32	5.83	1.90	55	-
			4000	402	1.34	50	7.94	2.60	49	-
			6000	300	1.30	51	8.48	2.50	45	-
NS10	67.51	36	0	613	1.72	26	4.47	1.00	60	-
			4000	401	1.41	44	6.97	1.80	47	-
			6000	312	1.37	47	6.84	1.40	44	-
<u>Acid Sulfite Process</u>										
AS 3	50.00	23	0	672	1.63	18	4.43	0.90	47	-
			2000	472	1.36	40	7.70	1.80	48	-
			5000	270	1.24	54	8.79	2.30	46	-
<u>Lime Process</u>										
L3B	68.65	38	0	655	2.09	12	2.63	0.91	59	-
			2500	430	1.80	21	4.26	2.11	52	-
			5000	278	1.64	26	5.12	2.25	50	-
<u>Hot Soda and Cold Soda Processes</u>										
S1c	26.0	33	0	652	1.52	32	5.06	0.66	56	-
S2a	34.38	25.5	0	608	1.50	22	4.96	0.40	54	-
			2000	420	1.33	48	5.56	2.10	61	-
S2b	41.76	17.0	0	490	1.53	34	6.62	0.91	62	-
			2000	340	1.25	65	10.26	2.63	67	-
S2c	40.31	14.9	0	503	1.33	47	8.61	1.69	66	-
			2000	332	1.24	63	10.22	2.58	63	-
CS1	77.6	-	0	660	1.77	17	3.50	0.80	47	4
			4000	348	1.63	23	4.71	1.60	40	11
			6000	308	1.54	27	4.96	1.40	37	18
			10000	162	1.51	29	5.40	1.40	36	24

Table 10. Physical Properties of Commercial Pulps

Type of Pulp	Type of Beater	Beating revs.	Freeness CS ml	Bulk cm <sup>3</sup> /g	Burst factor	Breaking length m.	Tear factor	Brightness
Bleached Birch	PFI	1000	600	1.55	45	6000	90	92
Sulfate pulp, Sweden		2000	510	1.45	55	7000	90	
		4000	300	1.40	65	8500	85	
Bleached hardwood pulp, Indonesia	PFI	0	628	-	8	2090	60	87
		4000	419	-	38	6580	80	
		6000	342	-	39	6340	82	
		10000	246	-	46	7109	77	
Bleached sulfate pulp, sweden	PFI	2000	600	1.65	70	7500	150	92
		3000	510	1.55	80	8500	130	
		5000	300	1.45	85	9500	120	
Bleached spruce sulfite pulp, sweden	PFI	700	600	1.55	45	5500	80	92
		1000	510	1.50	50	6500	70	
		1600	300	1.40	55	7500	65	
Unbleached Kraft sweden	Valley	92 minutes.	250	-	88	11100	141	-
Mechanical wood pulp (spruce) sweden		-	90-110	2.5	12.5	3000	35	60
Semi chemical Birch pulp, Sweden	PFI	0	733	2.17	7.8	1878	38	75
		5000	300	1.43	37	5890	100	
Semi chemical hardw d pulp, Denmark	PFI	0	697	1.77	8	2300	33	40
		4000	250	1.59	23	4800	45	
		7000	174	1.63	24	4850	46	

## การศึกษาการผลิตเบื้องต้นจากปอแกร์ทั้งตน

### โคลฟิที Sulphite semichemical

#### คำนำ

จากการศึกษาทดลองทำเบื้องต้นที่แล้วมาพบว่า เบื้องต้นที่ผลิตโคลฟิที Neutral sulfite semichemical มีคุณภาพดีพอใช้ คุณภาพด้านความเนียนขาว เป็นไปได้เคียงกับเบื้องต้นที่ใช้อุปกรณ์ทางกรรมการชั้นสูงไปที่ผลิตโคลฟิทีเดียว กัน การผลิตเบื้องต้น sulfite pH<sup>(7)</sup> ของน้ำยาที่ใช้โดยไม่มีความลำบาก叫做 Yield, Brightness และ strength ของเบื้องต้นมาก แต่ pH ที่ดีที่สุดของน้ำยา sulfite ในการย้อมปอแกร์ทั้งตนยังไม่พบว่าอยู่ได้ศึกษาและรายงานไว้ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาหาสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตเบื้องต้นปอแกร์โคลฟิทีนี้

#### การทดลอง โคลฟิทีในการทดลองกังหันใบไม้สด

- การทดลองย้อมไม้ที่ pH ทาง ๆ กัน ใช้น้ำยา sodium sulfite ผสมกับน้ำยา sodium bisulfite ในจำนวนต่างกัน แต่ให้ pH ตามต้องการ มีปริมาณของสารเคมีคิดเป็นจำนวน SO<sub>2</sub> เท่ากันทุกครั้งคือมีปริมาณ SO<sub>2</sub> 7.6 กรัม แต่ไม่แห้ง 100 กรัม

- ในการย้อมไม้ทุกครั้งทำดังนี้ อบควายไอน้ำ (presteaming) ที่ 120-130 °ช. นาน 30 นาที และเติมน้ำยา ตามต่อไปนี้ 170 °ช. อีกนาน 1 ชั่วโมง และอบควายเกร็งบดชนิด Raffinato type D.disc refiner 2 ครั้ง และเอาเยือกแข็งเอาส่วนที่หยาบออก หาปริมาณ Yield, Brightness และเตรียมทำแผนที่ทดสอบความเนียนขาว

- ศึกษาความล้มเหลวของ pH ทาง ๆ กับ Yield, Brightness และ strength ของเบื้องต้น

- ศึกษาการฟอกเบื้องต้นโดยฟอกด้วยน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 2 กรัม ต่อเบื้องต้น 100 กรัม

(7) สอดคล้อง Mr. E.L. Ritman ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบื้องต้นและกระบวนการขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติ (UNIDO)

### ผลการทดลองและวิจารณ์

1) ในการเตรียมเบื้องต้นน้ำมัน pH ต่าง ๆ ให้ปริมาณเบื้องต้นระหว่างร้อยละ 55 - 65 การย้อมด้วยน้ำมัน pH<sup>6</sup> ให้ปริมาณเบื้องต้นสูงสุดคงร้อยละ 65 รองลงมาคือ pH 9.5 และ 8.5 น้ำมัน pH 4.5 ให้ปริมาณเบื้องต้นต่ำสุด

2) การย้อมด้วยน้ำยา pH 9.5 ให้เยื่อไม้ Brightness สูงสุดคง 48% (Elrepho) เมื่อฟอกเบื้องต้น  $H_2O_2$  ร้อยละ 2 ของเบื้องต้นได้เยื่อไม้มีความขาวสว่างประมาณ 58 - 60% การย้อมด้วยน้ำยา pH 4.5 ให้เยื่อไม้มีสีคล้ำมาก มี brightness 38%

3) การย้อมด้วยน้ำยา pH 8.5-9.5 ให้เยื่อไม้มีคุณภาพด้านความเนียนวาวคือที่สุด น้ำยา pH 6 ให้เยื่อไม้มีคุณภาพด้านความเนียนวาวคือที่สุด กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ pH และ strength อยู่ใน Fig.1 และ 2 หน้า 27-28 ผลของการทดลองย้อมและคุณสมบัติของเบื้องต้นมีอยู่ในตารางที่ 11 และ 12

### สรุป

จากการทดลองพอกจะสูงไปกว่าตัวจึงทำการผลิตเบื้องต้น semi-chemical sulfite ไม่กรองใช้น้ำยาที่มี pH ต่ำ สำหรับที่สุดคือน้ำมัน pH อยู่ระหว่าง 8.5 - 9.5

Table 11 High Yield Sulfite Cooks  
Whole Stalk Kenaf.

Cook No.	pH	Yield, % (screened)	Brightness Elrepho	Permanganate number
NS 29 E	4.5	55	38	32
NS 30 F	6.0	65	46	32
NS 29 D	7.0	59	45	32
NS 29 A	8.5	62	47.5	33
NS 31 B	9.5	62	48	35
NS 28 B	10.5	56	42.5	34.5

- Note
1. All cooks have been performed with 7.6 %  $\text{SO}_2$  calculated on oven dry kenaf stalks for 60 minutes at  $170^{\circ}\text{C}$  and 120 minutes raising time right after 30 minutes presteaming at  $130^{\circ}\text{C}$
  2. Cooked chips were defibered twice in a Raffinator type D disc refiner with clearances of 0.2 & 0.0 mm. and the resulting pulp screened over 0.01 in. slots.

Table 12 Evaluation of High Yield Sulfite Pulps from Whole  
Stalk Kenaf, PFI Beater

Cook No.	pH	Yield %	Beating revs.	Freeness CS ml	Bulk cm <sup>3</sup> /g	Burst factor	Breaking length Km.	Stretch %	Tear factor	Double folds KM. 800 g.
NS29 E	4.5	55	0	645	1.96	18	4170	1.93	94	13
			2500	425	1.62	38	6720	3.07	84	58
			6000	232	1.52	45	7640	3.33	48	114
NS30 F	6.0	65	0	708	4.09	4	1470	0.90	55	-
			3500	602	2.14	15	4190	1.50	64	-
			7000	502	2.11	18	4300	1.90	65	-
			10000	402	1.98	19	4700	1.80	62	-
NS29 D	7.0	59	0	682	1.98	21	4450	1.70	99	-
			3500	490	1.70	38	7130	2.60	98	-
			7000	314	1.54	46	7890	2.90	94	-
NS29 A	8.5	62	0	660	1.98	22	4550	2.05	117	22
			2500	485	1.63	40	6710	3.36	89	115
			6000	280	1.51	54	8190	3.58	83	253
NS31 B	9.5	62	0	603	1.94	27	5050	2.20	120	-
			2500	407	1.65	45	6990	3.20	99	-
			7000	200	1.42	51	8140	3.80	80	-
NS28 B	10.5	56	0	610	1.86	30	5470	2.30	117	25
			2500	406	1.56	51	7490	4.20	91	180
			6000	205	1.46	60	8860	4.90	76	273

Testing conditions 65 ± 2% R.H

27 ± 1°C.




Fig. 1 Effect of initial pH on burst strength  
(Sulfite pulping)




Fig. 2 Effect of initial pH on tensile strength  
(Sulfite pulping)




Fig. 3 Effect of initial pH on tearing strength  
(Sulfite pulping)




Fig. 4 Effect of initial pH on pulp yield and brightness  
(Sulfite pulping)

### ปอกรະเจา (JUTE)

#### คำนำ

ในวงการอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ นิยมหาสำคัญที่จะต้องพิจารณาคือชนิดของวัสดุคืนที่ใช้สำหรับผลิต การเก็บรักษา การรวบรวมและซ่อมสินค้า ที่กรมวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของเรื่องนี้และเห็นว่าการตั้งโรงงานขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องที่มีได้เกิดขึ้นไม่ยาก ฯ เพราะอุตสาหกรรมประดิษฐ์ เกenhต้องใช้คนทุนสูง ดังนั้นจึงไก้ให้ความสนใจแก่โรงงานที่มีอยู่แล้วในภาคกลางมากกว่า จากการศึกษาทดลองทำเยื่อกระดาษจากปอแกร์ในห้องปฏิบัติการ โภคภานุภาพมีคุณสมบัติใช้เป็นวัสดุคืนทำเยื่อกระดาษได้ แต่ปอแกร์ปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกระชั้นกระจายอยู่ทั่วไป การเก็บรวบรวมและการขนส่งมายังโรงงานกระดาษในภาคกลาง เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ราคาของคนทุนสูงในการนำมาใช้เป็นวัสดุคืนในโรงงานภาคกลาง กรมวิทยาศาสตร์เห็นว่าปอกรະเจา มีลักษณะคล้ายปอแกร์มากและสามารถปลูกได้ในภาคกลาง โดยเฉพาะในบริเวณรอบ ๆ โรงงานกระดาษปัจจุบัน ดังนั้นจึงไก่ทำการศึกษาทดลองความเหมาะสมของปอกรະเจาในการทำเยื่อกระดาษ

ปอกรະเจา (JUTE) เป็นพืชไรีที่ปลูกเพื่อเอาเส้นใยจากลำต้นไปใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกับปอแกร์ ในประเทศไทยมีส่วนใหญ่ปอกรະเจาได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 2 อย่าง คือ ทำเชือก และผสมกับปอแกร์ในการห่อกระสอบทำให้หุ้นสภาพของกระสอบทำให้หุ้นสภาพของกระสอบดีขึ้น

ปอกรະเจาที่ใช้เส้นใบประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนี้มี 2 ชนิดคือ *Corchorus capsularis* และปอกรະเจาฝักยาว *Corchorus olitorius*

#### 1) ปริมาณปอกรະเจา (8)

มีการปลูกปอกรະเจาอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากภาคใต้ปลูกมากที่สุดในภาคกลาง ไกด์แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีอยุธยา และอื่น ๆ พื้นที่ปลูกกันทั่วไปมีหลายพันธุ์ สำหรับในประเทศไทยที่ปลูกกันอยู่ก็จะมีกันดูหมิ่นเมืองฝักกลม ส่วนพันธุ์อื่นเป็นพันธุ์ที่น่าเข้ามาจากการทางประเทศทั้งสิ้น

---

(8) อำนวย กลิвар์ เอกสารวิชาการ เรื่องปอแกร์ ปอกรະเจา พ.ศ. 2510

2) การหดลอง เป้าหมายในการศึกษาหดลองคือ

- 2.1) คุณภาพของเบื้องกระดาษเที่ยบกับเบื้องจากปอกแก้ว
- 2.2) ขนาดอย่างของปอกกระดาษที่ให้เบื้องกระดาษมีคุณภาพดี
- 2.3) หนัพันธุ์ปอกกระดาษที่ให้เบื้องกระดาษมีคุณภาพดี.
- 2.3) หนัพันธุ์ปอกกระดาษที่ให้ผลลัพต์ดีที่สูงสุด

ในการศึกษาหดลองทำเบื้องกระดาษจากปอกกระดาษไก้ใช้ sulfate process และเลือกใช้สภาวะการบ่อยที่ให้ผลลัพต์ในการบ่อยปอกกระดาษ เคี่ยวแล้วพิจารณาถูกผลลัพต์เบื้องคุณสมบัติค่านความเนียนยา สภาวะที่ใช้บ่อยทำเบื้องปอกกระดาษมีดังนี้คือ

Total alkali	20 %
Active alkali	18 %
Sulfidity	25 %
Wood/liquor =	1/8

อุณหภูมิสูงสุด 160 °ช. เวลาที่อุณหภูมิสูง 2 ชั่วโมง  
เวลาที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ 2 ชั่วโมง

การศึกษาอย่างของปอกกระดาษทำกระดาษ ใช้ปอกกระดาษทันธุ์พื้นเมืองอยุธยาฝักกลม สำหรับทำการหดลอง ไก่เนมาจังปูลูกปอกกระดาษ 1 แปลง เนื้อที่ประมาณครึ่งไร่ ที่อยู่ก่อนหาราช จังหวัดอยุธยา เมื่อกรอบกำหนดอย่างที่ต้องการก็ไปตัดครัวอย่างป้อมมาทำการหดลอง ไก่ซึ่งน้ำหนักหนาส่วน ประกอบของคนปอกกระดาษ พบรากปอกกระดาษประกอบด้วยแกนปอกปอกลีบ = -2 : 1 (โดยน้ำหนัก แหง) เท่ากับ
 

— แกนปอกรอยละ	67
— ปอกลีบแหงรอยละ	33

ไก่หดลองทำเบื้องกระดาษโดยวิธีขัดเหล็ก ใช้สภาวะดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจากปอกกระดาษหั้งคน แกนปอก แหงปอกลีบ อายุต่าง ๆ ตั้งแต่ 4, 5 และ 6 เดือน ตามลำดับ ปอกกระดาษ อายุ 5 เดือนคือปอกขณะที่กำลังออกดอกออกบานเต็มที่ ส่วนปอก 6 เดือนคือปอทึงไว้ในโรงแห้งในร่วง จึงต้องทำการหดลองอย่างทำเบื้องกระดาษ รายละเอียดการบ่อยและคุณสมบัติของเบื้องแสดงไว้ในตารางที่ 13

เกี่ยวกับปอกระเจาพันธุ์ค้าง ๆ เมื่อทำการทดลองหาอายุของปอกระเจาที่เหมือนกันในการทำเบื้องครายเสร็จแล้ว ก็เกิดความคิดว่าปอกระเจามีหลายพันธุ์คงมีพันธุ์ใดบ้างที่จะในเบื้องคุณภาพพกสุด จึงໄกทำการศึกษาทดลองโดยอีกห้องนิพันธุ์นักกลมและชนิดฝึกษา ได้คิดขอเมล็ดพันธุ์ปอตาง ๆ จากสถานีทดลองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มาปลูกที่กรมวิทยาศาสตร์ และสำนักงานราชการ จังหวัดอยุธยา เมื่อปอเจริญเต็มที่จึงได้คิดทำการทดลองทำเบื้องครายพร้อมทั้งหนานำนักผลิตปอต่อพันธุ์ ปอที่ทำการทดลองมีรายชื่อคือไปนี้.—

#### ปอกระเจาพันธุ์นักกลม

- พันเมืองอยุธยา
- อามาเรลลา
- พนา
- ไซซี
- ไทด้วันแกง
- Y-6-466

#### ปอกระเจาพันธุ์ฝึกษา

- พันเมือง
- ชินชูลากรีน
- JRO 632
- Daisee

ผลการทดลองบอยเบื้องปอกระเจาพันธุ์ค้าง ๆ และคุณสมบัติของเบื้องแสดงไว้ในตารางที่ 14 และ 14a

รายละเอียดการทดลองฟอกเบื้องปอกระเจาแบบหลายขั้นตอน ผลการฟอกและคุณสมบัติของเบื้องปอกระเจาพันธุ์พันเมืองอยุธยาฝึกษา เกชี และ JRO 632 และแสดงไว้ในตารางที่ 15

เปรียบเทียบพันธุ์ปอกระเจ้า  
แสดงนำหนักคนปอสคเป็นก็อลกรัมต่อไร่

(9) สถานีกสิกรรม โนนสูง	(10) แปลง 12 ศูนย์ เกษตรภาคกลาง	(11) ว่า geme หาราช จ. อุบลราชธานี	(12) ในบริเวณ กรมวิทยาศาสตร์
ชั้นนาท			
วันปุก	มี.ย. 14	3 มี.ค. 15	13 ก.ค. 15
วันตัด	ก.ค. 14	31 พ.ค. 15	21 พ.ย. 15
Y-6-466 ฝักกลม	9045.0	4180.0	242
อบูชยา ฝักกลม	6297.5	—	1616
ไกหัวนั่นแขง ฝักกลม	5845.0	4240.0	1000
ไกหัวนั่นเขียว "	—	3910.0	—
ไชซี "	9917.5	3696.0	1000
ษามาเมลา "	7200.0	—	2100
พมา "	—	4050	1120
D 154	—	3930	—
ฟันเมือง ฝักยาว	5975.0	—	2020
ชินชูลากรีน "	3770	—	565
Daisee	9042	—	6896
JRO. 632	8770.0	—	6551
Tossa	—	—	1777
			2932

(9) รายงานผลการค้นคว้าทดลองและวิจัย ประจำปี 2514 ของสถานีกสิกรรมโนนสูง จ.นครราชสีมา

(10) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ของสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย

(11)(12) ผลการทดลองปููกของกรมวิทยาศาสตร์

จากผลการเบรี่บเทียบพันธุ์ป่ากระเจาของส้านีกิกรรมในสูง ไก่ผลิตต่อไร่ สูงกว่าผลการทดลองของศูนย์เกษตรภาคกลางทุกพันธุ์ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดคือพันธุ์ไซซ์ ฝักกลมให้ผลผลิต 9.9 ตันต่อไร่ และสูงกว่าพันธุ์มักยาคือพันธุ์เคชีที่ให้ผลผลิตคนละ 9.0 ตันต่อไร่

ผลของการทดลองของกรมวิทยาศาสตร์ไก่ผลิตต่อไร่คำนากหั่นที่อ่าเภอหาราช และในบริเวณกรมวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามก็พอเป็นแนวทางซึ่งได้มา สำหรับป่ากระเจาพันธุ์ มักยา พันธุ์ JRO.632 และพันธุ์เคชีให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์อื่น

### 3) ผลการทดลองและวิจารณ์

3.1) จากการศึกษาทดลอง เกี่ยวกับอ่ายุ่ห์เหมาะสมสมของป่ากระเจา ไก่ลัวป่าตอน ตอนให้ปริมาณผลผลิตเยี่ว และความเนี้ยบ คำกว่าตนป้อแก่ การทำเยื่อจากตนป้ออ่ายุ่ห์ประมาณ 5 เดือนและ 6 เดือน ไก่ปริมาณผลผลิตเยื่อไก่เดียงกัน คือไก่ผลผลิตประมาณร้อยละ 45 ใน ค่านความเนี้ยบเยื่อจากป้อแก่ให้ความเนี้ยบสูงสุด เป็นจากแกนป่ากระเจาอุ่มน้ำสูง นำไปลองจากเยื่อไกชา (slow drainage property) ส่วนเยื่อจากป้อกลีบของป่ากระเจาให้ปริมาณผลผลิตเยื่อร้อยละ 48 คุณสมบัติของเยื่อเทียบไก่กับเยื่อใบยาจากไม้บางชนิด

3.2) เบื้องต้นจากป่ากระเจาทั้งคันพันธุ์ต่าง ๆ คั้นแล้วกั่งไว้ในตารางที่ 14 และ 14a ให้ผลผลิตเยื่อไม้แทกต่างกันมาก ป่าพันธุ์ไซซ์ให้ผลผลิตเยื่อสูงสุดคือร้อยละ 48 เยื่อ มี permanganate number 15 รองลงมาคือพันธุ์เคชี JRO.632 และพันธุ์พันเมืองอยุธยา ฝักกลม ซึ่งให้ปริมาณผลผลิตเยื่อประมาณ 45-47 เบื้องต้นจากป่ากระเจาทุก ๆ พันธุ์มีคุณสมบัติ อุ่มน้ำสูงกว่าเยื่อจากป้อแก่หั่นที่ผลิตโดยวิธีเดียวกัน ในค่านคุณสมบัติความเนี้ยบของเยื่อจากป้อหั่น 9 ชนิดนี้ก็ไม่แทกต่างกันมาก แรงดันทานการฉีกขาดของเยื่อจากป่ากระเจา มักยาพันธุ์ JRO. 632 และพันธุ์เคชีสูงกว่าป้อพันธุ์อื่นเล็กน้อย

3.3) การฟอกเยื่อจากป่ากระเจาทั้งคันแบบหลาຍขันตอน ไก่ปริมาณเยื่อฟอกขาว ร้อยละ 41-43 ความชื้น 77-86% Elrepho ใช้กลอร์บีน ในการฟอกประมาณ 5-6% การฟอกเยื่อต้องใช้กับการฟอกป้อแก่ ฟอกไก่ใน ไม่เปลืองสารเคมีมาก คุณสมบัติของเยื่อกระดาษฟอกในค่านความเนี้ยบให้แรงฉีกขาดสูงขึ้น แต่แรงดันที่ขาดทำลงเล็กน้อย

3.4) เกี่ยวกับผลผลิตต้นป่าสักต่อไร่ของสถานีกลิกรรมโนนสูง ໄค์ผลเรียงตาม  
น้ำหนักมากลงมา ดังนี้

พันธุ์เชื้อ ฝักกลม	9.9	ตันต้นสักต่อไร่
พันธุ์ Y-6-466 ฝักกลม	9.05	" "
เชื้อ ฝักยาว	9.04	" "
JRO. 632 ฝักยาว	8.77	" "
ถามาเดา ฝักสมน	7.20	" "
อยุธยา ฝักกลม	6.29	" "
พนมเมือง ฝักยาว	5.97	" "
ไทรหัวแคง ฝักกลม	5.84	" "
ชินชูลากรีน ฝักยาว	3.77	" "

#### 4) สูตร

4.1) เปื่องกระบวนการจากป่ากระเจา มีคุณภาพดีกว่า เปื่องจากป่าแก้วหั้งทางค่าน  
ความเนียน滑 และคุณสมบัติ ฯ บางชนิด

4.2) ในด้านของอายุ ป่ากระเจาต้นแก่ให้เปื่องกระบวนการที่มีคุณภาพดี ระยะที่ป่า  
กระเจาเริ่มคิดฝักแล้ว ให้เปื่องมีคุณภาพเนียนกว่าคือที่สุด

4.3) ในด้านของพันธุ์ป่ากระเจาต่าง ๆ ทั้งพันธุ์ฝักกลมและพันธุ์ฝักยาวให้ผลผลิต  
เปื่องไม้แตกต่างกันมาก คุณสมบัติค่านความเนียนกว่าไม้แตกต่างกันมากนัก คันนั้นในการที่จะนำ  
มาใช้จึงน่าจะพิจารณาพันธุ์ป่าที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เป็นขอสำคัญ

4.4) พันธุ์ป่ากระเจาที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง โดยพิจารณาจากการทดลองของสถานี  
กลิกรรมโนนสูง คือ พันธุ์เชื้อ พันธุ์ Y-6-466 พันธุ์เชื้อและพันธุ์ JRO 632

Table 13 Properties of Sulfate Pulp\* from Jute. (Ayutthaya)

Type of raw materials	Whole stalk			Raw ribbon			Woody stem		
	3 (K118)	4 (K122)	5 (K125A)	6 (K116)	5 (K125D)	6 (K128c)	3 (K115)	5 (K125C)	6 (K128B)
Pulp yield, %									
Screened	42.0	44.5	45.0	45.6	43.5	48.0	38.87	40.7	44.13
screenings	2.7	1.3	2.85	0.9	0.21	0.25	0.02	2.83	2.28
Permanganate number	16.0	15.6	17.55	16.5	14.2	13.69	11.69	23.0	0.86
Initial freeness, ml. CSF	396	363	351	397	537	444	528	277	14.89
Strength properties at initial									
Breaking length, km.	7.45	9.18	7.99	7.18	8.42	7.73	7.47	9.37	11.98
Tear factor	92	84	108	133	162	216	230	45	49
Burst factor	39	37	50	54	64	44	45	33	58
Strength properties at 300 ml. CSF									
Breaking length, km.	8.2	8.8	9.55	9.1	9.0	9.5	9.5	-	-
Tear factor	87.0	80	106	120	61.0	180.0	190.0	-	-
Burst factor	46.5	43	56	63	58.0	64.2	68.0	-	-

\* Cooking conditions : Active alkali = 18% on OD raw material.,

Time to/at max. temperature = 2/2 hrs.

Sulfidity = 25% Maximum Temperature = 160°C

Table 14 Kraft Pulping of Whole-Stalked Jute:  
varieties & cooking conditions

Varieties	Cook numbers	Cooking conditions
Tossa	K 148 D	All cooks were performed under the same following conditions:
JRO-632	K 149 C	
Daisee	K 157 B	Total alkali = 20% on raw material
พื้นเมืองพกยาว	K 157 C	Active alkali = 18% on raw material
ชนชูลากрин	K 158 C	Sulfidity = 25%
ไชยรี	K 158 D	Wood/Liquor = 1:8
ป่ามาເເລາ	K 158 E	Time to max. temp = 2 hrs.
ໄຕຫວັນແດງ	K 158 F	Time at max. temp. = 2 hrs.
ອຍຸໂຍາຝົກລມ	K 125 A	Maximum temperature = 160°C.

Table 14a Properties of Kraft pulps from different varieties of whole-stalked jute

Type of raw materials Cook number	<i>Corchorus oritorius</i>				<i>Corchorus capsularis</i>				
	K148D	K149C	K157B	K157C	K158C	K158F	K158D	K158E	K125A
<u>Pulp yield, %</u>									
screened	43.0	46.8	46.6	44.7	45.4	46.7	48.2	46.3	45.76
screening	0.04	0.26	0.33	0.5	1.17	0.83	1.3	0.83	2.85
Permanganate number	13.2	12.8	14.2	15.7	15.5	15.0	15.0	15.6	17.5
Brightness, °Elrepho	26.9	27.0	27.2	25.3	25.2	25.9	25.5	24.0	25.0
Initial freeness, ml. CSF	368.0	340.0	330.0	354.0	409.0	358	364	380	351
<u>Pulp handsheet properties at initial</u>									
Bulk, cm <sup>3</sup> /g	1.615	1.672	1.63	1.49	1.56	1.52	1.55	1.55	1.57
Burst factor	48.0	57	60	68	56	60	63	55	50
Tear factor	122.0	134	133	100	110	100	102	103	108
Breaking length, Km.	8.0	9.5	9.5	10.2	9.3	8.7	10.3	9.0	9.2
<u>Pulp handsheet properties at 300 ml. CSF</u>									
Bulk, cm <sup>3</sup> /gm	1.57	1.62	1.57	1.45	1.5	1.49	1.45	1.48	1.49
Burst factor	54	61.0	67	70.0	59	61.5	70	65	56
Tear factor	118.0	129.0	132	98	116	100	102	102	105
Breaking length, Km.	9.1	9.7	10.0	10.3	10.3	10.1	10.2	9.5	9.5

Table 15 Jute

Bleaching Conditions and Pulp Properties

Samples	J.R0632	Daisee	Ayutthaya
Bleaching sequence	CEHD	CEHD	CEH
1. Chlorine applied % O.D. pulp (3 % Pulp consisteney 32°C)	4.68	5.16	6.0
2. Alkaline extraction (10% pulp consistency 70°C, 1 hr) NaOH % O.D. pulp	2	2	2
3. Calcium hypochlorite bleaching Chlorine added % O.D. pulp (5 % pulp consistency, 32°C, 2 hrs.)	1.0	1.5	2.0
4. Chlorine dioxide (5% pulp consistency 70°C, 2 hrs.) ClO <sub>2</sub> added as avail Cl <sub>2</sub> % O.D. pulp	0.65	0.95	-
Total chlorine added as Cl <sub>2</sub> %	6.33	7.61	8
Total chlorine consumed as Cl <sub>2</sub> %	4.78	4.90	6.5
Bleached pulp yield % O.D. wood	42.9	41.10	42.5
Brightness, Elrepho, 457 nm filter	84.0	86.0	76.9
Initial freeness, ml. CSF	354	378	262
<u>Pulp handsheet properties at initial</u>			
Bulk cm <sup>3</sup> /g	1.51	1.54	1.43
Burst factor	65	61	46
Tear factor	135	137	113
Breaking length, Km.	7.63	9.00	8.09

## ปอเทือง (Sunn - hemp)

คำนำ

(13)

ปอเทืองมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า *Crotalaria juncea Linn* เป็นพืชกระถุกถั่ว  
ตนสูง เรียว่าเล็กชลุก กอกสีเหลือง มีมากในประเทศไทย ตามปกติปอเทือง เมือปลูกอยู่ได้ 2  
เดือนก็ออกดอก การปลูกปอเทืองช่วยทำให้คินร่วนดูดี และเข้าใจว่าจะเพิ่มในโตรเจนให้  
แก่คนครัว

เนื่องจากปอเทือง เป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย มีผลผลิตต่อไร่สูง สูงกว่าปอแกร้วหรือปอกระเจา นำหนักตันสกปอเทืองได้ประมาณไร่ละ 15 ตัน<sup>(14)</sup> จึงได้เลือกพืชนี้ทำการศึกษาทดลอง  
ทำเยื่อกระดาษ ปอเทืองที่ทำการทดลองนี้เก็บมาจากการพัฒนาที่คิน บ้านทุ่งเศรษฐี กม. 352  
ทางหลวงสายนครสวรรค์ กำแพงเพชร

### 1) การทดลองผลิตเยื่อ

โดยทดลองทำเยื่อกระดาษจากปอเทืองหั้นคบวิชีไซคาและวิชีชัลเพต ไก่ทดลอง  
ฟอกเยื่อผลิตโดยวิชีชัลเพตค้ายการฟอกเป็นขั้นตอน เช่นเดียวกับการฟอกเยื่อปอแกร้วหรือปอกระเจา คือฟอกคบยน้ำกลอเรนในตอนแรก ตามมาด่างคบยน้ำไซคาไฟ และฟอกคบยน้ำยาไฮโปคลอไร์  
และสูญเสียฟอกคบกลอเรนไก่ออกไซค์ ฟอกเสร็จแล้วล้างสะอาดหมักสารซึ่งใช้ฟอก หาบริษัทผลิต  
ผลิตเยื่อฟอก วัดความขาวแล้ว เครื่องมหาน้ำครรุณสำหรับทดสอบคุณสมบัติของ เยื่อกระดาษหั้น  
ฟอกและไม่ไก่ฟอก หั้นนี้ทำตามวิชีช่อง Tappi Standards

รายละเอียดของ การบอยทำเยื่อ ผลที่ได้และคุณสมบัติของ เยื่อกระดาษที่ยังไม่ได้  
ฟอกแสดงไว้ในตารางที่ 16 ส่วนการทดลองฟอกเยื่อและคุณสมบัติของ เยื่อฟอกขาว แสดงไว้  
ในตารางที่ 17

(13) กลิน สุวะพันธ์ "พืชเส้นใย" ในประมวลคำบรรยายชิ้ง เสนอในการประชุมทาง

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 23 - 26 ต.ค. 96 (ครั้งที่ 5) หน้า 3-4 ปอ

(14) สอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่คิน บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม

## 2) ผลการทดลองและวิจารณ์

จากผลการทดลองผลิตเบื้อโดยวิธีไซคา โภบิชีซีเดียวไอกรอกไซค์ คิดเป็นน้ำหนักโซเดียมออกไซด์อยู่ละ 15 ของปอแห้งไก้ผลผลิตเบื้อประมาณร้อยละ 58 เบื้อมีคุณภาพพอที่จะทำกราดคายราคากู้ไก้ ส่วนการทดลองผลิตเบื้อโดยวิธีชัลเฟคไก้ผลผลิตเบื้อประมาณร้อยละ 46-52 สภาวะที่คือ ให้ปริมาณเบื้อสูง และเบื้อมีคุณภาพดี เป็นสภาวะเดียวกันกับที่ใช้ปอยปือแก้วและปอกกระเจา คือใช้ Active alkali 18% Sulfidity 25% อุณหภูมิ 160 °ช. 2 ชั่วโมง เบื้อจากปอเทื่องสามารถฟอกได้ด้วย ไม่เบื่องสารที่ใช้ฟอกมาก ไก้ผลผลิตเบื้อฟอกขาวประมาณร้อยละ 43 มีความขาว 89% Elrepho เบื้อมีคุณภาพดีชนิดเบื้อเส้นใบสัน

## 3) สรุป

ปอเทื่องให้เบื้อกราดมีคุณสมบัติก้านความเนื้ยวิกฤต เดียงกับเบื้อปอกกระเจา แต่ Drainage property ของเบื้อปอเทื่องคือกว่า เมื่อเบรี่บันเที่ยบกับปอแก้วและปอกกระเจาแล้ว ปอเทื่องคือที่สุด ทั้งในเรื่องของผลผลิตต่อไร่ และปริมาณเบื้อต่อน้ำหนักปอ อีกประการหนึ่งปอเทื่องช่วยทำให้คินร่วนชุม และเพิ่มในไตรเจนให้แก่คินด้วย ดังนั้น ปอนี้จึงน่าเป็นพืชที่สมควรจะนำมานำใช้เป็นวัตถุคุบลับสำหรับผลิตเบื้อกราดประมาณร้อยละ 40-50 ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

Table 16 Pothuang (Sunn hemp)

## Digestion Conditions and Pulp Properties

Cook number	K 129 B	K 130 A	K 135 C	S.11
NaOH as Na <sub>2</sub> O, %	-	-	-	15
Active Alkali as Na <sub>2</sub> O % on oven dry wood.	18	15	19	-
Total Alkali as Na <sub>2</sub> O % on oven dry wood.	20	17	21	-
Sulfidity, %	25	25	25	-
Wood/liquor ratio	1/7	1/7	1/7	1/7
Maximum temp. °C	160	160	160	160
Time to max. temp., hours	2	2	2	2
Time at max. temp., hours	2	2	2	2
Pulp yield, %				
screened	51.91	51.31	46.6	58.8
screenings	0.35	6.20	0.1	0.65
Permanganate number	12.0	18.2	10.5	33
Brightness, Elrepho	33	25	35	25
Initial freeness, ml. CSF	498	565	640	674
<u>Pulp handsheet properties at initial</u>				
Bulk, cm <sup>3</sup> /g	1.55	1/63	1.65	1.77
Burst factor	40.2	31	28	17.4
Tear factor	98.6	103	101	90
Breaking length, Km.	7.91	6.77	5.99	4.44
<u>Pulp handsheet properties at 300 ml. CSF.</u>				
Beating rev. PFI	4000	4500	4700	7500
Bulk cm <sup>3</sup> /g	1.44	1.39	1.50	1.36
Burst factor	67.4	67	50	50.8
Tear factor	102	96	103	82
Breaking length, Km.	10.63	10.46	8.40	8.41

Table 17 Pothuang (Sunn hemp)

Bleaching Conditions and Pulp Properties

Cook number	K 135 C
<u>Bleaching sequence</u>	
1. Chlorination (3% pulp consistency 32°C) Chlorine applied % O.D. pulp	3.75
2. Alkaline extraction (10% pulp consistency 1 hr. at 70°C) NaOH % O.D. pulp	2
3. Calcium hypochlorite bleaching (5% pulp consistency, 32°C, 2 hrs.) Cal. hypochlorite added as avail Cl <sub>2</sub> % O.D. pulp	2.15
4. Chlorine dioxide (5% pulp consistency, 70°C, 2 hrs.) ClO <sub>2</sub> added as avail. Cl <sub>2</sub> % O.D. pulp Total chlorine added as Cl <sub>2</sub> % O.D. unbleached pulp Total chlorine consumed as Cl <sub>2</sub> % unbleached pulp Bleached pulp yield % O.D. wood Brightness, (Elrepho, 457 nm filter MgO = 100) Initial freeness, ml. CSF	1 6.90 5.34 43.3 89.2 640
<u>Pulp handsheet properties at initial/346 ml. CSF</u>	
Beating rev. PFI	0 / 4000
Bulk, cm <sup>3</sup> /g	1.66 / 1.37
Burst factor	40 / 56
Tear factor	88 / 85
Breaking length, Km.	5.96 / 9.07