

ข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วศ
กม
อว 30

เอกสารผลงานเสนอประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 8 ว.

เรื่องที่ 1

การศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ไนลอน 6

โดย

นางสาวเกษร ตันนุกิจ

นักวิทยาศาสตร์ 7 ว

กลุ่มงานอินทรีย์เคมีวิเคราะห์

กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

พ.ศ. 2538

กรมวิทยาศาสตร์บริการ


เอกสารผลงานเสนอประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 8 ว.

เรื่องที่ 1


การศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ไนลอน 6



โดย

นางสาวเกษร ตันนุกิจ



นักวิทยาศาสตร์ 7 ว

กลุ่มงานอินทรีย์เคมีวิเคราะห์

กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

พ.ศ. 2538

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

บทคัดย่อ

ได้ศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้จัดคราบไนลอน 6 ออกจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรที่เปื้อนสารไนลอน 6 หลังการใช้งาน โดยใช้สารผสมคือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กับ โซเดียมไนไตรท์ (NaNO₂) และ โพแทสเซียมไนเตรต (KNO₃) ในอัตราส่วนโดยน้ำหนัก 1: 6: 3 พบว่า เมื่อนำไปใช้จัดคราบไนลอน 6 ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส สามารถจัดคราบได้หมดและไม่ทำความเสียหายแก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(3)
บทที่ 1	
บทนำ	
- ที่มาของการศึกษาทดลอง	1
- วัตถุประสงค์	1
- ขอบเขตของการศึกษาทดลอง	1
- ประโยชน์ที่ได้รับ	1
- ระยะเวลาดำเนินการ	2
บทที่ 2	
วัตถุประสงค์ สารเคมี และวิธีการดำเนินการ	
- วัตถุประสงค์	3
- วัสดุสารเคมี และสารละลาย	3-4
- ขั้นตอนการดำเนินการ	4-7
บทที่ 3	
ผลการทดลองและวิจารณ์	10-11
บทที่ 4	
สรุป	12
คำขอบคุณ	13
เอกสารอ้างอิง	14

(2)

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมที่ได้ศึกษาการทดลอง	6
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเกลือโคลิ้น	10
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองใช้งาน	10

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ถังสำหรับบรรจุเกลือโคลิ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิได้	7
ภาพที่ 2 ชิ้นส่วนโลหะที่เปื้อน Nylon6 กำลังชำระล้างในถังควบคุมอุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส	7
ภาพที่ 3-4 หัวฉีดที่เปื้อนสาร Nylon6 และหลังฉีดส่วนที่เปื้อนออก	8
ภาพที่ 5 หัวฉีดที่ได้ผ่านขบวนการฉีดปราบไนลอน 6 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพ	9

บทที่ 1

บทนำ

1. ที่มาของการศึกษาทดลอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับคำขอจากบริษัทอ็อกซีเคมี จำกัด ให้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นชื่อทางการค้าคือ เกลือโคลิน (kolene salt) ซึ่งนำเข้ามาเพื่อใช้ในการขจัดคราบ ไนลอน 6 ออกจากชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เป็นสนิมหลังการใช้งาน เพื่อนำอุปกรณ์ที่ได้ทำความสะอาดแล้วกลับไปใช้งานใหม่ โดยทางบริษัทฯ ได้ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ผลิตภัณฑ์คุณภาพยังด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

เกลือโคลิน⁽¹⁾ เป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ขจัดคราบ ตะกรัน ซิลิกา น้ำมัน กรีส และคาร์บอนที่เกาะติดแน่น (deposited carbon) อยู่กับผิวโลหะ องค์ประกอบของ เกลือโคลินคือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเคมีภัณฑ์ประเภทใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ไนลอน 6 เป็นชื่อสามัญของสารโพลีเมอร์ชนิดโพลีเอไมด์ (polyamide) สูตรโมเลกุลคือ $(C_6H_{11}NO)_n$ มีขนาดประมาณ 200 และติดไฟที่อุณหภูมิ 530 องศาเซลเซียส สารไนลอน 6 นำไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ทำขนแปรงสีฟัน เชือกไนลอน แห อวน เฟืองนาฬิกา พรหม ผ้ายัดผ้าร่ม ถุงเท้าไนลอน เป็นต้น ในการผลิต สารไนลอน 6 จะเป็อนตามชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรเมื่อมีการใช้งานใหม่ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์จนหมดคราบจึงใช้งานได้ การทำความสะอาดโดยวิธีเผาทั้งทำไม่ได้เนื่องจาก ชิ้นส่วนบางชนิดจะถูกทำลายที่อุณหภูมิประมาณ 800 - 900 องศาเซลเซียส จำเป็นต้องล้างไนลอน 6 ออกด้วยผลิตภัณฑ์เกลือโคลิน

2. วัตถุประสงค์

ศึกษาทดลองปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทอ็อกซีเคมีฯ เพื่อใช้ขจัดคราบไนลอน 6 ออกจากอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของการศึกษาทดลอง

ศึกษาทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ และพัฒนาในระดับโรงงานโดยนำไปทดลองใช้งานในโรงงานผลิตเส้นใยไนลอน 6

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

ปัจจุบันโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ในประเทศไทยมีประมาณ 10 โรงงาน มีการใช้เกลือโคลินจำนวนนับร้อยตันต่อปี เฉพาะบริษัทเอเชียไฟเบอร์ (มหาชน) ใช้เกลือโคลินปีละประมาณ 10 ตัน การศึกษานี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศ ลดการนำสินค้าเข้าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2538

บทที่ 2

วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการดำเนินการ

1. วัสดุอุปกรณ์

- ปีกเกอร์
- หลอดทดลอง
- ขวดแก้วกันแบน
- ขวดแก้วคอแคบมีฝาจุกปิดสนิท
- สวดหลอดนํ้า
- กระจกโคบอลท์
- กระดาษ pH ช่วง 1 - 14
- บิวเรต
- ปิเปต
- ขวดวัดปริมาตร
- ขวดชั่ง
- เครื่องชั่งความละเอียด 0.0001 กรัม
- เครื่องอังไอนํ้า
- แท่นกวนสารแม่เหล็ก
- ตะเกียงเบนซีน
- ถ้วยพอร์ซเลน

2. วัสดุสารเคมี และสารละลาย

- ขนแปรงสีฟีน
- ผงโพสิโวนิลคลอไรด์
- กุญพลาสติกชนิด โพลีโพรพิลีน
- กุญพลาสติกชนิด โพลีเอทิลีน
- เศษฝักชนิดโพลีเอสเตอร์
- น้ำกลั่น
- กรดซัลฟูริกเข้มข้น
- กรดไนตริกเข้มข้น
- กรดอะซีติก
- สารละลายกรดซัลฟูริกเข้มข้น 6 นอร์มัล
- สารละลายกรดไนตริกเข้มข้น 6 นอร์มัล
- สารละลายกรดเกลือเข้มข้น 6 นอร์มัล
- สารละลายซิลเวอร์ไนเตรดเข้มข้นร้อยละ 10

- สารละลายแบเรียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 10
- สารละลายแอมโมเนียมอะซีเตตเข้มข้น 3 นอร์มัล
- สารละลาย แอมโมเนียมโมลิบเดตเข้มข้น 1 โมลาร์
- น้ำแป้ง
- สารละลาย ฟีนอลฟทาไลน์ร้อยละ 1 ในเอทานอล
- สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเข้มข้น 0.1 นอร์มัล
- สารละลายมาตรฐานกรดเกลือเข้มข้น 0.1 นอร์มัล
- สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตเข้มข้น 0.1 นอร์มัล
- สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์เข้มข้นร้อยละ 10
- โพแทสเซียมไนเตรตชั้นคุณภาพการค้า
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ชั้นคุณภาพการค้า
- โซเดียมไนไตรท์ชั้นคุณภาพการค้า
- เกลือโคลิน (Kolene salt) จากประเทศญี่ปุ่น

3. ขั้นตอนการดำเนินการ


3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง เกลือโคลิน เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดส่งโดยบริษัทอ็อกซีเคมี จำกัด ลักษณะตัวอย่าง ของแข็งเป็นก้อนขนาดความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน และชื้น

3.1.1 วิเคราะห์เบื้องต้น

- เผาตัวอย่างบนตะเกียงเบนซิน ไม่ติดไฟและเหลือเถ้าสีขาวแสดงว่าตัวอย่างเป็นสารอนินทรีย์ล้วน

3.1.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)

- ตัวอย่างละลายน้ำได้ดี เมื่อหยดกรดกำมะถันเข้มข้น เกิดก๊าซสีน้ำตาลแดง ของไนโตรเจนออกไซด์ ($\text{NO}_2 + \text{NO}$) และสามารถฟอกสีต่างทับทิมได้แสดงว่า ตัวอย่างประกอบด้วยเกลือไนไตรท์




- ทดสอบเปลวไฟ (Flame test) โดยลวดแพลตินัม (Pt) จุ่มสารละลายตัวอย่างเผาบนเปลวไฟขอบนอกสุดจากตะเกียงเบนซิน ปรากฏว่าให้เปลวไฟสีเหลืองเข้มและเมื่อมองผ่านกระจกโคบอลท์เป็นสีม่วง แสดงว่าตัวอย่างมีสารโซเดียมและโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ

- ทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยกระดาษ pH โดยใช้สารละลายร้อยละ 10 ให้ค่าประมาณ 13 แสดงว่าในตัวอย่างมีต่างแก่คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบ

- ตั้งตัวอย่างทิ้งในอากาศ เย็นเล็กน้อย แสดงว่ามีสารประกอบที่มีคุณสมบัติดูดความชื้นจากอากาศได้ง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติของด่างไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) หรือ เกลือไฮเดรตไนไตรท์ (NaNO_2)
- ทดสอบไม่พบอนุมูลคลอไรด์(Cl^-) โดยใช้ตัวอย่างประมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟ ละลายน้ำกลั่น 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำให้เป็นกรดด้วยกรดไนตริกเข้มข้น 6 นอร์มัล แล้วเติม 1 หยด สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเข้มข้นร้อยละ 10 ไม่เกิดตะกอนขาวของซิลเวอร์คลอไรด์
- ทดสอบไม่พบอนุมูลซัลเฟต(SO_4^{2-})โดยเตรียมตัวอย่างในทำนองเดียวกับการทดสอบอนุมูลคลอไรด์ ทำให้เป็นกรดด้วยกรดเกลือเข้มข้น 6 นอร์มัล นำไปอุ่นใน Water bath ประมาณ 5 นาที เติม 1-2 หยด สารละลายแบเรียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 10 ไม่เกิดตะกอนขาวของแบเรียมซัลเฟต
- ทดสอบไม่พบอนุมูลฟอสเฟต(PO_4^{3-})โดยการเตรียมตัวอย่างในทำนองเดียวกัน ตัวอย่างไม่เกิดตะกอนเหลืองของฟอสโฟโมลิบเดทกับสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดทเข้มข้น 1 โมลาร์ ในกรดไนตริกเข้มข้น หลังจากต้มสารละลายพออุ่น
- ทดสอบไม่พบอนุมูลโครเมต(CrO_4^{2-})โดยตัวอย่างไม่เกิดตะกอนเหลืองของแบเรียมโครเมทกับสารละลายแบเรียมคลอไรด์เข้มข้น ร้อยละ 10 หลังจากทำสารละลายตัวอย่างให้เป็นกรดด้วยกรดอะซิติก เติม 3 มิลลิลิตร สารละลายแอมโมเนียมอะซีเตตเข้มข้น 3 นอร์มัล และ ต้มจนเดือด
- ทดสอบไม่พบคาร์บอนเนต (CO_3^{2-}) โดยตัวอย่างไม่เกิดฟองก๊าซกับสารละลายกรดเกลือ 6 นอร์มัล
- ทดสอบพบอนุมูลไนเตรต(NO_3^-)โดยเครื่อง Ion Analyzer

3.1.3 วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)

- ชั่งตัวอย่างน้ำหนักแน่นอน 5 - 10 กรัม ละลายน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น 250 ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยขวดวัดปริมาตร เขย่าให้ทั่ว นำสารละลายตัวอย่างมา 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือเข้มข้น 0.1 นอร์มัล โดยใช้ ฟีนอล์ฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์



ถ้าปริมาตรกรดเกลือที่ใช้ไปมีค่าเท่ากับ X ลูกบาศก์เซนติเมตรและ M คือ ความเข้มข้นของกรดเกลือหน่วยเป็นโมลาร์ จะได้ปริมาณต่างจากสมการ

$$\frac{X \times M_{\text{HCl}}}{1000} = \text{mole OH}^-$$

- วิเคราะห์ปริมาณเกลือไฮเดรตไนไตรท์โดยวิธี oxidation- reduction titration ซึ่งตัวอย่างสารประมาณ 4 กรัม ให้น้ำหนักแน่นอนละลายน้ำกลั่น เจือจางจนปริมาตรเป็น 1 ลิตร ปิเปตมา 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขวดแก้วคอแคบจุกปิดสนิท เติม 50 ลูกบาศก์

เซนติเมตร 0.1 นอร์มัลโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ($0.1N \text{KMnO}_4$) และ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำกลั่น นำสารละลาย ต้มจนเกือบเดือด เติม 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 6 นอร์มัลกรดซัลฟูริก ($6N \text{H}_2\text{SO}_4$) ตั้งทิ้งให้เย็น 10 นาที โดยการหล่อเย็นด้วยน้ำประปา เติม 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 10 % KI KI จะละลาย ตะกอนแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO_2) จนหมด ได้สารละลายสีน้ำตาลแดง จึงนำไปไตเตรตกับ 0.1 นอร์มัลโซเดียมไทโอซัลเฟต ($0.1N \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) ใช้น้ำแบ่งเป็นอินดิเคเตอร์ 1 ml $0.1N \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ จะทำปฏิกิริยาพอดีกับ 0.003450 กรัม โซเดียมไนไตรท์ (NaNO_2)

- วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Flame photometer เพื่อยืนยันผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุโซเดียม (Na) และโพแทสเซียม (K)

3.2 ทดลองผลิต

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอ็อกซีเคมีฯ ประกอบด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ร้อยละ 10 โซเดียมไนไตรท์ (NaNO_2) ร้อยละ 90 เมื่อนำไปใช้งาน เปลวไฟมีเขม่าและมีคาร์บอนติดอยู่ที่ผิวโลหะ จึงได้เติมสาร Oxidising agent คือ โพแทสเซียมไนเตรต (KNO_3) จากปริมาณน้อยไปมาก ดังแสดงในตารางข้างล่าง ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมที่ได้ศึกษาทดลอง


การทดลองครั้งที่	ส่วนผสมร้อยละ		
	KNO_3	NaOH	NaNO_2
1	5	10	85
2	10	10	80
3	15	10	75
4	20	10	70
5	30	10	60

3.3 ทดลองใช้งาน

ศึกษาการจัดคราบในลอน 6 ในห้องปฏิบัติการโดยใช้ชนแปรงสีฟันที่ทำจากสารในลอน 6 โดยใช้วิธีหลอมผลิตภัณฑ์ในถ้วยพอร์ซเลนบนตะเกียงเบนเซน ปรากฏว่า ที่ปริมาณโพแทสเซียมไนเตรตร้อยละ 30 สามารถทำลายโพลีเมอร์ได้หมด และเปลวไฟไม่มีเขม่า ในทำนองเดียวกันได้ทดลองทำลายสารโพลีเมอร์อื่นๆ ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ โพลีโพรพิลีน โพลีเอทิลีน และโพลีไวนิลคลอไรด์ ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักตัวอย่างสารโพลีเมอร์ต่อผลิตภัณฑ์ 1:20

ทดลองใช้งานในโรงงานโดยผสมในปริมาณมากประมาณ 100 กิโลกรัม บริษัท อ็อกซีเคมีฯ สนับสนุนสารเคมีชั้นคุณภาพการค้า นำไปใช้จัดคราบในลอน 6 ออกจากหัวฉีดดังแสดงในภาพ 1-5 โดยความร่วมมือของบริษัทเอเชียไฟเบอร์ (มหาชน) นำชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการจัดคราบในลอน 6 จุ่มลงในถังที่บรรจุด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้ศึกษาทดลอง (ภาพที่ 2) ซึ่งประกอบด้วยปริมาณสารโพแทสเซียมไนเตรต ต่อ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ต่อ โซเดียมไนไตรท์ ในอัตราส่วนโดยน้ำหนัก


3:1:6 และตั้งอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส (ขณะทดลองอ่านได้ 408 องศาเซลเซียส) เมื่อปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดสมบูรณ์ สังเกตจากเปลวไฟมอดหมด จึงนำอุปกรณ์ออกจากถัง ล้างด้วยน้ำร้อน หลังจากนั้นนำไปจุ่มในกรดไนตริกความเข้มข้นประมาณร้อยละ 30 เพื่อทำลายค้างออกให้หมด และล้างด้วยน้ำเย็น ผึ่งบนตะแกรงพร้อมจะนำกลับไปใช้งานใหม่ ผลิตภัณฑ์ยังใช้งานต่อไปจนกว่าจะหมดสภาพกล่าวคือไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีอีกต่อไป




ภาพที่ 1 ถังสำหรับบรรจุเกลือโคลินสามารถควบคุมอุณหภูมิได้



ภาพที่ 2 ชิ้นส่วนโลหะที่เปื้อน ไนลอน 6 กำลังชำระล้างในถังควบคุมอุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 3 A หัวฉีดที่เป็นสาร Nylon 6 B หัวฉีด(ด้านเข้า)หลังขจัดคราบ Nylon 6



ภาพที่ 4 A หัวฉีดที่เป็นสาร Nylon 6 C หัวฉีด(ด้านออก)หลังขจัดคราบ Nylon 6



ภาพที่ 5 หัวฉีดที่ได้ผ่านกระบวนการจัดคราบ Nylon 6 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพ

บทที่ 3

ผลการทดลองและวิจารณ์


ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเกลือโคลีน

บริษัท อ็อกซีเคมี ผลิตเอง	ของต่างประเทศ	สูตรที่ได้ปรับปรุง คุณภาพ
NaOH ร้อยละ 10 NaNO ₂ ร้อยละ 90	Alkalinity คำนวณเป็น NaOH ร้อยละ 12.2 Nitrite คำนวณเป็น NaNO ₂ ร้อยละ 51.0 Potassium (K) ร้อยละ 14.5 คำนวณเป็น KNO ₃ ร้อยละ 37.5 Sodium (Na) ร้อยละ 25.4 ไม่พบ Cl ⁻ , SO ₄ ⁻ , CO ₃ ⁻ , PO ₄ ⁻ , และ CrO ₄ ⁻	NaOH ร้อยละ 10 NaNO ₂ ร้อยละ 60 KNO ₃ ร้อยละ 30

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองใช้งาน

สูตรของบริษัท อ็อกซีเคมีฯ	สูตรที่ได้ปรับปรุงคุณภาพ
1. เปลวไฟมีเขม่า	1. ปฏิกริยาการเผาไหม้เกิดอย่างสมบูรณ์ เปลวไฟไม่มีเขม่า
2. มีคราบคาร์บอนเกาะติดที่ผิวโลหะ	2. สามารถจัดคราบคาร์บอนได้หมด 3. สามารถจัดคราบสารโพลีเมอร์อื่นๆ ได้แก่ polyester, polyethylene, polypropylene, และ polyvinyl chloride.

องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอ็อกซีเคมีฯ (ตารางที่ 2) ประกอบด้วยเกลือไนไตรท์และโซดาไฟ เมื่อนำไปจัดคราบในลอน 6 ออกจากชิ้นส่วนโลหะ ปรากฏว่า เปลวไฟมีเขม่าและมีคราบสีดำติดอยู่ที่ผิวโลหะ แสดงว่าปฏิกริยาการเผาไหม้ของสารเกิดไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องเพิ่มสารที่มีคุณสมบัติเป็น oxidizing agent เพื่อทำปฏิกริยากับคาร์บอน (C) เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เกลือไนเตรตและเกลือไนไตรท์มีคุณสมบัติเป็น strong oxidizing agent สามารถทำปฏิกริยากับคาร์บอนของสารโพลีเมอร์



จึงได้ทดลองผสมเกลือโพแทสเซียมไนเตรตซึ่งหาง่ายและราคาถูกกว่าโซเดียมไนเตรต เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ข้อควรระวัง การเกิดปฏิกริยาของสารโพแทสเซียมไนเตรตที่ความร้อนสูง อาจเกิดระเบิดได้ ควรทดลองผสมในปริมาณน้อยไปมาก และค่อยๆ เพิ่มความร้อนที่ละชั้น) พบว่าในปริมาณร้อยละ 30 เมื่อนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจัดคราบ ในลอน 6 ได้ที่อุณหภูมิ 408 องศาเซลเซียส ให้ผลเป็นที่พอใจของบริษัทฯสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ และยังสามารถใช้จัดคราบสารโพลีเมอร์อื่นๆได้อีก ดังแสดงในตารางที่ 3

ในการจัดคราบสิ่งสกปรกออกจากผิวโลหะต้องกระทำในสภาวะที่เป็นต่าง เพราะต่างจะทำปฏิกิริยากับคราบสิ่งสกปรก เกิดเป็นสารประกอบของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ สิ่งสกปรกจึงหลุดออกไปได้ง่าย และจากเอกสารทางวิชาการ⁽¹⁾ โซเดียมไนไตรท์เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นทั้ง strong oxidising agent และ strong reducing agent ช่วยป้องกันการเกิดสนิมเหล็กได้ดี

บทที่ 4

สรุป

จากการศึกษาพบว่า กองเคมีสามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ สามารถนำไปจัดคราบ ไนลอน 6 ออกจากชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆที่ปนเปื้อน เพื่อนำชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับไปใช้งานใหม่ และการขจัดคราบโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทอ็อกซีเคมี เนื่องจาก เปลวไฟไม่มีเขม่า ไม่เหลือคราบคาร์บอน เป็นการลดมลภาวะ ประหยัดเชื้อเพลิง การศึกษานี้อาศัยปฏิบัติการเคมี ทำปฏิกิริยากับโพลีเมอร์ ได้แก่ โพลีอะมีด โพลีไวนิลคลอไรด์ โพลีโพรพิลีน โพลีเอสเตอร์ และโพลีเอทิลีน ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส เกิดสารประกอบที่ละลายน้ำได้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ดีกว่าการทำลายสารโพลีเมอร์ในปริมาณมากโดยวิธีการเผาทิ้ง ซึ่งนอกจากจะเกิดกลิ่นเหม็นและเป็นพิษแล้วยังต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 800-900 องศาเซลเซียส จึงทำลายได้หมด นอกจากข้อดีดังกล่าวแล้ว การศึกษานี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถทดแทนการนำเข้าสารเกลือโคลินจากต่างประเทศ จะเห็นได้จากการติดตามผลปี 2540 ข้อมูลจากบริษัทเอเชียไฟเบอร์ (มหาชน) จำกัด ใช้เกลือโคลินปีละ 10 ตัน ได้สั่งซื้อเกลือโคลินที่ผลิตในประเทศโดยบริษัท อ็อกซี เคมี จำกัด ในราคากิโลกรัมละ 62 บาท แทนการสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งราคากิโลกรัมละ 2.65 US\$ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 106 บาท ทำให้สามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ปีละมากกว่าหนึ่งล้านบาท และถ้าบริษัทที่ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ภายในประเทศทั้งหมดร่วมกันใช้เกลือโคลินที่ผลิตได้ในประเทศ ก็จะทำให้สามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณคุณนริศร์ ตีลังจิตร (Manager of filament production) บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพ ไปทดลองใช้ในโรงงาน และกลุ่มงานอนินทรีย์เคมีวิเคราะห์ 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ ยืนยันผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุโซเดียมและโพแทสเซียมในเกลือโคลีน

เอกสารอ้างอิง

1. Rose, Arthur and Rose, Elizabeth. **The Condensed Chemical Dictionary**, 5th ed. Edited compl. rev. enl. by Arthur and Elizabeth Rose. New York: Reinhold Publishing, 1956, p. 1006.
2. Bennett, Harry. **The Chemical Formulary**; Collection of commercial formulas for making thousands of products in many fields. New York: Chemical Publishing company, Inc., 1992. Vol. XXX, p.150-151
3. Titanium Metal Corporation of America. Descaling metals and alloys with aqueous potassium hydroxide at relatively low temperature, Beigay, Jack M., et al. CI B4-2. US PAT, 3,121,026. 1960-07-15
4. Allegheny Ludlum Steel Corporation. Electrolytic potassium hydroxide descaling, Zaremski, Donald R. CI 204-140.5. US PAT, 3,254,011. 1963-09-20
5. South African Iron and Steel Industrial Corporation. Descaling, Gebhard, Kurt O.R., and Beeton, Thomas B. CI 29-529. US PAT, 3,166,841. 1961-11-13
6. Kolene Corporation. Method and compositions for cleaning metal, Shoemaker, Robert, H., and Geschwender, Harold. CI 134-3. US PAT, 3,260,619. 1965-02-04
7. Kolene Corporation. Prefused descaling bath constituent and method of maintaining a Constant chemical composition of a bath, Shoemaker, Robert H, Oak, Royd., and G, William . C23b 1/06; C23g1/28. US PAT, 3,625,900. 1968-01-22
8. สารคดีอุตสาหกรรม 2536 อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ ว. อุตสาหกรรมสาร 36 (1) : 13-36
9. ราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์วิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ: บริษัทเพื่อนพิมพ์, 2532, 343 หน้า